

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-133422

(P2004-133422A)

(43) 公開日 平成16年4月30日(2004.4.30)

(51) Int.Cl.⁷

F I

テーマコード (参考)

G O 2 F 1/1368

G O 2 F 1/1368

2 H O 9 2

H O 1 L 21/28

H O 1 L 21/28

3 O 1 R

4 M 1 O 4

H O 1 L 21/3205

H O 1 L 29/78

6 1 2 C

5 F O 3 3

H O 1 L 21/768

H O 1 L 29/78

6 1 7 L

5 F 1 1 O

H O 1 L 29/423

H O 1 L 29/78

6 1 6 U

審査請求 未請求 請求項の数 24 O L (全 18 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2003-301680 (P2003-301680)

(22) 出願日 平成15年8月26日 (2003.8.26)

(31) 優先権主張番号 2002-052660

(32) 優先日 平成14年9月3日 (2002.9.3)

(33) 優先権主張国 韓国 (KR)

(71) 出願人 599127667

エルジー フィリップス エルシーディー
カンパニー リミテッド大韓民国 ソウル, ヨンドンポーク,
ヨイドードン 2 O

(74) 代理人 100057874

弁理士 曾我 道照

(74) 代理人 100110423

弁理士 曾我 道治

(74) 代理人 100084010

弁理士 古川 秀利

(74) 代理人 100094695

弁理士 鈴木 憲七

(74) 代理人 100111648

弁理士 梶並 順

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 液晶表示装置用アレイ基板とその製造方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 エッチング工程を2度にかけて行う必要がなく、漏れ電流を防止する。

【解決手段】 ゲート電極131は、銅及び基板と接触特性が良好であってパターン溶液が基板に影響を与えない金属の二重金属層で形成し、ソース電極149及びドレイン電極151は、銅及び下部オーミックコンタクト層と銅との反応を防ぐことができる金属の二重金属層で形成する。また、基板の全面に絶縁膜で保護層159をさらに形成する。

【選択図】 図5 I



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に構成されて、銅と第 1 金属バッファ層の二重層で構成されたゲート電極と、ゲート電極と連結したゲート配線と、ゲート配線から延びたゲートパッドと；

前記ゲート電極、ゲート配線及びゲートパッド電極上部に構成された第 1 絶縁膜と；

前記ゲート電極上部の第 1 絶縁膜上に積層されて構成されたアクティブ層及びオーミックコンタクト層と；

前記オーミックコンタクト層と接触して、銅と第 2 金属バッファ層の二重層で構成されたソース電極及びドレイン電極と、ソース電極と連結したデータ配線と、データ配線から延びたデータパッドと；

ソース電極、ドレイン電極及びデータ配線が形成された基板の全面に構成されて、前記ドレイン電極と、ゲートパッド及びデータパッドの一部を露出する保護膜と；

前記露出されたドレイン電極と接触する透明画素電極と、ゲートパッドと接触する透明ゲートパッド電極端子と、データパッドと接触する透明データパッド電極端子と；

を含むことを特徴とする液晶表示装置用アレイ基板。

【請求項 2】

前記第 1 金属バッファ層は、基板と密着性が良い物質で構成されたことを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置用アレイ基板。

【請求項 3】

前記第 1 金属バッファ層を形成する物質は、タンタル (Ta)、チタン (Ti)、クロム (Cr)、モリブデン (Mo)、ニッケル (Ni)、タングステン (W) で構成された金属グループのうち選択された一つである

ことを特徴とする請求項 2 に記載の液晶表示装置用アレイ基板。

【請求項 4】

前記第 2 金属バッファ層は、前記オーミックコンタクト層と前記銅との反応を防ぐことができる物質で形成された

ことを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置用アレイ基板。

【請求項 5】

前記第 2 金属層を形成する物質は、タンタル (Ta)、チタン (Ti)、クロム (Cr)、モリブデン (Mo)、ニッケル (Ni)、タングステン (W) で構成された金属グループのうち選択された一つである

ことを特徴とする請求項 4 に記載の液晶表示装置用アレイ基板。

【請求項 6】

前記ゲート配線の一部上部に、前記ソース電極及びドレイン電極と同一層同一物質でアイランド状のソース - ドレイン金属層をさらに構成した

ことを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置用アレイ基板。

【請求項 7】

前記ソース - ドレイン金属層は、前記保護膜をエッチングして構成したコンタクトホールを通じて前記画素電極と接触する

ことを特徴とする請求項 6 に記載の液晶表示装置用アレイ基板。

【請求項 8】

前記ゲート電極、ゲート配線及びゲートパッド電極下部の基板の全面に保護層をさらに構成する

ことを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置用アレイ基板。

【請求項 9】

前記保護層は単一層であって、窒化シリコン (SiN_x) と酸化シリコン (SiO₂) を含む無機絶縁物質グループとベンゾシクロブテン (BCB) とアクリル系樹脂を含んだ有機絶縁物質グループのうち選択された一つで構成された

ことを特徴とする請求項 8 に記載の液晶表示装置用アレイ基板。

【請求項 10】

10

20

30

40

50

前記保護層は二重層であって、窒化シリコン (SiN_x) と酸化シリコン (SiO_2) を含む無機絶縁物質グループとベンゾシクロブテン (BCB) とアクリル系樹脂を含んだ有機絶縁物質グループのうち選択された二個の二重層で構成された

ことを特徴とする請求項 8 に記載の液晶表示装置用アレイ基板。

【請求項 11】

前記第 1 金属バッファ層は、基板と密着性が良い物質で構成された

ことを特徴とする請求項 8 に記載の液晶表示装置用アレイ基板。

【請求項 12】

前記第 1 金属バッファ層を形成する物質は、タンタル (Ta)、チタン (Ti)、クロム (Cr)、モリブデン (Mo)、ニッケル (Ni)、タングステン (W) で構成された金属グループのうち選択された一つである 10

ことを特徴とする請求項 11 に記載の液晶表示装置用アレイ基板。

【請求項 13】

基板上に、銅と第 1 金属バッファ層の二重層でゲート電極と、ゲート電極と連結したゲート配線と、ゲート配線から延びたゲートパッドを形成する段階と；

前記ゲート電極、ゲート配線及びゲートパッド電極上部に第 1 絶縁膜を形成する段階と；

前記ゲート電極上部の第 1 絶縁膜上にアクティブ層とオーミックコンタクト層を形成する段階と；

前記オーミックコンタクト層と接触して、銅と第 2 金属バッファ層の二重層であるソース電極及びドレイン電極と、ソース電極と連結したデータ配線と、データ配線から延びたデータパッドを形成する段階と； 20

ソース電極とドレイン電極及びデータ配線が形成された基板の全面に、前記ドレイン電極と、ゲートパッドとデータパッドの一部を露出する保護膜を形成する段階と；

前記露出されたドレイン電極と接触する透明画素電極と、ゲートパッドと接触する透明ゲートパッド電極端子と、データパッドと接触する透明データパッド電極端子を形成する段階と；

を含むことを特徴とする液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。

【請求項 14】

前記第 1 金属バッファ層は、基板と密着性が良い物質で形成された 30

ことを特徴とする請求項 13 に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。

【請求項 15】

前記第 1 金属バッファ層を形成する物質は、タンタル (Ta)、チタン (Ti)、クロム (Cr)、モリブデン (Mo)、ニッケル (Ni)、タングステン (W) で構成された金属グループのうち選択された一つで形成された

ことを特徴とする請求項 14 に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。

【請求項 16】

前記第 2 金属バッファ層は、前記オーミックコンタクト層と前記銅との反応を防ぐことができる物質で形成された

ことを特徴とする請求項 13 に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。 40

【請求項 17】

前記第 2 バッファ金属層を形成する物質は、タンタル (Ta)、チタン (Ti)、クロム (Cr)、モリブデン (Mo)、ニッケル (Ni)、タングステン (W) で構成された金属グループのうち選択された一つで形成された

ことを特徴とする請求項 16 に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。

【請求項 18】

前記ゲート配線の一部上部に前記ソース電極及びドレイン電極と同一層同一物質でアイランド状のソース・ドレイン金属層を形成する段階をさらに含む

ことを特徴とする請求項 13 に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。

【請求項 19】

前記ソース・ドレイン金属層は、前記保護膜をエッチングして構成したコンタクトホールを通じて前記画素電極と接触する段階をさらに含む

ことを特徴とする請求項 18 に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。

【請求項 20】

前記ゲート電極とゲート配線とゲートパッド電極下部の基板の全面に保護層を形成する段階をさらに含む

ことを特徴とする請求項 13 に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。

【請求項 21】

前記保護層は単一層であって、窒化シリコン (SiN_x) と酸化シリコン (SiO_2) を含む無機絶縁物質とベンゾシクロブテン (BCB) とアクリル系樹脂を含んだ有機絶縁物質グループのうち選択された一つで形成された

ことを特徴とする請求項 20 に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。

【請求項 22】

前記保護層は二重層であって、窒化シリコン (SiN_x) と酸化シリコン (SiO_2) を含む無機絶縁物質とベンゾシクロブテン (BCB) とアクリル系樹脂を含んだ有機絶縁物質グループのうち選択された二個の二重層で形成された

ことを特徴とする請求項 20 に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。

【請求項 23】

前記第 1 金属バッファ層は、基板及び前記保護層と密着性が良い物質で形成された

ことを特徴とする請求項 20 に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。

【請求項 24】

前記第 1 金属バッファ層を形成する物質は、タンタル (Ta)、チタン (Ti)、クロム (Cr)、モリブデン (Mo)、ニッケル (Ni)、タングステン (W) で構成された金属グループのうち選択された一つで形成された

ことを特徴とする請求項 23 に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、液晶表示装置 (liquid crystal display device) に係り、銅を含んだ二重金属層で形成されたゲート電極とソース電極及びドレイン電極を含む液晶表示装置用アレイ基板とその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

図 1 は、液晶表示装置用アレイ基板の一部を示した拡大平面図である。基板 21 上にスイッチング素子である薄膜トランジスタ T がマトリックス形態で配置されており、このような複数の薄膜トランジスタ T を交差するゲート配線 33 とデータ配線 53 が形成されている。前記ゲート配線 33 の一端にはゲートパッド電極 35 が形成されていて、前記ゲートパッド電極 35 はゲート配線 33 に比べて大きな幅を有するように構成される。前記データ配線 53 の一端にはデータパッド電極 55 が形成されていて、前記データパッド電極 55 もデータ配線 53 に比べて大きな幅を有するように形成される。

【0003】

前記ゲートパッド電極 35 とデータパッド電極 55 は、各々外部の信号を直接受ける手段である透明なゲートパッド電極端子 71 及びデータパッド電極端子 73 と接触して構成される。この時、前記ゲート配線 33 とデータ配線 53 が交差して定義される領域を画素領域 P という。前記ゲート配線 33 の一部上部にストレージキャパシター C が構成されて、前記画素領域 P に構成された透明な画素電極 69 と回路的に並列に連結する。前記薄膜トランジスタ T は、ゲート電極 31、ソース電極 49 及びドレイン電極 51 と、前記ゲート電極 31 上部に構成されたアクティブ層 39 で形成される。

【0004】

前述した構成において、前記キャパシター C は、ゲート配線 33 の一部を第 1 キャパシ

ター電極として、前記ゲート配線 3 3 の一部上部に配置し、前記ソース電極 4 9 及びドレイン電極 5 1 と同一層同一物質で形成されたソース - ドレイン金属層 5 7 を第 2 キャパシター電極とする。前記ソース - ドレイン金属層 5 7 は、前記画素電極 6 9 とコンタクトホール 6 3 を通じて接触される。

【 0 0 0 5 】

前述した構成のうち、前記ゲート電極 3 1、ゲート配線 3 3 及びゲートパッド電極 3 5 は、信号遅延を防止するために、低抵抗金属であるアルミニウム (A l) (またはアルミニウム合金) を用い、アルミニウム (またはアルミニウム合金) の短所を補完するために、一般的にはアルミニウム (またはアルミニウム合金) に別途の金属層を積層して構成する。

10

【 0 0 0 6 】

前記ソース電極 4 9 及びドレイン電極 5 1 と、データ配線 5 3 と、データパッド電極 5 5 も、抵抗値を低くめるために、アルミニウムを用いる場合があり、この場合には、アルミニウム (またはアルミニウム合金) の上部と下部に別途の金属層をさらに構成する。

【 0 0 0 7 】

以下、図 2 A ないし図 2 J と図 3 A ないし図 3 J を参照しながら、従来例による液晶表示装置用アレイ基板の製造工程を説明する。まず、図 2 A ないし図 2 J は、図 1 の I I - I I ' 線に沿って切断したものであって、薄膜トランジスタとゲート配線を従来の工程順序に従って製造する工程を示した工程断面図である。また、図 3 A ないし図 3 J は、図 1 の I I I - I I I ' 線に沿って切断したものであって、ゲートパッドとデータパッドを従来の工程順序に従って製造する工程を示した工程断面図である。

20

【 0 0 0 8 】

一般的に、ゲート配線、ゲート電極及びゲートパッド電極は、アルミニウムを含む二重金属層で形成する。このようにする理由は、アルミニウム (A l) が、抵抗は小さいが化学的に耐蝕性が弱く、後続の高温工程でヒルロック (h i l l o c k) 形成することによる配線欠陥問題を引き起こすために、耐蝕性が強いモリブデン (M o) やクロム (C r) 等の金属を積層するものである。

【 0 0 0 9 】

以下、ゲート電極、ゲート配線及びゲートパッド電極を形成する工程を説明する。図 2 A 及び図 3 A に示したように、基板 2 1 上に、アルミニウム (A l) またはアルミニウム合金 (A l N d) を蒸着した第 1 金属層 2 3 a と、第 1 金属層 2 3 a の上部にモリブデン (M o) を蒸着した第 2 金属層 2 3 b を積層して形成する。続いて、前記第 2 金属層 2 3 b の上部にフォトレジスト (p h o t o r e s i s t : 以下 " P R " と称する) を塗布して P R 層 2 5 を形成する。

30

【 0 0 1 0 】

次に、前記 P R 層 2 5 の上部に、透過部 A と遮断部 B に定義されたマスク M を配置させ、マスク M の上部に光を照射して下部の P R 層 2 5 を露光する工程を行う。続いて、前記露光された P R 層 2 5 を現像する工程を行う。

【 0 0 1 1 】

図 2 B 及び図 3 B に示したように、現像されて残った残留 P R 層 2 7 間に下部の第 2 金属層 2 3 b が露出される。この時、前記残留 P R 層 2 7 は、ベーク (b a k e) 過程を経て、半円形状で構成される。

40

【 0 0 1 2 】

次に、図 2 C 及び図 3 C に示したように、前記残留 P R 層 2 7 間に露出された第 1 金属層 2 3 a とその下部の第 2 金属層 2 3 b をエッチングすれば、パターンニングされた第 2 金属層 2 9 b がパターンニングされた第 1 金属層 2 9 a の上にかかるオーバーハング (o v e r h a n g) 現象が起こる。これは、エッチングでパターンニングされた第 1 金属層 2 9 a であるアルミニウム (A l) またはアルミニウム合金層がパターンニングされた第 2 金属層 2 9 b であるモリブデン (M o) 層より速くエッチングされる特性があるためである。

【 0 0 1 3 】

50

このような形状は、次の工程で形成される絶縁膜（図示せず）の蒸着不良の原因になるために、前記パターンニングされた第1金属層29aと第2金属層29bの側面が連続的なテーパ（taper）になるように構成する工程がさらに必要である。

【0014】

したがって、図2D及び図3Dに示したように、乾式エッチング方式で残留PR層27の両側（平面的に周りである）とその下部の第1金属層29a及び第2金属層29bをエッチングする工程を行う。この時、残留PR層27は、その形態をそのまま維持しながら削られる。このようにすれば、先に説明した通り、前記第1金属層29aと第2金属層29bの両側面が連続的にテーパ付けられた形状になる。

【0015】

前記乾式エッチング工程が完了すれば、残留PR層27を除去する工程を行う。結果的に、図2E及び図3Eに示したように、モリブデン/アルミニウム（またはアルミニウム合金）（Mo/Al（AlNd））の二重層でゲート電極31と、ゲート電極31に連結されて一端にゲートパッド電極35を含むゲート配線33を形成できる。

【0016】

次に、図2Fないし図2J及び図3Fないし図3Jは、前記図2Aないし図2E及び図3Aないし図3Eに続く工程である。図2F及び図3Fに示したように、前記ゲート電極31と、ゲート配線33と、ゲートパッド電極35が形成された基板21の全面に、窒化シリコン（SiN_x）と酸化シリコン（SiO₂）を含む無機絶縁物質グループのうち選択された一つを蒸着して、第1絶縁膜であるゲート絶縁膜37を形成する。

【0017】

続いて、前記ゲート電極31上部のゲート絶縁膜37上に、非晶質シリコン（a-Si：H）と不純物が含まれた非晶質シリコン（n+a-Si：H）を積層してパターンニングして、アクティブ層39とオーミックコンタクト層41を形成する。

【0018】

次に、図2G及び図3Gに示したように、前記オーミックコンタクト層41が形成された基板21の全面に、モリブデン（Mo）とアルミニウム（Al）とモリブデン（Mo）を順に蒸着して、第3金属層43、第4金属層45、第5金属層47を積層する。

【0019】

次に、図2H及び図3Hに示したように、前記第3金属層、第4金属層、第5金属層を同時にパターンニングして、モリブデン/アルミニウム/モリブデン（Mo/Al/Mo）の3重金属層で構成されて、前記オーミックコンタクト層41と接触して相互に離隔されたソース電極49とドレイン電極51を形成する。同時に、前記ソース電極49と連結して一端にデータパッド55を含むデータ配線53を形成する。また、同時に、前記ゲート配線33の一部上部にアイランド状のソース・ドレイン金属層57を形成する。

【0020】

前記ソース電極49及びドレイン電極51とデータ配線53をモリブデン（Mo）やクロム（Cr）のように抵抗値が大きい金属を単一層として大面積基板を製作するようになれば、信号遅延により液晶パネルの全面に対して同一な画質を有する画像を得ることができない。

【0021】

反面、前記ソース電極49及びドレイン電極51と、データ配線53の抵抗値が小さいほど信号の流れが円滑になるために大面積アレイ基板を製作することに適している。したがって、これを解決するために、前述したように、前記ソース電極49及びドレイン電極51と、データ配線53を低抵抗配線で形成することが必要である。

【0022】

ところが、低抵抗配線であるアルミニウム層の上部と下部に各々構成されたモリブデン層のうち、前記下部モリブデン層は前記アルミニウム金属層が前記アクティブ層39またはオーミックコンタクト層41に深く入り込むスパイク（spiking）現象を防止するために形成して、前記上部モリブデン層は以後の工程で形成される透明電極と前記

10

20

30

40

50

アルミニウム層間のコンタクト抵抗を減らすための目的で形成するものである。このような理由で、前記ソース電極 4 9 及びドレイン電極 5 1 と、データ配線 5 3 を三重層 (Mo / Al / Mo) に構成した。

【0023】

前述した工程に続いて、前記ソース電極 4 9 とドレイン電極 5 1 間に露出されたオーミックコンタクト層 4 1 をエッチングして下部のアクティブ層 3 9 を露出する。図 2 I 及び図 3 I に示したように、前記ソース電極 4 9 及びドレイン電極 5 1 が形成された基板 2 1 の全面に絶縁物質を蒸着して、第 2 絶縁膜である保護膜 5 9 を形成する。

【0024】

前記保護膜 5 9 をエッチングしてドレイン電極 5 1 の一部を露出するドレインコンタクトホール 6 1 と、ソース・ドレイン金属層の一部を露出するストレージコンタクトホール 6 3 と、前記ゲートパッド電極 3 5 を露出するゲートパッド電極コンタクトホール 6 5 と、前記データパッド電極 3 7 を露出するデータパッドコンタクトホール 6 7 を形成する。 10

【0025】

図 2 J 及び図 3 J に示したように、前記保護膜 5 9 が形成された基板 2 1 の全面にインジウム・スズ・オキサイド (ITO) とインジウム・ジnk・オキサイド (IZO) を含んだ透明導電性金属グループのうち選択された一つを蒸着してパターンニングして、前記ドレイン電極 5 1 と前記ソース・ドレイン金属層 5 7 と接触する透明な画素電極 6 9 を形成する。

【0026】

同時に、前記ゲートパッド電極 3 5 と接触するゲートパッド電極端子 7 1 と、前記データパッド電極 5 5 と接触するデータパッド電極端子 7 3 を形成する。前述したような工程で従来例のアレイ基板を製作できる。 20

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0027】

しかしながら、前記工程は、5 マスク工程で製作されることができ、前記ゲート電極とゲート配線は 2 回のエッチング工程、すなわち、湿式エッチング工程とテーパー (taper) を形成するための乾式エッチング工程を行うために工程が遅れる。

【0028】

また、従来の工程のうち、ソース電極 4 9 及びドレイン電極 5 1 と、データ配線 5 3 とデータパッド電極 5 5 は、3 重金属層を混酸溶液で一括エッチングして形成するが、エッチング時にエッチング溶液により電池反応 (ガルバニック反応) が発生し、この時、モリブデン (Mo) の厚さが厚いほど電池反応による影響を克服できない。 30

【0029】

特に、電池反応により下部モリブデン層がオーバーエッチングされて前記保護層を形成する工程でアルミニウム層が崩れて下部のアクティブ層と接触する。この時、前記アルミニウム層とアクティブ層が反応して漏れ電流が増加して素子の動作特性が低下する原因になる。

【0030】

以下、図 4 を参照して説明する。図 4 は、図 2 J の D 部を拡大した断面図である。図示したように、アルミニウム層 4 5 を挟んで上部と下部に構成されたモリブデン (Mo) 4 3、4 7 がオーバーエッチングされる現象 (図 4 の E 部) が発生する。 40

【0031】

このような現象は、前記ソース電極及びドレイン電極 (4 9、図 2 J の 5 1) と、データ配線 (図 2 J の 5 3) と、データパッド電極 (図 3 J の 5 5) が形成された基板の全面に、保護膜 5 9 を形成する過程で前記アルミニウム層 4 5 のオーバーエッチングにより保護膜が正しく形成されない場合がある。

【0032】

また、前記アルミニウム層が上部に形成された保護層 5 9 に押さえられて下部のアクテ 50

ィブ層 39 またはオーミックコンタクト層 41 と接触する。このような場合には、相互拡散作用による漏れ電流の上昇により素子（薄膜トランジスタ）の動作が低下する問題がある。

【0033】

本発明は前述したような問題を解決するための目的で案出されたものであって、前記ゲート電極とソース電極及びドレイン電極を構成する時、銅層とその下部にバッファ金属層を含む二重金属層で構成する。この時、前記ゲート電極として銅と一緒に用いられるバッファ金属層は、基板との密着性が良くなければならない。

【0034】

また、前記ソース電極及びドレイン電極として銅と一緒に用いられるバッファ金属層は、下部オーミックコンタクト層と銅との反応を防ぐことができる金属ならば良い。 10

【0035】

前記のように銅を含んだ二重金属層でゲート及びドレイン電極を形成すれば、ゲート電極を形成する工程でエッチング工程を 2 度にかけて行う必要がなくて、前記ソース電極及びドレイン電極をアルミニウムを含む三重金属層で形成した時発生した漏れ電流問題を解決できる。

【課題を解決するための手段】

【0036】

前述したような目的を達成するための液晶表示装置用アレイ基板は、基板上に構成されて、銅と第 1 金属バッファ層の二重層で構成されたゲート電極と、ゲート電極と連結したゲート配線と、ゲート配線から延びたゲートパッド電極と；前記ゲート電極とゲート配線とゲートパッド電極上部に構成された第 1 絶縁膜と；前記ゲート電極上部の第 1 絶縁膜上に積層されて構成されたアクティブ層とオーミックコンタクト層と；前記オーミックコンタクト層と接触して、銅と第 2 金属バッファ層の二重層で構成されたソース電極及びドレイン電極とソース電極と連結したデータ配線とデータ配線から延びたデータパッド電極と；ソース電極とドレイン電極とデータ配線が形成された基板の全面に構成されて、前記ドレイン電極と、ゲートパッド電極とデータパッド電極の一部を露出する保護膜と；前記露出されたドレイン電極と接触する透明画素電極と、ゲートパッド電極と接触する透明ゲートパッド電極端子と、データパッド電極と接触する透明データパッド電極端子を含む。 20 30

【0037】

前記第 1 金属バッファ層は、基板と密着性が良い物質で構成する。このような物質としてはタンタル（Ta）、チタン（Ti）、クロム（Cr）、モリブデン（Mo）、ニッケル（Ni）、タングステン（W）などがある。

【0038】

前記第 2 金属バッファ層は、前記オーミックコンタクト層と前記銅との反応を防ぐことができる物質で構成する。このような物質としてはタンタル（Ta）、チタン（Ti）、クロム（Cr）、モリブデン（Mo）、ニッケル（Ni）、タングステン（W）などがある。 40

【0039】

前記ゲート配線の一部上部に前記ソース電極及びドレイン電極と同一層同一物質でアイランド状のソース・ドレイン金属層をさらに構成し、ソース・ドレイン金属層は前記保護膜をエッチングして構成したコンタクトホールを通じて前記画素電極と接触させる。

【0040】

前記ゲート電極とゲート配線とゲートパッド電極下部の基板の全面に保護層をさらに構成する。

【0041】

前記保護層は、窒化シリコン（SiN_x）と酸化シリコン（SiO₂）を含む無機絶縁物質グループのうちから選択された一つまたはベンゾシクロブテン（BCB）とアクリル（acryl）系樹脂（resin）を含んだ有機絶縁物質グループのうちから選択された 50

一つまたは二重層で構成する。

【0042】

前記保護層をさらに構成する場合には第1金属バッファ層は、基板と密着性が良い物質ならば良くてこのような物質としてはタンタル(Ta)、チタン(Ti)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)、ニッケル(Ni)、タングステン(W)等がある。

【0043】

本発明の特徴による液晶表示装置用アレイ基板の製造方法は、基板上に、銅と第1金属バッファ層の二重層でゲート電極と、ゲート電極と連結したゲート配線と、ゲート配線から延びたゲートパッド電極を形成する段階と；前記ゲート電極とゲート配線とゲートパッド電極上部に第1絶縁膜を形成する段階と；前記ゲート電極上部の第1絶縁膜上にアクティブ層とオーミックコンタクト層を形成する段階と；前記オーミックコンタクト層と接触して、銅と第2金属バッファ層の二重層であるソース電極及びドレイン電極とソース電極と連結したデータ配線とデータ配線から延びたデータパッド電極を形成する段階と；ソース電極とドレイン電極とデータ配線が形成された基板の全面に、前記ドレイン電極と、ゲートパッド電極とデータパッド電極の一部を露出する保護膜を形成する段階と；前記露出されたドレイン電極と接触する透明画素電極と、ゲートパッド電極と接触する透明ゲートパッド電極端子と、データパッド電極と接触する透明データパッド電極端子を形成する段階を含む。

10

【発明の効果】

【0044】

20

本発明によって液晶表示装置用アレイ基板を製作すれば、第一に銅を含んだ二重金属層が同一なエッチング液により一括エッチングされるので工程時間を短縮することができる効果がある。

【0045】

また、ドレイン電極を形成する金属と下部のアクティブ層とが反応しないために薄膜トランジスタの動作特性を改善できる効果がある。

【0046】

さらに、ゲート物質とソース及びドレイン物質として低抵抗銅を用いたために大面積液晶パネルを製作できる効果がある。

【発明を実施するための最良の形態】

30

【0047】

以下、添附した図面を参照しながら本発明による望ましい実施例を説明する。

- 第1実施例 -

本発明の第1実施例は、ゲート電極とソース電極及びドレイン電極を形成する時銅を含む二重金属層で形成することを特徴とする。

【0048】

以下、図5Aないし図5Iと図6Aないし図6Iを参照して、本発明によるアレイ基板の製造工程を説明する。(本発明の平面図は従来の平面図と同一であるためこれを利用して、同一な構成の図面符号は従来の番号に100番を加えて表示する。)

【0049】

40

図5Aないし図5Iは、図1の切断線II-II'と対応するものであって、薄膜トランジスタとゲート配線を形成する工程を、本発明の工程順序に従って示した工程断面図である。また、図6Aないし図6Iは、図1の切断線III-III'と対応するものであって、ゲートパッド電極とデータパッド電極を、本発明の工程順序に従って示した工程断面図である。

【0050】

まず、基板121上に、タンタル(Ta)、チタン(Ti)、モリブデン(Mo)、クロム(Cr)、タングステン(W)、ニッケル(Ni)またはこれらの合金を含む導電性金属グループのうち選択された一つを蒸着して第1金属層123aを形成し、第1金属層123aの上部に銅(Cu)を蒸着した第2金属層123bを積層して形成する。この時

50

、銅の下部に金属層をさらに構成する理由は、前記銅がガラス基板と接触特性がよくないためにこれを解決するためである。続いて、前記第2金属層123bの上部にフォトレジスト(photoresist:以下"PR"と称する)を塗布してPR層125を形成する。

【0051】

次に、前記PR層125の上部に透過部Aと遮断部Bに定義されたマスクMを配置させ、マスクMの上部に光を照射して下部のPR層125を露光する工程を行う。続いて、前記露光されたPR層125を現像する工程を行う。

【0052】

図5B及び図6Bに示したように、現像されて残った残留PR層127間に下部の第2金属層123bが露出される。この時、前記残留PR層127はベーク(bake)過程を経て、半円形状で構成される。

【0053】

図5C及び図6Cに示したように、前記残留PR層127間に露出された第2金属層123bとその下部の第1金属層123aを湿式エッチングすれば、パターンングされた第1金属層129aと銅(Cu)である第2金属層129bの側面が連続的にテーパ付けられるように構成される。

【0054】

続いて、前記残留PR層を除去したら、図5D及び図6Dに示したように、上部銅及び下部バッファ(buffer)金属層(Cu/Ta, Ti, Cr, Mo, W, Niのうち選択された一つ)の二重層である、ゲート電極131と、ゲート電極131に連結して一端にゲートパッド電極135を含むゲート配線133を形成できる。

【0055】

前記ゲート電極と、ゲート配線と、ゲートパッド電極を形成する工程に続いて、次に、図5Eないし図5I及び図6Eないし図6Iを参照して、本発明による液晶表示装置用アレイ基板の製造工程を説明する。

【0056】

図5E及び図6Eに示したように、前記ゲート電極131とゲート配線133等が形成された基板121の全面に、第1絶縁膜であるゲート絶縁膜137を形成する。前記ゲート絶縁膜137は、窒化シリコン(SiN_x)と酸化シリコン(SiO₂)を含む無機絶縁物質グループのうちから選択された一つを蒸着して形成する。

【0057】

次に、前記ゲート電極131上部のゲート絶縁膜137上に、アイランド状でアクティブ層139(active layer)とオーミックコンタクト層141(ohmic contact layer)を形成する。前記アクティブ層139は、一般的に純粋な非晶質シリコン(a-Si:H)で形成し、前記オーミックコンタクト層141は不純物が含まれた非晶質シリコン(n+a-Si:H)で形成する。

【0058】

次に、図5F及び図6Fに示したように、前記オーミックコンタクト層141が形成された基板121の全面に、タンタル(Ta)、チタン(Ti)、モリブデン(Mo)、クロム(Cr)、ニッケル(Ni)等を含む導電性金属グループのうち選択された一つを蒸着した第3金属層143を形成し、前記第3金属層143の上部に銅(Cu)を蒸着した第4金属層145を形成する。この時、前記第3金属層143は、前記銅である第4金属層145と半導体層が直接接触して相互反応することを防止できる。

【0059】

次に、図5G及び図6Gに示したように、前記第3金属層と第4金属層を湿式エッチングして、銅を含んだ二重金属層で構成されたソース電極149とこれとは所定間隔離隔されたドレイン電極151と、前記ソース電極149と連結して一端にデータパッド155を含むデータ配線153を形成する。同時に、ゲート配線133の一部上部にアイランド状でソース-ドレイン金属層157を形成する。続いて、前記ソース電極149とドレイ

10

20

30

40

50

ン電極 151 間の離隔された領域間に露出されたオーミックコンタクト層 141 をエッチングして下部のアクティブ層 139 を露出する。

【0060】

次に、図 5 H 及び図 6 H に示したように、前記ソース電極 149 及びドレイン電極 151 が形成された基板 121 の全面に、窒化シリコン (SiO_2) と酸化シリコン (SiN_x) を含んだ無機絶縁物質グループのうちから選択された一つを蒸着したり、ベンゾシクロブテン (BCB) とアクリル系樹脂を含んだ有機絶縁物質グループのうち選択された一つまたはこれらの二重層で蒸着 / 塗布して保護膜 159 を形成する。

【0061】

前記保護膜 159 をパターニングして、前記ドレイン電極 151 の一部を露出するドレインコンタクトホール 161 と前記ソース - ドレイン金属層 157 を露出するストレージコンタクトホール 163 と前記ゲートパッド電極 135 の一部を露出するゲートパッド電極コンタクトホール 165 と、前記データパッド電極 137 を露出するデータパッドコンタクトホール 167 を形成する。

【0062】

次に、図 5 I 及び図 6 I に示したように、前記保護膜 159 上に、インジウム - スズ - オキサイド (ITO) とインジウム - ジンク - オキサイド (IZO) を含んだ透明導電性金属グループのうち選択された一つを蒸着して、前記ドレイン電極 151 とソース - ドレイン金属層 157 と接触する画素電極 169 と、前記ゲートパッド電極 135 と接触するゲートパッド電極端子 171 と、前記データパッド電極 137 と接触するデータパッド電極端子 173 を形成する。

【0063】

前述したような工程で本発明の第 1 実施例によるアレイ基板を製作できる。前述したように、ゲート電極とソース電極及びドレイン電極を形成する時、低抵抗特性を有した銅を用いれば、工程時間を短縮することができて素子の動作特性を改善できる。

【0064】

第 1 実施例は、銅と金属バッファ層の二重金属層を用いることによって銅の短所を補完した。すなわち、銅はガラス基板との接触特性がよくなく、前記オーミックコンタクト層と接触すれば相互拡散による漏れ電流特性が大きくなるために、これを防止するために、モリブデン (Mo)、クロム (Cr)、タングステン (W)、ニッケル (Ni) 等の金属をバッファ層として用いた。

【0065】

- 第 2 実施例 -

本発明の第 2 実施例の特徴は、前記ゲート電極を形成する前に、基板の全面に絶縁膜で保護層を形成するものである。図 7 A 及び図 7 B を参照して説明する。図 7 A と図 7 B は、各々図 1 の II - II' 及び III - III' に対応した本発明の第 2 実施例による液晶表示装置用アレイ基板を示した断面図である。

【0066】

図示したように、基板 121 上に、保護層 (buffer layer) 130 を形成し、前記保護層 130 の上に上部銅 (Cu) と下部バッファ層金属層 (Ti, Ta, W, Cr, Ni, Mo のうち選択された一つ) で構成された二重金属層であるゲート電極 131 と、これに連結して一端にゲートパッド 135 を含むゲート配線 133 を形成する。前記ゲート電極 131 とゲート配線 133 を含む基板 121 の全面にゲート絶縁膜 137 を形成する。

【0067】

前記ゲート電極 131 上部のゲート絶縁膜 137 上にはアクティブ層 139 とオーミックコンタクト層 141 を形成し、前記オーミックコンタクト層 141 と接触して相互に離隔されて上部銅 (Cu) と下部バッファ層金属層 (Ti, Ta, W, Cr, Ni, Mo のうち選択された一つ) の二重層であるソース電極 149 及びドレイン電極 151 と、ソース電極 149 に連結されて一端にはデータパッド 155 を含むデータ配線 153 を形成す

る。この時、前記ソース電極 149 及びドレイン電極 151 と同一層同一物質で前記ゲート配線 133 の一部上部にアイランド状のソース - ドレイン金属層 157 を形成する。

【0068】

前記ソース電極 149 及びドレイン電極 151 が形成された基板 121 の全面にドレイン電極 151 の一部を露出する保護膜 159 を形成する。また、前記保護膜 159 は、ゲートパッド 135 とデータパッド 155 を露出するコンタクトホール (contact hole) を含んでいる。前記保護膜 159 の上部には前記ドレイン電極 151 と接触する画素電極 169 と、前記ゲートパッド 135 と接触するゲートパッド電極端子 171 と、前記データパッド電極 155 と接触するデータパッド電極端子 173 を形成する。

【0069】

前述した構成において、前記保護層 130 に窒化シリコン (SiN_x) または酸化シリコン (SiO_2) を含む無機絶縁物質グループのうち選択された一つと、ベンゾシクロブテン (BCB) とアクリル系樹脂を含んだ有機絶縁物質グループのうち選択された一つまたはこれらの二重層を蒸着または塗布して用いる。

【0070】

保護層 130 によりゲート電極 131 として銅と一緒に金属バフファ層に用いたモリブデン (Mo)、クロム (Cr)、タングステン (W)、ニッケル (Ni) 以外に、チタン (Ti)、タンタル (Ta) をさらに用いることができる。すなわち、前記基板 121 上に保護層 130 を形成することによって、前記チタン (Ti) とタンタル (Ta) をエッチングするエッチング液が基板 121 に触れないようになるためにこれらを用いることができる。前述したような構成で本発明の第 2 実施例による液晶表示装置用アレイ基板を製作できる。

【産業上の利用可能性】

【0071】

本発明によって液晶表示装置用アレイ基板を製作すれば、第一に、銅を含んだ二重金属層が同一なエッチング液により一括エッチングされるので工程時間を短縮することができる効果がある。また、第二に、ドレイン電極を形成する金属と下部のアクティブ層と反応しないために薄膜トランジスタの動作特性を改善できる効果がある。さらに、第三に、ゲート物質とソース及びドレイン物質として低抵抗銅を用いたために大面積液晶パネルを製作できる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【0072】

【図 1】液晶表示装置用アレイ基板の一部を示した平面図である。

【図 2 A】図 1 の I I - I I ' 線に沿って切断して従来の工程順序に従って説明するための工程断面図である。

【図 2 B】図 2 A に続く工程断面図である。

【図 2 C】図 2 B に続く工程断面図である。

【図 2 D】図 2 C に続く工程断面図である。

【図 2 E】図 2 D に続く工程断面図である。

【図 2 F】図 2 E に続く工程断面図である。

【図 2 G】図 2 F に続く工程断面図である。

【図 2 H】図 2 G に続く工程断面図である。

【図 2 I】図 2 H に続く工程断面図である。

【図 2 J】図 2 I に続く工程断面図である。

【図 3 A】図 1 の I I I - I I I ' 線に沿って切断して従来の工程順序を説明するための工程断面図である。

【図 3 B】図 3 A に続く工程断面図である。

【図 3 C】図 3 B に続く工程断面図である。

【図 3 D】図 3 C に続く工程断面図である。

【図 3 E】図 3 D に続く工程断面図である。

10

20

30

40

50

【図 3 F】図 3 E に続く工程断面図である。

【図 3 G】図 3 F に続く工程断面図である。

【図 3 H】図 3 G に続く工程断面図である。

【図 3 I】図 3 H に続く工程断面図である。

【図 3 J】図 3 I に続く工程断面図である。

【図 4】図 2 J の D を拡大した拡大断面図である。

【図 5 A】図 1 の切断線 I I - I I ' と対応して本発明の工程順序を説明するための工程断面図である。

【図 5 B】図 5 A に続く工程断面図である。

【図 5 C】図 5 B に続く工程断面図である。

【図 5 D】図 5 C に続く工程断面図である。

【図 5 E】図 5 D に続く工程断面図である。

【図 5 F】図 5 E に続く工程断面図である。

【図 5 G】図 5 F に続く工程断面図である。

【図 5 H】図 5 G に続く工程断面図である。

【図 5 I】図 5 H に続く工程断面図である。

【図 6 A】図 1 の切断線 I I I - I I I ' と対応して本発明の工程順序を説明するための工程断面図である。

【図 6 B】図 6 A に続く工程断面図である。

【図 6 C】図 6 B に続く工程断面図である。

【図 6 D】図 6 C に続く工程断面図である。

【図 6 E】図 6 D に続く工程断面図である。

【図 6 F】図 6 E に続く工程断面図である。

【図 6 G】図 6 F に続く工程断面図である。

【図 6 H】図 6 G に続く工程断面図である。

【図 6 I】図 6 H に続く工程断面図である。

【図 7 A】図 1 の I I - I I ' 線に対応して本発明の第 2 実施例による液晶表示装置用アレイ基板を示した断面図である。

【図 7 B】図 1 の I I I - I I I ' 線に対応して本発明の第 2 実施例による液晶表示装置用アレイ基板を示した断面図である。

【符号の説明】

【 0 0 7 3 】

1 2 1 : 基板

1 3 1 : ゲート電極

1 3 3 : ゲート配線

1 3 5 : ゲートパッド電極

1 3 7 : ゲート絶縁膜

1 3 9 : アクティブ層

1 4 1 : オーミックコンタクト層

1 4 9 : ソース電極

1 5 1 : ドレイン電極

1 5 3 : データ配線

1 5 5 : データパッド電極

1 5 7 : ソース - ドレイン金属層

1 5 9 : 保護膜

1 6 9 : 画素電極

1 7 1 : ゲートパッド電極端子

1 7 3 : データパッド電極端子


10

20


30

40


【図 1】




【図 2 A】




【図 2 B】




【図 2 C】




【図 2 D】




【図 2 E】




【図 2 F】




【図 2 G】




【図 2 H】




【図 2 I】




【図 2 J】




【図 3 A】




【図 3 B】




【図 3 G】




【図 3 H】




【図 3 I】




【図 3 C】




【図 3 D】




【図 3 E】




【図 3 F】




【図 3 J】




【図 4】




【図 5 A】




【図 5 B】




【図 5 C】




【図 5 D】




【図 5 E】




【図 5 F】




【図 5 G】




【図 5 H】




【図 5 I】




【図 6 A】




【図 6 B】




【図 6 C】




【図 6 D】




【図 6 E】




【図 6 F】




【図 6 G】




【図 6 H】




【図 6 I】



【図 7 A】



【図 7 B】



フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	F I	テーマコード(参考)
H 0 1 L 29/49	H 0 1 L 29/78	6 1 9 A
H 0 1 L 29/786	H 0 1 L 29/58	G
	H 0 1 L 21/88	R
	H 0 1 L 21/90	A

- (72)発明者 ヨン・ソプ・ファン
大韓民国、440-302 キョンギ-ド、スウォン-シ、ヤンガン-グ、チョンジャ2-ドン、
トンシン・アパートメント 207-804
- (72)発明者 ギ-ソン・チェ
大韓民国、406-130 インチョン、ヨンス-グ、トンチャン-ドン、ハニャン1-チャ、1
11-ドン、607-ホ
- (72)発明者 ギョ-チョル・チョ
大韓民国、435-040 キョンギ-ド、グンポ-シ、サンボン-ドン、カヤ・アパートメント
519-901

F ターム(参考)	2H092	JA40	JA44	JA47	JA48	JB24	JB33	JB57	KA18	KB04	KB24
		KB25	MA18	MA41	NA17	NA18	NA27				
	4M104	AA09	BB01	BB04	BB05	BB13	BB14	BB16	BB17	BB18	BB36
		BB40	CC05	DD16	DD17	DD20	DD64	FF08	FF13	GG09	GG10
		GG14	HH09	HH16							
	5F033	GG04	HH07	HH11	HH17	HH18	HH19	HH20	HH21	HH38	JJ01
		JJ38	KK04	KK07	KK11	KK17	KK18	KK19	KK20	KK21	MM05
		QQ08	QQ09	QQ19	QQ37	RR04	RR06	RR21	TT04	VV06	VV15
		XX10	XX14	XX28	XX33						
	5F110	AA03	AA14	AA16	AA28	BB01	CC07	DD11	EE02	EE04	EE06
		EE14	EE23	EE43	FF02	FF03	FF27	GG02	GG15	GG35	HK02
		HK04	HK09	HK16	HK22	HK32	HL07	HL22	NN03	NN23	NN24
		NN27	NN33	NN36							

专利名称(译)	用于液晶显示装置的阵列基板及其制造方法		
公开(公告)号	JP2004133422A	公开(公告)日	2004-04-30
申请号	JP2003301680	申请日	2003-08-26
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	Eruji飞利浦杜迪股份有限公司		
[标]发明人	ヨソソプファン ギソソチエ ギヨチヨルチヨ		
发明人	ヨソソプファン ギソソチエ ギヨチヨルチヨ		
IPC分类号	G02F1/1368 G02F1/136 G02F1/1362 H01L21/28 H01L21/3205 H01L21/768 H01L23/52 H01L29/423 H01L29/49 H01L29/786		
CPC分类号	G02F1/136286 G02F2001/13629		
FI分类号	G02F1/1368 H01L21/28.301.R H01L29/78.612.C H01L29/78.617.L H01L29/78.616.U H01L29/78.619.A H01L29/58.G H01L21/88.R H01L21/90.A		
F-TERM分类号	2H092/JA40 2H092/JA44 2H092/JA47 2H092/JA48 2H092/JB24 2H092/JB33 2H092/JB57 2H092 /KA18 2H092/KB04 2H092/KB24 2H092/KB25 2H092/MA18 2H092/MA41 2H092/NA17 2H092/NA18 2H092/NA27 4M104/AA09 4M104/BB01 4M104/BB04 4M104/BB05 4M104/BB13 4M104/BB14 4M104 /BB16 4M104/BB17 4M104/BB18 4M104/BB36 4M104/BB40 4M104/CC05 4M104/DD16 4M104/DD17 4M104/DD20 4M104/DD64 4M104/FF08 4M104/FF13 4M104/GG09 4M104/GG10 4M104/GG14 4M104 /HH09 4M104/HH16 5F033/GG04 5F033/HH07 5F033/HH11 5F033/HH17 5F033/HH18 5F033/HH19 5F033/HH20 5F033/HH21 5F033/HH38 5F033/JJ01 5F033/JJ38 5F033/KK04 5F033/KK07 5F033 /KK11 5F033/KK17 5F033/KK18 5F033/KK19 5F033/KK20 5F033/KK21 5F033/MM05 5F033/QQ08 5F033/QQ09 5F033/QQ19 5F033/QQ37 5F033/RR04 5F033/RR06 5F033/RR21 5F033/TT04 5F033 /VV06 5F033/VV15 5F033/XX10 5F033/XX14 5F033/XX28 5F033/XX33 5F110/AA03 5F110/AA14 5F110/AA16 5F110/AA28 5F110/BB01 5F110/CC07 5F110/DD11 5F110/EE02 5F110/EE04 5F110 /EE06 5F110/EE14 5F110/EE23 5F110/EE43 5F110/FF02 5F110/FF03 5F110/FF27 5F110/GG02 5F110/GG15 5F110/GG35 5F110/HK02 5F110/HK04 5F110/HK09 5F110/HK16 5F110/HK22 5F110 /HK32 5F110/HL07 5F110/HL22 5F110/NN03 5F110/NN23 5F110/NN24 5F110/NN27 5F110/NN33 5F110/NN36 2H192/AA24 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CC12 2H192/CC32 2H192/CC72 2H192 /DA02 2H192/EA74 2H192/EA76 2H192/FA65 5F033/JJ07 5F033/JJ17 5F110/HK06		
代理人(译)	英年古河 Kajinami秩序		
优先权	1020020052660 2002-09-03 KR		
其他公开文献	JP4230856B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：为了防止泄漏电流而无需执行两次蚀刻过程。栅电极131由与铜和基板具有良好接触特性的金属双金属层形成，并且图案溶液不影响基板，并且源电极149和漏电极151是铜和下层。它由能够防止欧姆接触层和铜之间的反应的金属的双金属层形成。此外，在基板的整个表面上还由绝缘膜形成保护层159。[选择图]图5I

