



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2013-0070517
(43) 공개일자 2013년06월27일

- (51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G02F 1/136 (2006.01) *C09K 13/00* (2006.01)
H01L 29/786 (2006.01)
- (21) 출원번호 10-2012-0133091
(22) 출원일자 2012년11월22일
심사청구일자 없음
(30) 우선권주장
1020110137665 2011년12월19일 대한민국(KR)
- (71) 출원인
동우 화인켐 주식회사
전라북도 익산시 약촌로 132 (신흥동)
- (72) 발명자
윤영진
전라북도 전주시 덕진구 호성동1가 851번지 진흥
더블파크 305동 1001호
유인호
전라북도 익산시 팔봉동 패인골드빌아파트 2차
204-1006호
조성배
서울특별시 송파구 풍납1동 483-16번지 301호
- (74) 대리인
한양특허법인


전체 청구항 수 : 총 12 항

(54) 발명의 명칭 액정 표시장치용 어레이 기판 제조방법

(57) 요 약

본 발명은 a)기판 상에 게이트 전극을 형성하는 단계; b)상기 게이트 전극을 포함한 기판 상에 게이트 절연층을 형성하는 단계; c)상기 게이트 절연층 상에 반도체층을 형성하는 단계; d)상기 반도체층 상에 소스/드레인 전극을 형성하는 단계; 및 e)상기 드레인 전극에 연결된 화소전극을 형성하는 단계를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법에 있어서, 상기 a)단계 또는 d)단계는 구리계 금속막을 식각하여 각각의 전극을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 식각에 사용되는 식각액 조성물은, 조성물 총 중량에 대하여, A)과초산(peracetic acid) 1 내지 10 중량%, B)함부소 화합물 0.01 내지 2 중량%, C)수용성 시클릭 아민 화합물 0.01 내지 5 중량%, D)유기산 및 무기산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상 0.1 내지 5 중량%, 및 E)잔량의 물을 포함하는 것임을 특징으로 하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법을 제공한다.

대 표 도 - 도1



특허청구의 범위

청구항 1

- a) 기판 상에 게이트 전극을 형성하는 단계;
- b) 상기 게이트 전극을 포함한 기판 상에 게이트 절연층을 형성하는 단계;
- c) 상기 게이트 절연층 상에 반도체층을 형성하는 단계;
- d) 상기 반도체층 상에 소스/드레인 전극을 형성하는 단계; 및
- e) 상기 드레인 전극에 연결된 화소전극을 형성하는 단계를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법에 있어서,

상기 a)단계 또는 d)단계는 구리계 금속막을 식각하여 각각의 전극을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 식각에 사용되는 식각액 조성물은, 조성물 총 중량에 대하여, A)과초산(peracetic acid) 1 내지 10 중량%, B)함불소 화합물 0.01 내지 2 중량%, C)수용성 시클릭 아민 화합물 0.01 내지 5 중량%, D)유기산 및 무기산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상 0.1 내지 5 중량%, 및 E)잔량의 물을 포함하는 것임을 특징으로 하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법.

청구항 2

청구항 1에 있어서, 상기 액정표시장치용 어레이 기판이 박막트랜지스터(TFT) 어레이 기판인 것을 특징으로 하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 식각에 사용되는 식각액 조성물은, 조성물 총 중량에 대하여, E) 질소 원자와 술폰산을 갖는 수용성 화합물 0.1 내지 5 중량%을 더 포함하는 것임을 특징으로 하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법.

청구항 4

조성물 총 중량에 대하여, A)과초산(peracetic acid) 1 내지 10 중량%, B)함불소 화합물 0.01 내지 2 중량%, C)수용성 시클릭 아민 화합물 0.01 내지 5 중량%, D)유기산 및 무기산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상 0.1 내지 5 중량%, 및 E)잔량의 물을 포함하는 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 5

청구항 4에 있어서,

상기 구리계 금속막의 식각액 조성물은 E) 질소 원자와 술폰산을 갖는 수용성 화합물 0.1 내지 5 중량%을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 6

청구항 4에 있어서, 상기 B)함불소 화합물은 불화암모늄, 불화나트륨, 불화칼륨, 중불화암모늄, 중불화나트륨 및 중불화칼륨으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 또는 2종 이상인 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 7

청구항 4에 있어서, 상기 C)수용성 시클릭 아민 화합물은 아미노테트라졸, 이미다졸, 인돌, 푸린, 피라졸, 피리딘, 피리미딘, 피롤, 피롤리딘 및 피롤린으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 또는 2종 이상인 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 8

청구항 4에 있어서, 상기 D) 유기산 및 무기산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상은 초산, 글리콜산, 구연산, 옥살산, 아미노기와 카르복실기를 갖는 화합물, 질산계 화합물, 황산, 인산, 및 과염소산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것임을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 9

청구항 5에 있어서, 상기 E) 질소 원자와 솔폰산을 갖는 수용성 화합물은 살파민산(Sulfamic acid), 살파제(Sulfonamide), 및 그 유도체로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 또는 2종 이상인 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 10

청구항 4에 있어서, 상기 구리계 금속막은 구리 또는 구리 합금의 단일막; 및 구리막 및 구리 합금막 중에서 선택되는 하나 이상의 막과, 몰리브덴막, 몰리브텐 합금막, 티타늄막 및 티타늄 합금막으로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상의 막을 포함하는 다층막인 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물.

청구항 11

- I)기판 상에 구리계 금속막을 형성하는 단계;
- II)상기 I)단계에서 형성된 구리계 금속막 상에 선택적으로 광반응 물질을 남기는 단계; 및
- III) 청구항 4의 식각액 조성물을 사용하여 상기 II)단계에서 처리된 구리계 금속막을 식각하는 단계를 포함하는 구리계 금속막의 식각방법.

청구항 12

청구항 4의 식각액 조성물을 사용하여 식각된 게이트 전극 및 소스/드레인 전극 중 어느 하나 이상을 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판.

명세서

기술 분야

[0001] 본 발명은 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법; 구리계 금속막의 식각액 조성물; 및 상기 식각액 조성물을 사용하는 구리계 금속막의 식각방법에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 반도체 장치에서 기판 위에 금속 배선을 형성하는 과정은 통상적으로 스퍼터링 등에 의한 금속막 형성공정, 포토레지스트 도포, 노광 및 현상에 의한 선택적인 영역에서의 포토레지스트 형성공정, 및 식각공정에 의한 단계로 구성되고, 개별적인 단위 공정 전후의 세정 공정 등을 포함한다. 이러한 식각공정은 포토레지스트를 마스크로 하여 선택적인 영역에 금속막을 남기는 공정을 의미하며, 통상적으로 플라즈마 등을 이용한 건식식각 또는 식각액 조성물을 이용하는 습식식각이 사용된다.

[0003] 이러한 반도체 장치에서, 최근 금속배선의 저항이 주요한 관심사로 떠오르고 있다. 왜냐하면 TFT-LCD(thin film transistor-liquid crystal display)에 있어서 RC 신호지연 문제를 해결하는 것이 패널크기 증가와 고해상도 실현에 관건이 되는데, 저항이 RC 신호지연을 유발하는 주요한 인자이기 때문이다. 따라서, TFT-LCD의 대형화에 필수적으로 요구되는 RC 신호지연의 감소를 실현하기 위해서는, 저저항의 물질을 개발하는 것이 필수적이다.

[0004] 종래에 주로 사용되었던 크롬(Cr, 비저항: $12.7 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$), 몰리브덴(Mo, 비저항: $5 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$), 알루미늄(Al, 비저항: $2.65 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$) 및 이들의 합금은 저항이 크기 때문에 대형 TFT LCD에 사용되는 게이트 및 데이터 배선 등으로 이용하기 어렵다. 따라서, 저저항 금속막으로서 구리막 및 구리 몰리브덴막 등의 구리계 금속막과 그에 대한 식각액 조성물이 주목을 받고 있다.

[0005] 그런데, 구리계 금속막의 개발은 별론으로 하고, 현재까지 알려진 구리계 금속막에 대한 식각액 조성물들은 사용자의 요구를 충분히 만족시키지 못하고 있다.

[0006] 예를 들어, 대한민국 공개특허 10-2003-0082375호에는 과산화수소수, 유기산, 인산염, 질소, 플루오르 화합물

및 탈이온수를 포함하는 구리 단일막 또는 구리 몰리브덴막의 식각용액이 개시된다. 상기 과산화수소계 식각액 조성물은 구리계 금속막에 대한 식각특성은 우수하나, 식각액 내로 용출되는 구리이온의 농도가 높아짐에 따라, 과산화수소의 연쇄분해 반응에 의한 과열이 발생하므로 공정상 위험이 상존하고, 충분한 식각이 진행되지 않는 문제점이 있다.

[0007] 또한, 대한민국 공개특허 10-2009-0042173호에는 과산화이황산암모늄((NH₄)₂S₂O₈, ammonium persulfate), 무기 산, 아세테이트염, 불소함유 화합물, 술폰산 화합물, 아졸계 화합물 및 물을 포함하는 식각액 조성물이 개시된다. 상기 식각액 조성물은 과열 안정성을 해결하지만, 식각을 위해 킬레이팅제의 첨가가 필요하다는 문제점이 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0008] (특허문헌 0001) 대한민국 공개특허 10-2003-0082375호

(특허문헌 0002) 대한민국 공개특허 10-2009-0042173호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 본 발명은 구리계 금속막의 식각시 산화제로 사용되는 과산화수소를 배제하고 식각시 식각액 내에 존재하는 구리이온의 농도를 조절하는 것에 의해, 과산화수소의 연쇄분해 반응에 의한 과열로 인한 위험을 원천적으로 차단함과 동시에 다량의 과산화수소를 사용할 때와 동등 이상의 식각특성을 유지하는 구리계 금속막의 식각액 조성물을 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0010] 또한, 본 발명은 식각시 직선성이 우수하며 낮은 각도의 테이퍼프로파일을 제공하고, 금속막의 잔사를 발생시키지 않는 구리계 금속막의 식각액 조성물을 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0011] 또한, 본 발명은 게이트 전극과 게이트 배선 및 소스/드레인 전극과 데이터 배선의 일괄 식각이 가능한 구리계 금속막의 식각액 조성물을 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0012] 또한, 본 발명은 상기 구리계 금속막의 식각액 조성물을 이용하여 액정표시장치용 어레이 기판을 제조하는 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0013] 본 발명은,

[0014] a)기판 상에 게이트 전극을 형성하는 단계;

[0015] b)상기 게이트 전극을 포함한 기판 상에 게이트 절연층을 형성하는 단계;

[0016] c)상기 게이트 절연층 상에 반도체층을 형성하는 단계;

[0017] d)상기 반도체층 상에 소스/드레인 전극을 형성하는 단계; 및

[0018] e)상기 드레인 전극에 연결된 화소전극을 형성하는 단계를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법에 있어서,

[0019] 상기 a)단계 또는 d)단계는 구리계 금속막을 식각하여 각각의 전극을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 식각에 사용되는 식각액 조성물은, 조성물 총 중량에 대하여, A)과초산(peracetic acid) 1 내지 10 중량%, B)함불소 화합물 0.01 내지 2 중량%, C)수용성 시클릭 아민 화합물 0.01 내지 5 중량%, D)유기산 및 무기산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상 0.1 내지 5 중량%, 및 F)잔량의 물을 포함하는 것임을 특징으로 하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조방법을 제공한다.

[0020] 상기 a)단계는 기판 상에 구리계 금속막을 형성하고, 상기 구리계 금속막을 상기 식각액 조성물로 식각하여 게이트 전극을 형성하는 단계를 포함하며, 상 d)단계는 반도체층 상에 구리계 금속막을 형성하고 상기 구리계 금

속막을 상기 식각액 조성물로 식각하여 소스/드레인 전극을 형성하는 단계를 포함할 수 있다.

[0021] 또한, 본 발명은 조성물 총 중량에 대하여, A)과초산(peracetic acid) 1 내지 10 중량%, B)함볼소 화합물 0.01 내지 2 중량%, C)수용성 시클릭 아민 화합물 0.01 내지 5 중량%, D)유기산 및 무기산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상 0.1 내지 5 중량%, 및 F)잔량의 물을 포함하는 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물을 제공한다.

[0022] 또한, 본 발명은

[0023] I)기판 상에 구리계 금속막을 형성하는 단계;

[0024] II)상기 I)단계에서 형성된 구리계 금속막 상에 선택적으로 광반응 물질을 남기는 단계; 및

[0025] III) 본 발명의 식각액 조성물을 사용하여 상기 II)단계에서 처리된 구리계 금속막을 식각하는 단계를 포함하는 구리계 금속막의 식각방법을 제공한다.

[0026] 상기 식각방법에서, 상기 광반응 물질로는 통상적인 포토레지스트 물질이 사용될 수 있으며, 통상적인 노광 및 현상 공정에 의해 선택적으로 남겨질 수 있다.

[0027] 또한, 본 발명은, 본 발명의 식각액 조성물을 사용하여 식각된 게이트 전극 및 소스/드레인 전극 중에서 어느 하나 이상을 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판을 제공한다.

발명의 효과

[0028] 본 발명의 식각액 조성물은 과초산의 함량을 최소화하고, 과산화수소의 배제로 연쇄분해 반응에 의한 과열로 인한 위험을 원칙적으로 차단하면서도, 다양한 과산화수소를 사용할 때와 동등 이상의 식각특성을 유지하므로, 구리계 금속막의 식각 효율을 크게 향상시킨다.

[0029] 또한, 본 발명의 식각액 조성물은 조성이 단순하여 조성물의 컨트롤이 용이하다는 효과가 있다.

[0030] 또한, 본 발명의 식각액 조성물은 구리계 금속막을 식각할 때, 직선성이 우수한 테이퍼프로파일을 구현하며, 잔사를 발생시키지 않으므로 전기적인 쇼트나 배선의 불량, 휘도의 감소 등의 문제를 야기하지 않는다.

[0031] 또한, 본 발명의 식각액 조성물은 게이트 전극과 게이트 배선 및 소스/드레인 전극과 데이터 배선을 일괄 식각하는 것을 가능하게 하므로, 식각공정을 단순화시키며 공정수율을 극대화시킨다.

[0032] 또한, 본 발명의 식각액 조성물은 상기와 같은 효과를 제공하므로 대화면, 고회도의 회로가 구현되는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조시에 매우 유용하게 사용될 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0033] 도1은 본 발명의 실시예1의 식각액 조성물로 식각한 구리/티타늄 이중막의 표면에 대한 SEM 사진이다(Cu 0 ppm).

도2는 본 발명의 실시예1의 식각액 조성물로 식각한 구리/티타늄 이중막의 표면에 대한 SEM 사진이다(Cu 300 ppm).

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0034] 이하, 본 발명을 더욱 상세히 설명한다.

[0035] 본 발명은 조성물 총 중량에 대하여, A)과초산(peracetic acid) 1 내지 10 중량%, B)함볼소 화합물 0.01 내지 2 중량%, C)수용성 시클릭 아민 화합물 0.01 내지 5 중량%, D)유기산 및 무기산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상 0.1 내지 5 중량%, 및 F)잔량의 물을 포함하는 것을 특징으로 하는 구리계 금속막의 식각액 조성물에 관한 것이다.

[0036] 본 발명에서 구리계 금속막은 막의 구성성분 중에 구리가 포함되는 것으로서, 구리 또는 구리 합금의 단일막(구리 질화막, 구리 산화막 등 포함); 및 구리막 및 구리 합금막 중에서 선택되는 하나 이상의 막과 몰리브덴막, 몰리브덴 합금막, 티타늄막 및 티타늄 합금막으로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상의 막을 포함하는 다층막을 포함하는 개념이다.

[0037] 상기 다층막의 예로는, 구리/몰리브덴막, 구리/몰리브덴 합금막, 구리 합금/몰리브덴 합금막, 구리/티타늄막 등

의 이중막, 또는 3중막을 들 수 있다. 상기 구리/몰리브덴막은 몰리브덴층과 상기 몰리브덴층 상에 형성된 구리층을 포함하는 것을 의미하며, 상기 구리/몰리브덴 합금막은 몰리브덴 합금층과 상기 몰리브덴 합금층 상에 형성된 구리층을 포함하는 것을 의미하며, 구리 합금/몰리브덴 합금막은 몰리브덴 합금층과 상기 몰리브덴 합금층 상에 형성된 구리 합금층을 포함하는 것을 의미하며, 상기 구리/티타늄막은 티타늄층과 상기 티타늄층 상에 형성된 구리층을 포함하는 것을 의미한다.

[0038] 또한, 상기 몰리브덴 합금층은 예컨대, 티타늄(Ti), 탄탈륨(Ta), 크롬(Cr), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd), 및 인듐(In) 등으로 이루어진 군에서 선택되는 1종 이상의 금속과 몰리브덴의 합금으로 이루어진 층을 의미한다.

[0039] 특히, 본 발명의 식각액 조성물은 구리합금막 또는 구리/티타늄 막에 바람직하게 적용될 수 있다.

[0040] 본 발명의 식각액 조성물에 포함되는 A)과초산(per acetic acid)에서 분리된 아세테이트 이온은 구리표면과의 교착을 통해 Cu의 식각 속도를 제어해주는 역할을 한다.

[0041] 상기 과초산은 조성물 총 중량에 대하여 1 내지 10 중량%로 포함되는 것이 바람직하며, 2 내지 5 중량%로 포함되는 것이 더욱 바람직하다. 과초산이 1 중량% 미만으로 포함되면 Cu 식각력이 현저히 저하되어 적절한 식각 시간을 유지하기 어렵고, 식각 균일성도 저하되며, 10 중량%를 초과하면 Cu 식각속도가 현저히 증가하여 Cu 식각량을 제어하기가 어렵고 공정 제어 또한 어려움을 가지게 된다.

[0042] 본 발명의 식각액 조성물에 포함되는 B)함 불소 화합물은 티타늄 금속막을 식각함과 동시에 하부 막 잔사를 제거하는 주 성분이다.

[0043] 상기 B)함불소 화합물은, 이 분야에서 통상적으로 사용되는 물질로서 용액 내에서 플루오르 이온 혹은 다원자 플루오르 이온으로 해리될 수 있는 것이라면 특별히 제한되지 않는다. 예컨대, 불화암모늄(ammonium fluoride: NH₄F), 불화나트륨(sodium fluoride: NaF), 불화칼륨(potassium fluoride: KF), 중불화암모늄(ammonium bifluoride: NH₄FHF), 중불화나트륨(sodium bifluoride: NaFHF), 중불화칼륨(potassium bifluoride: KFHF) 등을 들 수 있으며, 이들은 1종 단독으로 또는 2종 이상이 함께 사용될 수 있다.

[0044] 상기 함불소 화합물은 조성물 총 중량에 대하여 0.01 내지 2 중량%로 포함되는 것이 바람직하며, 0.1 내지 1 중량%로 포함되는 것이 더욱 바람직하다. 함불소 화합물이 0.01 중량% 미만으로 포함되면 금속식각 잔사가 발생될 수 있으며, 2 중량%를 초과하여 포함되면 유리기판의 Glass Damage가 커지는 문제가 발생할 수 있다.

[0045] 본 발명의 식각액 조성물에 포함되는 C)수용성 시클릭 아민 화합물은 구리계 금속의 식각 속도를 조절하며 폐턴의 시디로스(CD Loss)를 줄여주어 공정상의 마진을 높이는 역할을 한다. 상기 C)수용성 시클릭아민 화합물은 조성물 총 중량에 대하여 0.01 내지 5 중량%로 포함되는 것이 바람직하며, 0.01 내지 3 중량%로 포함되는 것이 더욱 바람직하다. 상기 C)수용성 시클릭 아민 화합물의 함량이 0.01 중량% 미만인 경우, 시디로스가 너무 크게 발생될 수 있으며, 5 중량%를 초과하는 경우, 구리의 식각속도는 빨라지고 몰리브덴 또는 몰리브덴합금의 식각 속도는 느려지기 때문에 씨디로스가 커지고 몰리브덴 또는 몰리브덴합금의 잔사가 남을 가능성이 증가한다.

[0046] 상기 C)수용성 시클릭 아민 화합물로는 아미노테트라졸(aminotetrazole), 이미다졸(imidazole), 인돌(indole), 푸린(purine), 피라졸(pyrazole), 피리딘(pyridine), 피리미딘(pyrimidine), 피롤(pyrrole), 피롤리딘(pyrrolidine), 피롤린(pyrrolidine) 등을 들 수 있으며, 이들은 1종 단독으로 또는 2종 이상이 함께 사용될 수 있다.

[0047] 본 발명의 식각액 조성물에 포함되는 D)유기산 및 무기산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상은 pH를 조절하여 구리계 금속막이 식각 될 수 있는 환경을 만드는 역할을 하며, pH를 낮추어 과초산 분해를 억제한다.

[0048] 상기 D)유기산 및 무기산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상의 함량은 조성물 총중량에 대하여 0.1 내지 5중량%가 바람직하며, 상기 유기산 및 무기산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상이 0.1 중량% 미만으로 포함되면 pH를 조절하는 영향력이 부족하여 과초산 분해가 가속화되는 문제가 발생함과 동시에 구리의 식각 성능 저하 속도가 급격히 증가될 수 있으며, 5 중량%를 초과하여 포함되면 구리의 식각속도가 빨라지고 베리어(Barrie) 막질인 티타늄의 식각속도가 느려지기 때문에 티타늄막 대비 씨디로스(CD Loss)가 커지게 되고 티타늄 막의 잔사가 유발 될 수 있다.

[0049] 상기 유기산으로는 초산, 글리콜산, 구연산, 옥살산, 이미노디아세트산 같은 아미노기와 카르복실기를 갖는 화합물 등을 들 수 있으며, 무기산으로는 질산, 아질산 등의 질산계 화합물, 황산, 인산, 과염소산 등을 들 수 있

다. 특히, 상기 유기산 및 무기산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상으로는 초산, 질산계 화합물 및 아미노기와 카르복실기를 갖는 화합물이 바람직하게 사용될 수 있다.

- [0050] 본 발명의 식각액 조성물은 E) 질소 원자와 술폰산을 갖는 수용성 화합물을 더 포함할 수 있다.
- [0051] 본 발명의 식각액 조성물에 포함되는 E) 질소 원자와 술폰산을 갖는 수용성 화합물은 과수계 보다 상대적으로 자체 분해율이 높은 과초산의 분해율을 억제해주는 역할을 수행하여 제품의 유효기간을 늘려주는 효과를 가지고 있다.
- [0052] 상기 E) 질소 원자와 술폰산을 갖는 수용성 화합물은 조성물 총 중량에 대하여 0.1 내지 5중량%로 포함되는 것이 바람직하다. 질소 원자와 술폰산을 갖는 수용성 화합물이 0.1중량% 미만으로 포함되면 과초산의 분해 억제력이 현저히 떨어져서 과초산계 에칭액의 자체경시 안정성 확보가 어렵고, 5 중량%를 초과하면 Cu 에칭 속도가 현저히 증가하여 Cu 식각량을 제어하기가 어려울 뿐만 아니라 공정 제어에도 어려움을 갖게 된다.
- [0053] 상기 E) 한분자 내에 질소 원자와 술폰산을 갖는 수용성 화합물은 살파민산(Sulfamic acid), 살파제(Sulfonamide) 및 그 유도체로 이루어진 군에서 선택되는 1종 또는 2종 이상인 것이 바람직하다.
- [0054] 본 발명의 식각액 조성물에 포함되는 F)물은 특별히 한정되는 것은 아니나, 탈이온수가 바람직하다. 더욱 바람직하게는 물의 비저항 값(즉, 물속에 이온이 제거된 정도)이 $18\text{M}\Omega\text{/cm}$ 이상인 탈이온수를 사용하는 것이 바람직하다.
- [0055] 본 발명의 식각액 조성물은 전술한 성분 이외에 통상의 첨가제를 더 첨가할 수 있으며, 첨가제의 대표적인 예로는 금속 이온 봉쇄제, 부식 방지제 등을 들 수 있다.
- [0056] 본 발명의 식각액 조성물에 사용되는 A) 과초산 (per acetic acid), B)함불소 화합물, C) 수용성 시클릭 아민 화합물, D) 유기산 및 무기산으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상, 및 E) 잔량의 물은 반도체 공정용의 순도를 가지는 것이 바람직하다.
- [0057] 본 발명의 식각액 조성물은 구리계 금속막으로 이루어진 액정표시장치의 게이트 전극과 게이트 배선 및 소스/드레인 전극과 데이터 배선을 일괄 식각할 수 있으며, 인듐산화막의 식각도 가능하다.
- [0058] 이하에서, 실시예를 통하여 본 발명을 보다 상세히 설명한다. 그러나, 하기의 실시예는 본 발명을 더욱 구체적으로 설명하기 위한 것으로서, 본 발명의 범위가 하기의 실시예에 의하여 한정되는 것은 아니다. 하기의 실시예는 본 발명의 범위 내에서 당업자에 의해 적절히 수정, 변경될 수 있다.

[0059] 실시예 1 및 비교예 1 내지 2: 식각액 조성물의 제조

- [0060] 하기 표1에 나타낸 조성에 따라, 각 성분들을 혼합하여 실시예1 및 비교예1 내지 2의 식각액 조성물을 각각 6 kg씩 제조하였다.

표 1

[0061]	과초산	NH_4HF_2	수용성 시클릭 아민 화합물	질산	탈 이온수
실시예 1	4.0	0.5	0.5	2.0	93.0
비교예 1	4.0	0.5	0.5	0.01	94.9
비교예 2	4.0	0.5	0.5	7.0	88.0

[0062] (단위: 중량%)

[0063] 시험예 1: 식각액 조성물의 식각특성평가

- [0064] 상기에서 제조된 실시예1, 비교예1 및 비교예2의 식각액 조성물을 사용하여 스퍼터링법으로 유리 기판 상에 증착한 Cu/Ti 금속막을 식각하였다. 분사식 식각 방식의 실험장비(모델명: ETCHER(TFT), SEMES사) 내에 제조된 식각액을 넣고 온도를 28°C 로 설정하여 가온한 후, 온도가 $28\pm0.1^\circ\text{C}$ 에 도달하였을 때 식각 공정을 수행하였다.

Cu/Ti 금속막의 총 식각 시간은 엔드포인트 검출(End Point Detection, EPD)을 기준으로 하여 오버 에치(Over Etch) 100%를 주어 실시하였다. 기판을 넣고 분사를 시작하여 식각이 다 되면 꺼내어 탈이온수로 세정한 후, 열풍건조장치를 이용하여 건조하고, 포토레지스트 박리기(PR stripper)를 이용하여 포토레지스트를 제거하였다. 세정 및 건조 후 전자주사현미경(SEM; 모델명: S-4700, HITACHI사 제조)을 이용하여 식각 특성을 평가하여 하기 표2, 도 1 및 도 2에 나타냈다.

표 2

[0065]	마질	Side Etch(μm) (Cu 0 ppm)	Taper Angle($^{\circ}$) (Cu 0 ppm)	Side Etch(μm) (Cu 3000ppm)	Taper Angle($^{\circ}$) (Cu 3000ppm)
실시예1	Cu/Ti	1.45	26.2	1.35	27.6
비교예1	Cu/Ti	-	-	Cu EPD 6 sec Delay	Cu EPD 6 sec Delay
비교예2	Cu/Ti	Pattern out	Pattern out	Pattern out	Pattern out

[0066] 상기 표3, 도 1(Cu 0 ppm) 및 도 2(Cu 3000ppm)에서 확인할 수 있는 바와 같이, 실시예1의 식각액 조성물은 양호한 식각특성을 나타냈다. 그러나, 비교예 2의 식각액의 경우는 질산이 과량 포함되어 Cu 의 Over Etch로 Pattern Out이 발생하였다. 실시예1의 식각액의 경우는 Cu가 0 ppm 일때와 Cu가 3000 ppm 용출되었을 때의 Cu/Ti 식각 후의 S/E 변화율이 10% 미만으로 양호한 결과를 확인 나타냈다. 그러나, 질산이 극소량 포함된 비교예 1의 식각액 조성물은 Cu가 3000 ppm 용출되었을 때, Cu/Ti 식각 후의 EPD 가 크게 감소한 것을 알 수 있다.

[0067] 시험예 2: 식각액 조성물의 유효기간 특성평가

[0068] 상기에서 제조된 실시예 1에 각각 Sulfamic Acid를 더 추가한 실시예 2 내지 4의 식각액 조성물을 사용하여 식각액 조성물이 상온 보관 후 식각 하고자 하는 금속의 Etch 속도가 변하기 직전까지를 유효기간으로 설정하였다.


표 3

[0069]	과 초산	NH_4HF_2	수용성 시클릭 아민 화합물	질산	Sulfamic Acid	탈 이온수	유효 기간 (실온, day)
실시예 2	4	0.5	0.5	2.0	2.0	93	3 day
실시예 1	4	0.5	0.5	2.0	-	95	1 day
실시예 3	4	0.5	0.5	2.0	1.0	94	2 day
실시예 4	4	0.5	0.5	2.0	3.0	92	3 day


[0070] 상기 표 3에서 실시예 2를 살펴보면 Sulfamic Acid 2.0% 첨가 시 Etchant의 자체 경시 변화가 크지 않아서 사용 가능한 유효기간이 3 day로 실시예 1 대비하여 200% 사용기간이 연장된 결과를 나타내었다. 실시예 3에서는 실시예 1에 비하여 유효기간이 1day 연장되었고 실시예 4에서는 Sulfamic Acid 3% 첨가했지만 유효기간이 더 길어지지는 않았다.

도면

도면1



도면2



专利名称(译)	标题 : 制造液晶显示器阵列基板的方法		
公开(公告)号	KR1020130070517A	公开(公告)日	2013-06-27
申请号	KR1020120133091	申请日	2012-11-22
[标]申请(专利权)人(译)	东友精细化工有限公司		
申请(专利权)人(译)	东宇精细化工有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	东宇精细化工有限公司		
[标]发明人	YOON YOUNG JIN 윤영진 YU IN HO 유인호 CHO SEONG BAE 조성배		
发明人	윤영진 유인호 조성배		
IPC分类号	G02F1/136 C09K13/00 H01L29/786		
CPC分类号	H01L29/4908 C23F1/18 G02F1/136286 H01L21/32134 H01L29/458		
代理人(译)	汉阳专利事务所		
优先权	1020110137665 2011-12-19 KR		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明提供了制造用于液晶显示装置的阵列基板的方法，其中方程中使用的蚀刻剂组合物意味着是通过蚀刻a) 步骤形成每个电极的步骤，或d) 步骤是选择为涉及制造用于液晶显示装置的阵列基板的方法，包括在基板上形成栅极绝缘层的步骤，在c) 栅极绝缘层上形成半导体层的步骤，在源极/漏极上形成d) 上述半导体层，以及形成与e) 漏电极连接的像素电极的步骤，该组由以下组成：A) 大约占组合物总重量的乙酰基过氧化氢(过乙酸)1至10重量% B) 全氟化合物0.01至2重量%，C) 水溶性环状胺化合物0.01至5重量%，和D) 有机酸和无机酸，包括0.1至5重量%的水，和E) 一种包括在a) 衬底上形成栅电极的步骤：b) 栅电极。

