

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2010-245059

(P2010-245059A)

(43) 公開日 平成22年10月28日(2010.10.28)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
<b>H05B 33/02 (2006.01)</b>	H05B 33/02	3K107
<b>H05B 33/26 (2006.01)</b>	H05B 33/26	Z
<b>H01L 51/50 (2006.01)</b>	H05B 33/14	A
<b>H05B 33/10 (2006.01)</b>	H05B 33/10	

審査請求 有 請求項の数 12 O L (全 34 頁)

(21) 出願番号	特願2010-176591 (P2010-176591)	(71) 出願人	306037311 富士フイルム株式会社
(22) 出願日	平成22年8月5日(2010.8.5)		東京都港区西麻布2丁目26番30号
(62) 分割の表示	特願2006-511374 (P2006-511374) の分割	(74) 代理人	100079049 弁理士 中島 淳
原出願日	平成16年3月29日(2004.3.29)	(74) 代理人	100084995 弁理士 加藤 和詳
		(74) 代理人	100099025 弁理士 福田 浩志
		(72) 発明者	八重樫 裕之 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番 1号 富士通株式会社内
		Fターム(参考)	3K107 AA01 BB01 CC05 CC14 CC36 DD03 DD18 DD22 DD27 DD46X DD90 EE03 EE33 FF15 GG00


(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス装置およびその製造装置並びに表示装置

(57) 【要約】

【課題】 発光効率に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子の提供。

【解決手段】 基板上に形成され、光反射性を有する第1の導電膜と、前記第1の導電膜上に形成され、光透過性を有する絶縁層と、前記絶縁層上に形成され、光透過性を有する第2の導電膜を有するアノード電極と、前記アノード電極上に形成された有機エレクトロルミネッセンス層と、前記有機エレクトロルミネッセンス層上に形成され、光透過性を有するカソード電極とを有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子、前記有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法、および前記有機エレクトロルミネッセンス素子を有する表示装置。

【選択図】 図1A



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

基板上に形成され、光反射性を有する第 1 の導電膜と、  
 前記第 1 の導電膜上に形成され、光透過性を有する絶縁層と、  
 前記絶縁層上に形成され、光透過性を有する第 2 の導電膜を有するアノード電極と、  
 前記アノード電極上に形成された有機エレクトロルミネッセンス層と、  
 前記有機エレクトロルミネッセンス層上に形成され、光透過性を有するカソード電極と  
 を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

## 【請求項 2】

請求の範囲第 1 項記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、  
 前記絶縁層は、前記第 1 の導電膜を覆うように形成されている  
 ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

10

## 【請求項 3】

請求の範囲第 1 項又は第 2 項記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、  
 前記第 1 の導電膜は、前記アノード電極と前記カソード電極とが重なる発光領域よりも  
 幅広に形成されている  
 ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

## 【請求項 4】

請求の範囲第 1 項乃至第 3 項のいずれか 1 項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素  
 子において、  
 前記絶縁層の膜厚は、1  $\mu\text{m}$  以上である  
 ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

20

## 【請求項 5】

請求の範囲第 1 項乃至第 4 項のいずれか 1 項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素  
 子において、  
 前記絶縁層の光の透過率は、50% 以上である  
 ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

## 【請求項 6】

請求の範囲第 1 項乃至第 5 項のいずれか 1 項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素  
 子において、  
 前記第 1 の導電膜は、前記アノード電極と前記カソード電極とが重なる発光領域に部分  
 的に形成されている  
 ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

30

## 【請求項 7】

請求の範囲第 1 項乃至第 6 項のいずれか 1 項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素  
 子において、  
 前記基板又は前記絶縁層の表面に、凹凸が形成されている  
 ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

## 【請求項 8】

請求の範囲第 1 項乃至第 7 項のいずれか 1 項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素  
 子において、  
 前記第 1 の導電膜は、Al、Ag、Nd、Si、Ti、W、Cu、Nb、Ta、C、又  
 は少なくともこれらのうちのいずれかを主成分とする合金よりなる  
 ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

40

## 【請求項 9】

請求の範囲第 1 項乃至第 8 項のいずれか 1 項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素  
 子において、  
 前記第 2 の導電膜は、ITO、IZO、又はZnOよりなる  
 ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

## 【請求項 10】

50

請求の範囲第1項乃至第9項のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を画素領域に有することを特徴とする表示装置。

【請求項11】

請求の範囲第10項記載の表示装置において、前記基板上に形成され、前記有機エレクトロルミネッセンス素子に印加する駆動電圧を制御するスイッチング素子を更に有することを特徴とする表示装置。

【請求項12】

基板上に、スイッチング素子を形成する工程と、

前記スイッチング素子が形成された前記基板上に、第1の絶縁層を形成する工程と、

前記第1の絶縁層上に、光反射性を有する第1の導電膜を形成する工程と、

前記第1の導電膜が形成された前記第1の絶縁層上に、前記スイッチング素子の電極上に第1の開口部を有し、光透過性を有する感光性樹脂よりなる第2の絶縁層を形成する工程と、

前記第2の絶縁層をマスクとして前記第1の絶縁層をエッチングし、前記スイッチング素子の電極に達する第2の開口部を形成する工程と、

前記第2の絶縁層上に、前記第1の開口部及び前記第2の開口部を介して前記スイッチング素子の電極に電氣的に接続され、光透過性を有する第2の導電膜を有するアノード電極を形成する工程と、

前記アノード電極上に、有機エレクトロルミネッセンス層を形成する工程と、

前記有機エレクトロルミネッセンス層上に、光透過性を有するカソード電極を形成する工程と

を有することを特徴とする表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子及びその製造方法、並びに表示装置及びその製造方法に係り、特に、発光効率に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子及びその製造方法、並びにこのような有機エレクトロルミネッセンス素子を有する表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来のCRT、LCDと比較して薄型化、軽量化が可能な表示装置として、近年、有機エレクトロルミネッセンス素子(EL)を用いた表示装置が大きな注目を集めている。有機エレクトロルミネッセンス素子は、自己発光型であるため、視認性が高い、視野角依存性がない、可撓性を有するフィルム基板を用いることができる、液晶表示装置と比較して薄い・軽い、などの様々な利点がある。さらには、高精細度の表示を実現すべく、有機エレクトロルミネッセンス素子とともに、薄膜トランジスタ等のスイッチング素子を有するアクティブマトリクス型の表示装置の開発が進められている。

【0003】

従来の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた表示装置では、例えば、ガラス基板よりなる絶縁性基板上に、ITO(スズをドーブした酸化インジウム)等の透明導電膜よりなるアノード電極が形成されている。アノード電極上には、電子と正孔との再結合により光が発生する発光層を含む有機エレクトロルミネッセンス層が形成されている。有機エレクトロルミネッセンス層上には、Al(アルミニウム)膜やMg(マグネシウム)-Ag(銀)合金膜等よりなるカソード電極が形成されている。こうして、絶縁性基板上に、アノード電極と、有機エレクトロルミネッセンス層と、カソード電極とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子が形成されている。また、アクティブマトリクス型の表示装置においては、有機エレクトロルミネッセンス素子に印加する駆動電圧を制御する薄膜トランジスタ等のスイッチング素子が、絶縁性基板と有機エレクトロルミネッセンス素子との間に形成されている。このような構造を有する表示装置は、有機エレクトロルミネッセン

10

20

30

40

50

ス層の発光層において発生した光が絶縁性基板側から取り出されるいわゆるボトムエミッション型となっている。

【0004】

上記の表示装置においてフルカラー化を実現する場合には、画素領域に発光波長の異なる発光層が作り分けられている。例えば、画素となる領域が開口された蒸着マスクを基板に密着させ、RGBの各色を形成する発光層を、例えばRGBの順に蒸着マスクを移動して形成することが行われている。

【0005】

ボトムエミッション型の表示装置の場合、上述のように、有機エレクトロルミネッセンス素子において発生した光は絶縁性基板側から取り出される。このため、絶縁性基板と有機エレクトロルミネッセンス素子との間にスイッチング素子が形成される場合、1画素に占める発光面積がスイッチング素子の存在により実質的に小さくなり、高い発光効率を得ることができないという難点がある。

10

【0006】

このような発光効率に関する難点については、スイッチング素子が形成される絶縁性基板側とは反対側、すなわちカソード電極側から発光層において発生した光が取り出されるいわゆるトップエミッション型の構造による解決が試みられている（例えば特許文献1、2を参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

20

【0007】

【特許文献1】特開2001-85163号公報

【特許文献2】特開平11-329753号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

特許文献1に開示されたトップエミッション型の表示装置においては、光透過性を有するカソード電極を用い、アノード電極として光反射性を有するCr（クロム）薄膜を用いることにより、発光層で発生した光をカソード電極側へ反射し、カソード電極から光が取り出されている。しかしながら、Crは光の反射率があまり高くないため、発光層で発生した光を十分にカソード電極側へ反射することはできない。

30

【0009】

また、特許文献2に開示されたトップエミッション型の表示装置においては、Al膜よりなる反射層上にITO膜よりなる電極層が直に形成されている。しかしながら、Al膜とITO膜とは電氣的接続が良好ではないため、反射層を電極として用いることは困難であった。

【0010】

このため、反射層下にスイッチング素子を設けると、電極層とスイッチング素子との接続が困難であった。

【0011】

40

本発明の目的は、高い発光効率を実現しうる有機エレクトロルミネッセンス素子及びその製造方法、並びにこのような有機エレクトロルミネッセンス素子を有する表示装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0012】

本発明の一観点によれば、基板上に形成され、光反射性を有する第1の導電膜と、前記第1の導電膜上に前記第1の導電膜を覆うように形成され、光透過性を有する第2の導電膜とを有するアノード電極と、前記アノード電極上に形成された有機エレクトロルミネッセンス層と、前記有機エレクトロルミネッセンス層上に形成され、光透過性を有するカソード電極とを有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子が提供される。

50

## 【0013】

また、本発明の他の観点によれば、基板上に形成され、光反射性を有する第1の導電膜と、前記第1の導電膜上に形成され、光透過性を有する第2の導電膜と、前記第1の導電膜と前記第2の導電膜との間に部分的に形成され、前記第1の導電膜及び前記第2の導電膜のそれぞれに電氣的に接続する第3の導電膜とを有するアノード電極と、前記アノード電極上に形成された有機エレクトロルミネッセンス層と、前記有機エレクトロルミネッセンス層上に形成され、光透過性を有するカソード電極とを有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子が提供される。

## 【0014】

また、本発明の更に他の観点によれば、基板上に形成され、光反射性を有する第1の導電膜と、前記第1の導電膜上に形成され、光透過性を有する絶縁層と、前記絶縁層上に形成され、光透過性を有する第2の導電膜を有するアノード電極と、前記アノード電極上に形成された有機エレクトロルミネッセンス層と、前記有機エレクトロルミネッセンス層上に形成され、光透過性を有するカソード電極とを有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子が提供される。

10

## 【0015】

また、本発明の更に他の観点によれば、基板上に、光反射性を有する第1の導電膜と、前記第1の導電膜上に前記第1の導電膜を覆うように形成され、光透過性を有する第2の導電膜とを有するアノード電極を形成する工程と、前記第1の導電膜上に、有機エレクトロルミネッセンス層を形成する工程と、前記有機エレクトロルミネッセンス層上に、光透過性を有するカソード電極を形成する工程とを有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法が提供される。

20

## 【0016】

また、本発明の更に他の観点によれば、基板上に、スイッチング素子を形成する工程と、前記スイッチング素子が形成された前記基板上に、第1の絶縁層を形成する工程と、前記第1の絶縁層上に、光反射性を有する第1の導電膜を形成する工程と、前記第1の導電膜が形成された前記第1の絶縁層上に、前記スイッチング素子の電極上に第1の開口部を有し、光透過性を有する感光性樹脂よりなる第2の絶縁層を形成する工程と、前記第2の絶縁層をマスクとして前記第1の絶縁層をエッチングし、前記スイッチング素子の電極に達する第2の開口部を形成する工程と、前記第2の絶縁層上に、前記第1の開口部及び前記第2の開口部を介して前記スイッチング素子の電極に電氣的に接続され、光透過性を有する第2の導電膜を有するアノード電極を形成する工程と、前記アノード電極上に、有機エレクトロルミネッセンス層を形成する工程と、前記有機エレクトロルミネッセンス層上に、光透過性を有するカソード電極を形成する工程とを有することを特徴とする表示装置の製造方法が提供される。

30

## 【発明の効果】

## 【0017】

本発明によれば、基板上に形成され、光反射性を有する第1の導電膜と、第1の導電膜上に第1の導電膜を覆うように形成され、光透過性を有する第2の導電膜とによりアノード電極を構成することにより、有機エレクトロルミネッセンス層において発生した光をカソード電極側から取り出すので、素子特性の劣化を伴うことなく、高い発光効率を実現することができる。

40

## 【0018】

また、本発明によれば、第1の導電膜と第2の導電膜との間に、第1の導電膜及び第2の導電膜のそれぞれに電氣的に接続する第3の導電膜を部分的に形成することにより、第1の導電膜と第2の導電膜との間の導通を確保するので、第1の導電膜から有機エレクトロルミネッセンス層に正孔を注入することができる。

## 【0019】

また、本発明によれば、基板上に形成され、光反射性を有する第1の導電膜上に、光透過性を有する絶縁層を介して、光透過性を有する第2の導電膜を有するアノード電極を形

50

成し、アノード電極下の第1の導電膜により、有機エレクトロルミネッセンス層において発生した光をカソード電極側から取り出すので、有機エレクトロルミネッセンス層において発生した光をカソード電極側から取り出すので、素子特性の劣化を伴うことなく、高い発光効率を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【0020】

【図1A】図1Aは、本発明の第1実施形態による表示装置の構造を示す概略図である。

【図1B】図1Bは、本発明の第1実施形態による表示装置の構造を示す概略図である。

【図2A】図2Aは、有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたボトムエミッション型の表示装置の構造の一例を示す概略図である。

10

【図2B】図2Bは、有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたボトムエミッション型の表示装置の構造の一例を示す概略図である。

【図3A】図3Aは、本発明の第1実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その1)である。

【図3B】図3Bは、本発明の第1実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その1)である。

【図3C】図3Cは、本発明の第1実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その1)である。

【図4A】図4Aは、本発明の第1実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その2)である。

20

【図4B】図4Bは、本発明の第1実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その2)である。

【図4C】図4Cは、本発明の第1実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その2)である。

【図5A】図5Aは、本発明の第2実施形態による表示装置の構造を示す概略図である。

【図5B】図5Bは、本発明の第2実施形態による表示装置の構造を示す概略図である。

【図6A】図6Aは、本発明の第2実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その1)である。

【図6B】図6Bは、本発明の第2実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その1)である。

30

【図6C】図6Cは、本発明の第2実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その1)である。

【図6D】図6Dは、本発明の第2実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その1)である。

【図7A】図7Aは、本発明の第2実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その2)である。

【図7B】図7Bは、本発明の第2実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その2)である。

【図7C】図7Cは、本発明の第2実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その2)である。

40

【図8A】図8Aは、本発明の第3実施形態による表示装置の構造を示す概略図である。

【図8B】図8Bは、本発明の第3実施形態による表示装置の構造を示す概略図である。

【図8C】図8Cは、本発明の第3実施形態による表示装置の構造を示す概略図である。

【図9】図9は、本発明の第4実施形態による表示装置の構造を示す断面図である。

【図10】図10は、本発明の第5実施形態による表示装置の構造を示す断面図である。

【図11】図11は、有機エレクトロルミネッセンス素子とともにスイッチング素子として薄膜トランジスタを用いたボトムエミッション型の表示装置の構造の一例を示す断面図である。

【図12A】図12Aは、本発明の第5実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図(その1)である。

50

【図 1 2 B】図 1 2 B は、本発明の第 5 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 1）である。

【図 1 2 C】図 1 2 C は、本発明の第 5 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 1）である。

【図 1 3 A】図 1 3 A は、本発明の第 5 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 2）である。

【図 1 3 B】図 1 3 B は、本発明の第 5 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 2）である。

【図 1 3 C】図 1 3 C は、本発明の第 5 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 2）である。

【図 1 4】図 1 4 は、本発明の第 6 実施形態による表示装置の構造を示す断面図である

【図 1 5】図 1 5 は、本発明の第 6 実施形態による表示装置の特性を示すグラフである。

【図 1 6】図 1 6 は、アノード電極として Cr 膜を用いた表示装置の構造を示す断面図である。

【図 1 7 A】図 1 7 A は、本発明の第 6 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 1）である。

【図 1 7 B】図 1 7 B は、本発明の第 6 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 1）である。

【図 1 7 C】図 1 7 C は、本発明の第 6 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 1）である。

【図 1 8 A】図 1 8 A は、本発明の第 6 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 2）である。

【図 1 8 B】図 1 8 B は、本発明の第 6 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 2）である。

【図 1 8 C】図 1 8 C は、本発明の第 6 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 2）である。

【図 1 9】図 1 9 は、本発明の第 7 実施形態による表示装置の構造を示す断面図である。

【図 2 0 A】図 2 0 A は、本発明の第 7 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 1）である。

【図 2 0 B】図 2 0 B は、本発明の第 7 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 1）である。

【図 2 0 C】図 2 0 C は、本発明の第 7 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 1）である。

【図 2 1 A】図 2 1 A は、本発明の第 7 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 2）である。

【図 2 1 B】図 2 1 B は、本発明の第 7 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 2）である。

【図 2 1 C】図 2 1 C は、本発明の第 7 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 2）である。

【図 2 2 A】図 2 2 A は、本発明の第 7 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 3）である。

【図 2 2 B】図 2 2 B は、本発明の第 7 実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図（その 3）である。

【発明を実施するための最良の形態】

【0021】

（第 1 実施形態）

本発明の第 1 実施形態による表示装置及びその製造方法について図 1 乃至図 4 を用いて説明する。図 1 は本実施形態による表示装置の構造を示す概略図、図 2 は有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたボトムエミッション型の表示装置の構造を示す概略図、図 3 及び図 4 は本実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図である。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 2 2 】

まず、本実施形態による表示装置の構造について図 1 を用いて説明する。図 1 A は本実施形態による表示装置の構造を示す平面図、図 1 B は図 1 A の X - X 線断面図である。本実施形態による表示装置は、絶縁性基板上に形成された有機エレクトロルミネッセンス素子を有するパッシブマトリクス型の表示装置である。なお、図 1 は 1 画素分の構造を示したものであるが、実際には複数の画素がマトリクス状に配置されている。

## 【 0 0 2 3 】

図 1 B に示すように、ガラス基板よりなる絶縁性基板 1 0 上には、光反射性を有する A 1 膜よりなる光反射膜 1 2 が形成されている。光反射膜 1 2 上には、光透過性を有する I T O 膜よりなる透明導電膜 1 4 が形成されている。なお、本願明細書において、「光反射性を有する」とは、光の反射率が 5 0 % 以上、より好ましくは 8 0 % 以上であることを意味する。また、「光透過性を有する」とは、光の透過率が 5 0 % 以上、より好ましくは 8 0 % 以上であることを意味する。こうして、絶縁性基板 1 0 上に、光反射膜 1 2 と透明導電膜 1 4 とを有するアノード電極 1 6 が形成されている。アノード電極 1 6 上には、正孔注入層と、正孔輸送層と、発光層と、電子輸送層と、電子注入層とが順次積層されてなる有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 が形成されている。有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 上には、光透過性を有する A 1 / I T O 積層膜よりなるカソード電極 2 0 が形成されている。こうして、絶縁性基板 1 0 上に、アノード電極 1 6 と、有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 と、カソード電極 2 0 とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子が形成されている。

10

20

## 【 0 0 2 4 】

図 1 A に示すように、アノード電極 1 6 は、絶縁性基板 1 0 上に、所定の方向（図 1 A 中上下方向）に延在して形成されている。透明導電膜 1 4 は、光反射膜 1 2 よりも幅広に形成されている。これにより、光反射膜 1 2 は、透明導電膜 1 4 により覆われている。カソード電極 2 0 は、アノード電極 1 6 が形成された絶縁性基板 1 0 上に、アノード電極 1 6 に直交する方向（図 1 A 中左右方向）に延在して形成されている。これらアノード電極 1 6 とカソード電極 2 0 とが交差する領域の両者の間に、交差領域よりも幅広の矩形状に有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 が形成されている。こうして、上記構造を有する有機エレクトロルミネッセンス素子が形成された画素領域が構成されている。

30

## 【 0 0 2 5 】

本実施形態による表示装置は、有機エレクトロルミネッセンス素子において、光反射性を有する光反射膜 1 2 と、光透過性を有する透明導電膜 1 4 とをアノード電極 1 6 が有し、光反射膜 1 2 が透明導電膜 1 4 により覆われていることに主たる特徴がある。

## 【 0 0 2 6 】

本実施形態による表示装置では、カソード電極 2 0 から電子が有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 に注入され、アノード電極 1 6 の透明導電膜 1 4 から正孔が有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 に注入される。注入された電子は電子輸送層により発光層に輸送され、注入された正孔は正孔輸送層により発光層に輸送される。こうして発光層に輸送された電子と正孔とが、発光層において再結合することにより発光が生じる。発光層において発生した光は、光反射膜 1 2 によりカソード電極 2 0 側に反射され、光透過性を有するカソード電極 2 0 側から取り出される。

40

## 【 0 0 2 7 】

このように、本実施形態による表示装置は、光反射膜 1 2 の存在により、絶縁性基板 1 0 とは反対側のカソード電極 2 0 側から光が取り出されるトップエミッション型となっている。したがって、絶縁性基板 1 0 と有機エレクトロルミネッセンス素子との間に他の素子が形成される場合において、他の素子が形成された領域からも光を取り出すことが可能となる。すなわち、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光面積が他の素子により制限されることはなく、高い発光効率を実現することができる。例えば、薄膜トランジスタ等のスイッチング素子が形成された絶縁性基板上に層間絶縁膜を介して有機エレクトロルミネッセンス素子を形成する場合において、スイッチング素子により発光面積が制限される

50

ことはなく、高い発光効率を実現することができる。

【0028】

このようなトップエミッション型の本実施形態による表示装置に対して、図2に示す表示装置は、有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたボトムエミッション型の表示装置である。図2Aは有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたボトムエミッション型の表示装置の構造を示す平面図、図2Bは図2AのX-X線断面図である。なお、図2は1画素分の構造を示したものであるが、実際には複数の画素がマトリクス状に配置されている。

【0029】

図2に示すように、ガラス基板よりなる絶縁性基板100上には、ITO膜よりなる透明なアノード電極102が形成されている。アノード電極102上には、正孔輸送層と、発光層と、電子輸送層とが順次積層されてなる有機エレクトロルミネッセンス層104が形成されている。有機エレクトロルミネッセンス層104上には、Al膜やMg-Ag合金膜等よりなるカソード電極106が形成されている。こうして、絶縁性基板100上に、アノード電極102と、有機エレクトロルミネッセンス層104と、カソード電極106とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子が形成されている。

【0030】

図2に示すボトムエミッション型の表示装置では、有機エレクトロルミネッセンス層104において発生した光は、絶縁性基板100側から取り出される。このため、絶縁性基板10と有機エレクトロルミネッセンス素子との間にスイッチング素子等の他の素子が形成される場合に、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光面積が他の素子により制限され、本実施形態による表示装置のように高い発光効率を実現することは困難である。

【0031】

また、本実施形態による表示装置は、アノード電極16において、Al膜よりなる光反射膜12は、その表面が剥き出しにならないように、ITO膜よりなる透明導電膜14により覆われている。これにより、製造工程におけるITO膜をパターニングする際に、Al膜よりなる光反射膜12が腐食されるのを防止することができる。すなわち、ITO膜のパターニングにはアルカリ性の現像液が用いられるため、Al膜の表面が露出しAl膜及びITO膜の両者が現像液に曝されると、電池効果によりAl膜が腐食されることがある。本実施形態による表示装置では、Al膜よりなる光反射膜12を覆うようにITO膜よりなる透明導電膜14が形成されているため、かかる電池効果による光反射膜12の腐食が防止されている。

【0032】

また、Al膜よりなる光反射膜12とITO膜よりなる透明導電膜14との間には、有機エレクトロルミネッセンス素子に対する駆動電圧の印加時の発熱等によりウィスカーが発生する可能性がある。このようなウィスカーは電極間の短絡の原因の1つになり得るものである。しかしながら、本実施形態による表示装置では、Al膜よりなる光反射膜12を覆うようにITO膜よりなる透明導電膜14が形成されているため、ウィスカーによるアノード電極16とカソード電極20との間の短絡を防止することができる。

【0033】

なお、Al膜は、従来用いられていたCr膜よりも高い反射率を有しており、有機エレクトロルミネッセンス素子の光反射膜として好適である。その一方、光反射膜としてAl膜を用いる場合、上述のような課題が発生する。本実施形態による表示装置は、Al膜を覆うようにITO膜を形成することにより、腐食や電極間の短絡等の不都合を伴うことなく従来よりも高い発光効率を実現するものである。

【0034】

さらに、有機エレクトロルミネッセンス層18は、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様に、ITO膜よりなる透明導電膜14上に形成されている。このため、有機エレクトロルミネッセンス層18として、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様の材料及び構造の有機エレクトロルミネッセンス層をそのまま用いて高い発光効率を有

10

20

30

40

50

するトップエミッション型の表示装置を構成することができる。

【0035】

次に、本実施形態による表示装置の製造方法について図3及び図4を用いて説明する。

【0036】

まず、ガラス基板よりなる絶縁性基板10上に、例えばスパッタ法により、例えば膜厚150nmのAl膜22を形成する(図3Aを参照)。

【0037】

次いで、フォトリソグラフィー及びエッチングにより、Al膜22を所定の形状にパターンニングする。こうして、絶縁性基板10上に、Al膜22よりなる光反射膜12を形成する(図3Bを参照)。

10

【0038】

次いで、光反射膜12が形成された絶縁性基板10上に、例えばスパッタ法により、例えば膜厚70nmのITO膜24を形成する(図3Cを参照)。

【0039】

次いで、フォトリソグラフィー及びエッチングにより、ITO膜24を所定の形状にパターンニングする。このとき、光反射膜12の表面が剥き出しにならないように、光反射膜12を被覆する形状及び大きさにITO膜24をパターンニングする。こうして、ITO膜24よりなる透明導電膜14を形成する(図4Aを参照)。ITO膜24をパターンニングする間、ITO膜24下のAl膜22よりなる光反射膜12の表面が露出することはないので、電池効果による光反射膜12の腐食を防止することができる。

20

【0040】

次いで、光反射膜12と透明導電膜14とを有するアノード電極16が形成された絶縁性基板10上に、例えば真空蒸着法により、所定の大きさに開口された蒸着マスクを介して、例えば膜厚40nmの2-TNATA(4,4',4''-トリス(2-ナフチルフェニルアミノ)トリフェニルアミン)膜と、例えば膜厚10nmの-NPD(N,N'-ジナフチル-N,N'-ジフェニル-[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジアミン)膜と、例えば少量のt(npap)py(1,3,6,8-テトラ(N-ナフチル-N'-フェニルアミノ)ピレン)をドーブした例えば膜厚30nmのAlq<sub>3</sub>(トリス(8-ヒドロキシキノリナート)アルミニウム)膜と、例えば膜厚20nmのAlq<sub>3</sub>膜と、例えば0.5nmのLiF膜とを順次形成する。

30

【0041】

こうして、2-TNATA膜よりなる正孔注入層と、-NPD膜よりなる正孔輸送層と、t(npap)pyをドーブしたAlq<sub>3</sub>膜よりなる発光層と、Alq<sub>3</sub>膜よりなる電子輸送層と、LiF膜よりなる電子注入層とを有する有機エレクトロルミネッセンス層18を形成する(図4Bを参照)。

【0042】

次いで、有機エレクトロルミネッセンス層18が形成された絶縁性基板10上に、例えば真空蒸着法及びスパッタ法により、所定の形状に開口されたマスクを介して、例えば膜厚10nmのAl膜と、例えば膜厚30nmのITO膜とを順次形成し、Al/ITO積層膜を形成する。

40

【0043】

こうして、Al/ITO積層膜よりなるカソード電極20を形成する(図4Cを参照)。

【0044】

こうして、図1に示す表示装置が製造される。

【0045】

このように、本実施形態によれば、有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた表示装置において、光反射性を有する光反射膜12と、光透過性を有する透明導電膜14とをアノード電極16が有するので、高い発光効率を有するトップエミッション型の表示装置を実現することができる。

50

## 【 0 0 4 6 】

また、光反射膜 1 2 が透明導電膜 1 4 により覆われているので、光反射膜 1 2 の腐食や、光反射膜 1 2 と透明導電膜 1 4 との間に生じるウィスカー等による素子特性の劣化を抑制することができる。

## 【 0 0 4 7 】

また、有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 は従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様に透明導電膜 1 4 上に形成されるため、有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 として、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様の材料及び構造の有機エレクトロルミネッセンス層をそのまま用いることができる。

## 【 0 0 4 8 】

( 第 2 実施形態 )

本発明の第 2 実施形態による表示装置について図 5 乃至図 7 を用いて説明する。図 5 は本実施形態による表示装置の構造を示す概略図、図 6 及び図 7 は本実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図である。なお、図 1、図 3、及び図 4 に示す第 1 実施形態による表示装置及びその製造方法と同様の構成要素については同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。

## 【 0 0 4 9 】

本実施形態による表示装置は、第 1 実施形態による表示装置と同様に、絶縁性基板上に形成された有機エレクトロルミネッセンス素子を有するパッシブマトリクス型の表示装置であり、その基本的構成は、第 1 実施形態による表示装置と同様である。本実施形態による表示装置は、光反射膜 1 2 と、透明導電膜 1 4 との間の導通が確保され、光反射膜 1 2 からの正孔の注入が可能となっている点で、第 1 実施形態による表示装置と異なっている。

## 【 0 0 5 0 】

まず、本実施形態による表示装置の構造について図 5 を用いて説明する。図 5 A は本実施形態による表示装置の構造を示す平面図、図 5 B は図 5 A の X - X 線断面図である。なお、図 5 は 1 画素分の構造を示したものであるが、実際には複数の画素がマトリクス状に配置されている。

## 【 0 0 5 1 】

図 5 B に示すように、ガラス基板よりなる絶縁性基板 1 0 上には、光反射性を有する A 1 膜よりなる光反射膜 1 2 が形成されている。光反射膜 1 2 の周縁部上には、光反射性を有する M o ( モリブデン ) 膜よりなる介在膜 3 0 が形成されている。周縁部上に介在膜 3 0 が形成された光反射膜 1 2 上には、光透過性を有する I T O 膜よりなる透明導電膜 1 4 が形成されている。介在膜 3 0 は光反射膜 1 2 及び透明導電膜 1 4 のそれぞれに電氣的に接続するものであり、この介在膜 3 0 により、透明導電膜 1 4 と光反射膜 1 2 との電氣的接続が改善され、両者の間の導通が確保されている。こうして、絶縁性基板 1 0 上に、光反射膜 1 2 と、透明導電膜 1 4 と、両者の電氣的接続を改善する介在膜 3 0 とを有するアノード電極 3 2 が形成されている。アノード電極 3 2 上には、正孔注入層と、正孔輸送層と、発光層と、電子輸送層と、電子注入層とが順次積層されてなる有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 が形成されている。有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 上には、光透過性を有する A 1 / I T O 積層膜よりなるカソード電極 2 0 が形成されている。こうして、絶縁性基板 1 0 上に、アノード電極 3 2 と、有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 と、カソード電極 2 0 とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子が形成されている。

## 【 0 0 5 2 】

図 5 A に示すように、アノード電極 3 2 は、絶縁性基板 1 0 上に、所定の方向 ( 図 5 A 中上下方向 ) に延在して形成されている。介在膜 3 0 は、光反射膜 1 2 の周縁部上に枠状に形成されている。透明導電膜 1 4 は、介在膜 3 0 が形成された光反射膜 1 2 よりも幅広く形成されている。これにより、介在膜 3 0 が形成された光反射膜 1 2 は、透明導電膜 1 4 により覆われている。カソード電極 2 0 は、アノード電極 1 6 が形成された絶縁性基板 1 0 上に、アノード電極 1 6 に直交する方向 ( 図 5 A 中左右方向 ) に延在して形成されて

10

20

30

40

50

いる。これらアノード電極 32 とカソード電極 20 とが交差する領域の両者の間に、交差領域よりも幅広の矩形状に有機エレクトロルミネッセンス層 18 が形成されている。こうして、上記構造を有する有機エレクトロルミネッセンス素子が形成された画素領域が構成されている。

#### 【0053】

本実施形態による表示装置は、有機エレクトロルミネッセンス素子において、光反射性を有する光反射膜 12 と、光反射膜 12 の周縁部上に形成され、光反射膜 12 及び光反射膜 12 上に形成される透明導電膜 14 のそれぞれに電氣的に接続し、両者の間の導通を確保するための介在膜 30 と、介在膜 30 が周縁部上に形成された光反射膜 12 上に形成された光透過性を有する透明導電膜 14 とをアノード電極 32 が有し、光反射膜 12 が透明導電膜 14 により覆われていることに主たる特徴がある。

10

#### 【0054】

A1 膜とITO 膜とは電氣的接続が良好ではないため、第 1 実施形態による表示装置では、アノード電極 16 において、A1 膜よりなる光反射膜 12 とITO 膜よりなる透明導電膜 14 との間の導通が十分に確保されない場合がある。

#### 【0055】

本実施形態による表示装置では、アノード電極 32 の周縁部が A1 / Mo / ITO 構造となっている。このため、A1 膜及びITO 膜のそれぞれに電氣的に接続する Mo 膜よりなる介在膜 30 により、A1 膜よりなる光反射膜 12 とITO 膜よりなる透明導電膜 14 との間の電氣的接続が改善され、両者の間の導通が確保されている。したがって、光反射膜 12 から正孔を有機エレクトロルミネッセンス層 18 に注入することができる。また、介在膜 30 は光反射膜 12 の周縁部上に形成されているため、介在膜 30 よりも反射率の高い光反射膜 12 により有機エレクトロルミネッセンス層 18 の発光層において発生した光をカソード電極 20 側に十分に反射することができる。

20

#### 【0056】

また、周縁部上に介在膜 30 が形成された光反射膜 12 を覆うように透明導電膜 14 が形成されているため、第 1 実施形態による表示装置と同様に、光反射膜 12 の腐食を防止することができる。また、駆動電圧印加時の発熱等により光反射膜 12 と透明導電膜 14 との間に生じるウィスカーによるアノード電極 32 とカソード電極 20 との間の短絡を防止することができる。また、有機エレクトロルミネッセンス層 18 には従来の有機エレクトロルミネッセンス素子の有機エレクトロルミネッセンス層をそのまま用いることができる。

30

#### 【0057】

次に、本実施形態による表示装置の製造方法について図 6 及び図 7 を用いて説明する。

#### 【0058】

まず、ガラス基板よりなる絶縁性基板 10 上に、例えばスパッタ法により、例えば膜厚 150 nm の A1 膜 22 を形成する。

#### 【0059】

次いで、A1 膜 22 上に、例えばスパッタ法により、例えば膜厚 10 nm の Mo 膜 34 を形成する（図 6 A を参照）。

40

#### 【0060】

次いで、Mo 膜 34 上に、例えばスピコート法により、レジスト膜 36 を形成する。この後、フォトリソグラフィを用いてレジスト膜 36 をパターンニングすることにより、A1 膜 22 を残存させるべき光反射膜 12 の形成予定領域を覆うように、レジスト膜 36 を残存させる。このとき、Mo 膜 34 を残存させるべき介在膜 30 の形成予定領域を覆うレジスト膜 36 の周縁部の膜厚が厚く、Mo 膜 34 を除去し A1 膜 22 を残存させるべき領域を覆うレジスト膜 36 の周縁部以外の部分の膜厚が薄くなるように、レジスト膜 36 を残存させる（図 6 B を参照）。

#### 【0061】

上記のレジスト膜 36 の膜厚の厚薄の設定は、例えばフォトリソグラフィに用いるマ

50

スクで露光量を調整することに行うことができる。具体的には、例えば、フォトリソグラフィに用いるマスクにおいて、Mo膜34を残存させるべき介在膜30の形成予定領域を覆うレジスト膜36を露光する部分を通常の開口にする一方、Mo膜34を除去しAl膜22を残存させるべき領域を覆うレジスト膜36を露光する部分をスリット状にする。このようなマスクを用いてレジスト膜36を現像すると、Mo膜34を除去しAl膜22を残存させるべき領域を覆うレジスト膜36は、介在膜30の形成予定領域を覆うレジスト膜36と比較して露光が不十分なものとなる。このように、レジスト膜36の露光量を部分的に変えて現像することにより、レジスト膜36の膜厚に厚薄を設けることができる。

#### 【0062】

次いで、膜厚に厚薄が設けられたレジスト膜36をマスクとして、例えばウェットエッチングにより、アノード電極32の形成領域以外の不要なAl膜22、Mo膜34を除去する(図6Cを参照)。ウェットエッチングには、例えば、リン酸、硝酸、酢酸、及び水を混合したエッチング液を用いることができる。

#### 【0063】

次いで、例えばアッシング処理によりレジスト膜36をエッチバックし、Mo膜34を除去しAl膜22を残存させるべき領域を覆うレジスト膜36の膜厚の薄い部分を除去して、レジスト膜36に開口部38を形成する。一方、介在膜30の形成予定領域を覆うレジスト膜36の膜厚の厚い部分は残存させる(図6Dを参照)。

#### 【0064】

次いで、開口部38が形成されたレジスト膜36をマスクとして、例えばウェットエッチングにより、開口部38の底部に露出したMo膜34を除去する。ウェットエッチングには、図6Cにおいて不要なMo膜34及びAl膜22を除去した場合と同様に、例えば、例えば、リン酸、硝酸、酢酸、及び水を混合したエッチング液を用いることができる。

#### 【0065】

次いで、マスクとして用いたレジスト膜36を除去する。

#### 【0066】

こうして、Al膜22よりなる光反射膜12と、光反射膜12の周縁部上に形成されたMo膜34よりなる介在膜30とを形成する(図7Aを参照)。

#### 【0067】

次いで、光反射膜12及び介在膜30が形成された絶縁性基板10上に、例えばスパッタ法により、例えば膜厚70nmのITO膜24を形成する(図7Bを参照)。

#### 【0068】

次いで、フォトリソグラフィ及びエッチングにより、ITO膜24を所定の形状にパターンニングする。このとき、介在膜30が周縁部上に形成された光反射膜12の表面が剥き出しにならないように、光反射膜12を被覆する形状及び大きさにITO膜24をパターンニングする。こうして、ITO膜24よりなる透明導電膜14を形成する(図7Cを参照)。

#### 【0069】

以後、図4B及び図4Cに示す第1実施形態による表示装置の製造方法と同様にして有機エレクトロルミネセンス層18、カソード電極20をそれぞれ形成することにより、図5に示す本実施形態による表示装置が製造される。

#### 【0070】

このように、本実施形態によれば、有機エレクトロルミネセンス素子を用いた表示装置において、光反射性を有する光反射膜12と、光透過性を有する透明導電膜14とをアノード電極32が有するので、高い発光効率を有するトップエミッション型の表示装置を実現することができる。

#### 【0071】

また、光反射膜12が透明導電膜14により覆われているので、光反射膜12の腐食や、光反射膜12と透明導電膜14との間に生じるウィスカー等による素子特性の劣化を抑

10

20

30

40

50

制することができる。

【 0 0 7 2 】

さらに、光反射膜 1 2 の周縁部上には、光反射膜 1 2 及び光反射膜 1 2 上に形成される透明導電膜 1 4 のそれぞれに電氣的に接続し、両者の間の導通を確保するための介在膜 3 0 が形成されているため、光反射膜 1 2 から正孔を有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 に注入することができる。

【 0 0 7 3 】

また、有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 は従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様に透明導電膜 1 4 上に形成されるため、有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 として、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様の材料及び構造の有機エレクトロルミネッセンス層をそのまま用いることができる。

10

【 0 0 7 4 】

( 第 3 実施形態 )

本発明の第 3 実施形態による表示装置及びその製造方法について図 8 を用いて説明する。図 8 は本実施形態による表示装置の構造を示す概略図である。なお、図 1 及び図 5 にそれぞれ示す第 1 及び第 2 実施形態による表示装置と同様の構成要素については同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。

【 0 0 7 5 】

本実施形態による表示装置は、絶縁性基板上に形成された有機エレクトロルミネッセンス素子が形成された 1 画素内において、有機エレクトロルミネッセンス層の発光層で発生した光が絶縁性基板とは反対のカソード電極側から取り出される上面発光部と、有機エレクトロルミネッセンス層の発光層で発生した光がカソード電極側及び絶縁性基板側の両側から取り出される両面発光部とを有するパッシブマトリクス型の表示装置である。

20

【 0 0 7 6 】

以下、本実施形態による表示装置の構造について図 8 を用いて説明する。図 8 A は本実施形態による表示装置の構造を示す平面図、図 8 B は図 8 A の X - X 線断面図、図 8 C は図 8 A の Y - Y 線断面図である。なお、図 8 は 1 画素分の構造を示したものであるが、実際には複数の画素がマトリクス状に配置されている。

【 0 0 7 7 】

図 8 A に示すように、ガラス基板よりなる絶縁性基板 1 0 上には、第 1 及び第 2 実施形態による表示装置と同様に、透明導電膜 1 4 と、有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 と、カソード電極 2 0 とが形成されている。透明導電膜 1 4 とカソード電極 2 0 とが交差した画素領域は、透明導電膜 1 4 の延在方向に直交する境界により、ほぼ等面積の 2 つの領域に分けられている。境界の一方の側の領域には、透明導電膜 1 4 の下に光反射膜 1 2 が形成され、光反射膜 1 2 と透明導電膜 1 4 とを有するアノード電極 3 2 が形成された上面発光部 4 0 が設けられている。境界の他方の側の領域には、光反射膜 1 2 が形成されておらず、透明導電膜 1 4 よりなるアノード電極 4 2 が形成された両面発光部 4 4 が設けられている。

30

【 0 0 7 8 】

上面発光部 4 0 は、図 8 B に示す断面構造を有している。図 8 B に示す断面構造は、第 2 実施形態による表示装置と同様の断面構造となっている。すなわち、絶縁性基板 1 0 上には、光反射性を有する A 1 膜よりなる光反射膜 1 2 が形成されている。光反射膜 1 2 の周縁部上には、光反射性を有する M 0 膜よりなる介在膜 3 0 が形成されている。周縁部上に介在膜 3 0 が形成された光反射膜 1 2 上には、光透過性を有する I T O 膜よりなる透明導電膜 1 4 が形成されている。介在膜 3 0 は光反射膜 1 2 及び透明導電膜 1 4 のそれぞれに電氣的に接続するものであり、この介在膜 3 0 により、透明導電膜 1 4 と光反射膜 1 2 との電氣的接続が改善され、両者の間の導通が確保されている。こうして、絶縁性基板 1 0 上に、光反射膜 1 2 と、透明導電膜 1 4 と、両者の電氣的接続を改善する介在膜 3 0 とを有するアノード電極 3 2 が形成されている。アノード電極 3 2 上には、正孔注入層と、正孔輸送層と、発光層と、電子輸送層と、電子注入層とが順次積層されてなる有機エレクト

40

50

トロールミネッセンス層 18 が形成されている。有機エレクトロルミネッセンス層 18 上には、光透過性を有する A1/ITO 積層膜よりなるカソード電極 20 が形成されている。こうして、上面発光部 40 における絶縁性基板 10 上に、光反射膜 12 を有するアノード電極 32 と、有機エレクトロルミネッセンス層 18 と、カソード電極 20 とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子が形成されている。上面発光部 40 では、有機エレクトロルミネッセンス層 18 において発生した光は、光反射膜 12 によりカソード電極 20 側へ反射され、光透過性を有するカソード電極 20 側から取り出される。

#### 【0079】

両面発光部 44 は、図 8C に示す断面構造を有している。すなわち、絶縁性基板 10 上には、上面発光部 40 と共通の透明導電膜 14 よりなるアノード電極 42 が形成されている。上面発光部 40 と異なり、両面発光部 44 では、光反射膜 12 が形成されておらず、絶縁性基板 10 上に透明導電膜 14 が直に形成されている。アノード電極 42 上には、上面発光部 40 と共通の有機エレクトロルミネッセンス層 18 が形成されている。有機エレクトロルミネッセンス層 18 上には、上面発光部 40 と共通の光透過性を有するカソード電極 20 が形成されている。こうして、両面発光部 44 における絶縁性基板 10 上に、アノード電極 42 と、有機エレクトロルミネッセンス層 18 と、カソード電極 20 とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子が形成されている。両面発光部 44 では、有機エレクトロルミネッセンス層 18 において発生した光は、光反射膜 12 が形成されておらず、カソード電極 20 側及び絶縁性基板 10 側の両側から取り出される。

10

#### 【0080】

このように、同一画素内に光反射膜 12 が形成された領域と光反射膜 12 が形成されていない領域とを設ける、すなわちアノード電極 32、42 に共通の透明導電膜 14 とカソード電極 20 とが重なる発光領域に光反射膜 12 を部分的に形成することにより、上面発光型の領域と両面発光型の領域とを同一画素内に設けてもよい。

20

#### 【0081】

なお、本実施形態では、上面発光部 40 と両面発光部 44 とを互いにほぼ同じ形状のものとしたが、両発光部 40、44 の形状はこれに限定されるものではない。同一画素内において部分的に形成する光反射膜 12 の形状を適宜変更することにより両発光部 40、44 の形状を所望の形状とすることができる。これにより、表示装置の用途、機能等に応じて、輝度等の発光特性を所望のものに設定することが可能となる。

30

#### 【0082】

また、本実施形態では、上面発光部 40 において、第 2 実施形態による表示装置と同様のアノード電極 32 を用いたが、介在膜 30 が形成されていない第 1 実施形態による表示装置と同様のアノード電極 16 を上面発光部 40 において用いてもよい。

#### 【0083】

また、本実施形態では、同一画素内において光反射膜 12 を部分的に形成したが、マトリクス状に配置された複数の画素について、光反射膜 12 が形成された画素と、光反射膜 12 が形成されていない画素とを設け、上面発光型の画素と両面発光型の画素とを混在させることもできる。

40

#### 【0084】

(第 4 実施形態)

本発明の第 4 実施形態による表示装置及びその製造方法について図 9 を用いて説明する。図 9 は本実施形態による表示装置の構造を示す断面図である。なお、図 1、図 3、及び図 4 に示す第 1 実施形態による表示装置及びその製造方法と同様の構成要素については同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。

#### 【0085】

本実施形態による表示装置は、第 1 実施形態による表示装置において、絶縁性基板 10 の表面に滑らかな凹凸が形成されていることに主たる特徴がある。

#### 【0086】

すなわち、図 9 に示すように、ガラス基板よりなる絶縁基板 10 の表面には、滑らかな

50

凹凸が形成されている。滑らかな凹凸が表面に形成された絶縁性基板 10 上には、第 1 実施形態による表示装置と同様に、光反射膜 12 と透明導電膜 14 とを有するアノード電極 16、有機エレクトロルミネッセンス層 18、及びカソード電極 20 とが形成されている。

#### 【0087】

本実施形態による表示装置では、絶縁性基板 10 の表面に形成された滑らかな凹凸により、絶縁性基板 10 上に形成されるアノード電極 16、有機エレクトロルミネッセンス層 18、及びカソード電極 20 の面積が、凹凸が形成されていない平坦な表面の絶縁性基板 10 上に形成される場合と比較して大きくなっている。これにより、更に発光効率を向上することができる。

10

#### 【0088】

絶縁性基板 10 の表面に凹凸を形成する方法は、以下に述べるような方法を用いることができる。

#### 【0089】

例えば、硫酸等の溶液を用いて絶縁性基板 10 の表面をエッチングすることにより、絶縁性基板 10 の表面に凹凸を直接形成することができる。

#### 【0090】

或いは、絶縁性基板 10 を樹脂等でコーティングした後、露光法を用いて樹脂等よりなる所定のパターンを絶縁性基板 10 上に形成することにより、絶縁性基板 10 の表面に、樹脂等の有無による凹凸を形成することができる。

20

#### 【0091】

本実施形態による表示装置は、上記のような手法を用いて絶縁性基板 10 の表面に滑らかな凹凸を形成した後、図 3 A 乃至図 3 C 及び図 4 A 乃至図 4 C に示す第 1 実施形態による表示装置の製造方法と同様にして製造することができる。

#### 【0092】

このように、本実施形態によれば、有機エレクトロルミネッセンス素子が形成される絶縁性基板 10 の表面に滑らかな凹凸が形成されているので、更に発光効率を向上することができる。

#### 【0093】

なお、本実施形態では、第 1 実施形態による表示装置において、絶縁性基板 10 の表面に滑らかな凹凸が形成されている場合について説明したが、第 2 及び第 3 実施形態による表示装置についても、上記と同様に絶縁性基板 10 の表面に滑らかな凹凸を形成することにより、発光効率を更に向上することができる。

30

#### 【0094】

(第 5 実施形態)

本発明の第 5 実施形態による表示装置及びその製造方法について図 10 乃至図 13 を用いて説明する。図 10 は本実施形態による表示装置の構造を示す断面図、図 11 は有機エレクトロルミネッセンス素子とともにスイッチング素子として薄膜トランジスタを用いたボトムエミッション型の表示装置の構造の一例を示す断面図、図 12 及び図 13 は本実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図である。なお、図 5 乃至図 7 に示す第 2 実施形態による表示装置及びその製造方法と同様の構成要素については同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。

40

#### 【0095】

本実施形態による表示装置は、第 2 実施形態による表示装置と同様の有機エレクトロルミネッセンス素子とともに、スイッチング素子として薄膜トランジスタが設けられており、この薄膜トランジスタにより有機エレクトロルミネッセンス素子に印加する駆動電圧を制御するアクティブマトリクス型の表示装置である。以下、本実施形態による表示装置の構造について図 10 を用いて説明する。なお、図 10 は 1 画素分の構造を示したものであるが、実際には複数の画素がマトリクス状に配置されている。

#### 【0096】

50

ガラス基板よりなる絶縁性基板 10 上には、シリコン酸化膜よりなるバッファ層 46 が形成されている。バッファ層 46 上には、ポリシリコン膜よりなるチャンネル層 48 が形成されている。チャンネル層 48 上には、シリコン酸化膜よりなるゲート絶縁膜 50 を介してゲート電極 52 が形成されている。ゲート電極 52 の両側のチャンネル層 48 には、ソース領域 54 及びドレイン領域 56 が、それぞれ形成されている。こうして、絶縁性基板 10 上には、ゲート電極 52、チャンネル層 48 に形成されたソース領域 54 及びドレイン領域 56 を有し、有機エレクトロルミネッセンス素子に印加する駆動電圧を制御する薄膜トランジスタが形成されている。

【0097】

薄膜トランジスタが形成された絶縁性基板 10 上には、層間絶縁膜 58 が形成されている。層間絶縁膜 58 上には、コンタクトホール 60 を介してソース領域 54 に接続されたソース電極 62 と、コンタクトホール 64 を介してドレイン領域 56 に接続されたドレイン電極 66 とがそれぞれ形成されている。

10

【0098】

ソース電極 62 及びドレイン電極 66 が形成された層間絶縁膜 58 上には、層間絶縁膜 68 が形成されている。層間絶縁膜 68 には、ソース電極 62 に達するコンタクトホール 70 が形成されている。

【0099】

コンタクトホール 70 が形成された層間絶縁膜 68 上には、コンタクトホール 70 を含む領域に、光反射性を有する Al 膜よりなる光反射膜 12 が形成されている。光反射膜 12 の周縁部上には、光反射性を有する Mo 膜よりなる介在膜 30 が形成されている。周縁部上に介在膜 30 が形成された光反射膜 12 上には、光透過性を有する ITO 膜よりなる透明導電膜 14 が形成されている。介在膜 30 は光反射膜 12 及び透明導電膜 14 のそれぞれに電氣的に接続するものであり、介在膜 30 により、透明導電膜 14 と光反射膜 12 との電氣的接続が改善され、両者の間の導通が確保されている。こうして、層間絶縁膜 68 上に、光反射膜 12 と、透明導電膜 14 と、両者の間の導通を確保するための介在膜 30 とを有するアノード電極 32 が形成されている。アノード電極 32 は、層間絶縁膜 68 に形成されたコンタクトホール 70 を介して、薄膜トランジスタのソース電極 62 に電氣的に接続されている。

20

【0100】

アノード電極 32 上には、正孔注入層と、正孔輸送層と、発光層と、電子輸送層と、電子注入層とが順次積層されてなる有機エレクトロルミネッセンス層 18 が形成されている。有機エレクトロルミネッセンス層 18 上には、光透過性を有する Al/ITO 積層膜よりなるカソード電極 20 が形成されている。こうして、層間絶縁膜 68 上に、アノード電極 32 と、有機エレクトロルミネッセンス層 18 と、カソード電極 20 とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子が形成されている。

30

【0101】

本実施形態による表示装置は、光反射膜 12 の存在により、絶縁性基板 10 とは反対側のカソード電極 20 側から光が取り出されるトップエミッション型となっている。したがって、絶縁性基板 10 上に形成された薄膜トランジスタにより発光面積が制限されることはなく、高い発光効率を実現することができる。

40

【0102】

このようなトップエミッション型の本実施形態による表示装置に対して、図 11 に示す表示装置は、有機エレクトロルミネッセンス素子とともにスイッチング素子として薄膜トランジスタを用いたボトムエミッション型の表示装置である。なお、図 11 は 1 画素分の構造を示したものであるが、実際には複数の画素がマトリクス状に配置されている。

【0103】

図 11 に示すように、ガラス基板よりなる絶縁性基板 100 上には、バッファ層 108 が形成されている。バッファ層 108 上には、チャンネル層 110 が形成されている。チャンネル層 110 上には、ゲート絶縁膜 112 を介してゲート電極 114 が形成されている。

50

ゲート電極 114 の両側のチャンネル層 110 には、ソース領域 116 及びドレイン領域 118 が、それぞれ形成されている。こうして、絶縁性基板 100 上には、ゲート電極 114、チャンネル層 110 に形成されたソース領域 116 及びドレイン領域 118 を有する薄膜トランジスタが形成されている。

【0104】

薄膜トランジスタが形成された絶縁性基板 100 上には、層間絶縁膜 120 が形成されている。層間絶縁膜 120 上には、コンタクトホール 122 を介してソース領域 116 に接続されたソース電極 124 と、コンタクトホール 126 を介してドレイン領域 118 に接続されたドレイン電極 128 とがそれぞれ形成されている。

【0105】

ソース電極 124 及びドレイン電極 128 が形成された層間絶縁膜 120 上には、層間絶縁膜 130 が形成されている。層間絶縁膜 130 には、ソース電極 124 に達するコンタクトホール 132 が形成されている。

【0106】

コンタクトホール 132 が形成された層間絶縁膜 130 上には、コンタクトホール 132 を含む領域に、ITO 膜よりなる透明なアノード電極 102 と、有機エレクトロルミネッセンス層 104 と、Al 膜や Mg - Ag 合金膜等よりなるカソード電極 106 とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子が形成されている。アノード電極 102 は、層間絶縁膜 130 に形成されたコンタクトホール 132 を介して、薄膜トランジスタのソース電極 124 に電氣的に接続されている。

【0107】

図 11 に示すボトムエミッション型の表示装置では、有機エレクトロルミネッセンス層 104 において発生した光は、絶縁性基板 100 側から取り出される。このため、絶縁性基板 10 と有機エレクトロルミネッセンス素子との間に形成された薄膜トランジスタにより、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光面積が制限され、本実施形態による表示装置のように高い発光効率を実現することは困難である。

【0108】

また、本実施形態による表示装置は、第 2 実施形態による表示装置と同様の構造のアノード電極 32 を有するため、介在膜 30 により、Al 膜よりなる光反射膜 12 と ITO 膜よりなる透明導電膜 14 との電氣的接続が改善され、両者の間の導通が確保されている。これにより、薄膜トランジスタのソース電極 62 に電氣的に接続された光反射膜 12 から正孔を有機エレクトロルミネッセンス層 18 に注入することができる。また、周縁部上に介在膜 30 が形成された光反射膜 12 を覆うように透明導電膜 14 が形成されているため、光反射膜 12 の腐食を防止することができる。また、駆動電圧印加時の発熱等により光反射膜 12 と透明導電膜 14 との間に生じるウィスカーによるアノード電極 32 とカソード電極 20 との間の短絡を防止することができる。また、有機エレクトロルミネッセンス層 18 には、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子の有機エレクトロルミネッセンス層と同様の材料及び構造の有機エレクトロルミネッセンス層をそのまま用いることができる。

【0109】

次に、本実施形態による表示装置の製造方法について図 12 及び図 13 を用いて説明する。

【0110】

まず、ガラス基板よりなる絶縁性基板 10 上に、例えば CVD 法により、例えば膜厚 300 nm のシリコン酸化膜よりなるバッファ層 46 を形成する。

【0111】

次いで、バッファ層 46 上に、例えば CVD 法により、例えば膜厚 40 nm のポリシリコン膜を形成する。なお、ポリシリコン膜の代わりにアモルファスシリコン膜を形成し、レーザアニール法等によりこれを結晶化してポリシリコン膜としてもよい。

【0112】

10

20

30

40

50

次いで、フォトリソグラフィー及びドライエッチングにより、ポリシリコン膜をパターンニングし、ポリシリコン膜よりなるチャンネル層 48 を形成する（図 12 A を参照）。

【0113】

次いで、チャンネル層 48 が形成されたパッド層 46 上に、例えば CVD 法により、例えば膜厚 100 nm のシリコン酸化膜を形成する。

【0114】

次いで、例えばスパッタ法により、例えば膜厚 300 nm の AlNd（アルミニウム - ネオジウム合金）膜を形成する。

【0115】

次いで、フォトリソグラフィー及びドライエッチングにより、シリコン酸化膜及び AlNd 膜をパターンニングし、チャンネル層 48 上に、シリコン酸化膜よりなるゲート絶縁膜 50 と、AlNd 膜よりなるゲート電極 52 とを形成する。

【0116】

次いで、ゲート電極 52 をマスクとして、例えばイオン注入法によりリンイオンをイオン注入し、ゲート電極 52 の両側のチャンネル層 48 に、ソース領域 54 及びドレイン領域 56 をそれぞれ形成する。

【0117】

こうして、絶縁性基板 10 上に、ゲート電極 52、チャンネル層 48 に形成されたソース領域 54 及びドレイン領域 56 を有する薄膜トランジスタを形成する（図 12 B を参照）。

【0118】

次いで、薄膜トランジスタが形成された絶縁性基板 10 上に、例えば CVD 法により、例えば膜厚 300 nm のシリコン窒化膜よりなる層間絶縁膜 58 を形成する。

【0119】

次いで、フォトリソグラフィー及びドライエッチングにより、層間絶縁膜 58 に、ソース領域 54 に達するコンタクトホール 60 及びドレイン領域 56 に達するコンタクトホール 64 をそれぞれ形成する（図 12 C を参照）。

【0120】

次いで、例えばスパッタ法により、コンタクトホール 60、64 が形成された形成された層間絶縁膜 58 上に、例えば膜厚 100 nm / 100 nm / 100 nm の Ti（チタン） / Al / Ti 膜を形成する。

【0121】

次いで、フォトリソグラフィー及びドライエッチングにより、Ti / Al / Ti 膜をパターンニングし、Ti / Al / Ti 膜よりなるソース電極 62 及びドレイン電極 66 をそれぞれ形成する（図 13 A を参照）。

【0122】

次いで、例えば CVD 法により、ソース電極 62 及びドレイン電極 66 が形成された層間絶縁膜 58 上に、例えば膜厚 3.0 μm の感光性樹脂よりなる層間絶縁膜 68 を形成する。

【0123】

次いで、リソグラフィーにより、層間絶縁膜 68 に、ソース電極 62 に達するコンタクトホール 70 を形成する（図 13 B を参照）。

【0124】

次いで、コンタクトホール 70 が形成された層間絶縁膜 68 上に、第 2 実施形態による表示装置の製造方法と同様にして、コンタクトホール 70 を介してソース電極 62 に接続するアノード電極 32 と、有機エレクトロルミネッセンス層 18 と、カソード電極 20 とを形成する（図 13 C を参照）。

【0125】

こうして、図 10 に示す本実施形態による表示装置が製造される。

【0126】

10

20

30

40

50

このように、本実施形態によれば、有機エレクトロルミネッセンス素子を用いたアクティブマトリクス型の表示装置において、光反射性を有する光反射膜 12 と、光透過性を有する透明導電膜 14 とをアノード電極 32 が有するので、有機エレクトロルミネッセンス素子下に形成された薄膜トランジスタによる制限を受けずに、高い発光効率を有するトップエミッション型の表示装置を実現することができる。

【0127】

また、光反射膜 12 が透明導電膜 14 により覆われているので、光反射膜 12 の腐食や、光反射膜 12 と透明導電膜 14 との間に生じるウィスカー等による素子特性の劣化を抑制することができる。

【0128】

さらに、光反射膜 12 の周縁部上には、光反射膜 12 及び光反射膜 12 上に形成される透明導電膜 14 のそれぞれに電氣的に接続し、両者の間の導通を確保するための介在膜 30 が形成されているため、薄膜トランジスタのソース電極 62 に電氣的に接続された光反射膜 12 から正孔を有機エレクトロルミネッセンス層 18 に注入することができる。

【0129】

また、有機エレクトロルミネッセンス層 18 は従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様に透明導電膜 14 上に形成されるため、有機エレクトロルミネッセンス層 18 として、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様の材料及び構造の有機エレクトロルミネッセンス層をそのまま用いることができる。

【0130】

なお、本実施形態においては、層間絶縁膜 68 上に、第 2 実施形態による表示装置と同様の有機エレクトロルミネッセンス素子が形成されていたが、第 1 又は第 3 実施形態による表示装置と同様の有機エレクトロルミネッセンス素子が形成されていてもよい。なお、第 1 実施形態による表示装置のように光反射膜 12 と透明導電膜 14 との間に介在膜 30 が形成されていない場合については、ソース電極 62 に達するコンタクトホール 70 内には光反射膜 12 を埋め込まない等の手段により、透明導電膜 14 がソース電極 62 に直接接続されているようにすることが望ましい。

【0131】

また、第 4 実施形態による表示装置において絶縁性基板 10 の表面に滑らかな凹凸を形成した場合と同様に、層間絶縁膜 68 の表面に滑らかな凹凸を形成し、滑らかな凹凸が形成された層間絶縁膜 68 上に有機エレクトロルミネッセンス素子を形成してもよい。

【0132】

(第 6 実施形態)

本発明の第 6 実施形態による表示装置について図 14 乃至図 18 を用いて説明する。図 14 は本実施形態による表示装置の構造を示す断面図、図 15 は本実施形態による表示装置の特性を示すグラフ、図 16 はアノード電極として Cr 膜を用いた表示装置の構造を示す断面図、図 17 及び図 18 は本実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図である。なお、図 1、図 3 及び図 4 に示す第 1 実施形態による表示装置及びその製造方法と同様の構成要素については同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。

【0133】

本実施形態による表示装置は、第 1 実施形態による表示装置と同様に、絶縁性基板上に形成された有機エレクトロルミネッセンス素子を有するパッシブマトリクス型の表示装置であり、その基本的構成は、第 1 実施形態による表示装置と同様である。本実施形態による表示装置は、光反射膜上に光透過性を有する絶縁層を介して透明導電膜よりなるアノード電極が形成されている点で、第 1 実施形態による表示装置と異なっている。

【0134】

まず、本実施形態による表示装置の構造について図 14 を用いて説明する。なお、図 14 は 1 画素分の構造を示したものであるが、実際には複数の画素がマトリクス状に配置されている。

【0135】

10

20

30

40

50

図 1 4 に示すように、ガラス基板よりなる絶縁性基板 1 0 上には、光反射性を有する A 1 膜よりなる光反射膜 7 2 が形成されている。光反射膜 7 2 は、所定の形状を有するものが画素毎に形成されていてもよいし、画素が配列された表示領域の全面に形成されていてもよい。

【 0 1 3 6 】

光反射膜 7 2 上には、光透過性を有する感光性樹脂よりなる絶縁層 7 4 が形成されている。絶縁層 7 4 の材料である感光性樹脂としては、例えばアクリル系樹脂が用いられている。絶縁層 7 4 は、光反射膜 7 2 の表面が剥き出しにならないように、光反射膜 7 2 を覆うように形成されている。

【 0 1 3 7 】

絶縁層 7 4 上には、光透過性を有する I T O の透明導電膜よりなるアノード電極 7 6 が形成されている。アノード電極 7 6 上には、正孔注入層と、正孔輸送層と、発光層と、電子輸送層と、電子注入層とが順次積層されてなる有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 が形成されている。有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 上には、薄い膜厚で形成され光透過性を有する A 1 膜と、薄い膜厚で形成され光透過性を有する A g 膜と、光透過性を有する I T O 膜よりなる透明導電膜とが順次積層されてなるカソード電極 2 0 が形成されている。こうして、絶縁性基板 1 0 上に、光反射膜 7 2 及び絶縁層 7 4 を介して、アノード電極 7 6 と、有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 と、カソード電極 2 0 とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子が形成されている。

【 0 1 3 8 】

本実施形態による表示装置では、カソード電極 2 0 から電子が有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 に注入され、アノード電極 7 6 から正孔が有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 に注入される。注入された電子は電子輸送層により発光層に輸送され、注入された正孔は正孔輸送層により発光層に輸送される。こうして発光層に輸送された電子と正孔とが、発光層において再結合することにより発光が生じる。発光層において発生した光は、アノード電極 7 6 側及びカソード電極 2 0 側に放出される。アノード電極 7 6 側に放出された光は、光透過性を有する絶縁層 7 4 を介して光反射膜 7 2 によりカソード電極 2 0 側に反射され、絶縁層 7 4、アノード電極 7 6、及び有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 を介して、光透過性を有するカソード電極 2 0 側から取り出される。カソード電極 2 0 側に放出された光は、そのまま光透過性を有するカソード電極 2 0 側から取り出される。こうして、発光層において発生した光が、光透過性を有するカソード電極 2 0 側から取り出される。

【 0 1 3 9 】

このように、本実施形態による表示装置は、透明導電膜よりなるアノード電極 7 6 下に絶縁層 7 4 を介して形成された光反射膜 7 2 の存在により、絶縁性基板 1 0 とは反対側のカソード電極 2 0 側から光が取り出されるトップエミッション型となっている。したがって、第 1 実施形態による表示装置と同様に、絶縁性基板 1 0 と有機エレクトロルミネッセンス素子との間に他の素子が形成される場合において、他の素子が形成された領域からも光を取り出すことが可能となる。すなわち、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光面積が他の素子により制限されることはなく、高い発光効率を実現することができる。

【 0 1 4 0 】

また、光反射膜 7 2 下に他の素子が形成される場合には、アノード電極 7 6 とカソード電極 2 0 とが重なる発光領域よりも幅広に光反射膜 7 2 を形成してもよい。このように光反射膜 7 2 を幅広に形成することで、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光が他の素子の特性に影響するのを抑制することができる。

【 0 1 4 1 】

なお、アノード電極 7 6 と光反射膜 7 2 との間に形成する光透過性を有する絶縁層 7 4 の膜厚は、1  $\mu$ m 以上に設定することが望ましい。これは、絶縁層 7 4 の膜厚を 1  $\mu$ m よりも小さく設定すると、光の干渉の影響による減光が絶縁層 7 4 で起きてしまい、十分な発光効率を得ることができない虞があるためである。

10

20

30

40

50

## 【 0 1 4 2 】

図 1 5 は、本実施形態による表示装置及び図 1 6 に示す Cr 膜よりなるアノード電極を用いた表示装置について、有機エレクトロルミネッセンス層に注入する電流密度を変えて輝度を測定し、両表示装置の特性を比較した結果を示すグラフである。図 1 5 に示すグラフの横軸は有機エレクトロルミネッセンス層に注入した電流密度を示し、縦軸は測定された表示装置の輝度を示している。また、図 1 5 に示すグラフにおいて、印で示すプロットは本実施形態による表示装置についての測定結果を示し、印で示すプロットは図 1 6 に示す Cr 膜よりなるアノード電極を用いた表示装置についての測定結果を示している。

## 【 0 1 4 3 】

本実施形態による表示装置では、光反射膜 7 2 として膜厚 1 0 0 nm の Al 膜を、絶縁層 7 4 として膜厚 3 . 0 μ m のアクリル系樹脂層を、アノード電極 7 6 として膜厚 7 0 nm の I T O 膜を用いた。また、有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 として、膜厚 1 4 0 nm の 2 - T N A T A 膜よりなる正孔注入層と、膜厚 1 0 nm の - N P D 膜よりなる正孔輸送層と、少量の t ( n p a ) p y をドーブした膜厚 3 0 nm の Al q<sub>3</sub> 膜よりなる発光層と、膜厚 2 0 nm の Al q<sub>3</sub> 膜よりなる電子輸送層と、0 . 5 nm の Li F 膜よりなる電子注入層とが順次積層されてなるものを用いた。また、カソード電極 2 0 として、膜厚 1 . 5 nm の Al 膜と、膜厚 1 5 nm の Ag 膜と、膜厚 3 5 nm の I T O 膜とが順次積層されてなるものを用いた。

## 【 0 1 4 4 】

本実施形態による表示装置と特性を比較した図 1 6 に示す表示装置は、アノード電極に Cr 膜を用いたトップエミッション型の表示装置である。図示するように、ガラス基板よりなる絶縁性基板 1 0 0 上には、Cr 膜よりなるアノード電極 1 3 4 が形成されている。アノード電極 1 3 4 上には、有機エレクトロルミネッセンス層 1 0 4 が形成されている。有機エレクトロルミネッセンス層 1 0 4 上には、カソード電極 1 0 6 が形成されている。絶縁性基板 1 0 0 上にアノード電極 1 3 4 が直に形成されている点、及びアノード電極 1 3 4 に Cr 膜を用いた点を除いて、有機エレクトロルミネッセンス層 1 0 4、カソード電極 1 0 6 の材料及び構造については、特性を比較した本実施形態による表示装置と同様した。

## 【 0 1 4 5 】

図 1 5 に示すグラフから明らかなように、同一の電流注入密度では、本実施形態による表示装置の方が、図 1 6 に示すアノード電極 1 3 4 に Cr 膜を用いた表示装置の場合の 2 倍程度の輝度が得られている。したがって、透明導電膜よりなるアノード電極 7 6 下に光透過性を有する絶縁層 7 4 を介して光反射膜 7 2 が形成された本実施形態による表示装置によれば、単にアノード電極に Cr 膜を用いる場合と比較して、効果的に発光効率を向上することができるといえる。

## 【 0 1 4 6 】

また、第 1 実施形態による表示装置と同様に、本実施形態による表示装置では、有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 は、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様に、透明導電膜よりなるアノード電極 7 6 上に形成されている。このため、有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 として、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様の材料及び構造の有機エレクトロルミネッセンス層をそのまま用いて高い発光効率を有するトップエミッション型の表示装置を構成することができる。

## 【 0 1 4 7 】

また、本実施形態による表示装置は、透明導電膜よりなるアノード電極 7 6 と Al 膜よりなる光反射膜 7 2 との間には絶縁層 7 4 が介在し、光反射膜 7 2 は、その表面が剥き出しにならないように、絶縁層 7 4 により覆われている。したがって、第 1 実施形態による表示装置と同様に、製造工程における I T O 膜をパターニングする際に、Al 膜よりなる光反射膜 7 2 の電池効果による腐食を防止することができる。

## 【 0 1 4 8 】

さらに、Al 膜よりなる光反射膜 7 2 と透明導電膜よりなるアノード電極 7 6 との間に

は、絶縁層 74 が形成されている。このため、A1 膜上に ITO 膜が直接形成されたアノード電極を用いた場合のように、有機エレクトロルミネッセンス素子に対する駆動電圧の印加時の発熱等により電極間の短絡の原因となるウィスカーが発生することはない。

【0149】

次に、本実施形態による表示装置の製造方法について図 17 及び図 18 を用いて説明する。

【0150】

まず、ガラス基板よりなる絶縁性基板 10 上に、例えばスパッタ法により、例えば膜厚 150 nm の A1 膜を形成する。必要に応じて、フォトリソグラフィー及びエッチングにより、A1 膜を画素毎に所定の形状にパターニングしてもよい。或いは、画素が配列される表示領域となる絶縁性基板 10 の全面に、A1 膜を残存させてもよい。こうして、絶縁性基板 10 上に、A1 膜よりなる光反射膜 72 を形成する（図 17 A を参照）。

10

【0151】

次いで、光反射膜 72 上に、例えばスピコート法により、例えばアクリル系の感光性樹脂を塗布する。続いて、塗布された感光性樹脂を所定のマスクを用いて露光した後、所定の現像液を用いて露光された感光性樹脂を現像する。こうして、フォトリソグラフィーにより、例えば膜厚 3.0  $\mu\text{m}$  の感光性樹脂よりなる絶縁層 74 を形成する（図 17 B を参照）。ここで、絶縁層 74 は、光反射膜 72 の表面が剥き出しにならないように、光反射膜 72 を覆うように形成する。

【0152】

本実施形態では、感光性樹脂により絶縁層 74 を形成しているため、平坦性の高い表面を有する絶縁層 74 を得ることができ、平坦性の高い表面上に、有機エレクトロルミネッセンス素子を形成することができる。

20

【0153】

次いで、絶縁層 74 上に、例えばスパッタ法により、例えば膜厚 70 nm の ITO 膜 78 を形成する（図 17 C を参照）。

【0154】

次いで、フォトリソグラフィー及びエッチングにより、ITO 膜 78 を所定の形状にパターニングする。こうして、絶縁層 74 上に、ITO 膜 78 よりなるアノード電極 76 を形成する（図 18 A を参照）。ITO 膜 78 をパターニングする間、A1 膜よりなる光反射膜 72 は絶縁層 74 により覆われ、その表面が露出することはない。したがって、電池効果による光反射膜 72 の腐食を防止することができる。

30

【0155】

次いで、アノード電極 76 が形成された絶縁層 74 上に、例えば真空蒸着法により、所定の大きさに開口された蒸着マスクを介して、例えば膜厚 140 nm の 2-TNATA 膜と、例えば膜厚 10 nm の -NPD 膜と、例えば少量の t(npap)py をドーブした例えば膜厚 30 nm の Alq<sub>3</sub> 膜と、例えば膜厚 20 nm の Alq<sub>3</sub> 膜と、例えば 0.5 nm の LiF 膜とを順次形成する。

【0156】

こうして、アノード電極 76 上に、2-TNATA 膜よりなる正孔注入層と、-NPD 膜よりなる正孔輸送層と、t(npap)py をドーブした Alq<sub>3</sub> 膜よりなる発光層と、Alq<sub>3</sub> 膜よりなる電子輸送層と、LiF 膜よりなる電子注入層とを有する有機エレクトロルミネッセンス層 18 を形成する（図 18 B を参照）。

40

【0157】

次いで、有機エレクトロルミネッセンス層 18 上に、例えば真空蒸着法及びスパッタ法により、所定の形状に開口されたマスクを介して、例えば膜厚 1.5 nm の A1 膜と、例えば膜厚 15 nm の Ag 膜と、例えば膜厚 35 nm の ITO 膜とを順次形成し、A1/Ag/ITO 積層膜を形成する。

【0158】

こうして、A1/Ag/ITO 積層膜よりなるカソード電極 20 を形成する（図 18 C

50

を参照)。

【0159】

こうして、図14に示す表示装置が製造される。

【0160】

このように、本実施形態によれば、有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた表示装置において、透明導電膜よりなるアノード電極76下に、光透過性を有する絶縁層74を介して光反射性を有する光反射膜72が形成されているので、高い発光効率を有するトップエミッション型の表示装置を実現することができる。

【0161】

また、光反射膜72が絶縁層74により覆われているので、光反射膜72の腐食等による素子特性の劣化を抑制することができる。

10

【0162】

また、有機エレクトロルミネッセンス層18は従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様に透明導電膜よりなるアノード電極76上に形成されるため、有機エレクトロルミネッセンス層18として、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様の材料及び構造の有機エレクトロルミネッセンス層をそのまま用いることができる。

【0163】

なお、本実施形態による表示装置についても、第3実施形態による表示装置の場合と同様に、同一画素内に光反射膜72が形成された領域と光反射膜72が形成されていない領域とを設ける、すなわちアノード電極76とカソード電極20とが重なる発光領域に光反射膜72を部分的に形成することにより、上面発光型の領域と両面発光型の領域とを同一画素内に設けてもよい。

20

【0164】

また、第4実施形態による表示装置の場合と同様に、絶縁性基板10の表面に滑らかな凹凸を形成し、滑らかな凹凸が形成された絶縁性基板10上に、光反射膜72、絶縁層74、及び有機エレクトロルミネッセンス素子を形成してもよい。または、絶縁層74の表面に滑らかな凹凸を形成し、滑らかな凹凸が形成された絶縁層74上に、有機エレクトロルミネッセンス素子を形成してもよい。絶縁性基板10又は絶縁層74の表面に形成された滑らかな凹凸により、第4実施形態による表示装置と同様に、アノード電極76、有機エレクトロルミネッセンス層18、及びカソード電極20の面積が、凹凸が形成されていない平坦な表面の絶縁性基板10上に形成される場合と比較して大きくなり、更に発光効率を向上することができる。

30

【0165】

(第7実施形態)

本発明の第7実施形態による表示装置について図19乃至図22を用いて説明する。図19は本実施形態による表示装置の構造を示す断面図、図20乃至図22は本実施形態による表示装置の製造方法を示す工程断面図である。なお、図10、図12乃至図14、図17、及び図18に示す第5及び第6実施形態による表示装置及びその製造方法と同様の構成要素については同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。

【0166】

40

本実施形態による表示装置は、第6実施形態による表示装置と同様の有機エレクトロルミネッセンス素子とともに、第5実施形態による表示装置と同様にスイッチング素子として薄膜トランジスタが設けられており、この薄膜トランジスタにより有機エレクトロルミネッセンス素子に印加する駆動電圧を制御するアクティブマトリクス型の表示装置である。以下、本実施形態による表示装置の構造について図19を用いて説明する。なお、図19は1画素分の構造を示したものであるが、実際には複数の画素がマトリクス状に配置されている。

【0167】

ガラス基板よりなる絶縁性基板10上には、第5実施形態による表示装置と同様に、シリコン酸化膜よりなるバッファ層46を介して、ゲート電極52、チャンネル層48に形成

50

されたソース領域 5 4 及びドレイン領域 5 6 を有し、有機エレクトロルミネッセンス素子に印加する駆動電圧を制御する薄膜トランジスタが形成されている。

【 0 1 6 8 】

薄膜トランジスタが形成された絶縁性基板 1 0 上には、層間絶縁膜 5 8 が形成されている。層間絶縁膜 5 8 上には、コンタクトホール 6 0 を介してソース領域 5 4 に接続されたソース電極 6 2 と、コンタクトホール 6 4 を介してドレイン領域 5 6 に接続されたドレイン電極 6 6 とがそれぞれ形成されている。

【 0 1 6 9 】

ソース電極 6 2 及びドレイン電極 6 6 が形成された層間絶縁膜 5 8 上には、層間絶縁膜 8 0 が形成されている。

【 0 1 7 0 】

層間絶縁膜 8 0 上には、光反射性を有する A 1 膜よりなる光反射膜 7 2 が形成されている。光反射膜 7 2 には、層間絶縁膜 8 0 の薄膜トランジスタ上の領域を露出する開口部 8 2 が形成されている。なお、光反射膜 7 2 に形成された開口部 8 2 は、必ずしも層間絶縁膜 8 0 の薄膜トランジスタが形成された領域を露出するものである必要はなく、少なくとも層間絶縁膜 8 0 のソース電極 6 2 上の領域を露出するものであればよい。このような開口部 8 2 が形成された光反射膜 7 2 は、所定の形状を有するものが画素毎に形成されていてもよいし、画素が配列された表示領域の全面に形成されていてもよい。

【 0 1 7 1 】

光反射膜 7 2 及び開口部 8 2 から露出した層間絶縁膜 8 0 上には、光透過性を有する感光性樹脂よりなる絶縁層 7 4 が形成されている。絶縁層 7 4 の材料である感光性樹脂としては、例えばアクリル系樹脂が用いられている。絶縁層 7 4 は、光反射膜 7 2 の表面が剥き出しにならないように、光反射膜 7 2 を覆うように形成されている。

【 0 1 7 2 】

絶縁層 7 4 及び層間絶縁膜 8 0 には、ソース電極 6 2 に達するコンタクトホール 7 0 が形成されている。

【 0 1 7 3 】

コンタクトホール 7 0 が形成された絶縁層 7 4 上には、コンタクトホール 7 0 を含む領域に、光透過性を有する I T O の透明導電膜よりなるアノード電極 7 6 が形成されている。アノード電極 7 6 は、絶縁層 7 4 及び層間絶縁膜 8 0 に形成されたコンタクトホール 7 0 を介して、薄膜トランジスタのソース電極 6 2 に電氣的に接続されている。

【 0 1 7 4 】

アノード電極 7 6 上には、正孔注入層と、正孔輸送層と、発光層と、電子輸送層と、電子注入層とが順次積層されてなる有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 が形成されている。有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 上には、薄い膜厚で形成され光透過性を有する A 1 膜と、薄い膜厚で形成され光透過性を有する A g 膜と、光透過性を有する I T O 膜よりなる透明導電膜とが順次積層されてなるカソード電極 2 0 が形成されている。こうして、光反射膜 7 2 上に絶縁層 7 4 を介して、アノード電極 7 6 と、有機エレクトロルミネッセンス層 1 8 と、カソード電極 2 0 とを有する有機エレクトロルミネッセンス素子が形成されている。

【 0 1 7 5 】

本実施形態による表示装置は、透明導電膜よりなるアノード電極 7 6 下に光透過性を有する絶縁層 7 4 を介して形成された光反射膜 7 2 の存在により、絶縁性基板 1 0 とは反対側のカソード電極 2 0 側から光が取り出されるトップエミッション型となっている。したがって、絶縁性基板 1 0 上に形成された薄膜トランジスタにより発光面積が制限されることはなく、高い発光効率を実現することができる。

【 0 1 7 6 】

また、本実施形態による表示装置では、光反射膜 7 2 に少なくとも層間絶縁膜 8 0 のソース電極 6 2 上の領域を露出する開口部 8 2 が形成され、透明導電膜よりなるアノード電極 7 6 がコンタクトホール 7 0 を介してソース電極 6 2 に直に電氣的に接続されている。

10

20

30

40

50

これにより、アノード電極 76 との電氣的接続を確保することが困難な導電膜を介さずに、薄膜トランジスタのソース電極 62 に電氣的に接続された光反射膜 72 から正孔を有機エレクトロルミネッセンス層 18 に注入することができる。また、光反射膜 72 を覆うように絶縁層 74 が形成されているため、光反射膜 72 の腐食を防止することができる。また、有機エレクトロルミネッセンス層 18 には、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子の有機エレクトロルミネッセンス層と同様の材料及び構造の有機エレクトロルミネッセンス層をそのまま用いることができる。

【0177】

なお、画素毎に所定の形状を有する光反射膜 72 を画素毎に形成する場合には、アノード電極 76 とカソード電極 20 とが重なる発光領域よりも幅広に光反射膜 72 を形成することが望ましい。このように光反射膜 72 を幅広に形成することで、有機エレクトロルミネッセンス素子の発光が薄膜トランジスタの特性に影響するのを抑制することができる。

10

【0178】

次に、本実施形態による表示装置の製造方法について図 20 乃至図 22 を用いて説明する。

【0179】

まず、図 12A 乃至図 12C 及び図 13A に示す第 5 実施形態による表示装置の製造方法と同様にして、絶縁性基板 10 上に、薄膜トランジスタ、ソース電極 62 及びドレイン電極 66 までを形成する（図 20A を参照）。

【0180】

次いで、例えば CVD 法により、ソース電極 62 及びドレイン電極 66 が形成された層間絶縁膜 58 上に、例えば膜厚 300 nm のシリコン酸化膜よりなる層間絶縁膜 80 を形成する（図 20B を参照）。なお、層間絶縁膜 80 には、シリコン酸化膜のほか、シリコン窒化膜等の無機絶縁膜、樹脂よりなる絶縁膜を用いることができる。

20

【0181】

次いで、層間絶縁膜 80 上に、例えばスパッタ法により、例えば膜厚 150 nm の Al 膜 84 を形成する。

【0182】

次いで、リソグラフィにより、Al 膜 84 を所定の形状にパターニングし、Al 膜 84 に、少なくとも層間絶縁膜 80 のソース電極 62 上の領域を露出する開口部 82 を形成する。Al 膜 84 は、画素毎に所定の形状を有するようにパターニングしてもよいし、画素が配列される表示領域の全面に残存させてもよい。こうして、Al 膜 84 よりなる光反射膜 72 を形成する（図 21A を参照）。なお、図 21A では、層間絶縁膜 80 の薄膜トランジスタ上の領域を露出する開口部 82 を光反射膜 72 に形成した場合について示している。

30

【0183】

次いで、光反射膜 72 及び開口部 82 から露出する層間絶縁膜 80 上に、例えばスピンコート法により感光性樹脂を塗布し、感光性樹脂層 86 を形成する（図 21B を参照）。

【0184】

感光性樹脂層 86 を所定のマスクを用いて露光した後、所定の現像液を用いて露光された感光性樹脂層 86 を現像し、層間絶縁膜 80 のソース電極 62 上の領域を露出する開口部 88 を感光性樹脂層 86 に形成する。こうして、フォトリソグラフィにより、開口部 88 が形成された光透過性を有する感光性樹脂層 86 よりなる絶縁層 74 を形成する（図 21C を参照）。ここで、絶縁層 74 は、光反射膜 72 の表面が剥き出しにならないように、光反射膜 72 を覆うように形成する。

40

【0185】

次いで、例えばドライエッチングにより、開口部 88 が形成された絶縁層 74 をマスクとして、層間絶縁膜 80 に、ソース電極 62 に達する開口部 90 を形成する。

【0186】

こうして、層間絶縁膜 80 に形成された開口部 90 と、絶縁層 74 に形成された開口部

50

88とが接続してなるコンタクトホール70を形成する(図22Aを参照)。なお、コンタクトホール70には光反射膜72が露出しないように、光反射膜72の開口部82の大きさ、絶縁層74の開口部88の大きさ、エッチング条件等を予め適宜設定しておくことが望ましい。これは、次のような理由による。すなわち、コンタクトホール70に光反射膜72が露出すると、この後に形成するアノード電極76と光反射膜72とが接触し、両者の間に寄生容量が形成されてしまうので、このような寄生容量による素子特性の劣化を回避するためである。

【0187】

このように、本実施形態による表示装置の製造方法では、絶縁層74を感光性樹脂により形成し、層間絶縁膜80をエッチングする際のマスクとしても絶縁層74を用いるので、少ない工程数でコンタクトホール70までを形成することができる。なお、絶縁層74としてシリコン酸化膜等の光透過性を有する無機絶縁膜を用いることもできる。この場合、無機絶縁膜よりなる絶縁層74を形成する工程に加えて、絶縁層74及び層間絶縁膜80にコンタクトホール70を形成するためのエッチングマスクとして用いるレジスト膜を形成する工程、レジスト膜を除去する工程も必要となる。このため、感光性樹脂により絶縁層74を形成する場合と比較して工程数が多くなる。

10

【0188】

次いで、コンタクトホール70が形成された絶縁膜74上に、第6実施形態による表示装置の製造方法と同様にして、コンタクトホール70を介してソース電極62に接続するアノード電極76と、有機エレクトロルミネッセンス層18と、カソード電極20とを形成する(図22Bを参照)。

20

【0189】

こうして、図19に示す本実施形態による表示装置が製造される。

【0190】

このように、本実施形態によれば、有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた表示装置において、透明導電膜よりなるアノード電極76下に、光透過性を有する絶縁層74を介して光反射性を有する光反射膜72が形成されているので、有機エレクトロルミネッセンス素子下に形成された薄膜トランジスタによる制限を受けずに、高い発光効率を有するトップエミッション型の表示装置を実現することができる。

30

【0191】

また、光反射膜72が絶縁層74により覆われているので、光反射膜72の腐食等による素子特性の劣化を抑制することができる。

【0192】

さらに、有機エレクトロルミネッセンス層18は従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様に透明導電膜よりなるアノード電極76上に形成されるため、有機エレクトロルミネッセンス層18として、従来の有機エレクトロルミネッセンス素子と同様の材料及び構造の有機エレクトロルミネッセンス層をそのまま用いることができる。

【0193】

(変形実施形態)

本発明は上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。

40

【0194】

例えば、上記実施形態では、絶縁性基板10としてガラス基板を用いる場合について説明したが、絶縁性基板10はガラス基板に限定されるものではない。例えば、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート等の樹脂フィルムを絶縁性基板10として用いてもよい。樹脂フィルムを絶縁性基板10として用いることにより、可撓性を有するフレキシブルな表示装置を実現することができる。また、トップエミッション型の表示装置のみを構成する場合にあっては、絶縁性基板10は必ずしもガラス基板等のように光透過性を有するものである必要はない。但し、第3実施形態による表示装置の場合のように、同一基板上に上面発光部40と両面発光部44とを設ける場合にあっては、光透過性を有する基板を絶縁性基板10として用いる必要がある。

50

## 【0195】

また、上記実施形態では、光反射膜12の周縁部上に介在膜30が形成されている場合について説明したが、介在膜30は必ずしも光反射膜12の周縁部上に形成されている必要はなく、光反射膜12の所定の領域上に部分的に形成されていればよい。

## 【0196】

また、上記実施形態では、有機エレクトロルミネセンス層18の発光層において発生した光をカソード電極20側へ反射するための光反射膜12、72としてAl膜を用いる場合について説明したが、光反射膜12、72はAl膜に限定されるものではない。光反射膜12、72としては、Al又はAlを主成分とする合金のほか、例えば、Ag、Nd（ネオジウム）、Si（シリコン）、Ti、W（タングステン）、Cu（銅）、Nb（ニオブ）、Ta（タンタル）、C（炭素）、又は少なくともこれらのうちのいずれかを主成分とする合金よりなる光反射性を有する導電膜を用いることができる。

10

## 【0197】

また、上記実施形態では、Al膜よりなる光反射膜12とITO膜よりなる透明導電膜14との電氣的接続を改善し、両者の間の導通を確保するための介在膜30としてMo膜を用いる場合について説明したが、介在膜30はMo膜に限定されるものではない。介在膜30としては、Mo又はMoを主成分とする合金のほか、例えば、W、Ta、Ti、Cr、又は少なくともこれらのうちのいずれかを主成分とする合金等の高融点金属よりなる導電膜を用いることができる。

20

## 【0198】

また、上記実施形態では、光反射膜12上に形成する透明導電膜14、アノード電極76としてITO膜を用いる場合について説明したが、透明導電膜14、アノード電極76はITO膜に限定されるものではない。透明導電膜14としては、ITO膜のほか、例えば、IZO（亜鉛をドーブした酸化インジウム）膜、ZnO（酸化亜鉛）膜等の光透過性を有する導電膜を用いることができる。

## 【0199】

また、上記実施形態では、有機エレクトロルミネッセンス層18として、2-TNAT膜よりなる正孔注入層と、-NPD膜よりなる正孔輸送層と、t(npap)pyをドーブしたAlq<sub>3</sub>膜よりなる発光層と、Alq<sub>3</sub>膜よりなる電子輸送層と、LiF膜よりなる電子注入層とが順次積層されてなるものを用いる場合について説明したが、有機エレクトロルミネッセンス層18の構造及び材料は、これに限定されるものではない。有機エレクトロルミネッセンス層18の構造には、発光層のみの単層構造、正孔輸送層と発光層または発光層と電子輸送層の2層構造、正孔輸送層と発光層と電子輸送層との3層構造を適用することができる。また、有機エレクトロルミネッセンス層18を構成する正孔注入層、正孔輸送層、発光層と、電子輸送層、電子注入層の材料には、あらゆる有機エレクトロルミネッセンス材料を用いることができる。

30

## 【0200】

また、上記実施形態では、カソード電極20としてAl/ITO積層膜、Al/Ag/ITO積層膜を用いる場合について説明したが、カソード電極20はAl/ITO積層膜、Al/Ag/ITO積層膜に限定されるものではない。カソード電極20としては、Al/ITO積層膜、Al/Ag/ITO積層膜のほか、例えば、ITO単膜、IZO膜、ZnO膜、Al単膜、Ag単膜又はこれらの積層膜等の光透過性を有する導電膜を用いることができる。なお、Al膜、Ag膜等をカソード電極20として用いる場合には、光透過性を有するように、これらの膜を薄く形成する必要がある。

40

## 【0201】

また、上記実施形態では、絶縁層74として感光性樹脂よりなるものを用いる場合について説明したが、絶縁層74は、光透過性を有するものであれば、感光性樹脂よりなるものに限定されるものではない。絶縁層74としては、感光性樹脂よりなるものほか、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜、シリコン窒化酸化膜等の光透過性を有する無機絶縁膜を用いることができる。また、絶縁層74は、光透過性を有するものであれば無色である必要

50

はなく、絶縁層 7 4 として、ポリイミド等の有色樹脂よりなるものを用いることもできる。

【 0 2 0 2 】

また、上記実施形態では、薄膜トランジスタとしてトップゲート型のものを用いる場合について説明したが、薄膜トランジスタとしてはボトムゲート型のものを用いてもよい。また、チャンネル層 4 8 にポリシリコン膜を用いる場合について説明したが、チャンネル層 4 8 にはアモルファスシリコン膜を用いてもよい。

【 0 2 0 3 】

また、上記実施形態では、スイッチング素子として薄膜トランジスタを用いる場合について説明したが、他のスイッチング素子を用いてもよい。例えば、二端子素子であるダイオードを利用した M I M ( 金属 - 絶縁膜 - 金属 ) 構造のスイッチング素子を用いてもよい。

10

【 産業上の利用可能性 】

【 0 2 0 4 】

本発明による有機エレクトロルミネッセンス素子及びその製造方法並びに表示装置は、発光効率に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子及びその製造方法、並びにこのような有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた表示装置を実現する。したがって、表示特性に優れるとともに、低消費電力な表示装置への応用に有用である。

【 符号の説明 】


【 0 2 0 5 】

20


1 0	絶縁性基板	
1 2	光反射膜	
1 4	透明導電膜	
1 6	アノード電極	
1 8	有機エレクトロルミネッセンス層	
2 0	カソード電極	
2 2	A 1 膜	
2 4	I T O 膜	
3 0	介在膜	
3 2	アノード電極	30
4 0	上面発行部	
4 4	両面発光部	
4 6	バッファ層	
4 8	チャンネル層	
5 0	ゲート絶縁膜	
5 2	ゲート電極	
5 4	ソース領域	
5 6	ドレイン領域	
6 0	コンタクトホール	
6 4	コンタクトホール	40
6 6	ドレイン電極	
6 8	層間絶縁膜	
7 0	コンタクトホール	
7 2	光反射膜	
7 4	絶縁層	
7 6	アノード電極	
8 0	層間絶縁膜	
1 0 0	絶縁性基板	
1 0 2	アノード電極	
1 0 4	有機エレクトロルミネッセンス層	50

- 106 カソード電極
- 134 アノード電極


【図1A】




【図2B】




【図1B】




【図3A】




【図3B】




【図2A】




【図3C】




【図4A】




【 図 4 B 】




【 図 4 C 】




【 図 5 A 】




【 図 5 B 】




【 図 6 A 】




【 図 6 B 】




【 図 6 C 】




【 図 6 D 】




【 図 7 A 】




【 図 7 B 】




【 図 7 C 】




【 図 8 A 】




【 図 8 B 】




【 図 8 C 】




【図 9】




【図 10】




【図 11】




【図 13 B】




【図 13 C】




【図 14】




【図 12 A】




【図 12 B】




【図 12 C】




【図 13 A】




【図 15】




【図 16】




【図 17 A】




【図 17 B】




【図 17 C】




【図 18 A】




【図 18 B】




【図 18 C】




【図 20 C】




【図 21 A】




【図 21 B】




【図 19】




【図 20 A】




【図 20 B】




【図 21 C】



【図 22 A】



【 図 2 2 B 】



专利名称(译)	有机电致发光装置，用于生产该装置的装置		
公开(公告)号	<a href="#">JP2010245059A</a>	公开(公告)日	2010-10-28
申请号	JP2010176591	申请日	2010-08-05
[标]申请(专利权)人(译)	富士胶片株式会社		
申请(专利权)人(译)	富士胶片株式会社		
[标]发明人	八重樫裕之		
发明人	八重樫 裕之		
IPC分类号	H05B33/02 H05B33/26 H01L51/50 H05B33/10		
FI分类号	H05B33/02 H05B33/26.Z H05B33/14.A H05B33/10 H05B33/22.Z H05B33/24		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC05 3K107/CC14 3K107/CC36 3K107/DD03 3K107/DD18 3K107/DD22 3K107/DD27 3K107/DD46X 3K107/DD90 3K107/EE03 3K107/EE33 3K107/FF15 3K107/GG00		
代理人(译)	中岛敦 福田浩		
其他公开文献	JP5117553B2		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

要解决的问题：提供具有优异发光效率的有机电致发光元件。形成在基板上并具有光反射性的第一导电膜；形成在第一导电膜上并具有透光性的绝缘层；形成在绝缘层上的绝缘层，形成在阳极上的有机电致发光层和形成在有机电致发光层上并具有透光性的阴极，该阳极具有透光的第二导电膜，有机电致发光元件，制造有机电致发光元件的方法和具有该有机电致发光元件的显示装置。背景技术

