

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-107326

(P2004-107326A)

(43) 公開日 平成16年4月8日(2004.4.8)

(51) Int.Cl.⁷

C07C 13/567
C07C 13/66
C07C 15/56
C07C 15/58
C07C 15/60

F 1

C07C 13/567
C07C 13/66
C07C 15/56
C07C 15/58
C07C 15/60

テーマコード(参考)

3K007
4C034
4C063
4C065
4H006

審査請求 未請求 請求項の数 13 O L (全 43 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2003-291191(P2003-291191)
(22) 出願日 平成15年8月11日(2003.8.11)
(31) 優先権主張番号 特願2002-246600(P2002-246600)
(32) 優先日 平成14年8月27日(2002.8.27)
(33) 優先権主張国 日本国(JP)

(71) 出願人 000001007
キヤノン株式会社
東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(74) 代理人 100096828
弁理士 渡辺 敏介
(74) 代理人 100110870
弁理士 山口 芳広
(72) 発明者 鈴木 幸一
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ
ヤノン株式会社内
(72) 発明者 齊藤 章人
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キ
ヤノン株式会社内


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】縮合多環化合物及びそれを用いた有機発光素子

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 新規な縮合多環化合物を提供し、この縮合多環化合物を用いて、極めて高効率で、高輝度な光出力を有し、極めて耐久性のある有機発光素子を提供する。

【解決手段】 下記一般式 [I] で示される縮合多環化合物。



10

(式中、R₁は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基、置換あるいは無置換の複素環基、置換アミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表わす。Ar₁～Ar₅は、置換あるいは無置換の縮合多環芳香族基または置換あるいは無置換の縮合多環複素環基を表わし、同じであっても異なっていてもよい。)該化合物を有機発光素子の電子輸送層または発光層に用いる。


【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下記一般式 [I] で示されることを特徴とする縮合多環化合物。

【化 1】




(式中、R₁は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基、置換あるいは無置換の複素環基、置換アミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表わす。Ar₁～Ar₅は、置換あるいは無置換の縮合多環芳香族基または置換あるいは無置換の縮合多環複素環基を表わし、同じであっても異なっていてもよい。)

【請求項 2】

Ar₁～Ar₅のうち少なくとも一つが、下記一般式 [III] で示される縮合多環芳香族基であることを特徴とする請求項 1 に記載の縮合多環化合物。

【化 2】




(式中、R₂は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基、置換あるいは無置換の複素環基、置換アミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表わす。R₃およびR₄は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基または置換あるいは無置換の複素環基を表わし、同じであっても異なっていてもよい。)

【請求項 3】

下記構造式で示されることを特徴とする請求項 2 に記載の縮合多環化合物。

【化 3】



【請求項 4】

Ar₁～Ar₅のうち少なくとも一つが、下記一般式 [IV] ～[VII] のいずれかで示される縮合多環芳香族基であることを特徴とする請求項 1 に記載の縮合多環化合物。


10

20


30

40

【化4】




[IV]




[V]

10



[VI]

20



[VII]


30

(式中、R₅～R₈は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基、置換あるいは無置換の複素環基、置換アミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表わす。)

【請求項5】

下記一般式[I I]で示されることを特徴とする縮合多環化合物。

【化5】



[II]


40

(式中、Ar₆～Ar₁₁は、置換あるいは無置換の縮合多環芳香族基または置換あるいは無置換の縮合多環複素環基を表わし、同じであっても異なっていてもよい。)

【請求項6】

Ar₆～Ar₁₁のうち少なくとも一つが、下記一般式[I I I]で示される縮合多環芳香族基であることを特徴とする請求項5に記載の縮合多環化合物。

【化 6】



[I - I - I]


(式中、 R_2 は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基、置換あるいは無置換の複素環基、置換アミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表わす。 R_3 および R_4 は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基または置換あるいは無置換の複素環基を表わし、同じであっても異なっていてよい。)

10

【請求項 7】

下記構造式で示されることを特徴とする請求項 6 に記載の縮合多環化合物。

【化 7】




20


【請求項 8】

$Ar_1 \sim Ar_5$ のうち少なくとも一つが、下記一般式 [IV] ~ [VII] のいずれかで示される縮合多環芳香族基であることを特徴とする請求項 5 に記載の縮合多環化合物。

【化 8】




[IV]




[V]

10



[VI]

20



[VII]

30

(式中、R₅～R₈は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基、置換あるいは無置換の複素環基、置換アミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表わす。)

【請求項 9】

陽極及び陰極からなる一対の電極と、該一対の電極間に挟持された一または複数の有機化合物を含む層を少なくとも有する有機発光素子において、前記有機化合物を含む層の少なくとも一層が請求項1～4に記載のいずれかの縮合多環化合物の少なくとも一種を含有することを特徴とする有機発光素子。

【請求項 10】

陽極及び陰極からなる一対の電極と、該一対の電極間に挟持された一または複数の有機化合物を含む層を少なくとも有する有機発光素子において、前記有機化合物を含む層の少なくとも一層が請求項5～8に記載のいずれかの縮合多環化合物の少なくとも一種を含有することを特徴とする有機発光素子。

【請求項 11】

前記有機化合物を含む層のうち少なくとも電子輸送層または発光層が、前記縮合多環化合物の少なくとも一種を含有することを特徴とする請求項9または10に記載の有機発光素子。


【請求項 12】

前記有機化合物を含む層のうち少なくとも発光層が、前記縮合多環化合物の少なくとも一種と、下記一般式[VIII]で示されるフルオレン化合物を含有することを特徴とする請求項9または10に記載の有機発光素子。

40

50

【化9】



(式中、R₉およびR₁₀は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基または置換あるいは無置換の複素環基を表わし、異なるフルオレン基に結合するR₉同士、R₁₀同士は、同じであっても異なっていてもよく、同じフルオレン基に結合するR₉およびR₁₀は、同じであっても異なっていてもよい。R₁₁およびR₁₂は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基、置換あるいは無置換の複素環基、シアノ基またはハロゲン原子を表わす。異なるフルオレン基に結合するR₁₁同士、R₁₂同士は、同じであっても異なっていてもよく、同じフルオレン基に結合するR₁₁およびR₁₂は、同じであっても異なっていてもよい。Ar₁₂、Ar₁₃、Ar₁₄およびAr₁₅は、置換あるいは無置換の芳香族基、置換あるいは無置換の複素環基、置換あるいは無置換の縮合多環芳香族基または置換あるいは無置換の縮合多環複素環基を表わし、同じであっても異なっていてもよい。Ar₁₂およびAr₁₃、Ar₁₄およびAr₁₅は、互いに結合し環を形成してもよい。nは、1乃至10の整数を表す。)

10

20


30

40

【請求項13】

前記有機化合物を含む層のうち少なくとも発光層が、前記縮合多環化合物の少なくとも一種と、下記一般式[I X]で示されるフルオレン化合物を含有することを特徴とする請求項9または10に記載の有機発光素子。

【化10】



(式中、R₁₃およびR₁₄は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基または置換あるいは無置換の複素環基を表わし、異なるフルオレン基に結合するR₁₃同士、R₁₄同士は、同じであっても異なっていてもよく、同じフルオレン基に結合するR₁₃およびR₁₄は、同じであっても異なっていてもよい。R₁₅およびR₁₆は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基、置換あるいは無置換の複素環基、シアノ基またはハロゲン原子を表わす。異なるフルオレン基に結合するR₁₅同士、R₁₆同士は、同じであっても異なっていてもよく、同じフルオレン基に結合するR₁₅およびR₁₆は、同じであっても異なっていてもよい。Ar₁₆およびAr₁₇は、2価の置換あるいは無置換の芳香族基または置換あるいは無置換の複素環基を表し、同じであっても異なっていてもよい。Ar₁₈、Ar₁₉、Ar₂₀およびAr₂₁は、置換あるいは無置換の芳香族基、置換あるいは無置換の複素環基、置換あるいは無置換の縮合多環芳香族基または置換あるいは無置換の縮合多環複素環基を表わし、同じであっても異なっていてもよい。Ar₁₈およびAr₁₉、Ar₂₀およびAr₂₁は、互いに結合し環を形成してもよい。mは、1乃至10の整数を表す。)

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

50

【0001】

本発明は、新規な有機化合物およびそれを用いた有機発光素子に関する。

【背景技術】**【0002】**

有機発光素子は、陽極と陰極間に蛍光性有機化合物または燐光性有機化合物を含む薄膜を挟持させて、各電極から電子およびホール（正孔）を注入することにより、蛍光性化合物または燐光性化合物の励起子を生成させ、この励起子が基底状態にもどる際に放射される光を利用する素子である。

【0003】

1987年コダック社の研究（非特許文献1）では、陽極にITO、陰極にマグネシウム銀の合金をそれぞれ用い、電子輸送材料および発光材料としてアルミニウムキノリノール錯体を用い、ホール輸送材料にトリフェニルアミン誘導体を用いた機能分離型2層構成の素子で、10V程度の印加電圧において 1000 cd/m^2 程度の発光が報告されている。関連の特許としては、特許文献1～3等が挙げられる。10

【0004】

また、蛍光性有機化合物の種類を変えることにより、紫外から赤外までの発光が可能であり、最近では様々な化合物の研究が活発に行われている。例えば、特許文献4～11等に記載されている。

【0005】

近年、燐光性化合物を発光材料として用い、三重項状態のエネルギーをEL発光に用いる検討が多くなされている。プリンストン大学のグループにより、イリジウム錯体を発光材料として用いた有機発光素子が、高い発光効率を示すことが報告されている（非特許文献2）。20

【0006】

さらに、上記のような低分子材料を用いた有機発光素子の他にも、共役系高分子を用いた有機発光素子が、ケンブリッジ大学のグループ（非特許文献3）により報告されている。この報告ではポリフェニレンビニレン（PPV）を塗工系で成膜することにより、単層で発光を確認している。

【0007】

共役系高分子を用いた有機発光素子の関連特許としては、特許文献12～16等が挙げられる。30

【0008】

このように有機発光素子における最近の進歩は著しく、その特徴は低印加電圧で高輝度、発光波長の多様性、高速応答性、薄型、軽量の発光デバイス化が可能であることから、広汎な用途への可能性を示唆している。

【0009】

しかしながら、現状では更なる高輝度の光出力あるいは高変換効率が必要である。また、長時間の使用による経時変化や酸素を含む雰囲気気体や湿気などによる劣化等の耐久性の面で未だ多くの問題がある。さらにはフルカラーディスプレイ等への応用を考えた場合の色純度の良い青、緑、赤の発光が必要となるが、これらの問題に関してもまだ十分でない。40

【0010】

電子輸送層や発光層などに用いる蛍光性有機化合物として、芳香族化合物や縮合多環芳香族化合物が数多く研究されている。例えば、特許文献17～25などが挙げられるが、発光輝度や耐久性が十分に満足できるものは得られていない。

【0011】

【特許文献1】米国特許4,539,507号明細書

【特許文献2】米国特許4,720,432号明細書

【特許文献3】米国特許4,885,211号明細書

【特許文献4】米国特許5,151,629号明細書

【特許文献 5】米国特許 5,409,783 号明細書
 【特許文献 6】米国特許 5,382,477 号明細書
 【特許文献 7】特開平 2-247278 号公報
 【特許文献 8】特開平 3-255190 号公報
 【特許文献 9】特開平 5-202356 号公報
 【特許文献 10】特開平 9-202878 号公報
 【特許文献 11】特開平 9-227576 号公報
 【特許文献 12】米国特許 5,247,190 号明細書
 【特許文献 13】米国特許 5,514,878 号明細書
 【特許文献 14】米国特許 5,672,678 号明細書
 【特許文献 15】特開平 4-145192 号公報
 【特許文献 16】特開平 5-247460 号公報
 【特許文献 17】特開平 4-68076 号公報
 【特許文献 18】特開平 5-32966 号公報
 【特許文献 19】特開平 6-228552 号公報
 【特許文献 20】特開平 6-240244 号公報
 【特許文献 21】特開平 7-109454 号公報
 【特許文献 22】特開平 8-311442 号公報
 【特許文献 23】特開平 9-241629 号公報
 【特許文献 24】特開 2000-26334 号公報
 【特許文献 25】特開 2000-268964 号公報
 【非特許文献 1】App1. Phys. Lett. 51, 913 (1987)
 【非特許文献 2】Nature, 395, 151 (1998)
 【非特許文献 3】Nature, 347, 539 (1990)

10

20

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0012】

本発明の目的は、新規な縮合多環化合物を提供することにある。

【0013】

また本発明の目的は、特定な縮合多環化合物を用い、極めて高効率で高輝度な光出力を有する有機発光素子を提供することにある。

【0014】

また、極めて耐久性のある有機発光素子を提供することにある。

【0015】

さらには製造が容易でかつ比較的安価に作成可能な有機発光素子を提供する事にある。


【課題を解決するための手段】

【0016】

即ち、本発明の縮合多環化合物は、下記一般式 [I] または [II] で示されることを特徴とする。

【0017】

【化1】



40

【0018】


(式中、R₁は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基、置換あるいは無置換の複素環基、置換ア

50

ミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表わす。Ar₁～Ar₅は、置換あるいは無置換の縮合多環芳香族基または置換あるいは無置換の縮合多環複素環基を表わし、同じであっても異なっていてもよい。)

【0019】

【化2】



10

【0020】

(式中、Ar₆～Ar₁₁は、置換あるいは無置換の縮合多環芳香族基または置換あるいは無置換の縮合多環複素環基を表わし、同じであっても異なっていてもよい。)

【0021】

また、本発明の有機発光素子は、陽極及び陰極からなる一対の電極と、該一対の電極間に挟持された一または複数の有機化合物を含む層を少なくとも有する有機発光素子において、前記有機化合物を含む層の少なくとも一層が上記縮合多環化合物の少なくとも一種を含有することを特徴とする。

【発明の効果】

20

【0022】

一般式[I]または一般式[I-I]で示される縮合多環化合物を用いた有機発光素子は、低い印加電圧で高輝度な発光が得られ、耐久性にも優れている。特に本発明の縮合多環化合物を含有する有機層は、電子輸送層として優れ、かつ発光層としても優れている。

【0023】

さらに、素子の作成も真空蒸着あるいはキャスティング法等を用いて作成可能であり、比較的安価で大面積の素子を容易に作成できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0024】

以下、本発明を詳細に説明する。

30

【0025】

まず、本発明の縮合多環化合物について説明する。

【0026】


本発明の縮合多環化合物は、上記一般式[I]または[I-I]で示される。

【0027】

ここで、Ar₁～Ar₅のうち少なくとも一つまたはAr₆～Ar₁₁のうち少なくとも一つが、下記一般式[I-II]で示される縮合多環芳香族基であることが好ましい。

【0028】

【化3】



40

【0029】

(式中、R₂は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基、置換あるいは無置換の複素環基、置換アミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表わす。R₃およびR₄は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基または置換あるいは無置換の複素環基を表わし、同じであっても異なっていてもよい。)


50

【 0 0 3 0 】

更には、下記いずれかの構造式で示されることがより好ましい。

【 0 0 3 1 】


【 化 4 】



10

【 0 0 3 2 】

【 化 5 】



20


【 0 0 3 3 】

30


また、Ar₁～Ar₅のうち少なくとも一つまたはAr₆～Ar₁₁のうち少なくとも一つが、下記一般式 [I V] ～ [V I I] のいずれかで示される縮合多環芳香族基であることが好ましい。

【 0 0 3 4 】

【化6】




[IV]




[V]

10



[VI]

20



[VII]

30

【0035】

(式中、R₅～R₈は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基、置換あるいは無置換の複素環基、置換アミノ基、シアノ基またはハロゲン原子を表わす。)

【0036】

上記一般式 [I] ~ [VII] における置換基の具体例を以下に示す。

【0037】

アルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i s o - プロピル基、n-ブチル基、t e r - ブチル基、オクチル基などが挙げられる。

【0038】

アラルキル基としては、ベンジル基、フェネチル基などが挙げられる。

【0039】

アリール基としては、フェニル基、ビフェニル基、ターフェニル基などが挙げられる。

【0040】

複素環基としては、チエニル基、ピロリル基、ピリジル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、ターチエニル基などが挙げられる。

【0041】

置換アミノ基としては、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジベンジルアミノ基、ジフェニルアミノ基、ジトリルアミノ基、ジアニソリルアミノ基などが挙げられる。

【0042】

ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などが挙げられる。

40

50

【 0 0 4 3 】

縮合多環芳香族基としては、フルオレニル基、ナフチル基、フルオランテニル基、アンスリル基、フェナンスリル基、ピレニル基、テトラセニル基、ペンタセニル基などが挙げられる。

【 0 0 4 4 】

縮合多環複素環基としては、キノリル基、ジアザフルオレニル基、アクリジニル基、フェナントロリニル基などが挙げられる。

【 0 0 4 5 】


上記置換基が有してもよい置換基としては、メチル基、エチル基、プロピル基などのアルキル基、ベンジル基、フェネチル基などのアラルキル基、フェニル基、ビフェニル基などのアリール基、チエニル基、ピロリル基、ピリジル基などの複素環基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジベンジルアミノ基、ジフェニルアミノ基、ジトリルアミノ基、ジアニソリルアミノ基などのアミノ基、メトキシル基、エトキシル基、プロポキシル基、フェノキシル基などのアルコキシル基、シアノ基、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲン原子などが挙げられる。10

【 0 0 4 6 】

次に、本発明の縮合多環化合物の代表例を以下に挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。







【 0 0 4 7 】

【化7】



【 0 0 4 8 】

【化 8】




10

20


30

【 0 0 4 9 】


【化9】




10



10




20



30



【0 0 5 0】

【化10】





【0 0 5 1】



【化11】



10




20



30

【0052】

【化12】



【0053】

本発明の縮合多環化合物は、一般的に知られている方法で合成でき、例えば、パラジウム触媒を用いた suzuki coupling 法（例えば Chem. Rev. 1995, 95, 2457 - 2483）、ニッケル触媒を用いた Yamamoto 法（例えば Bull. Chem. Soc. Jpn. 51, 2091, 1978）、アリールスズ化合物を用いて合成する方法（例えば J. Org. Chem., 52, 4296, 1987）などの合成法で得ることができる。

【0054】

本発明の縮合多環化合物は、従来の化合物に比べ電子輸送性、発光性および耐久性の優れた化合物であり、有機発光素子の有機化合物を含む層、特に、電子輸送層および発光層として有用であり、また真空蒸着法や溶液塗布法などによって形成した層は結晶化などが起こりにくく経時安定性に優れている。

【0055】

次に、本発明の有機発光素子について詳細に説明する。

【0056】

本発明の有機発光素子は、陽極及び陰極からなる一対の電極と、該一対の電極間に狭持された一または複数の有機化合物を含む層を少なくとも有する有機発光素子において、前記有機化合物を含む層の少なくとも一層が上記一般式 [I] または一般式 [II] で示される縮合多環化合物の少なくとも一種を含有する。

【0057】

本発明の有機発光素子は、有機化合物を含む層のうち少なくとも電子輸送層または発光層が、前記縮合多環化合物の少なくとも一種を含有することが好ましい。

【0058】


本発明の有機発光素子においては、上記一般式 [I] または一般式 [II] で示される縮合多環化合物を真空蒸着法や溶液塗布法により陽極及び陰極の間に形成する。その有機層の厚みは $10 \mu\text{m}$ より薄く、好ましくは $0.5 \mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $0.01 \sim 0.5 \mu\text{m}$ の厚みに薄膜化することが好ましい。

【0059】

また、本発明の有機発光素子は、前記有機化合物を含む層のうち少なくとも発光層が、前記縮合多環化合物の少なくとも一種と、下記一般式 [VIII] または [IX] で示されるフルオレン化合物を含有することを好ましい態様として含むものである。

【0060】

【化13】




【0061】

(式中、 R_9 および R_{10} は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基または置換あるいは無置換の複素環基を表わし、異なるフルオレン基に結合する R_9 同士、 R_{10} 同士は、同じであっても異なっていてもよく、同じフルオレン基に結合する R_9 および R_{10} は、同じであっても異なっていてもよい。 R_{11} および R_{12} は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基、置換あるいは無置換の複素環基、シアノ基またはハロゲン原子を表わす。異なるフルオレン基に結合する R_{11} 同士、 R_{12} 同士は、同じであっても異なっていてもよく、同じフルオレン基に結合する R_{11} および R_{12} は、同じであっても異なっていてもよい。 Ar_{12} 、 Ar_{13} 、 Ar_{14} および Ar_{15} は、置換あるいは無置換の芳香族基、置換あるいは無置換の複素環基、置換あるいは無置換の縮合多環芳香族基または置換あるいは無置換の縮合多環複素環基を表わし、同じであっても異なっていてもよい。 Ar_{12} および Ar_{13} 、 Ar_{14} および Ar_{15} は、互いに結合し環を形成してもよい。 n は、1 乃至 10 の整数を表す。)

【0062】

【化14】



【0063】

10

20

30

40

50

(式中、 R_{13} および R_{14} は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基または置換あるいは無置換の複素環基を表わし、異なるフルオレン基に結合する R_{13} 同士、 R_{14} 同士は、同じであっても異なっていてもよく、同じフルオレン基に結合する R_{13} および R_{14} は、同じであっても異なっていてもよい。 R_{15} および R_{16} は、水素原子、置換あるいは無置換のアルキル基、置換あるいは無置換のアラルキル基、置換あるいは無置換のアリール基、置換あるいは無置換の複素環基、シアノ基またはハロゲン原子を表わす。異なるフルオレン基に結合する R_{15} 同士、 R_{16} 同士は、同じであっても異なっていてもよく、同じフルオレン基に結合する R_{15} および R_{16} は、同じであっても異なっていてもよい。 A_{r16} および A_{r17} は、2価の置換あるいは無置換の芳香族基または置換あるいは無置換の複素環基を表し、同じであっても異なっていてもよい。 A_{r18} 、 A_{r19} 、 A_{r20} および A_{r21} は、置換あるいは無置換の芳香族基、置換あるいは無置換の複素環基、置換あるいは無置換の縮合多環芳香族基または置換あるいは無置換の縮合多環複素環基を表わし、同じであっても異なっていてもよい。 A_{r18} および A_{r19} 、 A_{r20} および A_{r21} は、互いに結合し環を形成してもよい。 m は、1乃至10の整数を表す。)

10


20

【0064】

一般式[V III]、[IX]における置換基の具体例は、上記一般式[I]～[VII]における場合と同様である。以下に、一般式[V III]または[IX]で示されるフルオレン化合物の代表例を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。


【0065】

【化15】




【0066】

【化16】




10

FL-2



10

FL-3




20

FL-4




30

FL-5




【0067】

【化17】




10

FL-7




20

FL-8




30

FL-9




FL-10



40






【0068】

【化18】








【0069】

【化19】



【0070】

【化20】



【0071】

図1～図6に本発明の有機発光素子の好ましい例を示す。

【0072】

図1は、本発明の有機発光素子の一例を示す断面図である。図1は、基板1上に、陽極2、発光層3及び陰極4を順次設けた構成のものである。ここで使用する発光素子は、それ自体でホール輸送能、エレクトロン輸送能及び発光性の性能を単一で有している場合や、それぞれの特性を有する化合物を混ぜて使う場合に有用である。

【0073】

図2は、本発明の有機発光素子における他の例を示す断面図である。図2は、基板1上に、陽極2、ホール輸送層5、電子輸送層6及び陰極4を順次設けた構成のものである。この場合は、発光物質はホール輸送性あるいは電子輸送性のいずれか、あるいは両方の機能を有している材料をそれぞれの層に用い、発光性の無い単なるホール輸送物質あるいは電子輸送物質と組み合わせて用いる場合に有用である。また、この場合、発光層3は、ホール輸送層5あるいは電子輸送層6のいずれかから成る。

【0074】

図3は、本発明の有機発光素子における他の例を示す断面図である。図3は、基板1上に、陽極2、ホール輸送層5、発光層3、電子輸送層6及び陰極4を順次設けた構成のものである。これは、キャリヤ輸送と発光の機能を分離したものであり、ホール輸送性、電子輸送性、発光性の各特性を有した化合物と適時組み合わせて用いられ、極めて材料選択の自由度が増すとともに、発光波長を異にする種々の化合物が使用できるため、発光色相の多様化が可能になる。さらに、中央の発光層3に各キャリヤあるいは励起子を有効に閉じこめて、発光効率の向上を図ることも可能になる。

【0075】

図4は、本発明の有機発光素子における他の例を示す断面図である。図4は、図3に対して、ホール注入層7を陽極2側に挿入した構成であり、陽極2とホール輸送層5の密着性改善あるいはホールの注入性改善に効果があり、低電圧化に効果的である。
10

【0076】

図5および図6は、本発明の有機発光素子における他の例を示す断面図である。図5および図6は、図3および図4に対してホールあるいは励起子（エキシトン）を陰極4側に抜けることを阻害する層（ホールブロッキング層8）を、発光層3、電子輸送層6間に挿入した構成である。イオン化ポテンシャルの非常に高い化合物をホールブロッキング層8として用いる事により、発光効率の向上に効果的な構成である。

【0077】

ただし、図1～図6はあくまで、ごく基本的な素子構成であり、本発明の化合物を用いた有機発光素子の構成はこれらに限定されるものではない。例えば、電極と有機層界面に絶縁性層を設ける、接着層あるいは干渉層を設ける、ホール輸送層がイオン化ポテンシャルの異なる2層から構成される、など多様な層構成をとることができる。
20

【0078】

本発明に用いられる一般式[I]または一般式[II]で示される縮合多環化合物は、従来の化合物に比べ電子輸送性、発光性および耐久性の優れた化合物であり、図1～図6のいずれの形態でも使用することができる。

【0079】



本発明は、電子輸送層または発光層の構成成分として一般式[I]または一般式[II]で示される縮合多環化合物を用いるものであるが、これまで知られているホール輸送性化合物、発光性化合物あるいは電子輸送性化合物などを必要に応じて一緒に使用することもできる。
30

【0080】



以下にこれらの化合物例を挙げる。

【0081】



【化21】
ホール輸送性化合物





10



20



30




40


【0082】

【化22】


電子輸送性発光材料




M : Al, Ga




M : Al, Ga




M : Zn, Mg, Be




M : Zn, Mg, Be




M : Zn, Mg, Be




M : Zn, Mg, Be



30



M : Zn, Mg, Be










M : Al, Ga

40

【0083】

【化23】
発光材料



【0084】


10

20

30


【化24】

発光層マトリックス材料および電子輸送材料



【0085】



【化25】 ポリマー系ホール輸送性材料





【 0 0 8 6 】

【化26】



ポリマー系発光材料および電荷輸送性材料



10



20



30

【0087】

本発明の有機発光素子において、一般式 [I] または一般式 [II] で示される縮合多環化合物を含有する層および他の有機化合物を含有する層は、一般には真空蒸着法あるいは、適当な溶媒に溶解させて塗布法により薄膜を形成する。特に塗布法で成膜する場合は、適当な接着樹脂と組み合わせて膜を形成することもできる。

【0088】

上記接着樹脂としては、広範囲な接着性樹脂より選択でき、たとえばポリビニルカルバゾール樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、ブチラール樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、ジアリルフタレート樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ポリスルホン樹脂、尿素樹脂等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。また、これらは単独または共重合体ポリマーとして1種または2種以上混合してもよい。

40

【0089】

陽極材料としては、仕事関数がなるべく大きなものがよく、例えば、金、白金、ニッケル、パラジウム、コバルト、セレン、バナジウム等の金属単体あるいはこれらの合金、酸化錫、酸化亜鉛、酸化錫インジウム(ITO)、酸化亜鉛インジウム等の金属酸化物が使用できる。また、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリフェニレンスルフィド等の導電性ポリマーも使用できる。これらの電極物質は単独で用いてもよく、複数併用することもできる。

【0090】

一方、陰極材料としては、仕事関数の小さなものがよく、リチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、アルミニウム、インジウム、銀、鉛、錫、クロム等の

50

金属単体あるいは複数の合金として用いることができる。酸化錫インジウム（ITO）等の金属酸化物の利用も可能である。また、陰極は一層構成でもよく、多層構成をとることもできる。

【 0 0 9 1 】

本発明で用いる基板としては、特に限定するものではないが、金属製基板、セラミック製基板等の不透明性基板、ガラス、石英、プラスチックシート等の透明性基板が用いられる。また、基板にカラーフィルター膜、蛍光色変換フィルター膜、誘電体反射膜などを用いて発色光をコントロールする事も可能である。

【 0 0 9 2 】

なお、作成した素子に対して、酸素や水分等との接触を防止する目的で保護層あるいは封止層を設けることもできる。保護層としては、ダイヤモンド薄膜、金属酸化物、金属窒化物等の無機材料膜、フッ素樹脂、ポリパラキシレン、ポリエチレン、シリコーン樹脂、ポリスチレン樹脂等の高分子膜、さらには、光硬化性樹脂等が挙げられる。また、ガラス、気体不透過性フィルム、金属などをカバーし、適当な封止樹脂により素子自体をパッケージングすることもできる。

【实施例】

(0 0 9 3)



以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明していくが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【 0 0 9 4 】

＜合成例1＞ [例示化合物No.1およびNo.11の合成]

【 0 0 9 5 】

【化 2 7】



No.1

No 11

[0 0 9 6]


500m1 三ツ口フラスコに、ヘキサブロモベンゼン[1] 1.4g(2.54mmol)、9,9-ジメチルフルオレン-2-ボロン酸[2] 6.0g(25.4mmol)、トルエン160m1およびエタノール80m1を入れ、窒素雰囲気中、室温で攪拌下、炭酸ナトリウム30g／水150m1の水溶液を滴下し、次いでテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) 0.9g(0.78mmol)を添加した。室温で30分攪拌した後、77度に昇温し20時間攪拌した。反応後、有機層をクロロホルムで抽出し無水硫酸ナトリウムで乾燥後、シリカゲルカラム(ヘキサン+トルエン混合展開溶媒)で精製し、例示化合物No.1(白色結晶)0.44g(収率17%)およびNo.11(白色結晶)1.3g(収率42%)を得た。

【0097】

<合成例2> [例示化合物No.2の合成]

【0098】

【化28】



【0099】

300m1三ツロフラスコに、2, 3, 4, 5, 6 - ペンタブロモトルエン [1] 0.5 g (1.03mmol)、9, 9 - ジメチルフルオレン - 2 - ボロン酸 [2] 2.5 g (10.3mmol)、トルエン 100m1 およびエタノール 50m1 を入れ、窒素雰囲気中、室温で攪拌下、炭酸ナトリウム 10g / 水 50m1 の水溶液を滴下し、次いでテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム (0) 0.3 g (0.26mmol) を添加した。室温で 30 分攪拌した後、77 度に昇温し 20 時間攪拌した。反応後、有機層をクロロホルムで抽出し無水硫酸ナトリウムで乾燥後、シリカゲルカラム(ヘキサン + トルエン混合展開溶媒)で精製し、例示化合物No.2(白色結晶)0.54g(収率 55%)を得た。

【0100】

<実施例1>

図2に示す構造の素子を作成した。

【0101】


基板1としてのガラス基板上に、陽極2としての酸化錫インジウム(ITO)をスパッタ法にて 120 nm の膜厚で成膜したものを透明導電性支持基板として用いた。これをアセトン、イソプロピルアルコール(IPA)で順次超音波洗浄し、次いで IPA で煮沸洗浄後、乾燥した。さらに、UV/Oゾン洗浄したものを透明導電性支持基板として使用した。

【0102】

透明導電性支持基板上に下記構造式で示される化合物のクロロホルム溶液をスピンドロト法により 30 nm の膜厚で成膜しホール輸送層5を形成した。

【0103】

【化29】



【0104】

さらに例示化合物No.11で示される縮合多環化合物を真空蒸着法により 50 nm の

50

膜厚で成膜し、電子輸送層 6 を形成した。蒸着時の真空度は 1.0×10^{-4} Pa、成膜速度は $0.2 \sim 0.3$ nm/sec の条件で成膜した。

【0105】

次に、陰極 4 として、アルミニウムとリチウム（リチウム濃度 1 原子%）からなる蒸着材料を用いて、上記有機層の上に真空蒸着法により厚さ 50 nm の金属層膜を形成し、さらに真空蒸着法により厚さ 150 nm のアルミニウム層を形成した。蒸着時の真空度は 1.0×10^{-4} Pa、成膜速度は $1.0 \sim 1.2$ nm/sec の条件で成膜した。

【0106】

さらに、窒素雰囲気中で保護用ガラス板をかぶせ、アクリル樹脂系接着材で封止した。

【0107】

この様にして得られた素子に、ITO電極（陽極 2）を正極、Al-Li電極（陰極 4）を負極にして、10Vの直流電圧を印加すると 12.0 mA/cm^2 の電流密度で電流が素子に流れ、 2800 cd/m^2 の輝度で青色の発光が観測された。

【0108】

さらに、電流密度を 10.0 mA/cm^2 に保ち 100 時間電圧を印加したところ、初期輝度 2200 cd/m^2 から 100 時間後 2000 cd/m^2 と輝度劣化は小さかった。

【0109】

<実施例 2～10>

例示化合物 No. 11 に代えて、表 1 に示す例示化合物を用いた他は実施例 1 と同様に素子を作成し、同様な評価を行った。結果を表 1 に示す。

10

20


【0110】

<比較例 1～5>

例示化合物 No. 11 に代えて、下記構造式で示される化合物を用いた他は実施例 1 と同様に素子を作成し、同様な評価を行った。結果を表 1 に示す。


【0111】

【化30】
比較化合物No. 1



10

比較化合物No. 2




20

30

【0112】


【化31】

比較化合物No. 3




10

比較化合物No. 4




20

比較化合物No. 5



Ar:



30

【0113】

40

【表1】

例No.	例示化合物 No.	初期		耐久		
		印加電圧 (V)	輝度 (cd/m ²)	電流密度 (mA/cm ²)	初期輝度 (cd/m ²)	100時間後 輝度 (cd/m ²)
実施例 1	11	10	2800	10.0	2200	2000
2	1	10	2600	10.0	1900	1600
3	3	10	3000	10.0	2400	2000
4	6	10	1900	10.0	1400	1100
5	8	10	1800	10.0	1500	1300
6	9	10	2000	10.0	1500	1200
7	12	10	2400	10.0	1900	1500
8	14	10	950	10.0	800	700
9	17	10	1700	10.0	1400	1300
10	21	10	2200	10.0	1900	1500
比較例 1	比較 1	10	150	10.0	140	発光せず
2	比較 2	10	170	10.0	150	発光せず
3	比較 3	10	300	10.0	250	30
4	比較 4	10	250	10.0	240	90
5	比較 5	10	450	10.0	420	150

10

20

30

【0114】

<実施例11>

図3に示す構造の素子を作成した。

【0115】

実施例1と同様に、透明導電性支持基板上にホール輸送層5を形成した。

【0116】

さらに例示化合物No.1で示される縮合多環化合物を真空蒸着法により20nmの膜厚で成膜し、発光層3を形成した。蒸着時の真空度は 1.0×10^{-4} Pa、成膜速度は0.2~0.3nm/secの条件で成膜した。

【0117】

さらにアルミニウムトリスキノリノールを真空蒸着法により40nmの膜厚で成膜し、電子輸送層6を形成した。蒸着時の真空度は 1.0×10^{-4} Pa、成膜速度は0.2~0.3nm/secの条件で成膜した。

【0118】

次に、実施例1と同様にして陰極4を形成した後に封止した。

【0119】

この様にして得られた素子に、ITO電極(陽極2)を正極、Al-Li電極(陰極4)を負極にして、8Vの直流電圧を印加すると14.0mA/cm²の電流密度で電流が素子に流れ、5800cd/m²の輝度で青色の発光が観測された。

【0120】

さらに、電流密度を10.0mA/cm²に保ち100時間電圧を印加したところ、初期輝度4500cd/m²から100時間後4200cd/m²と輝度劣化は小さかった。

【0121】

<実施例12~20>

例示化合物No.1に代えて、表2に示す例示化合物を用いた他は実施例11と同様に素子を作成し、同様な評価を行った。結果を表2に示す。

【0122】

40

50

<比較例 6～10>

例示化合物No.1に代えて、比較化合物No.1～5を用いた他は実施例11と同様に素子を作成し、同様な評価を行った。結果を表2に示す。

【0123】

【表2】

例No.	例示化合物 No.	初期		耐久		
		印加電圧 (V)	輝度 (cd/m ²)	電流密度 (mA/cm ²)	初期輝度 (cd/m ²)	100時間後 輝度 (cd/m ²)
実施例11	1	8	5800	10.0	4500	4200
	12	8	5300	10.0	4200	4000
	13	4	2900	10.0	2200	2000
	14	7	4200	10.0	3400	3200
	15	10	3000	10.0	2400	2000
	16	13	3100	10.0	2200	2000
	17	15	3600	10.0	2800	2300
	18	18	3700	10.0	2700	2500
	19	20	2800	10.0	2400	2100
	20	22	3200	10.0	2500	2200
比較例6	比較1	8	350	10.0	300	発光せず
	7 比較2	8	400	10.0	350	発光せず
	8 比較3	8	1000	10.0	850	100
	9 比較4	8	750	10.0	650	50
	10 比較5	8	1500	10.0	1100	350

【0124】

<実施例21>


図3に示す構造の素子を作成した。

【0125】

実施例1と同様な透明導電性支持基板上に、下記構造式で示される化合物のクロロホルム溶液をスピンドルコート法により20nmの膜厚で成膜し、ホール輸送層5を形成した。

【0126】

【化32】



【0127】

さらに例示化合物No.11で示される縮合多環化合物および例示化合物No.FL-6で示されるフルオレン化合物（重量比100:1）を真空蒸着法により20nmの膜厚で成膜し、発光層3を形成した。蒸着時の真空度は 1.0×10^{-4} Pa、成膜速度は0.2～0.3nm/secの条件で成膜した。

【0128】

10

20

30

40

50

さらにアルミニウムトリスキンリノールを真空蒸着法により 40 nm の膜厚で成膜し、電子輸送層 6 を形成した。蒸着時の真空度は 1.0×10^{-4} Pa、成膜速度は 0.2 ~ 0.3 nm / sec の条件で成膜した。

【0129】

次に、実施例 1 と同様にして陰極 4 を形成した後に封止した。

【0130】

この様にして得られた素子に、ITO 電極（陽極 2）を正極、Al-Li 電極（陰極 4）を負極にして、8 V の直流電圧を印加すると 13.0 mA / cm² の電流密度で電流が素子に流れ、130000 cd / m² の輝度で青色の発光が観測された。

【0131】

さらに、電流密度を 10.0 mA / cm² に保ち 100 時間電圧を印加したところ、初期輝度 100000 cd / m² から 100 時間後 8900 cd / m² と輝度劣化は小さかった。

【0132】

<実施例 22 ~ 40>

例示フルオレン化合物 No. FL-6 に代えて、表 3 に示す例示フルオレン化合物を用いた他は実施例 21 と同様に素子を作成し、同様な評価を行った。結果を表 3 に示す。

【0133】

<比較例 11 ~ 15>

例示化合物 No. 11 に代えて、比較化合物 No. 1 ~ 5 を用いた他は実施例 21 と同様に素子を作成し、同様な評価を行った。結果を表 3 に示す。

【0134】

【表3】

例 No.	例示化合物 No.	例示フッオレン 化合物 No.	初期		耐久		
			印加電圧 (V)	輝度 (cd/m ²)	電流密度 (A/cm ²)	初期輝度 (cd/m ²)	100時間後 輝度 (cd/m ²)
実施例 21	11	FL-6	8	13000	10.0	10000	9000
22	11	FL-1	8	11000	10.0	8500	8000
23	11	FL-2	8	11000	10.0	8000	7000
24	11	FL-3	8	8500	10.0	7500	6500
25	11	FL-4	8	13000	10.0	9500	7500
26	11	FL-5	8	12000	10.0	9000	7000
27	11	FL-7	8	7000	10.0	6000	5500
28	11	FL-8	8	7500	10.0	6500	6000
29	11	FL-9	8	12000	10.0	10000	9000
30	11	FL-10	8	6500	10.0	6000	5500
31	11	FL-11	8	15000	10.0	12000	11000
32	11	FL-12	8	9000	10.0	8000	6500
33	11	FL-13	8	7000	10.0	6500	6000
34	11	FL-14	8	8000	10.0	6500	5500
35	11	FL-15	8	11000	10.0	9000	8000
36	11	FL-16	8	16000	10.0	13000	11000
37	11	FL-17	8	13000	10.0	11000	9500
38	11	FL-18	8	9500	10.0	8000	6500
39	11	FL-19	8	7500	10.0	6000	5000
40	11	FL-20	8	6500	10.0	6000	5000
比較例 11	比較 1	FL-6	8	2500	10.0	2000	300
12	比較 2	FL-6	8	2000	10.0	1500	発光せず
13	比較 3	FL-6	8	3000	10.0	2500	600
14	比較 4	FL-6	8	2500	10.0	2000	400
15	比較 5	FL-6	8	3500	10.0	3000	1000

【0135】

<実施例41>

図3に示す構造の素子を作成した。

【0136】

実施例1と同様な透明導電性支持基板上に、下記構造式で示される化合物のクロロホルム溶液をスピンドルコート法により20nmの膜厚で成膜し、ホール輸送層5を形成した。

【0137】


10

20

30

40

【化33】




10

【0138】

さらに例示化合物No.2で示される縮合多環化合物および下記構造式で示される化合物（重量比100:5）を真空蒸着法により20nmの膜厚で成膜し、発光層3を形成した。蒸着時の真空度は 1.0×10^{-4} Pa、成膜速度は0.2~0.3nm/secの条件で成膜した。

【0139】

【化34】



20

【0140】

さらにバソフェナントロリン(BPhen)を真空蒸着法により40nmの膜厚で成膜し、電子輸送層6を形成した。蒸着時の真空度は 1.0×10^{-4} Pa、成膜速度は0.2~0.3nm/secの条件で成膜した。

【0141】

次に、実施例1と同様にして陰極4を形成した後に封止した。

30

【0142】

この様にして得られた素子に、ITO電極（陽極2）を正極、Al-Li電極（陰極4）を負極にして、8Vの直流電圧を印加すると9.5mA/cm²の電流密度で電流が素子に流れ、7000cd/m²の輝度で緑色の発光が観測された。

【0143】

さらに、電流密度を7.0mA/cm²に保ち100時間電圧を印加したところ、初期輝度5000cd/m²から100時間後4500cd/m²と輝度劣化は小さかった。

【0144】

<実施例42~50>

例示化合物No.2に代えて、表4に示す例示化合物を用いた他は実施例41と同様に素子を作成し、同様な評価を行った。結果を表4に示す。

40

【0145】

<比較例16~20>

例示化合物No.2に代えて、比較化合物No.1~5を用いた他は実施例41と同様に素子を作成し、同様な評価を行った。結果を表4に示す。

【0146】

【表4】

例No.	例示化合物 No.	初期		耐久		
		印加電圧 (V)	輝度 (cd/m ²)	電流密度 (mA/cm ²)	初期輝度 (cd/m ²)	100時間後 輝度 (cd/m ²)
実施例 41	2	8	7000	7.0	5000	4500
42	3	8	6500	7.0	5000	4000
43	5	8	8000	7.0	6500	6000
44	6	8	7000	7.0	6000	5000
45	13	8	6000	7.0	5000	4500
46	15	8	8500	7.0	7500	6500
47	16	8	7000	7.0	6500	6000
48	19	8	4500	7.0	4000	3500
49	20	8	5000	7.0	4000	3000
50	22	8	6500	7.0	5500	4500
比較例 16	比較 1	8	900	7.0	800	100
17	比較 2	8	650	7.0	600	発光せず
18	比較 3	8	1500	7.0	1000	300
19	比較 4	8	1000	7.0	850	100
20	比較 5	8	2000	7.0	1500	550

10

20

30

40

【0147】

<実施例51>

図1に示す構造の素子を作成した。

【0148】

実施例1と同様な透明導電性支持基板上に、例示化合物No.1で示される縮合多環化合物を0.050gおよびポリ-N-ビニルカルバゾール(重量平均分子量=63,000)1.00gをクロロホルム80mLに溶解した溶液をスピンドル法(回転数=2000rpm)により120nmの膜厚に成膜し有機層(発光層3)を形成した。

【0149】

次に、実施例1と同様にして陰極4を形成した後に封止した。

【0150】

この様にして得られた素子に、ITO電極(陽極2)を正極、Al-Li電極(陰極4)を負極にして、10Vの直流電圧を印加すると7.7mA/cm²の電流密度で電流が素子に流れ、1400cd/m²の輝度で青色の発光が観測された。

【0151】

さらに、窒素雰囲気下で電流密度を5.0mA/cm²に保ち100時間電圧を印加したところ、初期輝度950cd/m²から100時間後900cd/m²と輝度劣化は小さかった。

【0152】

<実施例52~55>

例示化合物No.1に代えて、表5に示す例示化合物を用いた他は実施例51と同様に素子を作成し、同様な評価を行った。結果を表5に示す。

【0153】

<比較例21~25>

例示化合物No.1に代えて、比較化合物No.1~5を用いた他は実施例51と同様に素子を作成し、同様な評価を行った。結果を表5に示す。

【0154】

50

【表5】

例 No.	例示化合物 No.	初期		耐久		
		印加電圧 (V)	輝度 (cd/m ²)	電流密度 (mA/cm ²)	初期輝度 (cd/m ²)	100 時間後 輝度 (cd/m ²)
実施例 51	1	10	1400	5.0	950	900
52	2	10	1200	5.0	900	800
53	11	10	1500	5.0	1200	1100
54	17	10	1400	5.0	1000	950
55	19	10	1300	5.0	1000	850
比較例 21	比較 1	10	250	5.0	200	発光せず
22	比較 2	10	150	5.0	100	発光せず
23	比較 3	10	350	5.0	300	発光せず
24	比較 4	10	300	5.0	250	発光せず
25	比較 5	10	550	5.0	450	100

【図面の簡単な説明】

【0155】

【図1】本発明における有機発光素子の一例を示す断面図である。

20

【図2】本発明における有機発光素子の他の例を示す断面図である。

【図3】本発明における有機発光素子の他の例を示す断面図である。

【図4】本発明における有機発光素子の他の例を示す断面図である。

【図5】本発明における有機発光素子の他の例を示す断面図である。

【図6】本発明における有機発光素子の他の例を示す断面図である。

【符号の説明】

【0156】

1 基板

30

2 陽極

3 発光層

4 陰極


5 ホール輸送層

6 電子輸送層


7 ホール注入層

8 ホール／エキシトンブロッキング層


【図1】




【図2】





【図3】



【図4】



【図5】



【図6】

フロントページの続き

(51) Int.Cl. ⁷	F I	テーマコード(参考)
C 0 7 C 15/62	C 0 7 C 15/62	
C 0 7 C 25/22	C 0 7 C 25/22	
C 0 7 C 211/58	C 0 7 C 211/58	
C 0 7 C 255/52	C 0 7 C 255/52	
C 0 7 D 219/02	C 0 7 D 219/02	
C 0 7 D 401/14	C 0 7 D 401/14	
C 0 7 D 471/04	C 0 7 D 471/04	1 1 2 Z
C 0 9 K 11/06	C 0 9 K 11/06	6 1 0
H 0 5 B 33/14	C 0 9 K 11/06	6 2 0
H 0 5 B 33/22	C 0 9 K 11/06	6 4 5
	C 0 9 K 11/06	6 5 0
	C 0 9 K 11/06	6 9 0
	H 0 5 B 33/14	B
	H 0 5 B 33/22	B

(72)発明者 山田 直樹
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 川合 達人
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 笠原 麻紀
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72)発明者 妹尾 章弘
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

F ターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB11 AB18 DB03 FA01
 4C034 BA01
 4C063 AA05 BB06 CC14 DD12 EE10
 4C065 AA01 BB09 CC09 DD02 EE02 HH05 JJ01 KK02 LL01 PP03
 PP12
 4H006 AA01 AA03 AB91

专利名称(译)	熔融多环化合物和使用其的有机发光器件		
公开(公告)号	JP2004107326A	公开(公告)日	2004-04-08
申请号	JP2003291191	申请日	2003-08-11
[标]申请(专利权)人(译)	佳能株式会社		
申请(专利权)人(译)	佳能公司		
[标]发明人	鈴木幸一 齊藤章人 山田直樹 川合達人 笠原麻紀 妹尾章弘		
发明人	鈴木 幸一 齊藤 章人 山田 直樹 川合 達人 笠原 麻紀 妹尾 章弘		
IPC分类号	H01L51/50 C07C13/567 C07C13/66 C07C15/24 C07C15/28 C07C15/30 C07C15/38 C07C15/56 C07C15/58 C07C15/60 C07C15/62 C07C25/22 C07C211/58 C07C211/61 C07C255/52 C07C255/58 C07D219/02 C07D401/14 C07D471/04 C09K11/06 H01L51/00 H01L51/30 H05B33/14 H05B33/22		
CPC分类号	H01L51/0058 C07C13/567 C07C13/66 C07C15/24 C07C15/28 C07C15/30 C07C15/38 C07C25/22 C07C211/61 C07C255/58 C07C2603/18 C07C2603/24 C07C2603/50 C09K11/06 C09K2211/1003 C09K2211/1007 C09K2211/1011 C09K2211/1014 C09K2211/1029 H01L51/0036 H01L51/0038 H01L51 /0039 H01L51/004 H01L51/0042 H01L51/005 H01L51/0053 H01L51/0054 H01L51/0055 H01L51/006 H01L51/0065 H01L51/0067 H01L51/0069 H01L51/007 H01L51/0071 H01L51/0078 H01L51/0079 H01L51/0081 H01L51/0094 H01L51/5012 H01L51/5048 Y10S428/917		
FI分类号	C07C13/567 C07C13/66 C07C15/56 C07C15/58 C07C15/60 C07C15/62 C07C25/22 C07C211/58 C07C255/52 C07D219/02 C07D401/14 C07D471/04.112.Z C09K11/06.610 C09K11/06.620 C09K11/06. 645 C09K11/06.650 C09K11/06.690 H05B33/14.B H05B33/22.B C07C13/567.CSP		
F-TERM分类号	3K007/AB02 3K007/AB03 3K007/AB11 3K007/AB18 3K007/DB03 3K007/FA01 4C034/BA01 4C063 /AA05 4C063/BB06 4C063/CC14 4C063/DD12 4C063/EE10 4C065/AA01 4C065/BB09 4C065/CC09 4C065/DD02 4C065/EE02 4C065/HH05 4C065/JJ01 4C065/KK02 4C065/LL01 4C065/PP03 4C065 /PP12 4H006/AA01 4H006/AA03 4H006/AB91 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC02 3K107/CC04 3K107/CC21 3K107/CC45 3K107/DD53 3K107/DD59 3K107/DD74 3K107/DD78		
代理人(译)	渡辺圭佑 山口 芳広		
优先权	2002246600 2002-08-27 JP		
其他公开文献	JP2004107326A5 JP4585750B2		
外部链接	Espacenet		
摘要(译)			

要解决的问题：提供一种新颖的稠合多环化合物，并提供一种通过使用这种稠合多环化合物而具有极高效率，高亮度光输出以及极度耐用的有机发光器件。由以下通式[1]表示的稠合多环化合物：（式中，R1是氢原子，取代或未取代的烷基，取代或未取代的芳烷基，取代或未取代的芳基，取代或未取代的杂环基，取代的氨基，Ar1至Ar5表示氰基或卤素原子，表示取代或未取代的稠合多环芳族基团或取代或未取代的稠合多环杂环基，即使相同可以不同。）该化合物用于有机发光器件的电子传输层或发光层中。[选择图]无

