

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-47868
(P2005-47868A)

(43) 公開日 平成17年2月24日(2005.2.24)

(51) Int.Cl.⁷

C07D 209/08
C07D 209/10
C07D 209/12
C07D 209/14
C07D 209/60

F 1

C07D 209/08
C07D 209/10
C07D 209/12
C07D 209/14
C07D 209/60

テーマコード(参考)

3K007
4C037
4C050
4C063
4C071

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 70 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号
(22) 出願日

特願2003-282761 (P2003-282761)
平成15年7月30日 (2003.7.30)

(71) 出願人 000005887
三井化学株式会社
東京都港区東新橋一丁目5番2号
(72) 発明者 井上 浩二
千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化
学株式会社内
(72) 発明者 塚田 英孝
千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化
学株式会社内
(72) 発明者 田辺 良満
千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化
学株式会社内
(72) 発明者 島村 武彦
千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化
学株式会社内


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】アントラセン化合物、および該アントラセン化合物を含有する有機電界発光素子

(57) 【要約】

【解決手段】一般式(1)で表されるアントラセン化合物。

【化1】



(1)

〔式(1)中、Y₁～Y₁₀は、それぞれ独立に水素原子または置換基を表し、Y₁～Y₁₀の隣合う基は、それぞれ隣接する基と共に、環を形成していてもよく、Y₁～Y₁₀の少なくともひとつは式(2)で表される〕


【化2】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

一般式(1)で表されるアントラセン化合物。

【化 1】




10

(1)

[式(1)中、Y₁ ~ Y₁₀は、それぞれ独立に水素原子または置換基を表し、Y₁ ~ Y₁₀の隣合う基は、それぞれ隣接する基と共に環を形成していてもよく、Y₁ ~ Y₁₀のうち少なくとも一つは式(2)で表される基である]

【化 2】



20

(2)

30

[式(2)中、Xは酸素原子、硫黄原子または-NR-を表し、R₁ ~ R₅およびRは水素原子あるいは置換基を表す]

【請求項 2】

一般式(1)において、Y₉およびY₁₀の少なくとも一方が式(2)で表される基である請求項1記載のアントラセン化合物。

【請求項 3】

一対の電極間に、一般式(1)で表されるアントラセン化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【請求項 4】

一般式(1)で表されるアントラセン化合物を含有する層が、発光層である請求項3記載の有機電界発光素子。

【請求項 5】

一般式(1)で表されるアントラセン化合物を含有する層が、正孔注入輸送層である請求項3記載の有機電界発光素子。

【請求項 6】

一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送層を有する請求項3、4または5に記載の有機電界発光素子。

【請求項 7】

一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する請求項3 ~ 6のいずれかに記載の有機

40

50

電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、新規なアントラセン化合物および該アントラセン化合物を含有してなる有機電界発光素子に関する。 10

【背景技術】

【0002】

従来、無機電界発光素子は、例えば、バックライトなどのパネル型光源として使用されてきたが、該発光素子を駆動させるには、交流の高電圧が必要である。最近になり、発光材料に有機材料を用いた有機電界発光素子（有機エレクトロルミネッセンス素子：有機EL素子）が開発された〔例えば、非特許文献1参照〕。 20

有機電界発光素子は蛍光性有機化合物を含む薄膜を、陽極と陰極間に挟持した構造を有し、該薄膜に電子および正孔（ホール）を注入して、再結合させることにより励起子（エキシントン）を生成させ、この励起子が失活する際に放出される光を利用して発光する素子である。有機電界発光素子は、数V～数十V程度の直流の低電圧で発光が可能であり、また、蛍光性有機化合物の種類を選択することにより、種々の色（例えば、赤色、青色、緑色）の発光が可能である。このような特徴を有する有機電界発光素子は種々の発光素子、表示素子等への応用が期待されている。しかしながら、一般に、発光輝度が低く、実用上充分ではない。

発光輝度を向上させる方法として、発光層に、ホスト材料としてトリス（8-キノリノラート）アルミニウム等を使用し、ゲスト化合物（ドーパント）としてクマリン誘導体、ピラン誘導体を使用した有機電界発光素子が提案されている〔非特許文献2参照〕。また、発光層の材料として、アントラセン誘導体を用いた有機電界発光素子が提案されている（例えば、特許文献1、特許文献2参照）。さらには、発光層のゲスト化合物として、アントラセン誘導体を使用した有機電界発光素子も提案されている（例えば、特許文献3、特許文献4参照）。 30

しかしながら、これらの発光素子も充分な発光輝度、発光寿命を有しているとは言いがたく、現在では、さらなる高輝度化、長寿命化が望まれている。

【非特許文献1】Appl.Phys.lett.,51,913(1987)

30

【非特許文献2】J.Appl.Phys.,65,3610(1989)

【特許文献1】特開平8-12600号公報

【特許文献2】特開平11-111458号公報

【特許文献3】特開平10-36832号公報

【特許文献4】特開平10-294179号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】


本発明の課題は、新規なアントラセン化合物を提供することである。さらに詳しくは、例えば、有機電界発光素子の発光材料として、好適に使用することができるアントラセン化合物を提供することである。 40

【課題を解決するための手段】

【0004】

本発明者らは、上記課題を解決するために、種々のアントラセン化合物、特に、有機電界発光素子の発光材料に好適に使用できるアントラセン化合物について鋭意検討を行った結果、本発明を完成させるに至った。すなわち、本発明は、<1>：一般式（1）で表されるアントラセン化合物、

【0005】



10


(1)

【0 0 0 6】

[式(1)中、Y₁～Y₁₀は、それぞれ独立に水素原子または置換基を表し、Y₁～Y₁₀の隣合う基は、それぞれ隣接する基と共に環を形成してもよく、Y₁～Y₁₀のうち少なくとも一つは式(2)で表される基である]

【0 0 0 7】

【化4】



20

(2)

【0 0 0 8】

[式(2)中、Xは酸素原子、硫黄原子または-NR-を表し、R₁～R₅およびRは水素原子あるいは置換基を表す]

<2>：一般式(1)において、Y₉およびY₁₀の少なくとも一方が式(2)で表される基である<1>記載のアントラセン化合物。

<3>：一対の電極間に、一般式(1)で表されるアントラセン化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子、

<4>：一般式(1)で表されるアントラセン化合物を含有する層が、発光層である<3>記載の有機電界発光素子、

<5>：一般式(1)で表されるアントラセン化合物を含有する層が、正孔注入輸送層である<3>記載の有機電界発光素子、

<6>：一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送層を有する<3>、<4>および<5>いずれかに記載の有機電界発光素子、

<7>：一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する<3>～<6>のいずれかに記載の有機電界発光素子、

に関するものである。

【発明の効果】

【0 0 0 9】

本発明により、新規なアントラセン化合物、および発光寿命が長く、耐久性に優れた有機電界発光素子を提供することが可能になる。

【発明を実施するための最良の形態】

40

50


【0010】

以下、本発明に関し詳細に説明する。

本発明のアントラセン化合物は一般式(1)で表される化合物である。

【0011】

【化5】



10

(1)


【0012】

[式(1)中、Y₁ ~ Y₁₀は、それぞれ独立に水素原子または置換基を表し、Y₁ ~ Y₁₀の隣合う基は、それぞれ隣接する基と共に環を形成していてもよく、Y₁ ~ Y₁₀のうち少なくとも一つは式(2)で表される基である]

20

【0013】

【化6】



30

(2)

【0014】

[式(2)中、Xは酸素原子、硫黄原子または-NR-を表し、R₁ ~ R₅およびRは水素原子あるいは置換基を表す]

【0015】

一般式(1)で表されるアントラセン化合物において、Y₁ ~ Y₁₀はそれぞれ独立に水素原子または置換基を表し、好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換または未置換のアミノ基、エステル基、炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルキルカルボニル基、炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~10の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数7~20の置換または未置換のアラルキル基、炭素数7~20の置換または未置換のアラルキルオキシ基、炭素数4~20の置換または未置換のアリール基または炭素数4~20の置換または未置換のアリールオキシ基を表し、より好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換または未置換のアミノ基、炭素数1~8の直鎖、分岐または環状のアルキルカルボニル基、炭素数1~8の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~8の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数7~16の置換または未置換のアラルキル基、炭素数7~16の置換または未置換のアリール基または炭素数4~16の置換または未置換のアリールオキシ基を表す。


40

50

また、 $Y_1 \sim Y_{10}$ の隣合う基は、それぞれ隣接する基と共に環を形成していてもよい。本発明の一般式(1)で表されるアントラセン化合物において、 $Y_1 \sim Y_{10}$ のうち少なくとも一つは式(2)で表される基である

【0016】

【化7】



10

(2)

【0017】

[式(2)中、Xは酸素原子、硫黄原子または-NR-を表し、R₁～R₅およびRは水素原子あるいは置換基を表す]

好ましくは、一般式(1)のY₉およびY₁₀の少なくとも一方が式(2)で表される基であり、より好ましくは、一般式(1)のY₉およびY₁₀の両方が式(2)で表される基である。

Y₁～Y₁₀のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子等を挙げることができる。

Y₁～Y₁₀の置換または未置換のアミノ基としては、アミノ基、N-メチルアミノ基、N-エチルアミノ基、N-n-プロピルアミノ基、N-イソプロピルアミノ基、N-n-ブチルアミノ基、N-イソブチルアミノ基、N-sec-ブチルアミノ基、N-tert-ブチルアミノ基、N-n-ペンチルアミノ基、N-シクロペンチルアミノ基、N-n-ヘキシリルアミノ基、N-シクロヘキシリルアミノ基、N-ベンジルアミノ基、N-フェニルアミノ基、N-(1-ナフチル)アミノ基、N-(2-ナフチル)アミノ基、N-(4-フェニルフェニル)アミノ基、N-(3-フェニルフェニル)アミノ基、N-(2-フェニルフェニル)アミノ基、N-(4-メチルフェニル)アミノ基、N-(2-メチルフェニル)アミノ基、N-(2-アントラニル)アミノ基、N-(9-アントラニル)アミノ基、N,N-ジメチルアミノ基、N,N-ジエチルアミノ基、N,N-ジ-n-プロピルアミノ基、N,N-ジ-イソプロピルアミノ基、N,N-ジ-n-ブチルアミノ基、N,N-ジ-イソブチルアミノ基、N,N-ジ-sec-ブチルアミノ基、N,N-ジ-n-ペンチルアミノ基、N,N-ジシクロペンチルアミノ基、N,N-ジシクロヘキシリルアミノ基、N,N-ジベンジルアミノ基、N,N-ジフェニルアミノ基、N-メチル-N-エチルアミノ基、N-メチル-N-n-プロピルアミノ基、N-メチル-N-イソプロピルアミノ基、N-メチル-N-ブチルアミノ基、N-メチル-N-シクロペンチルアミノ基、N-メチル-N-シクロヘキシリルアミノ基、N-メチル-N-ベンジルアミノ基、N-メチル-N-フェニルアミノ基、N-エチル-N-tert-ブチルアミノ基、N-エチル-N-シクロヘキシリルアミノ基、N-エチル-N-ベンジルアミノ基、N-イソプロピル-N-シクロヘキシリルアミノ基、N-イソプロピル-N-ベンジルアミノ基、N-tert-ブチル-N-シクロヘキシリルアミノ基、N-tert-ブチル-N-ベンジルアミノ基、N-シクロペンチル-N-ベンジルアミノ基、N-シクロヘキシリル-N-ベンジルアミノ基、N,N-ジフェニルアミノ基、N,N-ジ(1-ナフチル)アミノ基、N,N-ジ(2-ナフチル)アミノ基、N,N-ジ(4-フェニルフェニル)アミノ基、N,N-(4-メチルフェニル)アミノ基、N,N-ジ(3-メチルフェニル)アミノ基

10

20

30

40

50

ノ基、N - フェニル - N - (1 - ナフチル)アミノ基、N - フェニル - N - (2 - ナフチル)アミノ基、N - フェニル - N - (4 - フェニルフェニル)アミノ基、N - フェニル - N - (4 - メチルフェニル)アミノ基、N - (1 - ナフチル) - N - (4' - フェニルフェニル)アミノ基などの置換または未置換のアミノ基を挙げることができる。

$Y_1 \sim Y_{10}$ のエステル基としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n - プロピルオキシカルボニル基、イソプロピルオキシカルボニル基、n - ブチルオキシカルボニル基、イソブチルオキシカルボニル基、tert-ブチルオキシカルボニル基、n - ペンチルオキシカルボニル基、シクロペンチルオキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基、フェニルオキシカルボニル基、1 - ナフチルオキシカルボニル基、2 - ナフチルオキシカルボニル基、10

アセチルオキシ基、エチルカルボニルオキシ基、n - プロピルカルボニルオキシ基、n - ブチルカルボニルオキシ基、tert-ブチルカルボニルオキシ基、シクロヘキシルカルボニルオキシ基、ベンジルカルボニルオキシ基、フェニルカルボニルオキシ基、1 - ナフチルカルボニルオキシ基、2 - ナフチルカルボニルオキシ基などのエステル基を挙げることができる。

$Y_1 \sim Y_{10}$ の直鎖、分岐または環状のアルキルカルボニル基としては、メチルカルボニル基、エチルカルボニル基、n - プロピルカルボニル基、イソプロピルカルボニル基、n - ブチルカルボニル基、tert-ブチルカルボニル基、n - ペンチルカルボニル基、シクロペンチルカルボニル基、n - ヘキシルカルボニル基、シクロヘキシルカルボニル基、n - ヘプチルカルボニル基、n - オクチルカルボニル基、n - ノニルカルボニル基、n - デシルカルボニル基などの直鎖、分岐または環状のアルキルカルボニル基を挙げることができる。20

【0018】

$Y_1 \sim Y_{10}$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、n - プロピル基、イソプロピル基、n - ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、n - ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、tert-ペンチル基、n - ヘキシル基、1 - メチルペンチル基、4 - メチル - 2 - ペンチル基、2 - エチルブチル基、n - ヘプチル基、1 - メチルヘキシル基、n - オクチル基、1 - メチルヘプチル基、2 - エチルヘキシル基、2 - プロピルペンチル基、n - ノニル基、2 , 2 - ジメチルヘプチル基、2 , 6 - ジメチル - 4 - ヘプチル基、3 , 5 , 5 - トリメチルヘキシル基、n - デシル基、1 - エチルオクチル基、n - ウンデシル基、1 - メチルデシル基、n - ドデシル基、n - トリデシル基、1 - ヘキシルヘプチル基、n - テトラデシル基、n - ペンタデシル基、1 - ヘプチルオクチル基、n - ヘキサデシル基、n - ヘプタデシル基、1 - オクチルノニル基、n - オクタデシル基、1 - ノニルデシル基、1 - デシルウンデシル基、n - エイコシル基、n - ドコシル基、n - テトラコシル基、シクロヘキシルメチル基、(1 - イソプロピルシクロヘキシル)メチル基、2 - シクロヘキシルエチル基、ボルネル基、イソボルネル基、1 - ノルボルニル基、2 - ノルボルナンメチル基、1 - ビシクロ[2 . 2 . 2]オクチル基、1 - アダマンチル基、3 - ノルアダマンチル基、1 - アダマンチルメチル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、1 - メチルシクロペンチル基、シクロヘキシル基、4 - メチルシクロヘキシル基、3 - メチルシクロヘキシル基、2 - メチルシクロヘキシル基、2 , 3 - ジメチルシクロヘキシル基、2 , 5 - ジメチルシクロヘキシル基、2 , 6 - ジメチルシクロヘキシル基、3 , 4 - ジメチルシクロヘキシル基、3 , 5 - ジメチルシクロヘキシル基、2 , 4 , 6 - トリメチルシクロヘキシル基、3 , 3 , 5 - トリメチルシクロヘキシル基、2 , 6 - ジイソプロピルシクロヘキシル基、4 - tert-ブチルシクロヘキシル基、3 - tert-ブチルシクロヘキシル基、4 - フェニルシクロヘキシル基、2 - フェニルシクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロデシル基、シクロドデシル基、シクロテトラデシル基、40

メトキシメチル基、エトキシメチル基、n - ブトキシメチル基、n - ヘキシルオキシメチル基、(2 - エチルブチルオキシ)メチル基、n - オクチルオキシメチル基、n - デシルオキシメチル基、2 - メトキシエチル基、2 - エトキシエチル基、2 - n - プロピルオキ50

シエチル基、2 - イソプロピルオキシエチル基、2 - n - ブチルオキシエチル基、2 - n
 - ペンチルオキシエチル基、2 - n - ヘキシリオキシエチル基、2 - (2 ' - エチルブチ
 ルオキシ) エチル基、2 - n - ヘプチルオキシエチル基、2 - n - オクチルオキシエチ
 ル基、2 - (2 ' - エチルヘキシリオキシ) エチル基、2 - n - デシルオキシエチル基、2
 - n - ドデシルオキシエチル基、2 - n - テトラデシルオキシエチル基、2 - シクロヘキ
 シルオキシエチル基、2 - メトキシプロピル基、3 - メトキシプロピル基、3 - エトキシ
 プロピル基、3 - n - プロピルオキシプロピル基、3 - イソプロピルオキシプロピル基、
 3 - (n - ブチルオキシ) プロピル基、3 - (n - ペンチルオキシ) プロピル基、3 - (10
 n - ヘキシリオキシ) プロピル基、3 - (2 ' - エチルブチルオキシ) プロピル基、3 -
 (n - オクチルオキシ) プロピル基、3 - (2 ' - エチルヘキシリオキシ) プロピル基、
 3 - (n - デシルオキシ) プロピル基、3 - (n - ドデシルオキシ) プロピル基、3 - (n -
 テトラデシルオキシ) プロピル基、3 - シクロヘキシリオキシプロピル基、4 - メト
 キシブチル基、4 - エトキシブチル基、4 - n - プロピルオキシブチル基、4 - イソプロ
 ピルオキシブチル基、4 - n - ブチルオキシブチル基、4 - n - ヘキシリオキシブチル基
 、4 - n - オクチルオキシブチル基、4 - n - デシルオキシブチル基、4 - n - ドデシル
 オキシブチル基、5 - メトキシペンチル基、5 - エトキシベンチル基、5 - n - プロピル
 オキシベンチル基、6 - エトキシヘキシリル基、6 - イソプロピルオキシヘキシリル基、6 -
 n - ブチルオキシヘキシリル基、6 - n - ヘキシリオキシヘキシリル基、6 - n - デシルオキ
 シヘキシリル基、4 - メトキシシクロヘキシリル基、7 - エトキシヘプチル基、7 - イソプロ
 ピルオキシヘプチル基、8 - メトキシオクチル基、10 - メトキシデシル基、10 - n -
 ブチルオキシデシル基、12 - エトキシドデシル基、12 - イソプロピルオキシドデシル
 基、テトラヒドロフルフリル基、
 2 - (2 ' - メトキシエトキシ) エチル基、2 - (2 ' - エトキシエトキシ) エチル基、
 2 - (2 ' - n - ブチルオキシエトキシ) エチル基、3 - (2 ' - エトキシエトキシ) プ
 ロピル基、2 - アリルオキシエチル基、2 - (4 ' - ペンテニルオキシ) エチル基、3 -
 アリルオキシプロピル基、3 - (2 ' - ヘキセニルオキシ) プロピル基、3 - (2 ' - ヘ
 プテニルオキシ) プロピル基、3 - (1 ' - シクロヘキセニルオキシ) プロピル基、4 -
 アリルオキシブチル基、
 ベンジルオキシメチル基、2 - ベンジルオキシエチル基、2 - フェネチルオキシエチル基
 、2 - (4 ' - メチルベンジルオキシ) エチル基、2 - (2 ' - メチルベンジルオキシ)
 エチル基、2 - (4 ' - フルオロベンジルオキシ) エチル基、2 - (4 ' - クロロベンジ
 ルオキシ) エチル基、3 - ベンジルオキシプロピル基、3 - (4 ' - メトキシベンジルオ
 キシ) プロピル基、4 - ベンジルオキシブチル基、2 - (ベンジルオキシメトキシ) エチ
 ル基、2 - (4 ' - メチルベンジルオキシメトキシ) エチル基、
 フェニルオキシメチル基、4 - メチルフェニルオキシメチル基、3 - メチルフェニルオキ
 シメチル基、2 - メチルフェニルオキシメチル基、4 - メトキシフェニルオキシメチル基
 、4 - フルオロフェニルオキシメチル基、4 - クロロフェニルオキシメチル基、2 - クロ
 ロフェニルオキシメチル基、2 - フェニルオキシエチル基、2 - (4 ' - メチルフェニル
 オキシ) エチル基、2 - (4 ' - エチルフェニルオキシ) エチル基、2 - (4 ' - メトキ
 シフェニルオキシ) エチル基、2 - (4 ' - クロロフェニルオキシ) エチル基、2 - (4
 ' - ブロモフェニルオキシ) エチル基、2 - (1 ' - ナフチルオキシ) エチル基、2 - (40
 2 ' - ナフチルオキシ) エチル基、3 - フェニルオキシプロピル基、3 - (2 ' - ナフチ
 ルオキシ) プロピル基、4 - フェニルオキシブチル基、4 - (2 ' - エチルフェニルオキ
 シ) ブチル基、5 - (4 ' - tert - ブチルフェニルオキシ) ペンチル基、6 - (2 ' - ク
 ロロフェニルオキシ) ヘキシリル基、8 - フェニルオキシオクチル基、10 - フェニルオキ
 シデシル基、10 - (3 ' - クロロフェニルオキシ) デシル基、2 - (2 ' - フェニルオ
 キシエトキシ) エチル基、3 - (2 ' - フェニルオキシエトキシ) プロピル基、4 - (2
 ' - フェニルオキシエトキシ) ブチル基、
 n - ブチルチオメチル基、n - ヘキシリチオメチル基、2 - メチルチオエチル基、2 - 工
 チルチオエチル基、2 - n - ブチルチオエチル基、2 - n - ヘキシリチオエチル基、2 -
 50

n - オクチルチオエチル基、2 - n - デシルチオエチル基、3 - メチルチオプロピル基、3 - エチルチオプロピル基、3 - n - プチルチオプロピル基、4 - エチルチオブチル基、4 - n - プロピルチオブチル基、4 - n - ブチルチオブチル基、5 - エチルチオペンチル基、6 - メチルチオヘキシル基、6 - エチルチオヘキシル基、6 - n - ブチルチオヘキシル基、8 - メチルチオオクチル基、2 - (2' - メトキシエチルチオ)エチル基、4 - (3' - エトキシプロピルチオ)ブチル基、2 - (2' - エチルチオエチルチオ)エチル基、2 - アリルチオエチル基、2 - ベンジルチオエチル基、3 - (4' - メチルベンジルチオ)プロピル基、4 - ベンジルチオブチル基、2 - (2' - ベンジルオキシエチルチオ)エチル基、3 - (3' - ベンジルチオプロピルチオ)プロピル基、
2 - フェニルチオエチル基、2 - (4' - メトキシフェニルチオ)エチル基、2 - (2' - フェニルオキシエチルチオ)エチル基、3 - (2' - フェニルチオエチルチオ)プロピル基、
10

フルオロメチル基、3 - フルオロプロピル基、6 - フルオロヘキシル基、8 - フルオロオクチル基、トリフルオロメチル基、1, 1 - ジヒドロ - パーフルオロエチル基、1, 1 - ジヒドロ - パーフルオロ - n - プロピル基、1, 1, 3 - トリヒドロ - パーフルオロ - n - プロピル基、1, 1 - ジヒドロ - パーフルオロ - n - ペンチル基、1, 1 - ジヒドロ - パーフルオロ - n - ヘキシル基、6 - フルオロヘキシル基、4 - フルオロシクロヘキシル基、1, 1 - ジヒドロ - パーフルオロ - n - オクチル基、1, 1 - ジヒドロ - パーフルオロ - n - デシル基、1, 1 - ジヒドロ - パーフルオロ - n - ドデシル基、1, 1 - ジヒドロ - パーフルオロ - n - テトラデシル基、1, 1 - ジヒドロ - パーフルオロ - n - ヘキサデシル基、パーフルオロ - n - ヘキシル基、ジクロロメチル基、2 - クロロエチル基、3 - クロロプロピル基、4 - クロロシクロヘキシル基、7 - クロロヘプチル基、8 - クロロオクチル基、2, 2, 2 - トリクロロエチル基、
20

【0019】

2 - ヒドロキシエチル基、2 - ヒドロキシプロピル基、3 - ヒドロキシプロピル基、3 - ヒドロキシブチル基、4 - ヒドロキシブチル基、6 - ヒドロキシヘキシル基、5 - ヒドロキシヘプチル基、8 - ヒドロキシオクチル基、10 - ヒドロキシデシル基、12 - ヒドロキシドデシル基、2 - ヒドロキシシクロヘキシル基などの直鎖、分岐または環状のアルキル基を挙げることができる。
30

Y₁ ~ Y₁₀ の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基の具体例としては、例えば、上記の直鎖、分岐または環状のアルキル基から誘導される直鎖、分岐または環状のアルコキシ基を挙げることができる。

Y₁ ~ Y₁₀ の置換または末置換のアラルキル基の具体例としては、ベンジル基、-メチルベンジル基、-エチルベンジル基、フェネチル基、-メチルフェネチル基、-メチルフェネチル基、, -ジメチルベンジル基、, -ジメチルフェネチル基、4 -メチルフェネチル基、4 -メチルベンジル基、3 -メチルベンジル基、2 -メチルベンジル基、4 -エチルベンジル基、2 -エチルベンジル基、4 -イソプロピルベンジル基、4 -tert - ブチルベンジル基、2 -tert - ブチルベンジル基、4 -tert - ペンチルベンジル基、4 -シクロヘキシルベンジル基、4 -n - オクチルベンジル基、4 -tert - オクチルベンジル基、4 -アリルベンジル基、4 -ベンジルベンジル基、4 -フェネチルベンジル基、4 -フェニルベンジル基、4 - (4' - メチルフェニル)ベンジル基、4 -メトキシベンジル基、2 -メトキシベンジル基、2 -エトキシベンジル基、4 -n - ブトキシベンジル基、4 -n - ヘプチルオキシベンジル基、
40

4 - n - デシルオキシベンジル基、4 - n - テトラデシルオキシベンジル基、4 - n - ヘプタデシルオキシベンジル基、

3, 4 - ジメトキシベンジル基、4 - メトキシメチルベンジル基、4 - イソブチルオキシメチルベンジル基、4 - アリルオキシベンジル基、4 - ビニルオキシメチルベンジル基、4 - ベンジルオキシベンジル基、4 - フェネチルオキシベンジル基、4 - フェニルオキシベンジル基、3 - フェニルオキシベンジル基、
50

4 - ヒドロキシベンジル基、3 - ヒドロキシベンジル基、2 - ヒドロキシベンジル基、4 - ヒドロキシ - 3 - メトキシベンジル基、4 - フルオロベンジル基、2 - フルオロベンジル基、4 - クロロベンジル基、3 - クロロベンジル基、2 - クロロベンジル基、3, 4 - ジクロロベンジル基、2 - フルフリル基、ジフェニルメチル基、1 - ナフチルメチル基、2 - ナフチルメチル基などの置換または未置換のアラルキル基を挙げることができる。

【0020】

$Y_1 \sim Y_{10}$ の置換または未置換のアラルキルオキシ基の具体例としては、例えば、上記の置換または未置換のアラルキル基から誘導される置換または未置換のアラルキルオキシ基を挙げることができる。

$Y_1 \sim Y_{10}$ の置換または未置換のアリール基の具体例としては、例えば、フェニル基、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基、2 - アントラセニル基、9 - アントラセニル基、フルオレニル基、4 - キノリル基、5 - ピリジル基、4 - ピリジル基、3 - ピリジル基、2 - ピリジル基、2 - ピリミジル基、4 - ピリミジン基、5 - ピリミジル基、2 - ピリダジニル基、2 - ピラジニル基、3 - フリル基、2 - フリル基、3 - チエニル基、2 - チエニル基、2 - オキサゾリル基、2 - チアゾリル基、2 - ベンゾオキサゾリル基、2 - ベンゾチアゾリル基、2 - ベンゾイミダゾリル基、

4 - メチルフェニル基、3 - メチルフェニル基、2 - メチルフェニル基、4 - エチルフェニル基、3 - エチルフェニル基、2 - エチルフェニル基、4 - n - プロピルフェニル基、4 - イソプロピルフェニル基、2 - イソプロピルフェニル基、4 - n - ブチルフェニル基、4 - イソブチルフェニル基、4 - sec - ブチルフェニル基、2 - sec - ブチルフェニル基、4 - tert - ブチルフェニル基、3 - tert - ブチルフェニル基、2 - tert - ブチルフェニル基、4 - n - ペンチルフェニル基、4 - イソペンチルフェニル基、4 - tert - ペンチルフェニル基、4 - n - ヘキシルフェニル基、4 - n - ヘプチルフェニル基、4 - n - オクチルフェニル基、4 - (2' - エチルヘキシル)フェニル基、4 - tert - オクチルフェニル基、4 - n - ノニルフェニル基、4 - n - デシルフェニル基、4 - n - ドデシルフェニル基、4 - n - テトラデシルフェニル基、4 - n - ヘキサデシルフェニル基、4 - n - オクタデシルフェニル基、4 - シクロペンチルフェニル基、4 - シクロヘキシルフェニル基、4 - (4' - tert - ブチルシクロヘキシル)フェニル基、4 - (4' - メチルシクロヘキシル)フェニル基、3 - シクロヘキシルフェニル基、2 - シクロヘキシルフェニル基、4 - エチル - 1 - ナフチル基、6 - n - ブチル - 2 - ナフチル基、

2, 3 - ジメチルフェニル基、2, 4 - ジメチルフェニル基、2, 5 - ジメチルフェニル基、3, 4 - ジメチルフェニル基、3, 5 - ジメチルフェニル基、2, 6 - ジメチルフェニル基、2, 3, 5 - トリメチルフェニル基、3, 4, 5 - トリメチルフェニル基、2, 4 - ジエチルフェニル基、2, 3, 6 - トリメチルフェニル基、2, 4, 6 - トリメチルフェニル基、2, 6 - ジエチルフェニル基、2, 6 - ジイソプロピルフェニル基、2, 6 - ジイソブチルフェニル基、2, 4 - ジ - tert - ブチルフェニル基、2, 5 - ジ - tert - ブチルフェニル基、3, 5 - ジ - tert - ブチルフェニル基、2, 4 - ジネオペンチルフェニル基、2, 5 - ジ - tert - ペンチルフェニル基、4, 6 - ジ - tert - ブチル - 2 - メチルフェニル基、5 - tert - ブチル - 2 - メチルフェニル基、4 - tert - ブチル - 2, 6 - ジメチルフェニル基、2, 3, 5, 6 - テトラメチルフェニル基、

5 - インダニル基、1, 2, 3, 4 - テトラヒドロ - 5 - ナフチル基、1, 2, 3, 4 - テトラヒドロ - 6 - ナフチル基、

4 - メトキシフェニル基、3 - メトキシフェニル基、2 - メトキシフェニル基、4 - エトキシフェニル基、2 - エトキシフェニル基、3 - n - プロピルオキシフェニル基、4 - イソプロピルオキシフェニル基、2 - イソプロピルオキシフェニル基、4 - n - ブチルオキシフェニル基、4 - イソブチルオキシフェニル基、2 - イソブチルオキシフェニル基、2 - sec - ブチルオキシフェニル基、4 - n - ペンチルオキシフェニル基、4 - イソペンチルオキシフェニル基、2 - イソペンチルオキシフェニル基、2 - ネオペンチルオキシフェニル基、4 - n - ヘキシルオキシフェニル基、2 - (2' - エチルブチルオキシ)フェニル基、4 - n - オクチルオキシフェニル基、4 - n - デシルオキシフェニル基、4 - n -

10

20

30

40

50

ドデシルオキシフェニル基、4-n-テトラデシルオキシフェニル基、4-n-ヘキサデシルオキシフェニル基、4-n-オクタデシルオキシフェニル基、4-シクロヘキシルオキシフェニル基、2-シクロヘキシルオキシフェニル基、

2-メトキシ-1-ナフチル基、4-メトキシ-1-ナフチル基、4-n-ブチルオキシ-1-ナフチル基、5-エトキシ-1-ナフチル基、6-エトキシ-2-ナフチル基、6-n-ブチルオキシ-2-ナフチル基、6-n-ヘキシルオキシ-2-ナフチル基、7-メトキシ-2-ナフチル基、7-n-ブチルオキシ-2-ナフチル基、

2,3-ジメトキシフェニル基、2,4-ジメトキシフェニル基、2,5-ジメトキシフェニル基、2,6-ジメトキシフェニル基、3,4-ジメトキシフェニル基、3,5-ジメトキシフェニル基、3,5-ジエトキシフェニル基、3,5-ジ-n-ブチルオキシフェニル基、2-メトキシ-4-メチルフェニル基、2-メトキシ-5-メチルフェニル基、2-メチル-4-メトキシフェニル基、3-メチル-4-メトキシフェニル基、3-メチル-5-メトキシフェニル基、3-エチル-5-メトキシフェニル基、2-メトキシ-4-エトキシフェニル基、2-メトキシ-6-エトキシフェニル基、3,4,5-トリメトキシフェニル基、

4-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、2-フルオロフェニル基、4-クロロフェニル基、3-クロロフェニル基、2-クロロフェニル基、4-ブロモフェニル基、2-ブロモフェニル基、4-クロロ-1-ナフチル基、4-クロロ-2-ナフチル基、6-ブロモ-2-ナフチル基、2,3-ジフルオロフェニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、2,5-ジフルオロフェニル基、2,6-ジフルオロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、3,5-ジフルオロフェニル基、2,3-ジクロロフェニル基、2,4-ジクロロフェニル基、2,5-ジクロロフェニル基、2,6-ジクロロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3,5-ジクロロフェニル基、2,5-ジブロモフェニル基、2,4,6-トリクロロフェニル基、2,3,6-トリブロモフェニル基、3,4,5-トリフルオロフェニル基、2,4-ジクロロ-1-ナフチル基、1,6-ジクロロ-2-ナフチル基、

2-フルオロ-4-メチルフェニル基、2-フルオロ-5-メチルフェニル基、3-フルオロ-2-メチルフェニル基、3-フルオロ-4-メチルフェニル基、4-フルオロ-2-メチルフェニル基、5-フルオロ-2-メチルフェニル基、2-クロロ-4-メチルフェニル基、2-クロロ-5-メチルフェニル基、2-クロロ-6-メチルフェニル基、3-クロロ-2-メチルフェニル基、4-クロロ-2-メチルフェニル基、4-クロロ-3-メチルフェニル基、2-クロロ-4,6-ジメチルフェニル基、2-フルオロ-4-メトキシフェニル基、2-フルオロ-6-メトキシフェニル基、3-フルオロ-4-エトキシフェニル基、5-クロロ-2-メトキシフェニル基、6-クロロ-3-メトキシフェニル基、5-クロロ-2,4-ジメトキシフェニル基、2-クロロ-4-ニトロフェニル基、4-クロロ-2-ニトロフェニル基、

4-トリフルオロメチルフェニル基、3-トリフルオロメチルフェニル基、2-トリフルオロメチルフェニル基、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基、4-トリフルオロメチルオキシフェニル基、

4-アリルフェニル基、2-アリルフェニル基、2-イソプロペニルフェニル基、4-ベンジルフェニル基、2-ベンジルフェニル基、4-(4'-メチルベンジル)フェニル基、4-クミルフェニル基、4-(4'-メトキシクミル)フェニル基、

4-フェニルフェニル基、3-フェニルフェニル基、2-フェニルフェニル基、4-(4'-メチルフェニル)フェニル基、4-(4'-エチルフェニル)フェニル基、4-(4'-イソプロピルフェニル)フェニル基、4-(4'-tert-ブチルフェニル)フェニル基、4-(4'-n-ヘキシルフェニル)フェニル基、4-(4'-n-オクチルフェニル)フェニル基、

4-(4'-メトキシフェニル)フェニル基、4-(4'-エトキシフェニル)フェニル基、4-(4'-n-ブトキシフェニル)フェニル基、2-(2'-メトキシフェニル)フェニル基、4-(4'-フルオロフェニル)フェニル基、4-(4'-クロロフェニル)

10

20

30

40

50

) フェニル基、3 - メチル - 4 - フェニル基、2 - メトキシ - 5 - フェニルフェニル基、3 - メトキシ - 4 - フェニルフェニル基、

4 - メトキシメチルフェニル基、4 - エトキシメチルフェニル基、4 - n - プチルオキシメチルフェニル基、3 - メトキシメチルフェニル基、4 - (2' - メトキシエチル) フェニル基、4 - (2' - エトキシエチルオキシ) フェニル基、4 - (2' - n - プチルオキシエチルオキシ) フェニル基、4 - (3' - エトキシプロピルオキシ) フェニル基、4 - ビニルオキシフェニル基、4 - アリルオキシフェニル基、3 - アリルオキシフェニル基、4 - (4' - ペンテニルオキシ) フェニル基、4 - アリルオキシ - 1 - ナフチル基、4 - アリルオキシメチルフェニル基、4 - (2' - アリルオキシエチルオキシ) フェニル基、

10

4 - ベンジルオキシフェニル基、2 - ベンジルオキシフェニル基、4 - フェネチルオキシフェニル基、4 - (4' - クロロベンジルオキシ) フェニル基、4 - (4' - メチルベンジルオキシ) フェニル基、4 - (4' - メトキシベンジルオキシ) フェニル基、4 - (3' - エトキシベンジルオキシ) フェニル基、4 - ベンジルオキシ - 1 - ナフチル基、5 - (4' - メチルベンジルオキシ) - 1 - ナフチル基、6 - ベンジルオキシ - 2 - ナフチル基、6 - (4' - メチルベンジルオキシ) - 2 - ナフチル基、7 - ベンジルオキシ - 2 - ナフチル基、4 - (ベンジルオキシメチル) フェニル基、4 - (2' - ベンジルオキシエチルオキシ) フェニル基、

4 - フェニルオキシフェニル基、3 - フェニルオキシフェニル基、2 - フェニルオキシフェニル基、4 - (4' - メチルフェニルオキシ) フェニル基、4 - (4' - メトキシフェニルオキシ) フェニル基、4 - (4' - クロロフェニルオキシ) フェニル基、4 - フェニルオキシ - 1 - ナフチル基、6 - フェニルオキシ - 2 - ナフチル基、7 - フェニルオキシ - 2 - ナフチル基、4 - フェニルオキシメチルフェニル基、4 - (2' - フェニルオキシエトキシ) フェニル基、4 - [2' - (4' - メチルフェニルオキシ) エトキシ] フェニル基、4 - [2' - (4' - メトキシフェニルオキシ) エトキシ] フェニル基、4 - [2' - (4' - クロロフェニルオキシ) エトキシ] フェニル基、

20

4 - アセチルフェニル基、3 - アセチルフェニル基、2 - アセチルフェニル基、4 - エチルカルボニルフェニル基、2 - エチルカルボニルフェニル基、4 - n - ブチルカルボニルフェニル基、4 - n - ヘキシルカルボニルフェニル基、4 - n - オクチルカルボニルフェニル基、4 - シクロヘキシルカルボニルフェニル基、4 - アセチル - 1 - ナフチル基、6 - アセチル - 2 - ナフチル基、6 - n - ブチルカルボニル - 2 - ナフチル基、4 - アリルカルボニルフェニル基、4 - ベンジルカルボニルフェニル基、4 - (4' - メチルベンジル) カルボニルフェニル基、4 - フェニルカルボニルフェニル基、4 - (4' - メチルフェニル) カルボニルフェニル基、4 - (4' - クロロフェニル) カルボニルフェニル基、4 - フェニルカルボニル - 1 - ナフチル基、

30

4 - メトキシカルボニルフェニル基、2 - メトキシカルボニルフェニル基、4 - エトキシカルボニルフェニル基、3 - エトキシカルボニルフェニル基、4 - n - プロピルオキシカルボニルフェニル基、4 - n - ブチルオキシカルボニルフェニル基、4 - n - ヘキシルオキシカルボニルフェニル基、4 - n - デシルオキシカルボニルフェニル基、4 - シクロヘキシルオキシカルボニルフェニル基、4 - エトキシカルボニル - 1 - ナフチル基、6 - メトキシカルボニル - 2 - ナフチル基、6 - n - ブチルオキシカルボニル - 2 - ナフチル基、4 - アリルオキシカルボニルフェニル基、4 - ベンジルオキシカルボニルフェニル基、4 - (4' - クロロベンジル) オキシカルボニルフェニル基、4 - フェネチルオキシカルボニルフェニル基、6 - ベンジルオキシカルボニル - 2 - ナフチル基、4 - フェニルオキシカルボニルフェニル基、4 - (4' - エチルフェニル) オキシカルボニルフェニル基、4 - (4' - クロロフェニル) オキシカルボニルフェニル基、6 - フェニルオキシカルボニル - 2 - ナフチル基、4 - アセチルオキシフェニル基、3 - アセチルオキシフェニル基、2 - アセチルオキシフェニル基、4 - エチルカルボニルオキシフェニル基、2 - エチルカルボニルオキシフェニル基、4 - n - プロピルカルボニルオキシフェニル基、4 - n - ペンチルカルボニルオキ

40

50

シフェニル基、4-n-オクチルカルボニルオキシフェニル基、4-シクロヘキシリカルボニルオキシフェニル基、3-シクロヘキシリカルボニルオキシフェニル基、4-アセチルオキシ-1-ナフチル基、4-n-ブチルカルボニルオキシ-1-ナフチル基、5-アセチルオキシ-1-ナフチル基、6-エチルカルボニルオキシ-2-ナフチル基、7-アセチルオキシ-2-ナフチル基、4-アリルカルボニルオキシフェニル基、4-ベンジルカルボニルオキシフェニル基、4-フェネチルカルボニルオキシフェニル基、6-ベンジルカルボニルオキシ-2-ナフチル基、

4-フェニルカルボニルオキシフェニル基、4-(4'-メチルフェニル)カルボニルオキシフェニル基、4-(2'-メチルフェニル)カルボニルオキシフェニル基、4-(4'-クロロフェニル)カルボニルオキシフェニル基、4-(2'-クロロフェニル)カルボニルオキシフェニル基、4-フェニルカルボニルオキシ-1-ナフチル基、6-フェニルカルボニルオキシ-2-ナフチル基、7-フェニルカルボニルオキシ-2-ナフチル基、

4-メチルチオフェニル基、2-メチルチオフェニル基、2-エチルチオフェニル基、3-エチルチオフェニル基、4-n-プロピルチオフェニル基、2-イソプロピルチオフェニル基、4-n-ブチルチオフェニル基、2-イソブチルチオフェニル基、2-ネオペンチルチオフェニル基、4-n-ヘキシリチオフェニル基、4-n-オクチルチオフェニル基、4-シクロヘキシリチオフェニル基、

4-ベンジルチオフェニル基、3-ベンジルチオフェニル基、2-ベンジルチオフェニル基、4-(4'-クロロベンジルチオ)フェニル基、4-フェニルチオフェニル基、3-フェニルチオフェニル基、2-フェニルチオフェニル基、4-(4'-メチルフェニルチオ)フェニル基、4-(3'-メチルフェニルチオ)フェニル基、4-(4'-メトキシリフェニルチオ)フェニル基、4-(4'-クロロフェニルチオ)フェニル基、2-エチルチオ-1-ナフチル基、4-メチルチオ-1-ナフチル基、6-エチルチオ-2-ナフチル基、6-フェニルチオ-2-ナフチル基、

4-ニトロフェニル基、3-ニトロフェニル基、2-ニトロフェニル基、3,5-ジニトロフェニル基、4-ニトロ-1-ナフチル基、4-ホルミルフェニル基、3-ホルミルフェニル基、2-ホルミルフェニル基、4-ホルミル-1-ナフチル基、1-ホルミル-2-ナフチル基、

4-ピロリジノフェニル基、4-ピペリジノフェニル基、4-モルフォリノフェニル基、4-(N-エチルピペラジノ)フェニル基、4-ピロリジノ-1-ナフチル基、4-アミノフェニル基、3-アミノフェニル基、2-アミノフェニル基、

4-(N-メチルアミノ)フェニル基、3-(N-メチルアミノ)フェニル基、4-(N-エチルアミノ)フェニル基、2-(N-イソプロピルアミノ)フェニル基、4-(N-n-ブチルアミノ)フェニル基、2-(N-n-ブチルアミノ)フェニル基、4-(N-n-オクチルアミノ)フェニル基、4-(N-n-ドデシルアミノ)フェニル基、4-(N-ベンジルアミノ)フェニル基、4-(N-フェニルアミノ)フェニル基、2-(N-フェニルアミノ)フェニル基、

4-(N,N-ジメチルアミノ)フェニル基、3-(N,N-ジメチルアミノ)フェニル基、4-(N,N-ジエチルアミノ)フェニル基、2-(N,N-ジメチルアミノ)フェニル基、2-(N,N-ジエチルアミノ)フェニル基、4-(N,N-ジ-n-ブチルアミノ)フェニル基、4-(N,N-ジ-n-ヘキシリルアミノ)フェニル基、4-(N-シクロヘキシリ-N-メチルアミノ)フェニル基、4-(N,N-ジエチルアミノ)-1-ナフチル基、4-(N-ベンジル-N-フェニルアミノ)フェニル基、4-(N,N-ジフェニルアミノ)フェニル基、4-[N-フェニル-N-(4-メチルフェニル)アミノ]フェニル基、4-[N,N-ジ(3'-メチルフェニル)アミノ]フェニル基、4-[N,N-ジ(4'-メトキシリフェニル)アミノ]フェニル基、2-(N,N-ジフェニルアミノ)フェニル基、4-ヒドロキシフェニル基、3-ヒドロキシフェニル基、2-ヒドロキシフェニル基、4-メチル-3-ヒドロキシフェニル基、6-メチル-3-ヒドロキシフェニル基、2-ヒ

10

20

30

40

50

ドロキシ - 1 - ナフチル基、8 - ヒドロキシ - 1 - ナフチル基、4 - ヒドロキシ - 1 - ナフチル基、1 - ヒドロキシ - 2 - ナフチル基、6 - ヒドロキシ - 2 - ナフチル基、4 - シアノフェニル基、2 - シアノフェニル基、4 - シアノ - 1 - ナフチル基、6 - シアノ - 2 - ナフチル基などの置換または未置換のアリール基を挙げることができる。

$Y_1 \sim Y_{10}$ の置換または未置換のアリールオキシ基の具体例としては、例えば、上記のアリール基から誘導される置換または未置換のアリールオキシ基を挙げることができる。式(2)で表される基において、Xは酸素原子、硫黄原子又は-NR基を表し、好ましくは、酸素原子または硫黄原子を表す。

式(2)で表される基において、 $R_1 \sim R_5$ およびRは水素原子または置換基を表し、好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換または未置換のアミノ基、エステル基、炭素数1～10の直鎖、分岐または環状のアルキルカルボニル基、炭素数1～10の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1～10の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数7～20の置換または未置換のアラルキル基、炭素数7～20の置換または未置換のアラルキルオキシ基、炭素数4～20の置換または未置換のアリール基または炭素数4～20の置換または未置換のアリールオキシ基を表し、より好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、置換または未置換のアミノ基、炭素数1～8の直鎖、分岐または環状のアルキルカルボニル基、炭素数1～8の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1～8の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、炭素数7～16の置換または未置換のアラルキル基、炭素数7～16の置換または未置換のアリール基または炭素数4～16の置換または未置換のアリールオキシ基を表す。

【0021】

$R_1 \sim R_5$ およびRのハロゲン原子の具体例としては、 $Y_1 \sim Y_{10}$ のハロゲン原子の具体例として挙げたハロゲン原子を挙げることができる。

$R_1 \sim R_5$ およびRの置換または未置換のアミノ基の具体例としては、 $Y_1 \sim Y_{10}$ の置換または未置換のアミノ基の具体例として挙げた置換または未置換のアミノ基を挙げることができる。

$R_1 \sim R_5$ およびRのエステル基の具体例としては、 $Y_1 \sim Y_{10}$ のエステル基の具体例として挙げたエステル基を挙げることができる。

$R_1 \sim R_5$ およびRの直鎖、分岐または環状のアルキルカルボニル基の具体例としては、 $Y_1 \sim Y_{10}$ の直鎖、分岐または環状のアルキルカルボニル基の具体例として挙げた直鎖、分岐または環状のアルキルカルボニル基を挙げることができる。

$R_1 \sim R_5$ およびRの直鎖、分岐または環状のアルキル基の具体例としては、 $Y_1 \sim Y_{10}$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基の具体例として挙げた直鎖、分岐または環状のアルキル基を挙げることができる。

$R_1 \sim R_5$ およびRの直鎖、分岐または環状のアルコキシ基の具体例としては、 $Y_1 \sim Y_{10}$ の直鎖、分岐または環状のアルキル基の具体例として挙げた直鎖、分岐または環状のアルキル基から誘導される直鎖、分岐または環状のアルコキシ基を挙げることができる。

$R_1 \sim R_5$ およびRの置換または未置換のアラルキル基の具体例としては、 $Y_1 \sim Y_{10}$ の置換または未置換のアラルキル基の具体例として挙げた置換または未置換のアラルキル基を挙げることができる。

$R_1 \sim R_5$ およびRの置換または未置換のアラルキルオキシ基の具体例としては、 $Y_1 \sim Y_{10}$ の置換または未置換のアラルキル基の具体例として挙げた置換または未置換のアラルキル基から誘導される置換または未置換のアラルキルオキシ基を挙げることができる。

$R_1 \sim R_5$ およびRの置換または未置換のアリール基の具体例としては、 $Y_1 \sim Y_{10}$ の置換または未置換のアリール基の具体例として挙げた置換または未置換のアリール基を挙げることができる。

$R_1 \sim R_5$ およびRの置換または未置換のアリールオキシ基の具体例としては、 $Y_1 \sim Y_{10}$ の置換または未置換のアリール基の具体例として挙げた置換または未置換のアリール基から誘導される置換または未置換のアリールオキシ基を挙げることができる。

10

20

30

40

50


本発明に係る一般式(1)で表されるアントラセン化合物の具体例としては、例えば、以下に示す化合物(化8～化43)を挙げることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0022】

【化8】


例示化合物

1




10

2




20

3




30

4



40

5




【0023】

【化9】


例示化合物

6




10

7




8




20

9



30

10




40

【0024】


【化 10】

例示化合物


11




12




13



14



15



10

20

30


40

【0025】

【化11】


例示化合物

16




10

17




18




20

19



30

20




40

【0026】

【化12】


例示化合物

21




10

22




20

23




24



30

25




40

【0027】

【化13】


例示化合物

26




10

27




28




20

29



30

30




40

【0028】

【化 1 4】


例示化合物

31




10

32




20

33




34



30

35




40

【 0 0 2 9 】


【化 1 5】

例示化合物


36




37




38



39



40



10

20

30


40

【 0 0 3 0 】


【化16】

例示化合物


41




42




43



44



45



10

20

30


40

【0031】

【化 1 7】


例示化合物

46




10

47




48




20

49



30

50




40

【 0 0 3 2 】

【化 1 8】


例示化合物

51




10

52




20

53




54



30

55




40

【 0 0 3 3 】


【化19】

例示化合物


56




57




58



59



60



10

20

30


40

【0034】

【化 2 0】


例示化合物

61




10

62




63




20

64



30

65




40

【0035】

【化21】


例示化合物

66




10

67




68




20

69



30

70




40

【0036】

【化22】


例示化合物

71




10

72




73




20

74



30

75




40

【0037】

【化23】


例示化合物

76




10

77




78




20

79



30

80




40

【0038】

【化24】


例示化合物

81




10

82




83




20

84



30

85




40

【0039】


【化25】

例示化合物


86




87




88



89



90



10

20

30


40

【0040】

【化26】


例示化合物

91




10

92




93




20

94



30

95




40

【0041】

【化27】


例示化合物

96




10

97




98




20

99



30

100




40

【0042】

【化28】


例示化合物

101




10

102




20

103




104



30

105




40

【0043】

【化29】


例示化合物

106




10

107




20

108




109



30

110




40

【0044】


【化 3 0】

例示化合物


111




112




113



114



115



10

20

30


40

【0 0 4 5】


【化31】

例示化合物


116




117




118



119



120



10

20

30


40

【0046】

【化32】


例示化合物

121




10

122




20

123




124



30

125




40

【0047】


【化33】

例示化合物


126




127




128



129



130



10

20

30


40

【0048】


【化34】

例示化合物

131




132




10

133




20

134



30

135




40

【0049】


【化35】

例示化合物


136




137




138



139



140



10

20

30


40

【0050】


【化36】

例示化合物


141




142




143



144



145



10

20

30


40

【0051】

【化37】


例示化合物

146




10

147




148




20

149



30

150




40

【0052】

【化38】


例示化合物

151




10

152




153




20

154



30

155




40

【0053】

【化39】


例示化合物

156




10

157




20

158




30

159



160




40

【0054】

【化40】


例示化合物

161




10

162




163




20

164



30

165




40

【0055】

【化41】


例示化合物

166




10

167




168




20

169



30

170




40

【0056】


【化42】

例示化合物


171




172




173



174



175



10

20

30


40

【0057】

【化43】


例示化合物

176




177

10




178

20




179

30



180

40




本発明の一般式(1)で表されるアントラセン化合物は、例えば、以下に示す工程により製造することができる。


【0058】

一般式(1)において、 Y_9 および Y_{10} が式(2)で表される基であるアントラセン化合物の製造(化44)。

【0059】




(A)



(B)

10

20



(1-A)

【0060】

[式中、Y₁ ~ Y₈、R₁ ~ R₅ および X は一般式(1)および一般式(2)と同様の意味を表し、L₁ および L₂ はハロゲン原子、アリールスルホニルオキシ基およびトリフルオロメタンスルホニルオキシ基等の脱離基を表す]

30

すなわち、一般式(A)で表されるアントラセン誘導体と、2倍モルの一般式(B)で表されるボロン酸誘導体をパラジウム触媒〔例えば、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、酢酸パラジウム/トリ-tert-ブチルホスフィン〕および塩基(例えば、トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基)の存在下に反応させることにより一般式(1)において、Y₉ および Y₁₀ が式(2)で表される基であるアントラセン化合物(1-A)を製造することができる。


40

【0061】

一般式(1)において、Y₉ が式(2)で表される基であり、Y₁₀ が式(2)で表される基以外の置換または未置換のアリール基であるアントラセン化合物の製造(化45)。

40

【0062】



【0063】

[式中、 Y_1 ～ Y_8 、 Y_{10} 、 R_1 ～ R_5 および X は一般式(1)と同様の意味を表し、 Y_{10} は置換または未置換のアリール基を表し、 L_1 および L_2 はハロゲン原子等の脱離基を表す]

すなわち、一般式(C)で表されるアントラセン化合物と一般式(D)で表されるアリールボロン酸誘導体をパラジウム触媒〔例えば、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム、酢酸パラジウム/トリ-tert-ブチルホスフィン〕および塩基(例えば、トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基)の存在下に反応させることにより、一般式(E)で表される化合物を製造し、さらに、ハロゲン化剤(例えば、N-ブロモスクシンイミド、N-ヨードスクシンイミド)によりハロゲン化を行い一般式(F)で表されるアントラセン誘導体を製造し、一般式(F)で表されるアントラセン誘導体と、一般式(B)で表されるボロン酸誘導体をパラジウム触媒および塩基の存在下に反応させることにより、一般式(1)において、 Y_9 が式(2)で表される基であり、 Y_{10} が式(2)で表される基以外の置換または未置換のアリール基であるアントラセン化合物(1-B)を製造することができる。

【0064】

一般式(1)において、 Y_{10} が式(2)で表される基であり、 Y_9 が置換または未置換のアミノ基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは、置換または未置換のア

10

20

30



40

50

リールオキシ基であるアントラセン化合物の製造(化46)。

(0 0 6 5)

【化 4 6】



〔 0 0 6 6 〕

[式中、 $Y_1 \sim Y_8$ 、 Y_9 、 $R_1 \sim R_5$ および X は一般式(1)と同様の意味を表し、 Y_9 は置換または未置換のアミノ基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは、置換または未置換のアリールオキシ基を表し、 L_1 は八口ゲン原子等の脱離基を表す]

すなわち、一般式（C）で表されるアントラセン誘導体と一般式（B）で表されるボロン酸誘導体とを、パラジウム触媒〔例えば、テトラキス（トリフェニルホスフィン）パラジウム、酢酸パラジウム／トリ-tert-ブチルホスフィン〕および塩基（例えば、トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基）の存在下に反応させ、一般式（G）で表されるアントラセン誘導体を製造し、その後、ハロゲン化剤（例えば、N-プロモスクシンイミド、N-ヨードスクシンイミド）によりハロゲン化を行い一般式（H）で表されるアントラセン誘導体を製造した後、一般式（I）で表される化合物（式中、Y₉は置換または未置換のアミノ基、直鎖、分岐または環状のアルキル基、あるいは、置換または未置換のアリールオキシ基を表す）を作成させることにより一般式（1）において、Y₁₀が式（2）で表される基であり、Y₉が置換または未置換のアミノ基、直鎖、分岐または環状のアルキル基、あるいは、置換または未置換のアリール

10

20

30

40

50

ルオキシ基であるアントラセン化合物(1-B')を製造することができる。

尚、一般式(H)で表されるアントラセン誘導体と一般式(I)で表される化合物との反応は、[1]一般式(H)で表されるアントラセン誘導体と、一般式(I)で表される化合物とを銅触媒(例えば、銅粉末、塩化銅、臭化銅)の存在下、所望により極性溶媒(例えば、o-ジクロロベンゼン、スルホラン)を溶媒として反応させる方法、[2]一般式(H)で表されるアントラセン誘導体と、一般式(I)で表される化合物とを、パラジウム触媒[例えば、酢酸パラジウム/トリ-tert-ブチルホスフィン、酢酸パラジウム/トリフェニルホスフィン、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム/トリ-tert-ブチルホスフィン]および塩基(例えば、ナトリウム-tert-ブトキシド、カリウム-tert-ブトキシド、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム)の存在下に反応させる方法により実施することができる。10

【0067】

次に本発明の有機電界発光素子について説明する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、一般式(1)で表されるアントラセン化合物を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなるものである。有機電界発光素子は、通常一対の電極間に少なくとも1種の発光成分を含有する発光層を少なくとも一層挟持してなるものである。発光層に使用する化合物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電子輸送の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入成分を含有する正孔注入輸送層および/または電子注入輸送成分を含有する電子注入輸送層を設けることもできる。

例えば、発光層に使用する化合物の正孔注入機能、正孔輸送機能および/または電子注入機能、電子輸送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層および/または電子注入輸送層を兼ねた型の素子構成として一層型の素子構成とすることができる。また、発光層が正孔注入機能および/または正孔輸送機能に乏しい場合には発光層の陽極側に正孔注入輸送層を設けた二層型の素子構成、発光層が電子注入機能および/または電子輸送機能に乏しい場合には発光層の陰極側に電子注入輸送層を設けた二層型の素子構成とすることができる。さらには発光層を正孔注入輸送層と電子注入輸送層で挟み込んだ構成の三層型の素子構成とすることも可能である。20

また、正孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞれの層は、一層構造であっても多層構造であってもよく、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層において、注入機能を有する層と輸送機能を有する層を別々に設けて構成することもできる。30

本発明の有機電界発光素子において、一般式(1)で表されるアントラセン化合物は、正孔注入輸送層および/または発光層の構成成分として使用することが好ましく、発光層の構成成分として使用することがより好ましい。

本発明の有機電界発光素子において、一般式(1)で表されるアントラセン化合物は、単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。

【0068】

本発明の有機電界発光素子の構成としては、特に限定されるものではないが、例えば、(EL-1)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図1)、(EL-2)陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極型素子(図2)、(EL-3)陽極/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図3)、(EL-4)陽極/発光層/陰極型素子(図4)、などを挙げることができる。さらには、発光層を電子注入輸送層で挟み込んだ形の(EL-5)陽極/正孔注入輸送層/電子注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図5)とすることもできる。また、(EL-4)の型の素子構成としては、発光層として発光成分を一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子、(EL-6)発光層として正孔注入輸送成分、発光成分および電子注入成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図6)、(EL-7)発光層として正孔注入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図7)、(EL-8)発光層として発光成分および電子注入成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図8)のいずれであってもよい。4050

【0069】

本発明の有機電界発光素子は、これらの素子構成に限定されるものではなく、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数設けることも可能である。また、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層を発光層との間に、正孔注入輸送成分と発光成分の混合層および／または発光層と電子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送成分の混合層を設けることもできる。

【0070】

好みの有機電界発光素子の構成は、(EL-1)型素子、(EL-2)型素子、(EL-5)型素子、(EL-6)型素子または(EL-7)型素子であり、より好みは(EL-1)型素子、(EL-2)型素子または(EL-7)型素子である。

10

【0071】

以下、本発明の有機電界発光素子の構成要素に関し、詳細に説明する。なお、例として(図1)に示す(EL-1)陽極／正孔注入輸送層／発光層／電子注入輸送層／陰極型素子を取り上げて説明する。

【0072】

(図1)において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入輸送層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、7は電源を示す。

本発明の有機電界発光素子は基板1に支持されていることが好み、基板としては、特に限定されるものではないが、透明ないし半透明である基板が好み、材質としては、ソーダライムガラス、ボロシリケートガラス等のガラスおよびポリエステル、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリプロピレン、ポリエチレン等の透明性高分子が挙げられる。また、半透明プラスチックシート、石英、透明セラミックスあるいはこれらを組み合わせた複合シートからなる基板を使用することもできる。さらに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色変換膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色をコントロールすることもできる。

陽極2としては、仕事関数の比較的大きい金属、合金または導電性化合物を電極材料として使用することが好み。陽極に使用する電極材料としては、例えば、金、白金、銀、銅、コバルト、ニッケル、パラジウム、バナジウム、タンゲステン、酸化インジウム(In_2O_3)、酸化錫(SnO_2)、酸化亜鉛、ITO(インジウム・チタン・オキサイド： $Indium\ Tin\ Oxide$)、ポリチオフェン、ポリピロールなどを挙げることができる。これらの電極材料は単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

陽極は、これらの電極材料を、例えば、蒸着法、スパッタリング法等の方法により、基板の上に形成することができる。

また、陽極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。陽極のシート電気抵抗は、好みは、数百／以下、より好みは、5～50／程度に設定する。

陽極の厚みは使用する電極材料の材質にもよるが、一般に、5～1000nm程度、より好みは、10～500nm程度に設定する。

正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔(ホール)の注入を容易にする機能、および注入された正孔を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。

正孔注入輸送層は、一般式(1)で表されるアントラセン化合物、または他の正孔注入輸送機能を有する化合物(例えば、フタロシアニン誘導体、トリアリールアミン誘導体、トリアリールメタン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ピラゾリン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリ-N-ビニルカルバゾールなど)を少なくとも1種使用して形成することができる。

正孔注入輸送機能を有する化合物は、単独で使用してもよく、または複数併用してもよい。

【0073】

本発明の有機電界発光素子は、好みは、正孔注入輸送層に一般式(1)で表される

50

アントラセン化合物を含有する。本発明の有機電界発光素子において使用することができる本発明の一般式(1)で表されるアントラセン化合物以外の正孔注入輸送機能を有する化合物としては、トリアリールアミン誘導体(例えば、4,4'-ビス[N-フェニル-N-(4"-メチルフェニル)アミノ]ビフェニル、4,4'-ビス[N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ]ビフェニル、4,4'-ビス[N-フェニル-N-(3"-メトキシフェニル)アミノ]ビフェニル、4,4'-ビス[N-フェニル-N-(1"-ナフチル)アミノ]ビフェニル、3,3'-ジメチル-4,4'-ビス[N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ]ビフェニル、1,1'-ビス[4'-(N,N-ジ(4"-メチルフェニル)アミノ)フェニル]シクロヘキサン、9,10-ビス[N-(4'-メチルフェニル)-N-(4"-n-ブチルフェニル)アミノ]フェナンтрен、3,8-ビス(N,N-ジフェニルアミノ)-6-フェニルフェナントリジン、4-メチル-N,N-ビス[4",4"]'-ビス[N',N'-ジ(4-メチルフェニル)アミノ]ビフェニル-4-イル]アニリン、N,N'-ビス[4-(ジフェニルアミノ)フェニル]-N,N'-ジフェニル-1,3-ジアミノベンゼン、N,N'-ビス[4-(ジフェニルアミノ)フェニル]-N,N'-ジフェニル-1,4-ジアミノベンゼン、5,5"-ビス[4-(ビス[4-メチルフェニル]アミノ)フェニル-2,2':5',2"-ターチオフェン、1,3,5-トリス(ジフェニルアミノ)ベンゼン、4,4',4"-トリス[N,N-ビス(4"-tert-ブチルビフェニル-4"-イル)アミノ]トリフェニルアミン、1,3,5-トリス[N-(4'-ジフェニルアミノ)ベンゼンなど、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリ-N-ビニルカルバゾールおよびその誘導体がより好ましい。

【0074】

一般式(1)で表されるアントラセン化合物と他の正孔注入機能を有する化合物を併用する場合、正孔注入輸送層中に占める一般式(1)で表されるアントラセン化合物の含有量は、好ましくは、0.1重量%以上、より好ましくは、0.5~99.9重量%、さらに好ましくは3~97重量%である。

発光層4は、正孔および電子の注入機能、それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を生成させる機能を有する化合物を含有する層である。

発光層は、一般式(1)で表されるアントラセン化合物をホスト材料として、一般式(1)で表されるアントラセン化合物以外の発光機能を有する化合物を少なくとも1種ゲスト材料として使用して形成することができ、また、一般式(1)で表されるアントラセン化合物以外の発光機能を有する化合物を少なくとも1種ホスト材料として、一般式(1)で表されるアントラセン化合物をゲスト材料として使用して形成することもできる。

一般式(1)で表されるアントラセン化合物以外の発光機能を有する化合物(ゲスト材料・ホスト材料)としては、例えば、アクリドン誘導体、キナクリドン誘導体、ジケトピロロピロール誘導体、多環芳香族化合物(例えば、ルブレン、アントラセン、テトラセン、ピレン、ペリレン、クリセン、デカサイクレン、コロネン、テトラフェニルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペンタジエン、9,10-ジフェニルアントラセン、9,10-ビス(フェニルエチニル)アントラセン、1,4-ビス(9'-エチニルアントセニル)ベンゼン、4,4'-ビス(9"-エチニルアントラセニル)ビフェニル、ジベンゾ[f,f]ジインデノ[1,2,3-cd:1',2',3'-1m]ペリレン誘導体)、トリアリールアミン誘導体(例えば、正孔注入輸送機能を有する化合物として前述した化合物を挙げることができる)、有機金属錯体(例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(10-ベンゾ[h]キノリノラート)ベリリウム、2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾチアゾールの亜鉛塩、4-ヒドロキシアクリジンの亜鉛塩、3-ヒドロキシフラボンの亜鉛塩、5-ヒドロキシフラボンのベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム塩)、スチルベン誘導体(例えば、1,1,4,4-テトラフェニル-1,3-ブタジエン、4,4'-ビス(2,2-ジフェニルビニル)ビフェニル、4,4'-ビス[(1,1,2-トリフェニル)エテニル]ビフェニル)、クマリン誘導体(例えば、クマリ

10

20

30

40

50

ン1、クマリン6、クマリン7、クマリン30、クマリン106、クマリン138、クマリン151、クマリン152、クマリン153、クマリン307、クマリン311、クマリン314、クマリン334、クマリン338、クマリン343、クマリン500)、ピラン誘導体(例えば、DCM1、DCM2)、オキサゾン誘導体(例えば、ナイルレッド)、ベンゾチアゾール誘導体、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ピラジン誘導体、ケイ皮酸エステル誘導体、ポリ-N-ビニルカルバゾールおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリビフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリターフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリナフチレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体等を挙げることができる。一般式(1)で表されるアントラセン化合物以外の発光機能を有する化合物(ゲスト材料・ホスト材料)としては、アクリドン誘導体、キナクリドン誘導体、多環芳香族化合物、トリアリールアミン誘導体、有機金属錯体およびスチルベン誘導体が好ましく、多環芳香族化合物、有機金属錯体がより好ましい。

本発明の有機電界発光素子は、好ましくは、発光層に一般式(1)で表されるアントラセン化合物をホスト材料として含有する。

一般式(1)で表されるアントラセン化合物をホスト材料として、他の発光機能を有する化合物(ゲスト材料)と併用する場合、発光層中に占める一般式(1)で表されるアントラセン化合物の含有率は、好ましくは、99.9~80重量%であり、より好ましくは、99~90重量%である。

ホスト材料は、単独で使用してもよく、複数併用してもよい。

また、ゲスト材料は単独で使用してもよく、複数併用してもよい。

ホスト材料を複数併用する場合、本発明の一般式(1)で表されるアントラセン化合物のホスト材料全体に占める割合は、好ましくは、99~10重量%であり、より好ましくは90~20重量%である。

電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注入を容易にする機能および/または注入された電子を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。

電子注入輸送層に使用される電子注入機能を有する化合物としては、例えば、有機金属錯体、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、トリアジン誘導体、ペリレン誘導体、キノリン誘導体、キノキサリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ置換フルオレノン誘導体、チオピランジオキサイド誘導体などを挙げることができる。また、有機金属錯体としては、例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム等の有機アルミニウム錯体、ビス(10-ベンゾ[h]キノリノラート)ベリリウム等の有機ベリリウム錯体、5-ヒドロキシフラボンのベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム塩等を挙げができる。好ましくは、有機アルミニウム錯体であり、より好ましくは、置換または未置換の8-キノリノラート配位子を有する有機アルミニウム錯体である。置換または未置換の8-キノリノラート配位子を有する有機アルミニウム錯体としては、例えば、一般式(a)~一般式(c)で表される化合物を挙げができる。

【0075】

(Q)₃-A1 (a)

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子を表す)

(Q)₂-A1-O-L' (b)

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子を表し、O-L'はフェノラート配位子を表し、L'はフェニル基を有する炭素数6~24の炭化水素基を表す)

(Q)₂-A1-O-A1-(Q)₂ (c)

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子を表す)

置換または未置換の8-キノリノラート配位子を有する有機アルミニウム錯体の具体例としては、例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(4-メチル-8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(5-メチル-8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(3,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(4,5-

10

20

30

40

50

-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウム、トリス(4,6-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウム、

ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(フェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3-メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,3-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,6-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,4-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,5-ジ-tert-ブチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,6-ジフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,4-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,5-ジ-tert-ブチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(1-ナフトラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-ナフトラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(3-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(3,5-ジ-tert-ブチルフェノラート)アルミニウム、

ビス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウム- μ -オキソ-ビス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウム- μ -オキソ-ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-4-エチル-8-キノリノラート)アルミニウム- μ -オキソ-ビス(2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラート)アルミニウム- μ -オキソ-ビス(2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート)アルミニウム- μ -オキソ-ビス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノリノラート)アルミニウム- μ -オキソ-ビス(2-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノリノラート)アルミニウムを挙げることができる。

電子注入機能を有する化合物は単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。

陰極6としては、比較的仕事関数の小さい金属、合金または導電性化合物を電極材料として使用することが好ましい。陰極に使用する電極材料としては、例えば、リチウム、リチウム-インジウム合金、ナトリウム、ナトリウム-カリウム合金、カルシウム、マグネシウム、マグネシウム-銀合金、マグネシム-インジウム合金、インジウム、ルテニウム、チタニウム、マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウム-リチウム合金、アルミニウム-カルシウム合金、アルミニウム-マグネシウム合金、グラファイト薄を挙げることができる。これらの電極材料は単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。

【0076】

陰極はこれらの電極材料を、例えば、蒸着法、スパッタリング法、イオン蒸着法、イオンプレーティング法、クラスターイオンビーム法により電子注入輸送層の上に形成することができます。

10

20

30

40

50

また、陰極は一層構造であってもよく、多層構造であってもよい。陰極のシート電気抵抗は数百 / 以下とするのが好ましい。陰極の厚みは、使用する電極材料にもよるが、通常 5 ~ 1000 nm、好ましくは、10 ~ 500 nm とする。本発明の有機電界発光素子の発光を高率よく取り出すために、陽極または陰極の少なくとも一方の電極は、透明ないし半透明であることが好ましく、一般に、発光光の透過率が 70 % 以上となるように陽極または陰極の材料、厚みを設定することが好ましい。

また、本発明の有機電界発光素子は、正孔注入輸送層、発光層および電子注入輸送層の少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャーチャーを含有していてよい。一重項酸素クエンチャーチャーとしては、特に限定されるものではないが、例えば、ルブレン、ニッケル錯体、ジフェニルイソベンゾフランが挙げられ、好ましくは、ルブレンである。

10

【0077】

一重項酸素クエンチャーチャーが含有されている層としては、特に限定されるものではないが、好ましくは、発光層または正孔注入輸送層であり、より好ましくは、正孔注入輸送層である。尚、正孔注入輸送層に一重項酸素クエンチャーチャーを含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一に含有させておく、正孔注入輸送層と隣接する層（例えば、発光層、発光機能を有する電子注入輸送層）の近傍に含有させてよい。

一重項酸素クエンチャーチャーの含有量としては、含有される層（例えば、正孔注入輸送層）を構成する全重量の 0.01 ~ 50 重量 %、好ましくは、0.05 ~ 30 重量 %、より好ましくは、0.1 ~ 20 重量 % である。

正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の形成方法に関しては、特に限定されるものではなく、例えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法（例えば、スピンドルコート法、キャスト法、ディップコート法、バーコート法、ロールコート法、ラングミュア・プロジェクト法、インクジェット法）を使用することができる。真空蒸着法により正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層を形成する場合、真空蒸着の条件は、特に限定されるものではないが、通常、 10^{-5} Torr 程度以下の真空中で、50 ~ 500 程度のポート温度（蒸着源温度）、-50 ~ 300 程度の基板温度で、0.005 ~ 50 nm/sec 程度の蒸着速度で実施することが好ましい。この場合、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層は、真空中で、連続して形成することが好ましい。連続で形成することにより諸特性に優れた有機電界発光素子を製造することが可能となる。真空蒸着法により、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層を、複数の化合物を使用して形成する場合、化合物を入れた各ポートを個別に温度制御して、共蒸着することが好ましい。

20

溶液塗布法により各層を形成する場合、各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂等とを、溶媒に溶解または分散させて塗布液とする。溶媒としては、例えば、有機溶媒（ヘキサン、オクタン、デカン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1-メチルナフタレン等の炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサン等のケトン系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、テトラクロロメタン、ジクロロエタン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミル、乳酸エチル等のエステル系溶媒、メタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチレングリコール等のアルコール系溶媒、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、アニソール等のエーテル系溶媒、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、1-メチル-2-ピロリドン、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、ジメチルスルホキシド等の極性溶媒）、水を挙げることができる。溶媒は単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の各層の成分を溶媒に分散させる場合には、分散方法として、例えば、ボールミル、サンドミル、ペイントシェーカー、アトライター、ホモジナイザー等を使用して微粒子状に分散する方法を使用することができる。

30

また、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層に使用しうるバインダー樹脂と

40

50

しては、ポリ-N-ビニルカルバゾール、ポリアリーレート、ポリスチレン、ポリエステル、ポリシロキサン、ポリメチルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリエーテル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポリフェニレンオキサイド、ポリエーテルスルホン、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体などの高分子化合物を挙げることができる。バインダー樹脂は単独で使用してもよく、また、複数併用してもよい。塗布液の濃度は、特に限定されるものではないが、実施する塗布法により所望の厚みを作製するに適した濃度範囲に設定することができ、通常、0.1～50重量%、好ましくは、1～30重量%に設定する。バインダー樹脂を使用する場合、その使用量は特に限定されるものではないが、通常、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層を形成する成分とバインダー樹脂の総量に対してバインダー樹脂の含有率が(一層型の素子を形成する場合には各成分の総量に対して)、5～99.9重量%、好ましくは、10～99重量%となるように使用する。

正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層の膜圧は、特に限定されるものではないが、通常、5nm～5μmとする。

また、上記の条件で作製した本発明の有機電界発光素子は、酸素や水分等との接触を防止する目的で、保護層(封止層)を設けたり、また、素子を不活性物質中(例えば、パラフィン、流動パラフィン、シリコンオイル、フルオロカーボン油、ゼオライト含有フルオロカーボン油)に封入して保護することができる。保護層に使用する材料としては、例えば、有機高分子材料(例えば、フッ素樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、ポリスチレン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポリフェニレンオキサイド)、無機材料(例えば、ダイアモンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶縁性ガラス、金属酸化物、金属窒化物、金属炭化物、金属硫化物)、さらには、光硬化性樹脂を挙げることができる。保護層に使用する材料は単独で使用してもよく、また複数併用してもよい。保護層は一層構造であってもよく、また多層構造であってもよい。

また、本発明の有機電界発光素子は、電極に保護膜として金属酸化物膜(例えば、酸化アルミニウム膜)、金属フッ化膜を設けることもできる。

本発明の有機電界発光素子は、陽極の表面に界面層(中間層)を設けることもできる。界面層の材質としては、有機リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘導体、フタロシアニン誘導体等を挙げることができる。

さらに、電極、例えば、陽極はその表面を、酸、アンモニア/過酸化水素、あるいはプラズマで処理して使用することもできる。

【0078】

本発明の有機電界発光素子は、通常、直流駆動型の素子として使用することができるが、交流駆動型の素子としても使用することができる。また、本発明の有機電界発光素子は、セグメント型、単純マトリック駆動型等のパッシブ駆動型であってもよく、TFT(薄膜トランジスタ)型、MIM(メタル-インスレーター-メタル)型等のアクティブ駆動型であってもよい。駆動電圧は通常、2～30Vである。本発明の有機電界発光素子は、パネル型光源(例えば、時計、液晶パネル等のバックライト)、各種の発光素子(例えば、LED等の発光素子の代替)、各種の表示素子(例えば、情報表示素子(パソコンモニター、携帯電話・携帯端末用表示素子)、各種の標識、各種のセンサーなど)に使用することができる。

【0079】

以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は、以下の実施例に限定されるものではない。

【実施例1】

【0080】

例示化合物1の製造

10

20

30

40

50

ベンゾフラン - 2 - ボロン酸 3 . 5 6 g (2 2 m m o l) 、 9 - ブロモアントラセン 5 . 6 5 g (2 2 m m o l) 、 炭酸ナトリウム 4 . 6 6 g 、トルエン 2 4 g および水 2 4 g よりなる混合物にアルゴン気流下、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 1 7 0 m g を添加し、8 0 °C に加熱し、同温度で 6 時間加熱攪拌した。反応混合物を室温に冷却し、トルエン相を分液し、さらに水洗し、トルエン相からトルエンを減圧下に留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、さらにトルエンから 2 回再結晶し、目的とする例示化合物 1 の化合物を無色の結晶として 2 . 8 g を得た。さらにこの化合物を 3 4 0 °C 、 2×10^{-4} Pa で昇華精製した。

【実施例 2】

【0081】

例示化合物 2 の製造

実施例 1において、9 - ブロモアントラセン 5 . 6 5 g (2 2 m m o l) を使用する代わりに、1 0 - ブロモ - 9 - フェニルアントラセン 7 . 3 3 g (2 2 m m o l) を使用した以外は、実施例 1 に記載の操作に従い、例示化合物 2 の化合物を無色の結晶として 3 . 1 g 得た。さらにこの化合物を 3 8 0 °C 、 2×10^{-4} Pa で昇華精製した。

【実施例 3】

【0082】

例示化合物 5 の製造

実施例 1において、9 - ブロモアントラセン 5 . 6 5 g (2 2 m m o l) を使用する代わりに、1 0 - ブロモ - 9 - (9 ' - フェナントリル) アントラセン 9 . 5 3 g (2 2 m m o l) を使用した以外は、実施例 1 に記載の操作に従い、例示化合物 5 の化合物を無色の結晶として 3 . 8 g 得た。さらにこの化合物を 4 2 0 °C 、 3×10^{-4} Pa で昇華精製した。

【実施例 4】

【0083】

例示化合物 6 の製造

実施例 1において、ベンゾフラン - 2 - ボロン酸 3 . 5 6 g (2 2 m m o l) および 9 - ブロモアントラセン 5 . 6 5 g (2 2 m m o l) を使用する代わりに、3 - フェニルベンゾフラン - 2 - ボロン酸 5 . 2 4 g (2 2 m m o l) および 1 0 - ブロモ - 9 - フェニルアントラセン 7 . 3 3 g (2 2 m m o l) を使用した以外は、実施例 1 に記載の操作に従い、例示化合物 6 の化合物を無色の結晶として 3 . 4 g 得た。さらにこの化合物を 4 1 0 °C 、 2×10^{-4} Pa で昇華精製した。

【実施例 5】

【0084】

例示化合物 5 6 の製造

ベンゾフラン - 2 - ボロン酸 7 . 1 2 g (4 4 m m o l) 、 9 , 1 0 - デブロモアントラセン 7 . 3 9 g (2 2 m m o l) 、 炭酸ナトリウム 9 . 3 2 g 、トルエン 3 0 g および水 2 4 g よりなる混合物にアルゴン気流下、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム 3 4 0 m g を添加し、8 0 °C に加熱し、同温度で 6 時間加熱攪拌した。反応混合物を室温に冷却し、トルエン相を分液し、さらに水洗し、トルエン相よりトルエンを減圧下に留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより精製し、さらにトルエンから 2 回再結晶し、目的とする例示化合物 5 6 の化合物を無色の結晶として 4 . 1 g を得た。さらにこの化合物を 4 0 0 °C 、 2×10^{-4} Pa で昇華精製した。

【実施例 6】

【0085】

例示化合物 5 7 の製造

実施例 5において、ベンゾフラン - 2 - ボロン酸 7 . 1 2 g (4 4 m m o l) を使用する代わりに、3 - メチルベンゾフラン - 2 - ボロン酸 7 . 7 4 g (4 4 m m o l) を使用した以外は、実施例 5 に記載の操作に従い、例示化合物 5 7 の化合物を無色の結晶として 3 . 7 g 得た。さらにこの化合物を 4 1 0 °C 、 2×10^{-4} Pa で昇華精製した。

10

20

30

40

50

【実施例 7】

【0086】

例示化合物 58 の製造

実施例 5において、ベンゾフラン-2-ボロン酸 7.12 g (4.4 mmol) を使用する代わりに、3-フェニルベンゾフラン-2-ボロン酸 10.47 g (4.4 mmol) を使用した以外は、実施例 5に記載の操作に従い、例示化合物 58 の化合物を無色の結晶として 3.5 g 得た。さらにこの化合物を 430、 2×10^{-4} Pa で昇華精製した。

【実施例 8】

【0087】

例示化合物 82 の製造

実施例 1において、ベンゾフラン-2-ボロン酸 3.56 g (2.2 mmol) および 9-プロモアントラセン 5.65 g (2.2 mmol) を使用する代わりに、ベンゾチオフェン-2-2-ボロン酸 3.92 g (2.2 mmol) および 10-プロモ-9-フェニルアントラセン 7.33 g (2.2 mmol) を使用した以外は、実施例 1に記載の操作に従い、例示化合物 82 の化合物を無色の結晶として 3.1 g 得た。さらにこの化合物を 410、 2×10^{-4} Pa で昇華精製した。

【実施例 9】

【0088】

例示化合物 85 の製造

実施例 1において、ベンゾフラン-2-ボロン酸 3.56 g (2.2 mmol) および 9-プロモアントラセン 5.65 g (2.2 mmol) を使用する代わりに、ベンゾチオフェン-2-ボロン酸 3.92 g (2.2 mmol) および 10-プロモ-9-(9'-フェニアトリル)アントラセン 9.53 g (2.2 mmol) を使用した以外は、実施例 1に記載の操作に従い、例示化合物 85 の化合物を無色の結晶として 3.7 g 得た。さらにこの化合物を 510、 2×10^{-4} Pa で昇華精製した。

【実施例 10】

【0089】

例示化合物 126 の製造

実施例 5において、ベンゾフラン-2-ボロン酸 7.12 g (4.4 mmol) を使用する代わりに、ベンゾチオフェン-2-ボロン酸 7.83 g (4.4 mmol) を使用した以外は、実施例 5に記載の操作に従い、例示化合物 126 の化合物を無色の結晶として 4.2 g 得た。さらにこの化合物を 430、 2×10^{-4} Pa で昇華精製した。

【実施例 11】

【0090】

例示化合物 128 の製造

実施例 5において、ベンゾフラン-2-ボロン酸 7.12 g (4.4 mmol) を使用する代わりに、3-フェニルベンゾチオフェン-2-ボロン酸 11.18 g (4.4 mmol) を使用した以外は、実施例 5に記載の操作に従い、例示化合物 128 の化合物を無色の結晶として 4.8 g 得た。さらにこの化合物を 460、 2×10^{-4} Pa で昇華精製した。

【実施例 12】

【0091】

例示化合物 137 の製造

実施例 1において、ベンゾフラン-2-ボロン酸 3.56 g (2.2 mmol) および 9-プロモアントラセン 5.65 g (2.2 mmol) を使用する代わりに、N-フェニルインドール-2-ボロン酸 5.21 g (2.2 mmol) および 10-プロモ-9-フェニルアントラセン 7.33 g (2.2 mmol) を使用した以外は、実施例 1に記載の操作に従い、例示化合物 137 の化合物を無色の結晶として 3.6 g 得た。さらにこの化合物を 430、 2×10^{-4} Pa で昇華精製した。

【実施例 13】

10

20

30

40

50

【0092】

例示化合物142の製造

実施例1において、ベンゾフラン-2-ボロン酸3.56g(22mmol)および9-ブロモアントラセン5.65g(22mmol)を使用する代わりに、N-エチル-3-フェニルインドール-2-ボロン酸5.83g(22mmol)および10-ブロモ-9-フェニルアントラセン7.33g(22mmol)を使用した以外は、実施例1に記載の操作に従い、例示化合物142の化合物を無色の結晶として3.2g得た。さらにこの化合物を440、 2×10^{-4} Paで昇華精製した。

【実施例14】

【0093】

例示化合物171の製造

実施例5において、ベンゾフラン-2-ボロン酸7.12g(44mmol)を使用する代わりに、N-フェニルインドール-2-ボロン酸7.7g(44mmol)を使用した以外は、実施例5に記載の操作に従い、例示化合物171の化合物を無色の結晶として3.8g得た。さらにこの化合物を410、 2×10^{-4} Paで昇華精製した。

【実施例15】

【0094】

有機電界発光素子の作製

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン(フルウチ化学製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/Oゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。先ず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス(N-フェニル-N-1"-ナフチルアミノ)-1,1'-ビフェニルを蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層を形成した。次に、正孔注入輸送層の上に発光層として、例示化合物2の化合物および4,4'-ビス[2"-(4"-N,N-ジフェニルアミノフェニル)ビニル]ビフェニルをそれぞれ蒸着速度2.0nm/sec、0.02~0.1nm/secで40nmの厚さに蒸着し発光層を形成した、さらに、発光層の上にトリス(8-キノリノラート)アルミニウムを蒸着速度0.2nm/secで15nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層を形成した。さらに、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、室温、乾燥雰囲気下、10mA/cm²の定電流密度で連続駆動させた。初期には、電圧値は5.1Vであり、輝度920cd/m²の青色の発光が確認された。輝度の半減期は2000時間であった。

【実施例16】

【0095】

実施例15において、発光層の形成に際して、例示化合物2の化合物を使用する代わりに、例示化合物5の化合物を使用した以外は、実施例15に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作成した。さらに実施例15と同様に該素子に直流電圧を印加し、該素子の特性を測定し、結果を第1表(表1)に示した。

【実施例17】

【0096】

実施例15において、発光層の形成に際して、例示化合物2の化合物を使用する代わりに、例示化合物6の化合物を使用した以外は、実施例15に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作成した。さらに、実施例15と同様に該素子に直流電圧を印加し、該素子の特性を測定し、結果を第1表(表1)に示した。

【実施例18】

【0097】

実施例15において、発光層の形成に際して、例示化合物2の化合物を使用する代わりに

10

20

30

40

50

、例示化合物 5 6 の化合物を使用した以外は、実施例 1 5 に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作成した。さらに、実施例 1 5 と同様に該素子に直流電圧を印加し、該素子の特性を測定し、結果を第 1 表（表 1）に示した。

【実施例 1 9】

【0 0 9 8】

実施例 1 5 において、発光層の形成に際して、例示化合物 2 の化合物を使用する代わりに、例示化合物

5 7 の化合物を使用した以外は、実施例 1 5 に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作成した。さらに、実施例 1 5 と同様に該素子に直流電圧を印加し、該素子の特性を測定し、結果を第 1 表（表 1）に示した。

10

【実施例 2 0】

【0 0 9 9】

実施例 1 5 において、発光層の形成に際して、例示化合物 2 の化合物を使用する代わりに、例示化合物 5 8 の化合物を使用した以外は、実施例 1 5 に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作成した。さらに、実施例 1 5 と同様に該素子に直流電圧を印加し、該素子の特性を測定し、結果を第 1 表（表 1）に示した。

【実施例 2 1】

【0 1 0 0】

実施例 1 5 において、発光層の形成に際して、例示化合物 2 の化合物を使用する代わりに、例示化合物 8 5 の化合物を使用した以外は、実施例 1 5 に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作成した。さらに、実施例 1 5 と同様に該素子に直流電圧を印加し、該素子の特性を測定し、結果を第 1 表（表 1）に示した。

20

【実施例 2 2】

【0 1 0 1】

実施例 1 5 において、発光層の形成に際して、例示化合物 2 の化合物を使用する代わりに、例示化合物 1 2 8 の化合物を使用した以外は、実施例 1 5 に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作成した。さらに、実施例 1 5 と同様に該素子に直流電圧を印加し、該素子の特性を測定し、結果を第 1 表（表 1）に示した。

【実施例 2 3】

【0 1 0 2】

30

実施例 1 5 において、発光層の形成に際して、例示化合物 2 の化合物を使用する代わりに、例示化合物 1 4 2 の化合物を使用した以外は、実施例 1 5 に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作成した。さらに、実施例 1 5 と同様に該素子に直流電圧を印加し、該素子の特性を測定し、結果を第 1 表（表 1）に示した。

【0 1 0 3】

比較例 1：

実施例 1 5 において、発光層の形成に際して、例示化合物 2 の化合物を使用する代わりに、4, 4' - ビス(2", 2" - ジフェニルビニル) ビフェニルを使用した以外は実施例 1 5 に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作製した。素子からは青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第 1 表（表 1）に示した。

40

比較例 2：

実施例 1 5 において、発光層の形成に際して、例示化合物 2 の化合物を使用する代わりに、9, 10 - ジフェニルアントラセンを使用した以外は実施例 1 5 に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作製した。素子からは青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第 1 表（表 1）に示した。

比較例 3：

実施例 1 5 において、発光層の形成に際して、例示化合物 2 の化合物を使用する代わりに、9, 10 - ビス(3', 5' - ジフェニルフェニル) アントラセンを使用した以外は、実施例 1 5 に記載の操作に従い、有機電界発光素子を作成した。素子からは青緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第 1 表（表 1）に示した。

50

【0104】

【表1】

第1表

有機電界発光 素子	初期特性(25°C)		半減期(25°C) (hr)
	輝度 (cd/cm ²)	電圧 (V)	
実施例16	910	5.4	2100
実施例17	900	5.7	2200
実施例18	910	5.5	1900
実施例19	920	5.6	2100
実施例20	930	5.6	2300
実施例21	910	5.5	2500
実施例22	890	5.4	2600
実施例23	1010	5.4	1900
比較例1	450	7.1	350
比較例2	590	6.5	1200
比較例3	630	6.4	1500

10

20

40

【実施例24】

【0105】

有機電界発光素子の作製

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン(フルウチ化学製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/Oゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。

先ず、ITO透明電極上に、ポリ(チオフェン-2,5-ジイル)を蒸着速度0.1nm/secで、20nmの厚さに蒸着し、第1正孔注入輸送層を形成した。次いで、4,4'-ビス[N-フェニル-N-(1'-ナフチル)アミノ]-1,1'-ビフェニルを蒸着速度0.2nm/secで55nmの厚さに蒸着し、第2正孔注入輸送層を形成した。次に、正孔注入輸送層の上に4,4'-ビス(2",2"-ジフェニルビニル)-1,1'-ビフェニルと例示化合物82の化合物をそれぞれ蒸着速度0.2nm/secと0.02nm/secで40nmの厚さに蒸着し、発光層を形成した、さらに、発光層の上にトリス(8-キノリノラート)アルミニウムを蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層を形成した。さらに、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、乾燥雰囲気下、10mA/cm²の定電流密度で連続駆動させた。初期には、5.6V、輝度960cd/m²の緑色の発光が確認された。輝度の半減期は2600時間であった。

【実施例25】

【0106】

有機電界発光素子の作製

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン(フルウチ化学製)、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/Oゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。先ず、ITO透明電極上に、4,4'

50

' , 4 " - トリス [N - (3 " - メチルフェニル) - N - フェニルアミノ] トリフェニルアミンを蒸着速度 0 . 1 nm / sec で、 50 nm の厚さに蒸着し、 第 1 正孔注入輸送層を形成した。次いで、 4 , 4 ' - ビス [N - フェニル - N - (1 - ナフチル) アミノ] 、蒸着速度 0 . 2 nm / sec で 20 nm の厚さに蒸着し、 第 2 正孔注入輸送層を形成した。さらに、その上に例示化合物 58 で表される化合物を 0 . 1 nm / sec で 40 nm の厚さに蒸着して発光層を形成した。次いで、その上にトリス (8 - キノリノラート) アルミニウムを蒸着速度 0 . 2 nm / sec で 50 nm の厚さに蒸着し、 電子注入輸送層を形成した。さらに、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度 0 . 2 nm / sec で 200 nm の厚さに共蒸着 (重量比 10 : 1) して陰極とし、 有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、 乾燥雰囲気下、 10 mA / cm² の定電流密度で連続駆動させた。初期には、 5 . 5 V 、 輝度 920 cd / m² の青色の発光が確認された。輝度の半減期は 2400 時間であった。

10

【実施例 26】

【0107】

有機電界発光素子の作製

厚さ 200 nm の ITO 透明電極 (陽極) を有するガラス基板を、 中性洗剤、 セミコクリーン (フルウチ化学製) 、 超純水、 アセトン、 エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、 さらに UV / オゾン洗浄した後、 蒸着装置の基板ホルダーに固定し、 蒸着槽を 3×10^{-6} Torr に減圧した。先ず、 ITO 透明電極上に、 ポリ (チオフェン - 2 , 5 - ジイル) を蒸着速度 0 . 1 nm / sec で、 20 nm の厚さに蒸着し、 第 1 正孔注入輸送層を形成した。蒸着槽を大気圧下に戻した後、 再び蒸着槽を 3×10^{-6} Torr に減圧した。次いで、 例示化合物 137 の化合物とルブレンを、 異なる蒸着源から、 蒸着速度 0 . 2 nm / sec で 55 nm の厚さに共蒸着 (重量比 10 : 1) し、 第 2 正孔注入輸送層を兼ね備えた発光層を形成した。減圧状態を保ったまま、 次に、 その上にトリス (8 - キノリノラート) アルミニウムを蒸着速度 0 . 2 nm / sec で 50 nm の厚さに蒸着し、 電子注入輸送層を形成した。減圧状態を保ったまま、 さらに、 その上に、 陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度 0 . 2 nm / sec で 200 nm の厚さに共蒸着 (重量比 10 : 1) して陰極とし、 有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に直流電圧を印加し、 乾燥雰囲気下、 10 mA / cm² の定電流密度で連続駆動させた。初期には、 5 . 5 V 、 載度 970 cd / m² の黄色の発光が確認された。輝度の半減期は 2600 時間であった。

20

【実施例 27】

【0108】

有機電界発光素子の作製

厚さ 200 nm の ITO 透明電極 (陽極) を有するガラス基板を、 中性洗剤、 セミコクリーン (フルウチ化学製) 、 超純水、 アセトン、 エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、 さらに UV / オゾン洗浄した後、 蒸着装置の基板ホルダーに固定し、 蒸着槽を 3×10^{-6} Torr に減圧した。先ず、 ITO 透明電極上に、 例示化合物 171 を蒸着速度 0 . 1 nm / sec で、 20 nm の厚さに蒸着し、 第 1 正孔注入輸送層を形成した。蒸着槽を大気圧下に戻した後、 再び蒸着槽を 3×10^{-6} Torr に減圧した。次いで、 例示化合物 126 の化合物とルブレンを、 異なる蒸着源から、 蒸着速度 0 . 2 nm / sec で 55 nm の厚さに共蒸着 (重量比 10 : 1) し、 第 2 正孔注入輸送層を兼ね備えた発光層を形成した。次に、 その上にトリス (8 - キノリノラート) アルミニウムを蒸着速度 0 . 2 nm / sec で 50 nm の厚さに蒸着し、 電子注入輸送層を形成した。さらに、 その上に、 陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度 0 . 2 nm / sec で 200 nm の厚さに共蒸着 (重量比 10 : 1) して陰極とし、 有機電界発光素子を作製した。尚、 蒸着は、 蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に直流電圧印加し、 乾燥雰囲気下、 10 mA / cm² の定電流密度で連続駆動させた。初期には、 5 . 6 V 、 載度 940 cd / m² の黄色の発光が確認された。輝度の半減期は 2600 時間であった。

30

40

50

【実施例 28】

【0109】

有機電界発光素子の作製

厚さ 200 nm の ITO 透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン（フルウチ化学製）、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらに UV / オゾン洗浄した。次に、ITO 透明電極上に、ポリカーボネート（重量平均分子量 39000）と例示化合物 85 の化合物を重量比 100 : 50 の割合で含有する 3 重量 % ジクロロエタン溶液を用いてスピンドル法により、40 nm の正孔注入輸送層を形成した。次にこの正孔注入輸送層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着層を 3×10^{-6} Torr に減圧した。次に、その上にトリス（8-キノリノラート）アルミニウムを蒸着速度 0.2 nm / sec で 50 nm の厚さに蒸着し、電子注入輸送層を兼ね備えた発光層を形成した。さらに、その上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度 0.2 nm / sec で 200 nm の厚さに共蒸着（重量比 10 : 1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に乾燥雰囲気下、10 V の直流電圧を印加したところ、86 mA / cm² の電流が流れた。輝度 820 cd / m² の緑色の発光が確認された。輝度の半減時間 500 時間であった。

10

【実施例 29】

【0110】

有機電界発光素子の作製

20

厚さ 200 nm の ITO 透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、セミコクリーン（フルウチ化学製）、超純水、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。この基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらに UV / オゾン洗浄した。次に、ITO 透明電極上に、ポリメチルメタクリレート（重量平均分子量 25000）、例示化合物 56 の化合物と、トリス（8-キノリノラート）アルミニウムをそれぞれ重量比 100 : 50 : 0.5 の割合で含有する 3 重量 % ジクロロエタン溶液を用いてスピンドル法により、100 nm の発光層を形成した。次にこの発光層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定し、蒸着層を 3×10^{-6} Torr に減圧した。発光層の上に、陰極としてマグネシウムと銀を蒸着速度 0.2 nm / sec で 200 nm の厚さに共蒸着（重量比 10 : 1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に乾燥雰囲気下、15 V の直流電圧を印加したところ、81 mA / cm² の電流が流れた。輝度 850 cd / m² の緑色の発光が確認された。輝度の半減期は 450 時間であった。

30

【産業上の利用可能性】

【0111】

本発明により、新規なアントラセン化合物、および該アントラセン化合物を使用した、発光寿命が長く、耐久性に優れた有機電界発光素子を提供することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【0112】

【図 1】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

40

【図 2】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図 3】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図 4】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図 5】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図 6】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図 7】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【図 8】有機電界発光素子の一例の断面概略図である。

【符号の説明】







【0113】

1 : 基板


2 : 陽極

50


- 3 : 正孔注入輸送層
 3 a : 正孔注入輸送成分
 4 : 発光層
 4 a : 発光成分
 5 : 電子注入輸送層
 5 " : 電子注入輸送層
 5 a : 電子注入輸送成分
 6 : 陰極
 7 : 電源



【図7】



【図8】




フロントページの続き

(51) Int.Cl. ⁷	F I	テーマコード(参考)
C 0 7 D 209/86	C 0 7 D 209/86	4 C 2 0 4
C 0 7 D 307/79	C 0 7 D 307/79	
C 0 7 D 307/80	C 0 7 D 307/80	
C 0 7 D 307/81	C 0 7 D 307/81	
C 0 7 D 333/54	C 0 7 D 333/54	
C 0 7 D 333/56	C 0 7 D 333/56	
C 0 7 D 333/58	C 0 7 D 333/58	
C 0 7 D 333/74	C 0 7 D 333/74	
C 0 7 D 405/14	C 0 7 D 405/14	
C 0 7 D 409/10	C 0 7 D 409/10	
C 0 7 D 491/16	C 0 7 D 491/16	
C 0 7 D 495/06	C 0 7 D 495/06	
C 0 9 K 11/06	C 0 9 K 11/06	6 3 5
H 0 5 B 33/14	C 0 9 K 11/06	6 4 5
H 0 5 B 33/22	C 0 9 K 11/06	6 9 0
	H 0 5 B 33/14	B
	H 0 5 B 33/22	D

(72)発明者 戸谷 由之

千葉県袖ヶ浦市長浦580-32 三井化学株式会社内

F ターム(参考) 3K007 AB02 AB11 DB03 FA01
 4C037 PA02 PA04 PA06 PA09
 4C050 AA02 BB07 CC07 DD07 EE01 FF04 FF05 GG01 HH01
 4C063 AA05 BB02 CC76 DD08 EE10
 4C071 AA02 AA08 BB02 CC01 CC21 EE13 FF06 GG01 JJ01 KK11
 LL05
 4C204 BB05 CB03 CB13 DB05 DB11 DB13 DB15 FB01 FB03 FB05
 FB07 FB08 GB01 GB03 GB05 GB25 GB32



(2)

[式(2)中、Xは酸素原子、硫黄原子または-NR-を表し、R₁～R₅およびRは水素原子あるいは置換基を表す]基である】


【効果】 新規な非対称置換アントラセン化合物、および発光寿命が長く、耐久性に優れた有機電界発光素子を提供する。

【選択図】 なし

专利名称(译)	蒽化合物和含有蒽化合物的有机电致发光元件		
公开(公告)号	JP2005047868A	公开(公告)日	2005-02-24
申请号	JP2003282761	申请日	2003-07-30
[标]申请(专利权)人(译)	三井化学株式会社		
申请(专利权)人(译)	三井化学株式会社		
[标]发明人	井上 浩二 塚田 英孝 田辺 良満 島村 武彦 戸谷 由之		
发明人	井上 浩二 塚田 英孝 田辺 良満 島村 武彦 戸谷 由之		
IPC分类号	H01L51/50 C07D209/08 C07D209/10 C07D209/12 C07D209/14 C07D209/60 C07D209/86 C07D307/79 C07D307/80 C07D307/81 C07D333/54 C07D333/56 C07D333/58 C07D333/74 C07D405/14 C07D409/10 C07D491/16 C07D495/06 C09K11/06 H05B33/14 H05B33/22		
FI分类号	C07D209/08 C07D209/10 C07D209/12 C07D209/14 C07D209/60 C07D209/86 C07D307/79 C07D307/80 C07D307/81 C07D333/54 C07D333/56 C07D333/58 C07D333/74 C07D405/14 C07D409/10 C07D491/16 C07D495/06 C09K11/06.635 C09K11/06.645 C09K11/06.690 H05B33/14.B H05B33/22.D		
F-TERM分类号	3K007/AB02 3K007/AB11 3K007/DB03 3K007/FA01 4C037/PA02 4C037/PA04 4C037/PA06 4C037/PA09 4C050/AA02 4C050/BB07 4C050/CC07 4C050/DD07 4C050/EE01 4C050/FF04 4C050/FF05 4C050/GG01 4C050/HH01 4C063/AA05 4C063/BB02 4C063/CC76 4C063/DD08 4C063/EE10 4C071/AA02 4C071/AA08 4C071/BB02 4C071/CC01 4C071/CC21 4C071/EE13 4C071/FF06 4C071/GG01 4C071/JJ01 4C071/KK11 4C071/LL05 4C204/BB05 4C204/CB03 4C204/CB13 4C204/DB05 4C204/DB11 4C204/DB13 4C204/DB15 4C204/FB01 4C204/FB03 4C204/FB05 4C204/FB07 4C204/FB08 4C204/GB01 4C204/GB03 4C204/GB05 4C204/GB25 4C204/GB32 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/BB03 3K107/CC02 3K107/CC21 3K107/DD59 3K107/DD71 3K107/DD78		
其他公开文献	JP4392206B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

通式(1)表示的蒽化合物。[化学1](式(1)中，Y1～Y10分别独立地表示氢原子或取代基，Y1～Y10的相邻基团彼此相邻。它可以形成环，并且Y1至Y10中的至少一个由式(2)表示。[化学2][式(2)中，X表示氧原子，硫原子或-NR-，R1～R5，R表示氢原子或取代基]]本发明提供一种新型的不对称取代的蒽化合物和具有长发射寿命和优异耐久性的有机电致发光器件。[选择图]无



(1)

(2)