

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) **公開特許公報** (A) (11)特許出願公開番号

特開2002-180038

(P2002-180038A)

(43)公開日 平成14年6月26日(2002.6.26)

(51) Int.Cl ⁷	識別記号	F I	テ-マコード ⁸ (参考)
C 0 9 K 11/00		C 0 9 K 11/00	F 3 K 0 0 7
11/02		11/02	A 4 H 0 0 1
11/64	CPM	11/64	CPM
H 0 5 B 33/10		H 0 5 B 33/10	
33/14		33/14	Z

審査請求 有 請求項の数 110 L (全 11数) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001-142024(P2001-142024)

(71)出願人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(22)出願日 平成13年5月11日(2001.5.11)

(72)発明者 矢野 義彦

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(31)優先権主張番号 特願2000-206652(P2000-206652)

(72)発明者 大池 智之

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(32)優先日 平成12年7月7日(2000.7.7)

(74)代理人 100082865

弁理士 石井 陽一

(33)優先権主張国 日本(JP)

(31)優先権主張番号 特願2000-303719(P2000-303719)

(32)優先日 平成12年10月3日(2000.10.3)

(33)優先権主張国 日本(JP)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 蛍光体薄膜その製造方法、およびELパネル

(57)【要約】

【課題】 フィルタを必要としない、色純度の良好な、特にフルカラーEL用のRGBに適し、フルカラーELパネルの製造工程を簡略化し、輝度のバラツキ少なく、歩留まりを上げ、製造コストを低減することが可能な蛍光体薄膜その製造方法、ELパネルを提供する。

【解決手段】 母体材料が酸化物であるアルカリ土類アルミニネートを主成分とし、この母体材料にイオウが添加され、さらに発光中心として希土類元素が添加されている蛍光体薄膜、その製造方法、およびそれを用いたELパネルとした。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 母体材料が酸化物であるアルカリ土類アルミニネートを主成分とし、この母体材料にイオウを含有し、

さらに発光中心となる元素を含有する蛍光体薄膜。

【請求項2】 下記式で表される請求項1の蛍光薄膜。



[但し、Reは希土類元素を表し、AはMg、Ca、Sr、およびBaから選ばれた少なくとも一つの元素を表し、x = 1 ~ 5、y = 1 ~ 15、z = 3 ~ 30、w = 3 ~ 30である。]

【請求項3】 前記含有するイオウ元素と、母体材料の酸素元素とのモル比率を、S / (S + O)と表したときに0.01 ~ 0.5である請求項1または2の蛍光体薄膜。

【請求項4】 1.5 y / x 3.0である請求項2の蛍光体薄膜。

【請求項5】 さらに、S / (S + O) = 0.7 ~ 0.9である請求項4の蛍光体薄膜。

【請求項6】 下記式で表される蛍光体薄膜。



[但し、Reは希土類元素を表し、AはMg、Ca、Sr、およびBaから選ばれた少なくとも一つの元素を表し、x = 1 ~ 5、y = 1 ~ 15、z = 3 ~ 30、w = 3 ~ 30、かつ5 y / x 7である。]

【請求項7】 前記発光中心ReはEu、TbおよびSmのいずれかである請求項1 ~ 6のいずれかの蛍光体薄膜。

【請求項8】 請求項1 ~ 7のいずれかの蛍光体薄膜を有するELパネル。

【請求項9】 母体材料前駆体としてイオウと発光中心を含有する硫化物薄膜を形成した後、

酸化雰囲気中でアニール処理を行い酸素を導入して蛍光体薄膜を得る請求項1 ~ 7のいずれかの蛍光体薄膜の製造方法。

【請求項10】 請求項1の蛍光体薄膜を蒸着法により形成する製造方法であって、

真空槽内に、少なくとも硫化アルミニウム蒸発源と、発光中心が添加されたアルカリ土類硫化物蒸発源とを配置して酸素ガスを導入し、

これらの蒸発源の各々から硫化アルミニウムおよびアルカリ土類硫化物原料を蒸発させ、基板上に堆積する際にそれぞれの原料物質と酸素ガスを結合させて薄膜を得る蛍光体薄膜の製造方法。

【請求項11】 請求項1の蛍光体薄膜を蒸着法により形成する製造方法であって、

真空槽内に、少なくとも硫化アルミニウム蒸発源と、発光中心が添加されたアルカリ土類硫化物蒸発源とを配置して硫化水素ガスを導入し、

これらの蒸発源の各々から硫化アルミニウムおよびアル

カリ土類硫化物原料を蒸発させ、

基板上に堆積する際にそれぞれの原料物質と硫化水素ガスを結合させて硫化物蛍光体薄膜を得、その後、酸化雰囲気中でアニール処理を行う蛍光体薄膜の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、無機EL素子に用いられる酸化物発光層に関し、特に発光層に用いられる蛍光体薄膜とこれを用いたELパネルに関する。

【0002】

【従来の技術】近年、小型または、大型軽量のフラットディスプレイとして、薄膜EL素子が盛んに研究されている。黄橙色発光のマンガン添加硫化亜鉛からなる蛍光体薄膜を用いたモノクロ薄膜ELディスプレイは図2に示すような薄膜の絶縁層2、4を用いた2重絶縁型構造で既に実用化されている。図2において、基板1上には所定パターンの下部電極5が形成されていて、この下部電極5上に第1の絶縁層2が形成されている。また、この第1の絶縁層2上には、発光層3、第2の絶縁層4が順次形成されるとともに、第2の絶縁層4上に前記下部電極5とマトリクス回路を構成するように上部電極6が所定パターンで形成されている。

【0003】さらに、ディスプレイとしてパソコン用、TV用、その他表示用に対応するためにはカラー化が必要不可欠である。硫化物蛍光体薄膜を用いた薄膜ELディスプレイは、信頼性、耐環境性に優れているが、現在のところ、赤色、緑色、青色の3原色に発光するEL用蛍光体の特性が十分でないため、カラー用には不適当とされている。青色発光蛍光体は、母体材料としてSrS、発光中心としてCeを用いたSrS:CeやZnS:Th、赤色発光蛍光体としてはZnS:Sm、CaS:Eu、緑色発光蛍光体としてはZnS:Tb、CaS:Ceなどが候補であり研究が続けられている。

【0004】これらの赤色、緑色、青色の3原色に発光する蛍光体薄膜は発光輝度、効率、色純度に問題があり、現在、カラーELパネルの実用化には至っていない。特に、青色は、SrS:Ceを用いて、比較的高輝度が得られてはいるが、フルカラーディスプレー用の青色としては、輝度が不足し、色度も緑側にシフトしているため、さらにより青色発光層の開発が望まれている。

【0005】これらの課題を解決するため、特開平7-122364号公報、特開平8-134440号公報、信学技報EID98-113、19-24ページ、およびJpn.J.Appl.Phys.Vol.38、(1999) pp. L1291-1292に述べられているように、SrGa₂S₄:Ce、CaGa₂S₄:Ceや、BaAl₂S₄:Eu等のチオガレートまたはチオアルミニネート系の青色蛍光体が開発されている。これら、チオガレート系蛍光体では、色純度の点では問題ないが、輝度が低く、特に多元組成であるた

め、組成の均一な薄膜を得難い。組成制御性の悪さによる結晶性の悪さ、イオウ抜けによる欠陥の発生、不純物の混入などによって、高品質の薄膜が得られず、そのため輝度が上がらないと考えられている。特に、チオアルミニートは組成制御性に困難を極める。

【0006】フルカラーELパネルを実現する上では、青、緑、赤用の蛍光体を、安定に、低成本で実現する蛍光体材料、作製プロセス蛍光体が必要であるが、上記したように蛍光体薄膜の母体材料や発光中心材料の化学的あるいは物理的な性質が、個々の材料により異なっているために、蛍光体薄膜の種類によって、製造方法が異なる。一つの材料で高輝度を得るための製膜方法とすると、他の色の蛍光体薄膜の高輝度が実現できないため、フルカラーのELパネルの製造工程を考えると、複数種類の製膜装置が必要になってしいまう。製造工程は一層複雑になり、パネルの製造コストが高くなる。

【0007】また、上記した青、緑、赤、のEL蛍光体薄膜のELスペクトルは、すべてプロードであり、フルカラーELパネルに用いる場合には、パネルとして必要な、RGBをフィルタを用いて、EL蛍光体薄膜のELスペクトルから切り出さなければならない。フィルターを用いると製造工程が複雑になるばかりか、最も問題なのは、輝度の低下である。フィルターを用いてRGBを取り出すと、青、緑、赤、のEL蛍光体薄膜の輝度は、10~50%のロスがでるため、輝度が低下し、実用にならない。

【0008】上記に示した問題を解決するために、フィルタを用いなくとも色純度の良好でかつ高輝度に発光する赤、緑、青の蛍光体薄膜材料および、同一の製膜手法や製膜装置を用いて高い輝度を得ることが可能となる、化学的あるいは物理的な性質が類似した、蛍光体母体材料や発光中心材料が求められていた。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、フィルタを必要としない、色純度の良好な、特にフルカラーEL用のRGBに適した蛍光体薄膜とその製造方法およびELパネルを提供することである。

【0010】また、フルカラーELパネルの製造工程を簡略化し、輝度のバラツキが少なく、歩留まりを上げ、製造コストを低減することが可能な蛍光体薄膜とその製造方法およびELパネルを提供することである。

【0011】

【課題を解決するための手段】このような目的は、下記(1)~(11)のいずれかの構成により達成される。

(1) 母体材料が酸化物であるアルカリ土類アルミニートを主成分とし、この母体材料にイオウを含有し、さらに発光中心となる元素を含有する蛍光体薄膜。

(2) 下記式で表される上記(1)の蛍光薄膜。

$A_x A_1 y O_z S_w : Re$

[但し、Reは希土類元素を表し、AはMg、Ca、Sr、

およびBaから選ばれた少なくとも一つの元素を表し、x = 1~5、y = 1~15、z = 3~30、w = 3~30である。]

(3) 前記含有するイオウ元素と、母体材料の酸素元素とのモル比率を、S / (S + O)と表したときに0.01~0.5である上記(1)または(2)の蛍光体薄膜。

(4) 1.5 y / x 3.0である上記(2)の蛍光体薄膜。

(5) さらに、S / (S + O) = 0.7~0.9である上記(4)の蛍光体薄膜。

(6) 下記式で表される蛍光体薄膜。

$A_x A_1 y O_z S_w : Re$

[但し、Reは希土類元素を表し、AはMg、Ca、Sr、およびBaから選ばれた少なくとも一つの元素を表し、x = 1~5、y = 1~15、z = 3~30、w = 3~30、かつ5 y / x 7である。]

(7) 前記発光中心ReはEu、TbおよびSmのいずれかである上記(1)~(6)のいずれかの蛍光体薄膜。

(8) 上記(1)~(7)のいずれかの蛍光体薄膜を有するELパネル。

(9) 母体材料前駆体としてイオウと発光中心とを含有する硫化物薄膜を形成した後、酸化雰囲気中でアニール処理を行い酸素を導入して蛍光体薄膜を得る上記(1)~(7)のいずれかの蛍光体薄膜の製造方法。

(10) 上記(1)の蛍光体薄膜を蒸着法により形成する製造方法であって、真空槽内に、少なくとも硫化アルミニウム蒸発源と、発光中心が添加されたアルカリ土

30 類硫化物蒸発源とを配置して酸素ガスを導入し、これらの蒸発源の各々から硫化アルミニウムおよびアルカリ土類硫化物原料を蒸発させ、基板上に堆積する際にそれぞれの原料物質と酸素ガスを結合させて薄膜を得る蛍光体薄膜の製造方法。

(11) 上記(1)の蛍光体薄膜を蒸着法により形成する製造方法であって、真空槽内に、少なくとも硫化アルミニウム蒸発源と、発光中心が添加されたアルカリ土類硫化物蒸発源とを配置して硫化水素ガスを導入し、これらの蒸発源の各々から硫化アルミニウムおよびアルカリ土類硫化物原料を蒸発させ、基板上に堆積する際にそれぞれの原料物質と硫化水素ガスを結合させて硫化物蛍光体薄膜を得、その後、酸化雰囲気中でアニール処理を行う蛍光体薄膜の製造方法。

【0012】

【作用】本発明は、同一の製膜手法として、反応性蒸着法を用いて、化学的あるいは物理的に安定な酸化物を用いた化合物材料を合成した結果得られた発明であり、得られた蛍光体薄膜は赤から青までの広範囲にわたる様々な色の発光を放射するようになる。

【0013】本発明の蛍光体薄膜は、母体材料として、

酸化物のアルカリ土類アルミニネートを用いものである。アルカリ土類アルミニネート薄膜をEL用の薄膜蛍光体として、検討した例はない。推測するに、アルカリ土類アルミニネートは、結晶化薄膜を得がたく、EL発光する蛍光体薄膜として利用できなかったためと考えられる。アルカリ土類アルミニネートは、PDP用あるいは、蛍光ランプ用に検討されている。炭酸バリウムなどのBa原料とアルミナなどのA1原料およびEuを添加して1100から1400で焼成し、粉体を合成することにより、PDP用あるいは、蛍光ランプ用の青色蛍光体として用いられている。

【0014】先ず発明者らは、バリウムアルミニネートをEL用の薄膜蛍光体として薄膜化した。得られた薄膜を用いて、EL素子を作製したが、所望の発光を得ることができなかった。次に、1100でアニールすると、ようやくEL発光が観察された。しかしながら、2cd/m²と低輝度で、EL素子のパネル応用するためには、高輝度化とプロセス温度の低減が必要であった。

【0015】この結果を踏まえて、この系の蛍光体薄膜において研究を重ねた結果、本発明に至った。すなわち、バリウムアルミニネート母体材料にイオウを添加することにより、飛躍的に輝度が上がることを発見した。

【0016】

【発明の実施の形態】以下本発明の実施形態について詳細に説明する。本発明の蛍光体薄膜は、酸化物であるアルカリ土類アルミニネート母体材料にイオウを含有し、さらに発光中心として希土類元素を添加したものである。

【0017】本発明の蛍光体薄膜に用いるアルカリ土類アルミニネートは、アルカリ土類をAとすると、A₅A₁₂O₈、A₄A₁₂O₇、A₂A₁₂O₅、AA₁₂O₄、A₁₄O₇、A₄A₁₁₄O₂₅、AA₁₈O₁₃、AA₁₁₂O₁₉があり、母体材料としてはこれらの単体または2種以上を混合してもよいし、明確な結晶構造を有しない非晶質状態となってもよい。

【0018】本発明の蛍光体薄膜は、上記母体材料に対してさらにイオウを含有し、

組成式 A_xA₁_yO_zS_w : Re

[但し、Reは希土類元素を表し、AはMg、Ca、Sr、およびBaから選ばれた少なくとも一つの元素を表す。]で表されるものであることが好ましい。上記式において、x, y, z, wは、元素A, A₁, O, Sのモル比を表す。x, y, zは、好ましくは

x = 1 ~ 5

y = 1 ~ 15

z = 3 ~ 30

w = 3 ~ 30

である。

【0019】イオウは、アルカリ土類アルミニネート母体材料に、母体材料の酸素に対する原子比で、S / (S + O)と表したとき、0.01 ~ 0.95、特に0.01 ~ 0.5

~ 0.5の範囲内で含有することが好ましい。すなわち、上式では、w / (z + w)の値が0.01 ~ 0.5、好ましくは0.02 ~ 0.3、特に0.03 ~ 0.15であることが好ましい。

【0020】上記Aで表される元素のうちBaが最も好ましく、AがBaであるとき、Baの含有量はA1に対する原子比で、A1 / Baと表したとき、5 ~ 7となる範囲が好ましい。

【0021】また、特に上記式において、w / (z + w)の値が0.7 ~ 0.9、好ましくは0.75 ~ 0.85のとき、上記元素Aと元素A1との原子比A1 / Aが1 ~ 3、好ましくは1.5 ~ 3.0、特に2.0 ~ 2.5の範囲となっているとよい。

【0022】イオウは、蛍光体薄膜EL発光輝度を飛躍的に高める効果がある。アルカリ土類アルミニネートにイオウが添加されると、この母体材料の成膜時または、成膜後のアニール等の後処理時に結晶化が促進され、添加された希土類が化合物結晶場内で有効な遷移を有し、高輝度な発光が得られるものと考えられる。

【0023】発光素子には、発光時間の経過と共に輝度が劣化する寿命が存在する。酸素とイオウの混在する組成は、寿命特性を向上させ、輝度の劣化を防止する。母体材料が純粋な硫化物と比較して、酸素との化合物が混合することにより空気中で安定になる。これは、膜中の硫化物成分を安定な酸化物成分が大気から保護するためと考えられる。従って、発明者らの検討によれば、硫化物と酸化物の組成の間には、上記最適値が存在する。

【0024】母体材料中のイオウと酸素の含有量は、原料組成で調整してもよいし、薄膜形成後にアニール処理を行い、その条件を調節することで調整してもよい。

【0025】発光中心として含有される元素Reは、Mn, Cu等の遷移金属元素、希土類金属元素、Pb、およびBiから選択される1種または2種以上の元素を挙げることができる。希土類は、少なくともSc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Gd, Tb, Ho, Er, Tm, Lu, Sm, Eu, Dy, Ybから選択されるが、青色蛍光体としては、Eu、緑色蛍光体としては、Ce、Tb、Ho、赤色蛍光体としては、Sm、Yb、Ndが好ましい。これらのなかでも母体材料との組み合わせでEu、Tb、Smが好ましく、Euが最も好ましい。添加量は、アルカリ土類原子に対して0.5 ~ 1.0原子%添加することが好ましい。

【0026】このような蛍光体薄膜を得るには、例えば、以下の反応性蒸着法によることが好ましい。ここでは、バリウムアルミニネート：Eu蛍光体薄膜を例にとり説明する。

【0027】Euを添加したバリウムアルミニネートペレットを作製し、H₂Sガスを導入した真空槽内でこのペレットをEB蒸着させればよい。ここでH₂Sガスは、

イオウ添加に用いている。

【0028】その他、多元反応性蒸着法に用いる方法も可能である。

【0029】例えば、Euを添加した酸化バリウムペレット、アルミナペレット、H₂Sガスを用いた2元反応性蒸着。または、Euを添加した硫化バリウムペレット、アルミナペレット、ガスを用いない2元真空蒸着。Euを添加した酸化バリウムペレット、アルミナペレット、H₂Sガスを用いた2元反応性蒸着。Euを添加した硫化バリウムペレット、アルミナペレット、ガスを用いない2元真空蒸着。Euを添加した酸化バリウムペレット、硫化アルミニウムペレット、ガスを用いない2元真空蒸着。Euを添加した硫化バリウムペレット、硫化アルミニウムペレット、O₂ガスを用いた2元反応性蒸着等の方法が好ましい。

【0030】特に、真空槽内に、少なくとも硫化アルミニウム蒸発源と、発光中心が添加されたアルカリ土類硫化物蒸発源とを配置して酸素ガス(O₂)を導入し、これらの蒸発源の各々から硫化アルミニウムおよびアルカリ土類硫化物原料を蒸発させ、基板上に堆積する際にそれぞれの原料物質と酸素ガスを結合させて薄膜を得る方法が好ましい。

【0031】さらに、アニール処理と組み合わせて、バリウムチオアルミネート薄膜を得た後、酸素中または空气中などの酸化雰囲気でアニールをすることによる方法が好ましい。たとえば、Euを添加した硫化バリウムペレット、硫化アルミニウムペレット、硫化水素(H₂S)ガスを用いた2元反応性蒸着等の方法で薄膜を得た後、空气中でアニールを行う。アニールの条件としては、酸素濃度が大気雰囲気以上の酸化性雰囲気中で、好ましくは500～1000、特に600～800の範囲の温度で行うとよい。

【0032】特に、真空槽内に、少なくとも硫化アルミニウム蒸発源と、発光中心が添加されたアルカリ土類硫化物蒸発源とを配置して硫化水素ガスを導入し、これらの蒸発源の各々から硫化アルミニウムおよびアルカリ土類硫化物原料を蒸発させ、基板上に堆積する際にそれぞれの原料物質と硫化水素ガスを結合させて硫化物蛍光体薄膜を得、その後酸化性雰囲気中でアニールを行って薄膜を得る方法が好ましい。

【0033】添加するEuは、金属、フッ化物、酸化物または硫化物の形で原料に添加する。添加量は、原料と形成される薄膜で異なるので、適当な添加量となるように原料の組成を調整する。

【0034】蒸着中の基板温度は、室温～600、好ましくは、100～300とすればよい。基板温度が高すぎると、母体材料の薄膜表面の凹凸が激しくなり、薄膜中にピンホールが発生し、EL素子に電流リーケの問題が発生してくる。また、薄膜が褐色に色づいたりもする。このため、上述の温度範囲が好ましい。

(5)
8

【0035】形成された酸化物蛍光薄膜は、高結晶性の薄膜であることが好ましい。結晶性の評価は、例えばX線回折により行うことができる。結晶性を上げるためにには、できるだけ基板温度を高温にする。また、薄膜形成後の真空中、N₂中、Ar中、S蒸気中、H₂S中、空気中、酸素中等でのアニールも効果的である。

【0036】発光層の膜厚としては、特に制限されるものではないが、厚すぎると駆動電圧が上昇し、薄すぎると発光効率が低下する。具体的には、蛍光材料にもよるが、好ましくは100～2000nm、特に150～700nm程度である。

【0037】蒸着時の圧力は好ましくは1.33×10⁻⁴～1.33×10⁻¹Pa(1×10⁻⁶～1×10⁻³Torr)である。特にイオウを添加ためのH₂Sガス、酸化を促進するための酸素ガスの導入量は、共に調整して6.65×10⁻³～6.65×10⁻²Pa(5×10⁻⁵～5×10⁻⁴Torr)とするとよい。圧力がこれより高くなると、Eガンの動作が不安定となり、組成制御が極めて困難になってくる。H₂Sガス、または酸素ガスの導入量としては、真空系の能力にもよるが5～200SCCM、特に10～30SCCMが好ましい。

【0038】また、必要により蒸着時に基板を移動、または回転させてもよい。基板を移動、回転させることにより、膜組成が均一となり、膜厚分布のバラツキが少なくなる。

【0039】基板を回転させる場合、基板の回転数としては、好ましくは10回/min以上、より好ましくは10～50回/min、特に10～30回/min程度である。基板の回転数が速すぎると、真空チャンバーへの導入時にシール性などの問題が発生しやすくなる。また、遅すぎると槽内の膜厚方向に組成ムラが生じ、作製した発光層の特性が低下してくる。基板を回転させる回転手段としては、モータ、油圧回転機構等の動力源と、ギア、ベルト、ブーリー等を組み合わせた動力伝達機構・減速機構等を用いた公知の回転機構により構成することができる。

【0040】蒸発源や基板を加熱する加熱手段は所定の熱容量、反応性等を備えたものであればよく、例えばタンタル線ヒータ、シーズヒータ、カーボンヒータ等が挙げられる。加熱手段による加熱温度は、好ましくは100～1400程度、温度制御の精度は、1000で±1、好ましくは±0.5程度である。

【0041】本発明の発光層を形成するための装置の構成例の一つを図1に示す。ここでは、硫化アルミニウムと硫化バリウムを蒸発源とし、酸素を導入しつつ、S添加バリウムアルミネート：Euを作製する方法を例にとる。図において、真空層11内には、発光層が形成される基板12と、EB蒸発源14, 15が配置されている。

【0042】硫化アルミニウムと硫化バリウムの蒸発手

段となるEB(エレクトロンビーム)蒸発源14,15は、発光中心の添加された硫化バリウム14aおよび硫化アルミニウム15aが納められる"るつぼ"40,50と、電子放出用のフィラメント41a,51aを内蔵した電子銃41,51とを有する。電子銃41,51内には、ビームをコントロールする機構が内蔵されている。この電子銃41,51には、交流電源42,52およびバイアス電源43,53が接続されている。電子銃41,51からは電子ビームがコントロールされ、交互に、あらかじめ設定したパワーで、発光中心の添加された硫化バリウム14aおよび硫化アルミニウム15aを所定の比率で蒸発させることができる。一つのEガソ多元同時蒸着を行う蒸着方法は、多元パルス蒸着法といわれるものである。

【0043】真空槽11は、排気ポート11aを有し、この排気ポートからの排気により、真空槽11内を所定の真空中にできるようになっている。また、この真空槽11は、酸素ガスや硫化水素ガスを導入する原料ガス導入ポート11bを有している。

【0044】基板12は基板ホルダー12aに固定され、この基板ホルダー12aの固定軸12bは図示しない回転軸固定手段により、真空槽11内の真空中度を維持しつつ、外部から回転自在に固定されている。そして、図示しない回転手段により、必要に応じて所定の回転数で回転可能なようになっている。また、基板ホルダー12aには、ヒーター線などにより構成される加熱手段13が密着・固定されていて、基板を所望の温度に加熱、保持できるようになっている。

【0045】このような装置を用い、EB蒸発源14,15から蒸発させた硫化バリウム蒸気と硫化アルミニウム蒸気とを基板12上に堆積、導入した酸素と結合させ、S添加酸化物蛍光層が形成される。そのとき、必要により基板12を回転させることにより、堆積される発光層の組成と膜厚分布をより均一なものとすることができる。なお、上記例ではEB蒸発源を2つ用いる場合を示して説明したが、蒸発源はEB蒸発源に限定されるものではなく、用いる材料や条件により抵抗加熱蒸発源等の他の蒸発源を用いてもよい。

【0046】以上述べたように、本発明の蛍光薄膜材料および蒸着による製造方法、によると、高輝度に発光する蛍光体薄膜が容易に形成可能となる。

【0047】本発明の発光層3を用いて無機EL素子を得るには、例えば、図2に示すような構造とすればよい。基板1、電極5,6、厚膜絶縁層2、薄膜絶縁層4のそれぞれの間には、密着を上げるための層、応力を緩和するための層、反応を防止する層、など中間層を設けてよい。また厚膜表面は研磨したり、平坦化層を用いるなどして平坦性を向上させてもよい。

【0048】図2は、本発明の発光層を用いた無機EL素子の構造を示す一部断面斜視図である。図2におい

て、基板1上には所定パターンの下部電極5が形成されている、この下部電極5上に厚膜の第1の絶縁層(厚膜誘電体層)2が形成されている。また、この第1の絶縁層2上には、発光層3、第2の絶縁層(薄膜誘電体層)4が順次形成されるとともに、第2の絶縁層4上に前記下部電極5とマトリクス回路を構成するように上部電極6が所定パターンで形成されている。

【0049】基板として用いる材料は、厚膜形成温度、およびEL蛍光層の形成温度、EL素子のアニール温度に耐えうる耐熱温度ないし融点が600以上、好ましくは700以上、特に800以上の基板を用い、その上に形成される発光層等の機能性薄膜によりEL素子が形成でき、所定の強度を維持できるものであれば特に限定されるものではない。具体的には、ガラス基板やアルミナ(Al_2O_3)、フォルステライト($2MgO \cdot SiO_2$)、ステアタイト($MgO \cdot SiO_2$)、ムライト($3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$)、ベリリア(BeO)、窒化アルミニウム(AlN)、窒化シリコン(SiN)、炭化シリコン($SiC + BeO$)等のセラミック基板、結晶化ガラスなど耐熱性ガラス基板を挙げることができる。これらのなかでも特にアルミナ基板、結晶化ガラスが好ましく、熱伝導性が必要な場合にはベリリア、窒化アルミニウム、炭化シリコン等が好ましい。

【0050】また、このほかに、石英、熱酸化シリコンウエハー等、チタン、ステンレス、インコネル、鉄系などの金属基板を用いることもできる。金属等の導電性基板を用いる場合には、基板上に内部に電極を有した厚膜を形成した構造が好ましい。

【0051】誘電体厚膜材料(第1の絶縁層)としては、公知の誘電体厚膜材料を用いることができる。さらに比較的誘電率の大きな材料が好ましい。

【0052】例えばチタン酸鉛系、ニオブ酸鉛系、チタン酸バリウム系等の材料を用いることができる。

【0053】誘電体厚膜の抵抗率としては、 $10^8 \cdot cm$ 以上、特に $10^{10} \sim 10^{18} \cdot cm$ 程度である。また比較的高い誘電率を有する物質であることが好ましく、その誘電率としては、好ましくは $= 100 \sim 1000$ 程度である。膜厚としては、 $5 \sim 50 \mu m$ が好ましく、 $10 \sim 30 \mu m$ が特に好ましい。

【0054】絶縁層厚膜の形成方法は、特に限定されず、 $10 \sim 50 \mu m$ 厚の膜が比較的容易に得られる方法が良いが、ソルゲル法、印刷焼成法などが好ましい。

【0055】印刷焼成法による場合には、材料の粒度を適当に揃え、バインダーと混合し、適当な粘度のペーストとする。このペーストを基板上にスクリーン印刷法により形成し、乾燥させる。このグリーンシートを適当な温度で焼成し、厚膜を得る。

【0056】薄膜絶縁層(第2の絶縁層)の構成材料としては、例えば酸化シリコン(SiO_2)、窒化シリコン(SiN)、酸化タンタル(Ta_2O_5)、チタン酸

ストロンチウム (SrTiO_3)、酸化イットリウム (Y_2O_3)、チタン酸バリウム (BaTiO_3)、チタン酸鉛 (PbTiO_3)、PZT、ジルコニア (ZrO_2)、シリコンオキシナイトライド (SiON)、アルミナ (Al_2O_3)、ニオブ酸鉛、PMN - PT系材料等およびこれらの多層または混合薄膜を挙げることができ、これらの材料で絶縁層を形成する方法としては、蒸着法、スパッタ法、CVD法、ゾルゲル法、印刷焼成法など既存の方法を用いればよい。この場合の絶縁層の膜厚としては、好ましくは50~1000nm、特に100~500nm程度である。

【0057】電極(下部電極)は、少なくとも基板側または第1の誘電体内に形成される。厚膜形成時、さらに発光層と共に熱処理の高温下にさらされる電極層は、主成分としてパラジウム、ロジウム、イリジウム、レニウム、ルテニウム、白金、タンタル、ニッケル、クロム、チタン等の1種または2種以上の通常用いられている金属電極を用いればよい。

【0058】また、上部電極となる他の電極層は、通常、発光を基板と反対側から取り出すため、所定の発光波長域で透光性を有する透明な電極が好ましい。透明電極は、基板が透明であれば、発光光を基板側から取り出すことが可能なため下部電極に用いてもよい。この場合、ZnO、ITOなどの透明電極を用いることが特に好ましい。ITOは、通常 In_2O_3 と SnO_2 を化学量論組成で含有するが、O量は多少これから偏倚してもよい。 In_2O_3 に対する SnO_2 の混合比は、1~20質量%、さらには5~12質量%が好ましい。また、IZOでの In_2O_3 に対する ZnO の混合比は、通常、12~32質量%程度である。

【0059】また、電極は、シリコンを有するものでも良い。このシリコン電極層は、多結晶シリコン(p-Si)であっても、アモルファス(a-Si)であってもよく、必要により単結晶シリコンであってもよい。

【0060】電極は、主成分のシリコンに加え、導電性を確保するため不純物をドーピングする。不純物として用いられるドーパントは、所定の導電性を確保しうるものであればよく、シリコン半導体に用いられている通常のドーパントを用いることができる。具体的には、B、P、As、Sb、Al等が挙げられ、これらのなかでも、特にB、P、As、SbおよびAlが好ましい。ドーパントの濃度としては0.001~5at%程度が好ましい。

【0061】これらの材料で電極層を形成する方法としては、蒸着法、スパッタ法、CVD法、ゾルゲル法、印刷焼成法など既存の方法を用いればよいが、特に、基板上に内部に電極を有した厚膜を形成した構造を作製する場合、誘電体厚膜と同じ方法が好ましい。

【0062】電極層の好ましい抵抗率としては、発光層に効率よく電界を付与するため、1~cm以下、特に

0.003~0.1~cmである。電極層の膜厚としては、形成する材料にもよるが、好ましくは50~200nm、特に100~1000nm程度である。

【0063】以上、本発明の発光層を無機EL素子に応用する場合について説明したが、本発明の蛍光体薄膜を用いることが可能な素子であれば他の形態の素子、赤、青、緑に発光する素子を用いればディスプレイ用のフルカラーパネルに応用することができる。

【0064】

【実施例】以下、本発明の具体的実施例を示し、本発明をさらに詳細に説明する。

【実施例1】図1に本発明の製造方法に用いることができる蒸着装置の一例を示す。ここでは、2ポイントコントロールガンに代わりEガン2台を用いた。

【0065】Euを5mol%添加したBaS粉を入れたEB源15、 Al_2S_3 粉を入れたEB源14を酸素を導入した真空槽11内に設け、それぞれの源より同時に蒸発させ、400℃に加熱し、回転させた基板上に薄膜を成膜した。各々の蒸発源の蒸発速度は、基板上に成膜される膜の成膜速度で1nm/secになるように調節した。このとき酸素ガスを20SCCM導入した。薄膜形成後900℃の真空中で10分間アニールした。

【0066】Si基板上に形成した、 $\text{Ba}_x\text{Al}_y\text{O}_z\text{S}_w$:Eu薄膜を蛍光X線分析により組成分析した結果、原子比で $\text{Ba} : \text{Al} : \text{O} : \text{Eu} = 7.40 : 1.9 : 1.8 : 7.0.15 : 2.90 : 0.36$ であった。

【0067】さらに、この発光層を用いた図2の構造のEL素子を作製した。基板、厚膜絶縁層とも同じ材料であるBaTiO₃系の誘電体材料誘電率5000のものを用い、下部電極としてPd電極を用いた。作製は、基板のシートを作製し、この上に下部電極、厚膜絶縁層をスクリーン印刷してグリーンシートとし、同時に焼成した。表面は、研磨し、30μm厚の厚膜第一絶縁層付き基板を得た。

【0068】この上に、上記と同様にして、蛍光体薄膜(発光層)を300nm形成した。

【0069】さらに、第二絶縁層薄膜を蛍光体薄膜上に形成した。第二絶縁層薄膜には、Ta₂O₅を用い、膜厚200nmのTa₂O₅膜を形成した。第二絶縁層薄膜の上にITO酸化物ターゲットを用いRFマグネットロンスパッタリング法により、基板温度250℃で、膜厚200nmのITO透明電極を形成し、EL素子を完成した。

【0070】得られたEL素子の電極に1kHzのパルス幅50μSの電界を印加することにより、200cd/m²の青色発光輝度が再現良く得られた。輝度-電圧特性を図3に、発光スペクトルを図4に示す。

【0071】<実施例2>実施例1において、希土類金属として、Euに代えてTbを用いたところ、ほぼ同様な結果が得られた。この場合緑の発光が得られた。

【0072】<実施例3>実施例1において、希土類金属として、Euに代えてSmを用いたところ、ほぼ同様な結果が得られた。この場合赤色の発光が得られた。

【0073】<実施例4>実施例1において、アルカリ土類金属として、Baに代えて、あるいはこれと共にMg、Ca、Srの1種または2種以上をそれぞれ用いたところ、ほぼ同様な結果が得られた。

【0074】<実施例5>図1の蒸着装置の一例に代えて、ここでは、1台のEBガンと抵抗加熱セル1台を用いた。

【0075】Euを5 mol%添加したBaS粉を入れたEB源15、Al₂S₃粉を入れた抵抗加熱源(14)を真空槽11内に設け、H₂Sを導入し、それぞれの源より同時に蒸発させ、400℃に加熱し、回転させた基板上に薄膜を成膜した。各々の蒸発源の蒸発速度は、得られる薄膜で1 nm/secになるように調節した。このときH₂Sガスを10SCCM導入した。薄膜形成後750℃の空気中で10分間アニールしBa_xAl_yO_zS_w:Eu薄膜を得た。

【0076】同様にSi基板上に形成した、Ba_xAl_yO_zS_w:Eu薄膜を蛍光X線分析により組成分析した結果、原子比でBa:Al:O:S:Eu=8.27:18.09:65.57:7.83:0.24であった。

【0077】さらに、この発光層を用いた図2の構造のEL素子を作製した。基板、厚膜絶縁層とも同じ材料であるBaTiO₃系の誘電体材料誘電率5000のものを用い、下部電極としてPd電極を用いた。作製は、基板のシートを作製し、この上に下部電極、厚膜絶縁層をスクリーン印刷してグリーンシートとし、同時に焼成した。表面は、研磨し、30 μm厚の厚膜第一絶縁層付き基板を得た。

【0078】この上に、上記と同様にして、蛍光体薄膜(発光層)を300 nm形成した。

【0079】さらに、第二絶縁層薄膜を蛍光体薄膜上に形成した。第二絶縁層薄膜には、Ta₂O₅を用い、膜厚200 nmのTa₂O₅膜を形成した。第二絶縁層薄膜の上にITO酸化物ターゲットを用いRFマグネットロンスパッタリング法により、基板温度250℃で、膜厚200 nmのITO透明電極を形成し、EL素子を完成した。

【0080】得られたEL素子の電極に1 kHzのパルス幅50 μSの電界を印加することにより、250 cd/m²の青色発光輝度が再現良く得られた。

【0081】<実施例6>実施例5において、Al/Ba比の異なる蛍光体薄膜を作成し、実施例5と同様にして駆動した。Al/Ba比と青色発光の色度、つまりx、yとの関係を図5に示す。

【0082】図5から明らかなように、Al/Ba比が3以上の範囲、特に5~7の範囲で青色の色純度の高い*50

*EL発光が得られていることがわかる。

【0083】<実施例7>実施例5において、酸素とイオウ量の異なる蛍光体薄膜を作製し、実施例5と同様にして駆動した。

【0084】図6に膜中の酸素-イオウ量と素子の輝度との関係を示す。図6から明らかなように、S/(O+S)比が0.7~0.9の範囲で青色の輝度の高いEL発光が得られていることがわかる。

【0085】酸素-イオウ量は、アニール温度、雰囲気、湿度等の条件を変化させることにより変化し、これにより種々の蛍光体薄膜が得られる。ここで、各素子の組成は輝度評価後に素子断面をEDS(エネルギー分散型X線分析:EDXとも称する)法により分析し、酸素、S、Al、およびBaの組成を得た。Al/Ba比は2~3であった。

【0086】また、S/(S+O)比が本発明範囲である0.779のものと、酸素を殆ど含有しないS/(S+O)=0.985の素子の輝度劣化について比較した。劣化特性の評価にあたり、素子に6 kHzの交流電圧を印加した。S/(S+O)=0.985の素子では、40時間後の発光輝度が初期輝度の15%以下にまで低下したのに対し、S/(S+O)=0.779の素子では初期輝度の66%と劣化が非常に少なかった。これにより、酸素とイオウの両方が適当に含まれる素子では、寿命特性が大幅に改善され、実用レベルの使用が可能であることが明らかとなった。

【0087】以上のように本発明の蛍光体薄膜は、発光の劣化が少なく、フィルタを用いなくとも色純度の良好でかつ高輝度に発光する赤、緑、青の蛍光体薄膜材料および、同一の製膜手法や製膜装置を用いて高い輝度を得ることが可能となる。

【0088】また、化学的あるいは物理的な性質が類似した、蛍光体母体材料や発光中心材料を用いることにより、フルカラーELパネルの製造工程を簡略化し、輝度のバラツキ少なく、歩留まりを上げ、製造コストを低減することを可能とすることができる。

【0089】また、このような薄膜を用いたEL素子は、発光特性に優れ、特に、多色EL素子やフルカラーEL素子を形成する際、再現良く発光層を製造することができ、実用的価値が大きい。

【0090】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、フィルタを必要としない、色純度の良好な、特にフルカラーEL用のRGBに適した蛍光体薄膜、その製造方法、およびELパネルを提供することができる。

【0091】また、フルカラーELパネルの製造工程を簡略化し、輝度のバラツキ少なく、歩留まりを上げ、製造コストを低減することが可能な蛍光体薄膜その製造方法、ELパネルを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の方法が適用可能な装置、または本発明の製造装置の構成例を示す概略断面図である。

【図2】本発明の方法、装置により製造可能な無機EL素子の構成例を示す一部断面図である。

【図3】実施例1のELパネルの輝度-電圧特性を示したグラフである。

【図4】実施例1のELパネルの発光スペクトルを示したグラフである。


【図5】実施例6におけるAl/Ba比と青色発光の色度、つまりx、yとの関係を示したグラフである。

【図6】実施例7における酸素-イオウ含有量と青色発光の輝度との関係を示したグラフである。


*【符号の説明】

- 1 基板
- 2 第1の絶縁層(誘電体層)
- 3 蛍光体薄膜(発光層)
- 4 第2の絶縁層(誘電体層)
- 5 下部電極
- 6 上部電極(透明電極)
- 11 真空槽
- 12 基板
- 13 加熱手段
- 14 K-セル
- 15 E B蒸発源


【図1】




【図2】




【図3】




【図5】



【図4】



【図6】



フロントページの続き

(51) Int.Cl.⁷
H 05 B 33/18

識別記号

F I
H 05 B 33/18テマコト[®] (参考)

F ターム(参考) 3K007 AA03 AB18 DA02 EC00 FA01
FA03
4H001 CF01 XA08 XA12 XA13 XA16
XA20 XA38 XA56 YA62 YA63
YA65

专利名称(译)	磷光体薄膜的制造方法和EL面板		
公开(公告)号	JP2002180038A	公开(公告)日	2002-06-26
申请号	JP2001142024	申请日	2001-05-11
[标]申请(专利权)人(译)	东京电气化学工业株式会社		
申请(专利权)人(译)	TDK公司		
[标]发明人	矢野義彦 大池智之		
发明人	矢野 義彦 大池 智之		
IPC分类号	H05B33/10 C09K11/00 C09K11/02 C09K11/64 C09K11/77 C09K11/80 C09K11/84 H05B33/14 H05B33/18		
CPC分类号	C09K11/7734 H05B33/14		
FI分类号	C09K11/00.F C09K11/02.A C09K11/64.CPM H05B33/10 H05B33/14.Z H05B33/18		
F-TERM分类号	3K007/AA03 3K007/AB18 3K007/DA02 3K007/EC00 3K007/FA01 3K007/FA03 4H001/CF01 4H001/XA08 4H001/XA12 4H001/XA13 4H001/XA16 4H001/XA20 4H001/XA38 4H001/XA56 4H001/YA62 4H001/YA63 4H001/YA65 3K107/AA07 3K107/CC02 3K107/CC07 3K107/CC33 3K107/CC45 3K107/DD54 3K107/DD55 3K107/DD56 3K107/FF14 3K107/GG04 3K107/GG26 3K107/GG28		
代理人(译)	石井洋一		
优先权	2000206652 2000-07-07 JP 2000303719 2000-10-03 JP		
其他公开文献	JP3704057B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：为简化不需要滤色器的全色EL面板的制造过程，该面板具有良好的色纯度，并且特别适合用于全色EL的RGB，以减少亮度变化，提高产量并降低制造成本。提供一种能够制造该荧光体薄膜的荧光体薄膜和EL面板。一种荧光体薄膜及其制造方法，该荧光体薄膜的主要材料是作为氧化物的碱土金属铝酸盐，并且将硫添加到基础材料中，并添加稀土元素作为发光中心。它是使用它的EL面板。

【図3】

