



(19) 대한민국특허청(KR)
 (12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2009년08월31일
 (11) 등록번호 10-0914783
 (24) 등록일자 2009년08월24일

(51) Int. Cl.

C09K 11/06 (2006.01) *H05B 33/14* (2006.01)

(21) 출원번호 10-2005-0064481

(22) 출원일자 2005년07월15일

심사청구일자 2005년07월15일

(65) 공개번호 10-2007-0009323

(43) 공개일자 2007년01월18일

(56) 선행기술조사문헌

JP2005011806 A*

JP2002329578 A

JP2000273056 A

WO2004096743 A1*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

엘지디스플레이 주식회사

서울 영등포구 여의도동 20번지

(72) 발명자

정현철

경남 진주시 평거동 평거한보아파트 102동 1605호

박춘건

서울 관악구 신림12동 587-30호 101호

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

특허법인로얄

전체 청구항 수 : 총 5 항


심사관 : 오현식

(54) 호스트 물질 및 이를 포함하는 유기전계발광소자

(57) 요 약

본 발명은 다음 화학식을 갖는 호스트 물질을 제공한다.

[화학식1]



상기 화학식1에서 A₁,A₂는 각각 독립적으로 치환된 C₁ 내지 C₁₄의 탄소로만 이루어진 방향족 그룹에서 선택될 수 있으며, A₁,A₂의 치환기는 불소 또는 염소이고, A₁,A₂는 서로 다르다.

(72) 발명자

김중근

서울시 서초구 반포2동 반포주공아파트 230-203

빈종관

서울 동작구 흑석1동 192-2

피성훈

서울 양천구 신월2동 506-1 우당아파트 101-701

이경훈

서울시 강남구 포이동 165-12 302호

서정대


경기도 과천시 주암동 62-22번지 204호

특허청구의 범위

청구항 1

다음 화학식을 갖는 호스트 물질.

[화학식1]



상기 화학식1에서 A_1, A_2 는 각각 독립적으로 치환된 C_1 내지 C_{14} 의 탄소로만 이루어진 방향족 그룹에서 선택될 수 있으며, A_1, A_2 의 치환기는 불소 또는 염소이고, A_1, A_2 는 서로 다르다.

청구항 2

삭제

청구항 3


삭제

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 A_1, A_2 는 다음 화학식 2 중의 어느 하나인 것을 특징으로 하는 호스트 물질.

[화학식2]




청구항 5

제1항에 있어서,

상기 호스트 물질은 다음 화학식 3인 것을 특징으로 하는 호스트 물질.

[화학식3]



H-91

청구항 6

제1항, 제4항 및 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 호스트 물질은 청색 또는 녹색 발광층에 사용되는 호스트

물질.

청구항 7

제1항, 제4항 및 제5항 중 어느 한 항의 호스트 물질을 포함하는 발광층을 갖는 유기 전계 발광소자.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

- <1> 본 발명은 호스트 물질 및 그 화합물을 발광층에서의 호스트 물질로 사용하는 유기전계발광소자에 관한 것이다.
- <2> 유기전계발광소자(organic light emitting diodes, OLED)는 전자 주입 전극(음극)과 정공 주입 전극(양극) 사이에 형성된 유기발광층에 전하를 주입하면 전자와 정공이 쌍을 이룬 후 소멸하면서 빛을 내는 소자이다.
- <3> 유기전계발광소자는 플라스틱 같은 훨 수 있는(flexible) 투명 기판 위에도 소자를 형성할 수 있을 뿐 아니라, 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel)이나 무기 전계 발광(EL) 디스플레이에 비해 10V이하의 낮은 전압에서 구동이 가능하고, 전력 소모가 비교적 적으며, 색감이 뛰어나다는 장점이 있다. 또한, 유기전계발광소자는 녹색, 청색, 적색의 3가지 색을 나타낼 수가 있어 차세대 풍부한 색 디스플레이 소자로 많은 사람들의 많은 관심의 대상이 되고 있다.
- <4> 여기서 유기전계발광소자를 제작하는 과정을 간단히 살펴보면 다음과 같다.
- <5> (1) 먼저, 투명기판 위에 양극 물질을 입힌다. 양극 물질로는 흔히 ITO(indium tin oxide)가 쓰인다.
- <6> (2) 그 위에 정공주입층(HIL:hole injecting layer)을 입힌다. 정공주입층으로는 주로 구리 프탈로시아닌(copper phthalocyanine(CuPc))을 10nm 내지 30nm 두께로 입힌다.
- <7> (3) 그 다음 정공전달층(HTL:hole transport layer)을 도입한다. 이러한 정공전달층으로는 4,4'-비스[N-(1-나프틸)-N-펜틸아미노]바이페닐(4,4'-bis[N-(1-naphthyl)-N-phenethylamino]-biphenyl, NPB)을 30nm 내지 60nm 정도 증착하여 입힌다.
- <8> (4) 그 위에 유기발광층(organic emitting layer)을 형성한다. 이때 필요에 따라 불순물(dopant)을 첨가한다. 유기발광층(organic emitting layer)은 적색 발광층 및 녹색 발광층, 청색 발광층이 하나의 픽셀을 구성하여 여러가지 계조(gray scale)을 표현하게 된다. 녹색(green) 발광층은, 흔히 트리스(8-하이드록시퀴놀레이트알루미늄)(tris(8-hydroxy-quinolatealuminum), Alq₃)을 두께 30~60nm 정도 증착하며 불순물(dopant)로는 MQD(N-메틸퀴나크리돈)(N-Methylquinacridone)를 많이 사용한다.
- <9> (5) 그 위에 전자전달층(ETL:electron transport layer) 및 전자주입층(EIL: electron injecting layer)을 연속적으로 입히거나, 전자주입전달층을 형성한다. 녹색(green) 발광의 경우 위 (4)의 Alq₃가 좋은 전자수송능력을 갖기 때문에 전자 주입/수송층을 쓰지 않는 경우도 많다.
- <10> (6) 다음 음극(cathode)을 입히고, 마지막으로 보호막을 적층한다.
- <11> 상기와 같은 구조에 있어 발광층에 어떤 호스트 물질을 사용하는 가에 따라 발광소자의 효율과 성능이 달라지므로, 고희도, 고효율의 유기 전계 발광소자를 구현하기 위한 호스트 물질의 개발이 절실한 사정이었다.


발명이 이루고자 하는 기술적 과제

- <12> 본 발명은 고희도, 고효율의 유기 전계 발광소자를 구현하기 위한 호스트 물질을 제공함과 동시에 이를 발광층의 호스트 물질로 이용하는 유기 전계 발광소자를 제공함을 그 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

- <13> 상기 목적을 달성하기 위해 본 발명은, 다음 화학식1을 갖는 호스트 물질을 제공한다.

화학식 1



<14>

화학식 1에서 A_1 , A_2 는 서로 같은 구조일 수도 있고, 각각 다른 구조일 수도 있다.

<16>

화학식 1에서 A_1 , A_2 는 각각 독립적으로 치환되거나 치환되지 않은 방향족 그룹, 이형고리 그룹, 지방족 그룹, 수소로부터 선택될 수 있다.

<17>

보다 구체적으로 화학식 1에서 치환되거나 치환되지 않은 상기 화학식 1에서 A_1, A_2 는 각각 독립적으로 치환되거나 치환되지 않은 C_1 내지 C_{14} 의 빙향종 그룹이며, A_1, A_2 는 서로 다르다.

-18-

상기 치환되거나 치환되지 않은 A₁, A₂는 치환된 A₁, A₂의 경우 A₁, A₂의 치환기로는 아릴(aryl), 알킬(alkyl), 알콕시(alkoxy), 할로겐(halogen), 시아노(cyano), 실릴(silyl) 등으로 이루어진 그룹으로부터 선택되어 질 수 있다.


<19>

또한 구체적으로 치환된 A₁, A₂의 경우 A₁, A₂의 치환기로는 각각 독립적으로 메틸(methyl), 에틸(ethyl), 프로필(propyl), 이소프로필(i-propyl), 부틸(t-butyl), 메톡시(methoxy), 에톡시(ethoxy), 부톡시(butoxy), 트리메틸실릴(trimethylsilyl), 불소 및 염소로 이루어지는 그룹으로부터 선택되어 질 수 있다.


<20>

상기 치환되거나 치환되지 않은 A_1 , A_2 는 하기 화학식 2의 어느 하나일 수 있다.


화학식 2




<21>




223



<23>






<24>
















<26>

상기 화학식 1로 나타내어진 호스트 물질은 위에서 설명한 다양한 형태의 A_1 및 A_2 를 취하여 다양한 형태의 화합물을 형성할 수 있으며, 대표적으로는 화학식 3에 기재된 화합물들을 예로 들 수 있다.

화학식 3




H-3




<37>

H-13




H-14




<38>

<39>

H-15




H-16





<40>

<41>

H-17



H-18






<42>

<43>

H-19

H-20

H-21





<44>

<45>

H-22

H-23


H-24




<46>

<47>

H-25



H-26




<48>

<49>

H-27

H-28




<50>

<51>

H-29

H-30




<52>

<53>

H-31

H-32

H-33




<54>

<55>

H-34

H-35


H-36




<56>

<57>

H-37



H-38




<58>

<59>

H-39

H-40




<60>

<61>

H-41

H-42




<62>

<63>

H-43

H-44

H-45




<64>

<65>

H-46

H-47


H-48




<66>

<67>

H-49



H-50




<68>

<69>

H-51

H-52




<70>

<71>

H-53

H-54




<72>

<73>

H-55

H-56


H-57



<74>


<75>

H-58



H-59


H-60




<76>

<77>

H-61



H-62





<78>

<79>

H-63

H-64






<80>

<81>

H-65

H-66




<82>

<83>

H-67

H-68

H-69




<84>

<85>

H-70

H-71

H-72




<86>

<87>

H-73

H-74




<88>

<89>

H-75

H-76




<90>

<91>

H-77

H-78




<92>

<93>

H-79

H-80

H-81




<94>

<95>

H-82

H-83




<96>

<97>

H-84

H-85




<98>

<99>

H-86

H-87




<100>

<101>

H-88

H-89




<102>

<103>

H-90

H-91

H-92




<104>

<105>

H-93

H-94


<106>




<107>

<108>

H-95




H-96




<109>

<110>

H-97




H-98




<111>

<112>

H-99




H-100




<113>

H-101




H-102




<114>

<115>

H-103




H-104




<116>

<117>




<118>

H-105




H-106




<119>

<120>

H-107




H-108




<121>

<122>

H-109



H-110





<123>

<124>

H-111

H-112


H-113




<125>

<126>

H-114




H-115




<127>

<128>

H-116



H-117





<129>

<130>

H-118

H-119





<131>

<132>

H-120


H-121




<133>

<134>

H-122




H-123




<135>

<136>

H-124




H-125




<137>

<138>

H-126




H-127




<139>

<140>

H-128




H-129




<141>

<142>

H-130




H-131




<143>

<144>

H-132




H-133




<145>

<146>

H-134



H-135





<147>

<148>

H-136


H-137




<149>

<150>

H-138




H-139




<151>

<152>

H-140




H-141




<153>

<154>

H-142




H-143





<155>

<156>

H-144



H-145




<157>

<158>

H-146

H-147

H-148




<159>

H-149

H-150

H-151



<161>

H-152


H-153

<163> 또한 본 발명은 양극/정공주입층/정공수송층/발광층/전자수송층/전자주입층/음극으로 구성되는 유기 전계 발광 소자에 있어서, 상기 화합물을 발광층의 호스트 물질로 하는 유기 전계 발광소자를 제공한다.

<164> [합성 예 1]

<165> 1,3,6,8-테트라페닐파이렌(1,3,6,8-tetraphenylpyrene)(H-10)의 합성

<166> 1) 1,3,6,8-테트ラ브로모파이렌(1,3,6,8-tetrabromopyrene)의 합성




<167>

<168> 2구 등근 바닥 플라스크에 파이렌(10g, 0.05mol)과 나이트로벤젠 100mL를 넣고 교반시킨다. 브롬(35.6g, 0.2mol)을 30분동안 천천히 떨어뜨린다음, 12시간 동안 130 °C에서 환류시킨다. 상온으로 내린 후 200mL의 증류수를 넣고 교반시킨다. 생성된 고형분을 필터링한 다음 증류수 100mL와 에탄올 100mL로 씻어주면 1,3,6,8-테트라브로모파이렌(24.4g, 95%)을 얻을 수 있다.

<169>

2) 1,3,6,8-테트라페닐파이렌(1,3,6,8-tetraphenylpyrene)(H-10)의 합성.



<170>


<171> 2구 등근 바닥 플라스크에 상기 1)과정에서 얻은 1,3,6,8-테트라브로모파이렌(2g, 3.9mmol)과 페닐 봉소산(phenyl boronic acid)(2.35g, 0.02mol)를 무수 테트라하이드로푸란 80mL에 넣고 교반시킨다. 테트라키스(트리

페닐포스핀)팔라듐(0.2g, 5mol%)과 포타슘카보네이트(22.11g), 증류수 80mL를 넣고 100 °C에서 24시간 환류시킨다. 반응이 종료되면 테트라하이드로푸란을 제거한 후 생성된 고형분을 필터링한다. 디클로로메탄과 메탄올을 사용하여 재결정을 하면 1,3,6,8-테트라페닐파이렌(1.5g, 76%)을 얻을 수 있다.

<172> [합성 예 2]

<173> 1,6-디페닐-3,8-디-1-나프틸파이렌(1,6-di-phenyl-3,8-di-1-naphthylpyrene)(H-11)의 합성 .


<174> 1) 1,6-디페닐-3,8-디브로모파이렌(1,6-diphenyl-3,8-dibromopyrene)의 합성



<175>

<176> 2구 등근 바닥 플라스크에 1,6-디페닐파이렌(2g, 5.5mmol)과 클로로포름 50mL를 넣고 교반시킨다. 브롬(2.3g, 0.014mol)을 30분동안 천천히 떨어뜨린다음, 8시간동안 70 °C에서 환류시킨다. 상온으로 내린 후 100mL의 증류수를 넣고 교반시킨다. 생성된 고형분을 필터링한 다음 증류수 50mL와 에탄올 50mL로 씻어주면 1,6-디페닐-3,8-디브로모파이렌(2.3g, 80%)을 얻을 수 있다.

<177> 2) 1,6-디페닐-3,8-디-1-나프틸파이렌(1,6-di-phenyl-3,8-di-1-naphthylpyrene)(H-11)의 합성 .




<178>

<179>

<180> 2구 등근 바닥 플라스크에 상기 1)과정에서 얻은 1,6-디페닐-3,8-디브로모파이렌(2g, 3.9mmol)과 1-나프틸 봉소산(1-naphthyl boronic acid)(3.4g, 0.02mol)를 무수 테트라하이드로푸란 80mL에 넣고 교반시킨다. 테트라카이스(트리페닐포스핀)팔라듐(0.2g, 5mol%)과 포타슘카보네이트(22.11g), 증류수 80mL를 넣고 100 °C에서 24시간 환류시킨다. 반응이 종료가 되면 테트라하이드로푸란을 제거한 후 생성된 고형분을 필터링한다. 디클로로메탄과 메탄올을 사용하여 재결정을 하면 1,6,-디페닐-3,8-디-1-나프틸파이렌(1.7g, 70%)을 얻을 수 있다.

<181> [합성 예 3]

<182> 1,6-디페닐-3,8-디바이페닐파이렌(1,6-di-phenyl-3-8-dibiphenylpyrene)(H-13)의 합성 .




<183>

<184> 2구 등근 바닥 플라스크에 1,6-디페닐-3,8-디브로모파이렌(2g, 3.9mmol)과 4-바이페닐 봉소산(4-biphenyl boronic acid)(3.8g, 0.02mol)를 무수 테트라하이드로푸란 80mL에 넣고 교반시킨다. 테트라카이스(트리페닐포스핀)팔라듐(0.2g, 5mol%)과 포타슘카보네이트(22.11g), 증류수 80mL를 넣고 100 °C에

서 24시간 환류시킨다. 반응이 종료되면 테트라하이드로푸란을 제거 한 후 생성된 고형분을 필터링한다. 디클로로메탄과 메탄올을 사용하여 재결정을 하면 1,6,-디페닐-3,8-디바이페닐파이렌(1.8g, 70%)을 얻을 수 있다.

<185> [합성 예 4]

<186> 1,3,6,8-테트라-1-나프틸파이렌(1,3,6,8-tetra-1-naphthylpyrene)(H-112)의 합성.



<187>


<188> 2구 등근 바닥 플라스크에 1,3,6,8-테트라브로모파이렌(2g, 3.9mmol)과 1-나프틸 봉소산(1-naphthyl boronic acid)(3.4g, 0.02mol)를 무수 테트라하이드로푸란 80mL에 넣고 교반시킨다. 테트라키스(트리페닐포스핀)팔라듐(0.2g, 5mol%)과 포타슘카보네이트(22.11g), 중류수 80mL를 넣고 100 °C에서 24시간 환류시킨다. 반응이 종료되면 테트라하이드로푸란을 제거 한 후 생성된 고형분을 필터링한다. 디클로로메탄과 메탄올을 사용하여 재결정을 하면 1,3,6,8-테트라-1-나프틸파이렌(1.6g, 60%)을 얻을 수 있다.

<189>

[합성 예5]

<190>

1,3,6,8-테트라바이페닐파이렌(1,3,6,8-tetrabiphenylpyrene)(H-126)의 합성.



<191>


<192> 2구 등근 바닥 플라스크에 1,3,6,8-테트라브로모파이렌(2g, 3.9mmol)과 4-바이페닐 봉소산(4-biphenyl boronic acid)(3.8g, 0.02mol)를 무수 테트라하이드로푸란 80mL에 넣고 교반시킨다. 테트라키스(트리페닐포스핀)팔라듐(0.2g, 5mol%)과 포타슘카보네이트(22.11g), 중류수 80mL를 넣고 100 °C에서 24시간 환류시킨다. 반응이 종료되면 테트라하이드로푸란을 제거 한 후 생성된 고형분을 필터링한다. 디클로로메탄과 메탄올을 사용하여 재결정을 하면 1,3,6,8-테트라바이페닐파이렌(2g, 65%)을 얻을 수 있다.

<193>

[합성 예 6]

<194>

1,6-디-1-나프틸파이렌(1,6-di-1-naphthylpyrene)(H-146)의 합성.



<195>

<196> 2구 등근 바닥 플라스크에 1,6-디브로모파이렌(2g, 5.6mmol)과 1-나프틸봉소산(1-naphthyl boronic acid)(3.4g, 0.02mol)를 무수 테트라하이드로푸란 80mL에 넣고 교반시킨다. 테트라키스(트리페닐포스핀)팔라듐(0.2g, 5mol%)과 포타슘카보네이트(22.11g), 중류수 80mL를 넣고 100 °C에서 24시간 환류시킨다. 반응이 종료되면 테트라하이드로푸란을 제거 한 후 생성된 고형분을 필터링한다. 디클로로메탄과 메탄올을 사용하여 재결정을 하면 1,6-디-1-나프틸파이렌(2g, 65%)을 얻을 수 있다.


을 하면 1,3,6,8-테트라-1-나프틸파이렌(1.8g, 70%)을 얻을 수 있다.

<197> 위 합성예에서는 화학식 3종 H-10, H-11, H-13, H-112, H-126, H-146의 합성예를 예로 들어 설명하였으나, 다른 호스트 물질들도 위 합성예와 유사한 방법으로 당업자라면 용이하게 합성할 수 있으므로 구체적인 설명은 생략한다.

<198> [실시예 1]

<199> ITO 글라스의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 기판을 진공 챔버에 장착한 후 기초압력이 1×10^{-6} torr가 되도록 한 후 유기물을 ITO위에 CuPc(650Å) / NPD(400Å) / H-010(200Å) + GD-1(3%)(50Å) / E-1(350Å) / LiF(5Å) / Al(1,000Å)의 순서로 성막하였다. 상기 CuPc, NPD, GD-1, E-1은 각각 하기 화학식 4에 기재된 화합물이다.

화학식 4



<200>



<201>

<203> 유기 전계 발광소자는 호스트 물질로 H-010을 사용하였고, 이 경우 0.9 mA에서 $1,418\text{cd}/\text{m}^2$ (7.8V)를 나타내었으며 이때 색좌표 CIE는 x = 0.299, y = 0.590를 나타내었다.

<204> [실시예 2]

<205> ITO 글라스의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 기판을 진공 챔버에 장착한 후 기초압력이 1×10^{-6} torr가 되도록 한 후 유기물을 ITO위에 CuPc(650Å) / NPD(400Å) / H-011(200Å) + GD-1(3%)(50Å) /

<206> E-1(350Å) / LiF(5Å) / Al(1,000Å)의 순서로 성막하였다.

<207> 삽제

<208> 유기 전계 발광소자는 호스트 물질로 H-011을 사용하였고, 이 경우 0.9 mA에서 $1,637\text{cd}/\text{m}^2$ (8.3V)를 나타내었으며 이때 색좌표 CIE는 x = 0.312, y = 0.621를 나타내었다.

<209> [실시예 3]

<210> ITO 글라스의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 기판을 진공 챔버에 장착한 후 기초압력이 1×10^{-6} torr가 되도록 한 후 유기물을 ITO위에 CuPc(650Å) / NPD(400Å) / H-13(200Å) + GD-1

(3%)(50Å) / E-1(350Å) / LiF(5Å) / Al(1,000Å)의 순서로 성막하였다.

<211> 삭제

<212> 유기 전계 발광소자는 호스트 물질로 H-13을 사용하였고, 이 경우 0.9 mA에서 $1,659\text{cd}/\text{m}^2$ (7.8V)를 나타내었으며 이때 색좌표 CIE는 x = 0.315, y = 0.624를 나타내었다.

<213> [실시예 4]

<214> ITO 글라스의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 기판을 진공 챔버에 장착한 후 기초압력이 1×10^{-6} torr가 되도록 한 후 유기물을 ITO위에 CuPc(650Å) / NPD(400Å) / H-112(200Å) + GD-1 (3%)(50Å) / E-1(350Å) / LiF(5Å) / Al(1,000Å)의 순서로 성막하였다.

<215> 삭제

<216> 유기 전계 발광소자는 호스트 물질로 H-112를 사용하였고, 이 경우 0.9 mA에서 $1,314\text{cd}/\text{m}^2$ (7.9V)를 나타내었으며 이때 색좌표 CIE는 x = 0.350, y = 0.601를 나타내었다.

<217> [실시예 5]

<218> ITO 글라스의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 기판을 진공 챔버에 장착한 후 기초압력이 1×10^{-6} torr가 되도록 한 후 유기물을 ITO위에 CuPc(650Å) / NPD(400Å) / H-126(200Å) + GD-1 (3%)(50Å) / E-1(350Å) / LiF(5Å) / Al(1,000Å)의 순서로 성막하였다.

<219> 삭제

<220> 유기 전계 발광소자는 호스트 물질로 H-126을 사용하였고, 이 경우 0.9 mA에서 $1,527\text{cd}/\text{m}^2$ (7.4V)를 나타내었으며 이때 색좌표 CIE는 x = 0.311, y = 0.605를 나타내었다.

<221> [실시예 6]

<222> ITO 글라스의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 기판을 진공 챔버에 장착한 후 기초압력이 1×10^{-6} torr가 되도록 한 후 유기물을 ITO위에 CuPc(650Å) / NPD(400Å) / H-146(200Å) + GD-1 (3%)(50Å) /

<223> E-1(350Å) / LiF(5Å) / Al(1,000Å)의 순서로 성막하였다.


<224> 유기 전계 발광소자는 호스트 물질로 H-146을 사용하였고, 이 경우 0.9 mA에서 $1,302\text{cd}/\text{m}^2$ (8.1V)를 나타내었으며 이때 색좌표 CIE는 x = 0.311, y = 0.590를 나타내었다.

<225> [비교예]

<226> ITO 글라스의 발광 면적이 3mm X 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 기판을 진공 챔버에 장착한 후 기초압력이 1×10^{-6} torr가 되도록 한 후 유기물을 ITO위에 CuPc(650Å) / NPD(400Å) / Alq3(200Å) + GD-1 (3%)(50Å) / E-1(350Å) / LiF(5Å) / Al(1,000Å)의 순서로 성막하였다.

<227> 삭제

화학식 5



<228>

<229>

유기 전계 발광소자는 호스트 물질로 Alq_3 를 사용하였고, 이 경우 1mA 에서 $1,282\text{cd/m}^2$ (8.7V)를 나타내었으며 이 때 색좌표 CIE는 $x = 0.355$, $y = 0.606$ 을 나타내었다.

<230>

이상, 본 발명을 실시예를 들어 설명하였으나 본 발명은 이에 제한되지 않는다.

<231>

즉, 본 발명의 기술적 구성은 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자가 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해되어야 한다.

발명의 효과

<232>

위에서 설명한 바와 같이, 본 발명은 고휘도, 고효율의 유기 전계 발광소자를 구현하기 위한 호스트 물질을 제공할 수 있다. 또한 이를 발광층의 호스트 물질로 이용하는 고휘도, 고효율의 유기 전계 발광소자를 제공할 수 있다.

| | | | |
|----------------|---|---------|------------|
| 专利名称(译) | 主体材料和包含其的有机电致发光器件 | | |
| 公开(公告)号 | KR100914783B1 | 公开(公告)日 | 2009-08-31 |
| 申请号 | KR1020050064481 | 申请日 | 2005-07-15 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 乐金显示有限公司 | | |
| 申请(专利权)人(译) | LG显示器有限公司 | | |
| 当前申请(专利权)人(译) | LG显示器有限公司 | | |
| [标]发明人 | JEONG HYUN CHEOL 정현철 PARK CHUN GUN 박춘건 KIM JUNG KEUN 김중근 BIN JONG KWAN 빙종관 PIEH SUNG HOON 피성훈 LEE KYUNG HOON 이경훈 SEO JEONG DAE 서정대 | | |
| 发明人 | 정현철 박춘건 김중근 빙종관 피성훈 이경훈 서정대 | | |
| IPC分类号 | C09K11/06 H05B33/14 | | |
| 其他公开文献 | KR1020070009323A | | |
| 外部链接 | Espacenet | | |

摘要(译)

本发明提供具有下式的主体材料：[化学式1] 在上述通式(1)中，A1和A2可以独立地选自仅由取代的C1-C14碳原子组成的芳族基团，A1和A2的取代基是氟或氯，并且A1和A2彼此不同。

