



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105640588 A

(43) 申请公布日 2016. 06. 08

(21) 申请号 201410728213. 6

(22) 申请日 2014. 12. 03

(71) 申请人 中国科学院深圳先进技术研究院

地址 518055 广东省深圳市南山区西丽大学
城学苑大道 1068 号

(72) 发明人 郑海荣 郭瑞彪 李永川 钱明
薛术 陈然然

(74) 专利代理机构 广州华进联合专利商标代理
有限公司 44224

代理人 吴平

(51) Int. Cl.

A61B 8/00(2006. 01)


权利要求书2页 说明书6页 附图7页

(54) 发明名称

深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声探头
及其制备方法

(57) 摘要

用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头及其制备方法首先制备 M*N 型压电复合材料，因为压电复合材料是切穿的，可以大大降低相邻压电阵元间的串声干扰。采用溅射电极层并分散切割电极的工艺方法，按照阵元的排列分散第一正面电极，地电极不分散切割并通过包边电极层将地电极引在第一正面电极层，减少地电极信号引线。同时，可以实现单面集中接线，工艺简单可靠。再使用多层柔性电路板连线，多层柔性电路板上引线端阵列与阵元排列相同，采用两边对齐方式，将多层柔性电路板上的引线端与对应的阵元电极信号引线端对齐，容易找准多层柔性电路板的正确位置，保证可以将电极信号引线正确引出。



1. 一种用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法；包括以下步骤：

取精磨后的压电复合材料，沿其横向切割出 M 行凹形槽，并在凹形槽内添加去耦材料；再沿其纵向切割出 N 列凹形槽，并在凹形槽内添加去耦材料；其中，M 行凹形槽和 N 列凹形槽的朝向一致；

将切割后的压电复合材料的 M 行凹形槽和 N 列凹形槽的槽体均磨去，使其露出添加的去耦材料，形成 M*N 压电复合材料阵列；

将所述 M*N 压电复合材料阵列溅射电极层，将所述 M*N 压电复合材料阵列的第一正面沿 M 行、N 列凹形槽去除电极层；形成 M*N 阵列电极；

将所述 M*N 压电复合材料阵列的第一正面依次粘接第一匹配层、第二匹配层及声透镜；

采用多层柔性电路板将所述 M*N 压电复合材料阵列的电极信号引出，并将多层柔性电路板的信号引线端与 M*N 阵列电极对齐；

将背衬层与连接柔性电路板后的所述 M*N 压电复合材料阵列的电极层粘接，从而形成大规模面阵超声的探头。

2. 根据权利要求 1 所述的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法，其特征在于，还包括将连接柔性电路板和粘接背衬层、第一匹配层、第二匹配层及声透镜后的所述 M*N 压电复合材料阵列使用外壳封装。

3. 根据权利要求 1 所述的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法，其特征在于，在所述取精磨后的压电复合材料的步骤之前包括：

将压电复合材料精磨至其厚度达到预设尺寸。

4. 根据权利要求 1 所述的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法，其特征在于，所述将切割后的压电复合材料的 M 行凹形槽和 N 列凹形槽的槽体均磨去，使其露出添加的去耦材料的步骤包括：

将所述 M*N 压电复合材料阵列表面进行精磨，去除 M 行凹形槽和 N 列凹形槽的槽体，使 M*N 压电复合材料阵列厚度达到预设厚度。

5. 根据权利要求 1 所述的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法，其特征在于，所述采用多层柔性电路板将所述 M*N 压电复合材料阵列的电极信号引出，并将多层柔性电路板的信号引线端与 M*N 阵列电极对齐的步骤包括：

将多层柔性电路板的引脚线与 N 列去耦材料沿列的方向对齐，且多层柔性电路板的边缘引脚线接第一长边的 M 行电极层，使所述柔性电路板的信号引线端阵列与所述 M*N 压电复合材料阵列的电极信号引线端阵列一一对应。

6. 根据权利要求 5 所述的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法，其特征在于，所述多层柔性电路板连接所述 M*N 压电复合材料阵列后，弯折所述柔性电路板，使其弯折部的信号引线端与 M*N 阵列电极中的 N 列电极引线对齐。

7. 根据权利要求 5 所述的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法，其特征在于，所述多层柔性电路板为五层柔性电路板。

8. 根据权利要求 1-7 任意一项所述的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法，其特征在于，所述柔性电路板为镂空柔性电路板。

9. 一种用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头，声透镜、第一匹配层、第二匹配层及背衬层，其特征在于，还包括如权利要求 1-8 任意一项所述的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法制备的 M*N 压电复合材料阵列，所述 M*N 压电复合材料阵列的第二正面依次粘接第一匹配层、第二匹配层及声透镜；所述柔性电路板接所述 M*N 压电复合材料阵列的 M*N 阵列电极；所述背衬层与连接所述柔性电路板后的所述 M*N 压电复合材料阵列的 M*N 阵列电极，从而形成大规模面阵超声的探头。

10. 根据权利要求 9 所述的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法，其特征在于，所述柔性电路板为镂空柔性电路板。

深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声探头及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及超声辐射力探头,特别是涉及一种工艺简单的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头及其制备方法。

背景技术

[0002] 大规模面阵超声探头用于超声深脑调控。而且特别适用于针对不同脑部神经功能分区进行多点调控。近年来,由于全球重点研究神经发育疾病、精神类疾病等的预防治疗的脑科学计划已正式启动,广大科技工作者正在寻找各种手段、方法对患者进行深脑干预和刺激调控,采用大规模面阵超声探头非常方便调节焦点的大小、强度和方向因而可成为深脑干预和刺激调控的一种无创工具和手段。

[0003] 在制备大规模面阵超声探头的过程中,传统大规模面阵超声探头的每个阵元有导线单独控制,那么 $M*N$ (M, N 可以任意取值) 的大规模面阵超声探头阵列,就需要 $M*N$ 条引线,在工艺上是很复杂的、操作也不方便。如使用大规模面阵超声探头可以进行三维扫描,那么就必须要保证每一个阵元可以实现独立工作。传统大规模面阵超声探头的每个阵元有导线单独控制,那么 $M*N$ (M, N 可以任意取值) 的大规模面阵超声探头阵列,就需要 $M*N$ 条引线,使用 FPC 板将每个阵元单独连接引线。

[0004] 目前有一种接线方案中压电晶片没有切穿的一面作为地电极,匹配层依次粘贴在地电极面上,用 FPC 板逐层的将每一个压电阵元与 PCB 板连接,测试合格后灌注背衬材料、声透镜材料。这样虽然实现单面集中引线,减少了地电极接线数目。但由于压电晶片未切透,还是连在一块,压电阵元之间就会存在很大的串声干扰。且逐层的焊接方式每次校准很繁琐,也不容易校准到精确位置。

发明内容

[0005] 基于此,有必要提供一种工艺简单的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法。

[0006] 一种用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法;包括以下步骤:

[0007] 取精磨后的压电复合材料,沿其横向切割出 M 行凹形槽,并在凹形槽内添加去耦材料;再沿其纵向切割出 N 列凹形槽,并在凹形槽内添加去耦材料;其中, M 行凹形槽和 N 列凹形槽的朝向一致;

[0008] 将切割后的压电复合材料的 M 行凹形槽和 N 列凹形槽的槽体均磨去,使其露出添加的去耦材料,形成 $M*N$ 压电复合材料阵列;

[0009] 将所述 $M*N$ 压电复合材料阵列溅射电极层,将所述 $M*N$ 压电复合材料阵列的第一正面沿 M 行、 N 列凹形槽去除电极层;形成 $M*N$ 阵列电极;

[0010] 将所述 $M*N$ 压电复合材料阵列的第一正面依次粘接第一匹配层、第二匹配层及声透镜;

- [0011] 采用多层柔性电路板将所述 M*N 压电复合材料阵列的电极信号引出，并将多层柔性电路板的信号引线端与 M*N 阵列电极对齐；
- [0012] 将背衬层与连接柔性电路板后的所述 M*N 压电复合材料阵列的电极层粘接，从而形成大规模面阵超声的探头。
- [0013] 在其中一个实施例中，还包括将连接柔性电路板和粘接背衬层、第一匹配层、第二匹配层及声透镜后的所述 M*N 压电复合材料阵列使用外壳封装。
- [0014] 在其中一个实施例中，在所述取精磨后的压电复合材料的步骤之前包括：
- [0015] 将压电复合材料精磨至其厚度达到预设尺寸。
- [0016] 在其中一个实施例中，所述将切割后的压电复合材料的 M 行凹形槽和 N 列凹形槽的槽体均磨去，使其露出添加的去耦材料的步骤包括：
- [0017] 将所述 M*N 压电复合材料阵列表面进行精磨，去除 M 行凹形槽和 N 列凹形槽的槽体，使 M*N 压电复合材料阵列厚度达到预设厚度。
- [0018] 在其中一个实施例中，所述采用多层柔性电路板将所述 M*N 压电复合材料阵列的电极信号引出，并将多层柔性电路板的信号引线端与 M*N 阵列电极对齐的步骤包括：
- [0019] 将多层柔性电路板的引脚线与 N 列去耦材料沿列的方向对齐，且多层柔性电路板的边缘引脚线接第一长边的 M 行电极层，使所述柔性电路板的信号引线端阵列与所述 M*N 压电复合材料阵列的电极信号引线端阵列一一对应。
- [0020] 在其中一个实施例中，所述多层柔性电路板连接所述 M*N 压电复合材料阵列后，弯折所述柔性电路板，使其弯折部的信号引线端与 M*N 阵列电极中的 N 列电极引线对齐。
- [0021] 在其中一个实施例中，所述多层柔性电路板为五层柔性电路板。
- [0022] 在其中一个实施例中，所述柔性电路板为镂空柔性电路板。
- [0023] 此外，还提供一种工艺简单的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头。
- [0024] 一种用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头，声透镜、第一匹配层、第二匹配层及背衬层，还包括如上述所述的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法制备的 M*N 压电复合材料阵列，所述 M*N 压电复合材料阵列的第二正面依次粘接第一匹配层、第二匹配层及声透镜；所述柔性电路板接所述 M*N 压电复合材料阵列的 M*N 阵列电极；所述背衬层与连接所述柔性电路板后的所述 M*N 压电复合材料阵列的 M*N 阵列电极，从而形成大规模面阵超声的探头。
- [0025] 在其中一个实施例中，所述柔性电路板为镂空柔性电路板。
- [0026] 上述用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头及其制备方法首先制备 M*N 型压电复合材料，因为压电复合材料是切穿的，可以大大降低相邻压电阵元间的串声干扰。采用溅射电极层并分散切割电极的工艺方法，按照阵元的排列分散第一正面电极，地电极不分散切割并通过包边电极层将地电极引在第一正面电极层，减少地电极信号引线。同时，可以实现单面集中接线，工艺简单可靠。再使用多层柔性电路板连线，多层柔性电路板上引线端阵列与阵元排列相同，采用两边对齐方式，将多层柔性电路板上的引线端与对应的阵元电极信号引线端对齐，容易找准多层柔性电路板的正确位置，保证可以将电极信号引线正确引出。

附图说明

- [0027] 图 1 为用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声探头的制备方法的流程图；
- [0028] 图 2 为单体压电复合材料的结构示意图；
- [0029] 图 3 为切割后的 M*N 压电复合材料的结构示意图；
- [0030] 图 4 为去除第一正面 M 行、N 列电极层的 M*N 压电复合材料阵列的结构示意图；
- [0031] 图 5 为粘接换能器组件后的 M*N 压电复合材料阵列的结构示意图；
- [0032] 图 6 为多层柔性电路板的结构示意图；
- [0033] 图 7 为一个实施例中连接柔性电路板的 M*N 压电复合材料阵列的结构示意图；
- [0034] 图 8 为粘贴背衬层后 M*N 压电复合材料阵列的结构示意图；
- [0035] 图 9 为封装后的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声探头的结构示意图。

具体实施方式

[0036] 如图 1 所示,为用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法的流程图。

[0037] 一种用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法;包括以下步骤：

[0038] 在所述取精磨后的压电复合材料的步骤之前包括：

[0039] 将压电复合材料 101 精磨至其厚度达到预设尺寸。

[0040] 步骤 S110,取精磨后的压电复合材料,沿其横向切割出 M 行凹形槽,并在凹形槽内添加去耦材料;再沿其纵向切割出 N 列凹形槽,并在凹形槽内添加去耦材料;其中,M 行凹形槽和 N 列凹形槽的朝向一致。

[0041] 具体的,取单体压电复合材料 101,如图 2 所示。将其厚度研磨到一定的厚度尺寸。然后将其分割为 M 行的凹形槽,添加去耦材料 102 并固化。再将其分割为 N 列的凹形槽,添加去耦材料 102 并固化,再将其精磨到指定的厚度尺寸(由声学参数确定的尺寸)。

[0042] 步骤 S120,将切割后的压电复合材料的 M 行凹形槽和 N 列凹形槽的槽体均磨去,使其露出添加的去耦材料,形成 M*N 压电复合材料阵列。

[0043] 步骤 S120 包括：

[0044] 将所述 M*N 压电复合材料阵列表面进行精磨,去除 M 行凹形槽和 N 列凹形槽的槽体,使 M*N 压电复合材料阵列厚度达到预设厚度。

[0045] 具体的,磨掉未切穿的压电复合材料 101,使切缝全部露出,即可制备出 M*N 型(M、N 可以取任意整数)的压电复合材料,如图 3 所示。

[0046] 步骤 S130,将所述 M*N 压电复合材料阵列 100 溅射电极层 103,将所述 M*N 压电复合材料阵列 100 的第一正面沿 M 行、N 列凹形槽去除电极层 103,形成 M*N 阵列电极。

[0047] 具体的,在溅射电极层 103 后,按照去耦材料 102 排列方式将电极层 103 分散切割,将第一正面的电极层 103 分散切割为 M 行、N 列,切割时只将电极层切穿即可,如图 4 所示。

[0048] 溅射完电极层后,将电极层 103 的第一正面(图 4 中所示的上表面)按照分割 M*N 型压电复合材料的切割方式分散为 M*N 阵列型,只切穿电极层;其第二正面(图 4 中所示的下表面)不切割,连在一块作为地电极信号引线,溅射的电极层第一长侧面、第二长侧面、

第一短侧面、第二短侧面四个面没有切穿,与地电极连接在一块,形成包边电极层,将地电极信号引线引在阵元电极信号引线层。

[0049] 步骤 S140, 将所述 M*N 压电复合材料阵列 100 的第一正面依次粘接第一匹配层 201、第二匹配层 202 及声透镜 203。

[0050] 在切割为 M 行、N 列电极层的第一正面的电极层 103(引线连接层的相对面)上依次粘贴第一匹配层 201、第二匹配层 202、声透镜 203, 如图 8 所示。其中, 第一匹配层 201、第二匹配层 202、声透镜 203 能组成换能器组件。

[0051] 步骤 S150, 采用多层柔性电路板 204 将所述 M*N 压电复合材料阵列的电极信号引出, 并将多层柔性电路板 204 的信号引线端与 M*N 阵列电极对齐。

[0052] 步骤 S150 包括:

[0053] 将多层柔性电路板 204 的引脚线与 N 列去耦材料 102 沿列的方向对齐, 且多层柔性电路板 204 的边缘引脚线接第一长边的 M 行电极层。使所述柔性电路板 204 的信号引线端阵列与所述 M*N 压电复合材料阵列 100 的电极信号引线端阵列一一对应。

[0054] 多层柔性电路板 204 连接所述 M*N 压电复合材料阵列 100 后, 弯折所述柔性电路板 204, 使其弯折部的信号引线端与 M*N 阵列电极中的 N 列电极引线对齐。

[0055] 多层柔性电路板 204 为五层柔性电路板。

[0056] 采用多层次柔性电路板 204 在单面连接压电阵元电极信号引线, 多层多层次柔性电路板 204 一片可以连接多排阵元, 将多层次柔性电路板 204 做成阵列形, 容易校准到正确位置。减少柔性电路板 204 数目和找准次数的同时, 采用单面集中引线方式更加简单、快捷、可靠。

[0057] 使用多层次柔性电路板 204 单面引线, 更加容易操作, 适合大批量生产, 并且压电阵元是切穿的, 有利于降低横向串声干扰。将采用多层次柔性电路板 204 连接压电阵元电极信号引线, 多层多层次柔性电路板 204 一片可以连接多排阵元, 将多层次柔性电路板 204 做成阵列形, 容易校准到正确位置。

[0058] 请结合图 6, 为多层次柔性电路板的结构示意图。

[0059] 多层柔性电路板 204 相邻的两边分别为找准 A 边、找准 B 边。以现有工艺可以达到的最大层数为依据。以 5 层为例, 其中每一行的阵列的引线在一层, 每一层之间是绝缘的。将多层次柔性电路板板上找准 A 边、找准 B 边为对齐与制备 M*N 型复合材料上切割电极层的第一正面的两相邻边对应为找准 A' 边、找准 B' 边。对齐找准 A 边、找准 B 边与找准 A' 边、找准 B' 分别重合。找准位置后将电极信号焊接在多层次柔性电路板板上。引线焊接可以使用手工焊接、光刻、超声焊线等。请结合图 7。如果使用镂空柔性电路板, 焊接点质量会高、也容易检查, 并且镂空柔性电路板更加容易弯曲到所需的结构。

[0060] 步骤 S160, 将背衬层与连接柔性电路板后的所述 M*N 压电复合材料阵列 100 的电极层 103 粘接, 从而形成大规模面阵超声的探头。

[0061] 即将背衬层 206 粘贴在接线面的电极层 103 上, 如图 8 所示。再弯曲柔性电路板, 即可制备出大规模面阵超声探头。

[0062] 背衬层材料采用 0-3 型的铜环氧、树脂复合材料或 0-3 型氧化铝、环氧树脂复合材料或氮化铝材料(背衬材料如果导电, 将在背衬和电极层间加一层薄的去耦材料)。

[0063] 上述方法首先制备出 M*N 型压电复合材料, 压电晶片是完全切穿的, 大大减少相

邻压电阵元之间的串声干扰。溅射电极层后进行分散切割电极,此分散切割工艺将相对面的电极引在同一面。然后添加第一匹配层 201、第二匹配层 202 和声透镜 203。最后用柔性电路板 204 将电极信号引线连接,再添加背衬层 206,用外壳 207 将以上制备的探头封装。

[0064] 请结合图 9。用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法还包括将连接柔性电路板和粘接背衬层 206、第一匹配层 201、第二匹配层 202 及声透镜 203 后的所述 M*N 压电复合材料阵列 100 使用外壳 207 封装。

[0065] 柔性电路板 204 为镂空柔性电路板。

[0066] 上述用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声探头的制备方法首先制备 M*N 型压电复合材料,因为压电复合材料是切穿的,可以大大降低相邻压电阵元间的串声干扰。电极层 103 分散切割电极的工艺方法,按照阵元的排列来分散上表面电极,地电极不分散切割并通过包边电极将地电极引在上表面电极层,减少地电极信号引线的同时,可以实现单面集中接线,工艺简单可靠。

[0067] 同时,使用多层柔性电路板(或镂空柔性电路板)连线,多层柔性电路板(或镂空柔性电路板)上引线端阵列与阵元排列相同,多层柔性电路板(或镂空柔性电路板)通过一块板可以连接多排阵元信号引线。采用两边对齐方式,使多层柔性电路板(或镂空柔性电路板)上的两个对齐边与电极层上的两个对齐边重合,就使得多层柔性电路板(或镂空柔性电路板)上的引线端与对应的阵元电极信号引线端对齐,容易找准多层柔性电路板(或镂空柔性电路板)的正确位置,保证可以将电极信号引线正确引出。

[0068] 背衬层材料采用 0-3 型的铜环氧、树脂复合材料或 0-3 型氧化铝、环氧树脂复合材料或氮化铝材料,采用这样的材料可以获得很好的散热效果,并且可以满足磁兼容性。

[0069] 基于上述所有实施例,一种用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头,声透镜 203、第一匹配层 201、第二匹配层 202 及背衬层 206,还包括如上述所述的用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头的制备方法制备的 M*N 压电复合材料阵列 100,所述 M*N 压电复合材料阵列 100 的第二正面依次粘接第一匹配层 201、第二匹配层 202 及声透镜 203;所述柔性电路板 204 接所述 M*N 压电复合材料阵列 100 的 M*N 阵列电极;所述背衬层 206 与连接所述柔性电路板 204 后的所述 M*N 压电复合材料阵列 100 的 M*N 阵列电极,从而形成大规模面阵超声的探头。

[0070] 柔性电路板 204 为镂空柔性电路板。

[0071] 基于上述所有实施例,压电复合材料阵列一由多行多列压电阵元排布而成,用于接收发射超声信号。

[0072] 电极层 103,包边行电极或包边列电极—用于将电极信号引线引在同一电极面,实现向压电阵元施加或接收脉冲信号。

[0073] 去耦材料 102—填充在各个压电阵元之间的切缝,用于减少各个压电阵元的串声干扰。

[0074] 匹配层—实现压电阵元与物体之间的声阻抗匹配,厚度及参数根据压电阵工作频率及声学参数决定。

[0075] 背衬层 206—吸收压电阵元背面的声能,厚度及参数根据压电阵工作频率及声学参数决定。

[0076] 柔性电路板 204 的电极引线—用于将电极信号引线接入到系统电路中。

[0077] 上述用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头及其制备方法首先制备M*N型压电复合材料,因为压电复合材料是切穿的,可以大大降低相邻压电阵元间的串声干扰。采用溅射电极层并分散切割电极的工艺方法,按照阵元的排列分散第一正面电极,地电极不分散切割并通过包边电极层将地电极引在第一正面电极层,减少地电极信号引线。同时,可以实现单面集中接线,工艺简单可靠。再使用多层柔性电路板连线,多层柔性电路板上引线端阵列与阵元排列相同,采用两边对齐方式,将多层柔性电路板上的引线端与对应的阵元电极信号引线端对齐,容易找准多层柔性电路板的正确位置,保证可以将电极信号引线正确引出。

[0078] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0079] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9

专利名称(译)	深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声探头及其制备方法		
公开(公告)号	CN105640588A	公开(公告)日	2016-06-08
申请号	CN201410728213.6	申请日	2014-12-03
[标]申请(专利权)人(译)	深圳先进技术研究院		
申请(专利权)人(译)	中国科学院深圳先进技术研究院		
当前申请(专利权)人(译)	中国科学院深圳先进技术研究院		
[标]发明人	郑海荣 郭瑞彪 李永川 钱明 薛术 陈然然		
发明人	郑海荣 郭瑞彪 李永川 钱明 薛术 陈然然		
IPC分类号	A61B8/00		
代理人(译)	吴平		
其他公开文献	CN105640588B		
外部链接	Espacenet Sipo		

摘要(译)

用于深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声的探头及其制备方法首先制备M*N型压电复合材料，因为压电复合材料是切穿的，可以大大降低相邻压电阵元间的串声干扰。采用溅射电极层并分散切割电极的工艺方法，按照阵元的排列分散第一正面电极，地电极不分散切割并通过包边电极层将地电极引在第一正面电极层，减少地电极信号引线。同时，可以实现单面集中接线，工艺简单可靠。再使用多层柔性电路板连线，多层柔性电路板上引线端阵列与阵元排列相同，采用两边对齐方式，将多层柔性电路板上的引线端与对应的阵元电极信号引线端对齐，容易找准多层柔性电路板的正确位置，保证可以将电极信号引线正确引出。

